

Tixol ESMALTE ACRILICO- PU MULTISUPERFICIE

Esmalte acrílico multisuperficie en fase acuosa.

Existe en versión Mate y Satinado y bases calibradas para teñir BL y TR.

DESCRICCIÓN	Tixol Esmalte multisuperficie es un esmalte acrílico PU de nueva generación. En base agua y sin disolvente, fondo y acabado de gran adherencia sobre cualquier soporte: sobre madera, cemento, metal no ferroso, aluminio, galvanizado, cerámica , con elevada resistencia químicas y mecánica, fácil aplicación, buen tacto y belleza de acabado. En interior y exterior.																
COMPOSICIÓN	Resina híbrida acrílica-Pu resultado de una tecnología exclusiva desarrollada por Tixol.																
PROPIEDADES	• Excepcional adherencia sobre cualquier soporte habitual. • Amplio tiempo abierto y excelente brochabilidad. • Secado rápido. • Bello acabado satinado lavable. • Resistente a la intemperie. • Alta resistencia al amarilleamiento. • Polivalencia excepcional (función de varios productos en uno solo). • Apenas huele.																
CAMPO DE APLICACIÓN	• En la decoración de paredes y techos, sobre azulejos, muros de yeso, placas de yeso, hormigón o mortero de cemento, sobre madera, materiales plásticos duros, chapa galvanizada, aluminio, tanto en interior como en exterior sin necesidad de aplicar imprimación previa, sobre metales no ferrosos sin imprimir. • Para pintar y decorar puertas y ventanas de madera así como puertas y ventanas metálicas, tanto en interior como en exterior.																
ENVASES	Bote de plástico de: 750 ML. Bote de plástico de: 4 L. Bidón plástico de: 12 litros .																
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<table><tr><td>Resina:</td><td>Desarrollo basado sobre una resina híbrida acrílica-PU.</td></tr><tr><td>Densidad:</td><td>1'26 valor medio.</td></tr><tr><td>Sólidos:</td><td>50% en peso.</td></tr><tr><td>Pigmentado:</td><td>Color blanco, se puede teñir con tintes universales.</td></tr><tr><td>Brillo:</td><td>25% ángulo de 60° - Satinado Mate: 5% Angulo 60°</td></tr><tr><td>Secado:</td><td>a 20° C y 65% de humedad relativa: al tacto 60 minutos. Repintado 4-6 horas.</td></tr><tr><td>Dureza máxima:</td><td>Transcurridos 28 días.</td></tr><tr><td>Clasificación COV:</td><td>D/BA <130 G/L. Contenido Voc <30g/l.</td></tr></table>	Resina:	Desarrollo basado sobre una resina híbrida acrílica-PU.	Densidad:	1'26 valor medio.	Sólidos:	50% en peso.	Pigmentado:	Color blanco, se puede teñir con tintes universales.	Brillo:	25% ángulo de 60° - Satinado Mate: 5% Angulo 60°	Secado:	a 20° C y 65% de humedad relativa: al tacto 60 minutos. Repintado 4-6 horas.	Dureza máxima:	Transcurridos 28 días.	Clasificación COV:	D/BA <130 G/L. Contenido Voc <30g/l.
Resina:	Desarrollo basado sobre una resina híbrida acrílica-PU.																
Densidad:	1'26 valor medio.																
Sólidos:	50% en peso.																
Pigmentado:	Color blanco, se puede teñir con tintes universales.																
Brillo:	25% ángulo de 60° - Satinado Mate: 5% Angulo 60°																
Secado:	a 20° C y 65% de humedad relativa: al tacto 60 minutos. Repintado 4-6 horas.																
Dureza máxima:	Transcurridos 28 días.																
Clasificación COV:	D/BA <130 G/L. Contenido Voc <30g/l.																



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Pancracio 3 y 4
30110 CHURRA - Murcia (Espagne) · Tel. +34 968 30 60 60 - Fax +34 968 30 64 93
www.mtm-murcia.com

Tixol

ESMALTE ACRILICO- PU MULTISUPERFICIE

Esmalte acrílico multisuperficie en fase acuosa.

PUESTA EN OBRA	Los soportes deberán estar secos, limpios, exentos de polvo, sin humedad y sin restos de grasas, aceites u otros productos que puedan dificultar un buen agarre de la pintura. Sobre aluminio, chapa galvanizada, materiales plásticos duros, lavar o desengrasar bien antes. La limpieza de la herramienta debe realizarse inmediatamente con agua.
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO	El producto se presenta listo al uso aunque en primeras manos sobre soportes absorbentes puede ser diluido con un máximo de 5% de agua.
APLICACIÓN	Aplicación a rodillo, brocha o con pistola airless.
RENDIMIENTO	De 9 a 11 m² por litro en superficies no porosas. De 7 a 9 m² por litro en superficies absorbentes.
ALMACENAJE	12 meses en su envase de origen hermético sin abrir, guardado a temperatura inferior a 30°C y superior a 5°, al abrigo del sol y las heladas.
HIGIENE Y SEGURIDAD	Durante su aplicación se recomienda una buena ventilación de los locales. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No fumar, comer o beber durante su aplicación. Ver las indicaciones reglamentarias sobre el envase. Consultar la ficha de seguridad en Internet www.tixol.es Producto NO inflamable. La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: www.tixol.es



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Pancrancio 3 y 4
30110 CHURRA - Murcia (Espagne) · Tel. +34 968 30 60 60 - Fax +34 968 30 64 93
www.mtm-murcia.com