

Tixol IMPRIMACION EPOXI AGUA 2C

Directo sobre azulejos

DESCRIPCIÓN

Emulsión consolidante y selladora a base de resina epoxi con amina en dispersión acuosa. Formulada como imprimación de anclaje para aplicar directo sobre azulejos y superficies cerámicas de difícil anclaje.

FUNCIÓN

- Consolidación de soportes poco consistentes.
- Sellado de soportes excesivamente porosos.
- Base adherente previa a la aplicación de revestimientos epoxi y poliuretano para suelos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Pavimentos de cerámica.
- Pavimentos antideslizantes.
- Garajes.
- Aplicaciones en centros públicos, lugares cerrados o con poca ventilación, hospitales, colegios, etc.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Gama de colores	Incoloro.
Presentación	Kit de 10 + 5 kg. Kit de 3 + 1,5 kg. Kit de 0,670 + 0,335 kg
Información técnica	
Sistema base	epoxi / poliamina pigmentado y en base agua.
Secado 25°C/50% h.r.	Al tacto 60 minutos. Repintado 6-24 horas Curado total en 15 días.
Contenido en sólidos	37% en peso. 36% en volumen.
Peso específico	1,02 + 0,05 gr/ml.
Brillo 60°	Brillante 80-85% a 60°.
Etiquetado COV 2010	Clase j/BA 140 gr/L COV del producto: max< 40 gr/L.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Diluyentes	Agua
Dilución. Mezclado	Diluir hasta una viscosidad en copa Ford #4 de 20-30" Usar batidora eléctrica a 400 - 500 rpm. Mezclar los 2 componentes y batir durante 2-3 minutos cuidando de no introducir aire en la mezcla.
Aplicación	Extender con rodillo de pelo corto, cuidando de repartir bien el producto sin dejar producto acumulado en ninguna zona.
Temperatura de servicio	8°C - 35°C Cuidar que la temperatura del soporte sea al menos 3°C superior al punto de rocío para evitar condensaciones.
Humedad de servicio	HR < 75%
Humedad del hormigón	<8% en peso.
Consumo / rendimiento	Capa fina: 0,100 - 0,200 kg/m²
Preparación del soporte	Aplicar siempre sobre soporte seco y limpio. Sobre azulejos y cerámica desinfectar de cualquier resto de polvo y grasa. En superficies muy brillantes lijar o diamantar para abrir poro. El soporte de hormigón debe prepararse aplicando medios mecánicos (granalla, lijado o fresado) para eliminar la capa superficial y conseguir una base porosa que facilite la penetración y el agarre del sistema.



Materiales Modernos S.A.

MATERIALES MODERNOS, S.A.
Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Directo sobre azulejos

SISTEMA DE PINTADO

Espesor recomendado	Eliminar las manchas de grasa, restos de goma o cualquier suciedad que dificulte la adherencia sobre el soporte. Las partes débiles, desconchadas o sueltas del hormigón deben desprenderse y sanearse hasta dejar el hormigón sano y compacto. Las irregularidades de la superficie se deben rellenar y nivelar con masilla o imprimación nivelante) 40 - 80 micras de capa seca.
Sistemas de aplicación	
Herramientas	
Rodillo	Usar preferentemente rodillo de pelo corto.
Boquilla de proyección	Aerográfica: >1,5mm. Airless: Paso: 19 -23. Abanico: 20° - 40°
Limpieza de herramientas	Los útiles y herramientas se limpiarán con agua jabonosa. En caso de pintura seca se debe usar decapante químico apropiado o medios mecánicos.
Capa fina	+1 Capa Tixol Imprimacion Epoxi Agua. + 2 capas Tixol Esmalte Epoxi al agua.
Pavimento antideslizante	+1 Capa Tixol Imprimacion Epoxi Agua. + 2 capas Tixol Esmalte al agua + sílice o 1 capa de Tixol Pu finish Anti slip.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

En estado líquido este producto es contaminante del agua, y no debe ser vertido en alcantarillas, ni al suelo ni a cauces de agua.	
Medidas de protección personal	Cuando se aplica en locales cerrados hay que asegurar la renovación continua de aire para evitar la acumulación de vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No fumar, comer ni beber durante el trabajo. Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada. Usar máscara de protección con filtro para vapores orgánicos tipo A. Usar guantes de nitrilo. Usar gafas protectoras. Usar mono de trabajo con capucha.
Precauciones de seguridad	Este producto no necesita precauciones de seguridad especiales en el lugar de trabajo excepto las medidas habituales de protección personal.
Transporte	Nº ONU: UN-1263 ADR: Exento.
Toxicidad	La exposición prolongada provoca sequedad en la piel. El contacto con los ojos provoca irritación. Este producto es tóxico por ingestión.
Residuos	La eliminación de residuos de producto y de envases utilizados debe hacerse mediante un gestor de residuos autorizado.

NOTA LEGAL

Toda la información recogida en esta ficha de producto está basada en nuestro actual estado de conocimiento y se suministra de buena fe, entendiendo que las condiciones de almacenaje y uso son las indicadas en esta información, esto no supone una garantía



Materiales Modernos S.A.

MATERIALES MODERNOS, S.A.
Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es