



DEFINICIÓN

Revestimiento base agua con cargas metálicas para realizar acabados "Óxido Hierro" de alto valor estético. Presentación en pasta, listo al uso para aplicación a llana, permite aplicación con rodillo, brocha o pistola ajustando su viscosidad con agua.

El producto se presenta ya preoxidado, no obstante una vez seco se puede realizar una o dos oxidaciones posteriores con el Tixol Activador líquido o gel.



PROPIEDADES

- Listo al uso.
- Aplicación muy fácil.
- Acabado natural.
- Interior / Exterior
- Excelente adherencia sobre fondos lisos.
- Posibilidad de realizar diferentes acabados con mismo producto.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Acabado decorativo óxido natural muy polivalente, se puede aplicar sobre cualquier superficie porosa previamente imprimada y directamente sobre superficies sin absorción tanto en interior como en exterior.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar duro, limpio y libre de humedades. Sobre superficies metálicas, eliminar calamina y tratar con una imprimación anti oxidante. Sobre superficies porosas, aplicar Tixol Primer universal para sellar el fondo y regularizar la absorción.

APLICACIÓN

Diluciones recomendadas según herramienta utilizada:

Herramienta	Llana	Rodillo	Pistola
Dilución con agua	5%	10%	15%

La aplicación se realiza en 2 manos con un intervalo de secado entre manos de 6 horas a una temperatura media de 20°C.

Según la herramienta utilizada y la mano del aplicador podremos obtener diversos acabados, desde una superficie muy lisa y uniforme a un acabado rustico y texturado.

**PROTECCIÓN Y SELLADO
DEL ACABADO**

Una vez realizada la aplicación y con la superficie totalmente seca, podremos aumentar grado de oxidación utilizando Tixol Activador de óxido en formato líquido o Gel para evitar escurridos. Antes de la activación y para aumentar su eficacia, se recomienda un lijado suave para abrir porosidad.

Una vez obtenido el aspecto deseado y con la superficie totalmente seca y libre de polvo, aplicaremos dos manos de Tixol Hidro Finish Nature para sellar y parar óxido, esta protección puede quedar de acabado en interior siempre que la superficie no se exponga a humedades. Para exteriores es imprescindible la aplicación de Tixol Pu Finish 2 C base disolvente o Tixol HidroFinish Pu 2 C en el acabado deseado, mate o satinado.

CONSUMO

Consumo aproximado	
Llana	700 g/m ²
Pistola	500 g/m ²
Rodillo	400 g/m ²

HIGIENE Y SEGURIDAD

Consultar ficha de datos de seguridad.

ALMACENAJE

6 meses en envase de origen cerrado y al abrigo del sol y las heladas.

ENVASES

1 y 5 kg.

Esta ficha técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades del producto. Es orientativa y no especificativa. No tiene garantía implícita ni de otro tipo por estar las condiciones de uso fuera del control del fabricante. Tomar contacto con nuestro servicio técnico en nuestra web: www.tixol.es