

VERNAEAU PU 16

PROTECCION ANTIGRAFITI PERMANENTE A BASE DE RESINA POLIURETANO EN FASE ACUOSA. (BARNIZ INCOLORO, ACABADO MATE O BRILLANTE)



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Permite alrededor de 50 limpiezas de graffiti
- Gran facilidad de aplicación
- No modifica el aspecto inicial de la superficie
- Microporoso, dejar respirar la superficie
- Excelente resistencia a los UV (no se pone amarillo) y a la abrasión
- Existe en brillante o mate
- Excelente resistencia a la penetración de los graffiti y a los disolventes para la limpieza
- Ideal para el exterior y el interior (producto sin disolventes, sin olor y no inflamable)
- Sin COV



PRESENTACION :

- En 5 kg, paquete de 2 kits de 5 kg

AMBITOS DE APLICACION

VERNAEAU PU 16 está destinado a la protección contra los graffiti y manchas de las superficies porosas, hormigón, cemento, ladrillos, pinturas, piedras, RPE, RSE, madera, enlucidos hidráulicos y con cal. No aplicar sobre mármol o superficies pulidas.

APLICACION

- 1. DILUCION:** Listo para usar, tras la constitución de la mezcla.
- 2. MATERIALES DE APLICACION:** Rodillo, pulverizable sin aire llegado el caso.
- 3. MODO OPERATIVO:** Verter toda la parte del endurecedor en la parte resina. Mezclar bien con un agitador durante 5 minutos como mínimo para obtener una solución perfectamente homogénea. La superficie inicial deberá estar limpia y seca. Aplicar VERNAEU PU 16 en la superficie que hay proteger cruzando las aplicaciones y evitando las sobrecargas, escurridos. Aplicar imprescindiblemente la segunda mano en la primera mano aún fresca (plazo medio: una hora). Duración de vida de la mezcla: 3 horas.

Aplique una capa de SCALP PRIMER 36 en los siguientes casos: Sobre pinturas de tonos fuertes (rojo, gris, negro, burdeos, etc., consúltenos), pinturas "pastel" y también para revocos de fachadas a la cal.



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

- En superficies rugosas o porosas sin pintar para reducir el aspecto húmedo.

Eliminación de los graffiti :

Primer paso : Aplicar SCALP ANTI-GRAFFITI 49 con una brocha o rodillo. Dejar actuar unos minutos y frotar suavemente con un paño o cepillo suave. Aclarar con agua limpia.

Segunda etapa si persisten los espectros :

- En caso de espectros causados por rotuladores: aplicar SCALPNET EDJ 28 sobre los espectros, dejar actuar hasta que los espectros hayan desaparecido por completo y, a continuación, aclarar con agua limpia.
- En caso de espectros de pintura: aplicar SCALPEX AL 23 sobre el graffiti, dejar actuar unos minutos y después frotar suavemente con un cepillo suave realizando movimientos circulares hasta que desaparezca el graffiti.

Limpie suavemente para evitar dañar la protección con materiales y acciones abrasivas.

4. TIEMPO DE APLICACION: Aplicar VERNAEAU PU 16 dentro de las 3 horas después de la mezcla. La polimerización total de la superficie será efectiva 72 horas después de la primera mano.

5. TEMPERATURA DE APLICACION: De 5° C a 30° C.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS : La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

7. RENDIMIENTO: De 150 a 250 gr/m² según la naturaleza de la superficie y para ambas manos.*

8. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Producto acuoso a base de resina poliuretano • Líquida lechoso • Densidad de 1,06 +/- 0.03 g/cm³ a 20°C | <ul style="list-style-type: none"> • pH: 8 • Sensible al hielo • Punto de inflamabilidad: No aplicable |
|--|---|

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCIÓN DE SUPERFICIES: Aplicar VERNAEAU PU 16 únicamente sobre la superficie a proteger. ATENCIÓN: Por razones estéticas y al aplicar el producto sobre una superficie nueva (recién pintada o enlucida), ¡es necesario esperar a que la superficie se seque «completamente» antes de aplicar VERNAEAU PU 16! Aproximadamente 15 días.

2. PROTECCIÓN DE PERSONAS: Este producto no es dañino, sin embargo, evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse con agua. Llevar guantes y gafas protectoras.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.