



Descripción

Gel activador de óxido.

Preparado reactivo especial para oxidar superficies metálicas, de alto poder catalítico, capaz de obtener resultados oxidantes óptimos sin presentar los inconvenientes de otros oxidantes más agresivos. Diseñado para la oxidación del hierro en el proceso decorativo de oxidación, ya sea sobre nuestro sistema Iron/Copper O2 o directamente sobre aceros o bien sobre una base oxidable.

Aplicación

Sobre Acero:

En primer lugar desengrasar la superficie metálica utilizando desengrasantes y/o disolventes. Posteriormente dejar la superficie del acero especular, para ello utilizar los elementos mecánicos habituales, lijas, disco mil-hojas, cepillo, esponjas abrasivas, etc.... En este punto cabe resaltar que los aceros laminados habitualmente tienen una capa de óxido cerámico impermeable que actúa de protección natural contra la corrosión y disminuye la velocidad de reacción del activador la cual debe eliminarse bien. Una vez el acabado del acero sea especular, aplicar mediante pincel, rodillo, esponja o similar, una mano del activador de óxido, dejar actuar durante al menos dos horas y seguidamente en caso necesario aplicar otra mano del producto dejando actuar hasta conseguir el efecto deseado. Una vez el efecto oxidado sea el deseado, aplicar una mano de sellador Hidro Finish. En aplicaciones en el exterior se recomienda acabar con dos manos de barniz Barniz Hidro Finish PU, esperando un mínimo de 4h entre capas. Sobre Iron / Copper O2 seguir las recomendaciones del protocolo específico de aplicación.

Datos técnicos

Sólidos en volumen	20,00%
Peso específico	1,1 + 0,050 Kg/l
COV	0,00%
Envases	Sacos de 5 Kg.
Punto de inflamación	No inflamable
Rendimiento teórico	6-8 m²/l
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola o esponja

Nota

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.