

Tixol® Aislaqua 2F

Aislamiento · Acabado

Descripción Pintura aislante de manchas y acabado mate, basada en resinas acrílicas de Tecnología Cationica para aplicación en interior.

Propiedades

- Gran poder de cubrición, ideal para el tapado de grafitis.
- Al agua.
- Alto poder de cubrición y aislamiento.
- Imprimación y acabado.
- Acabado extra mate < 1 % a 85°
- Muy transpirable.
- No amarillea.
- Sin olor.
- Sin tensión superficial.
- Aplicación rápida.

Soportes Fondos Alcalinos, hormigón, yeso, cemento, ladrillos, madera, cartón yeso, fondos antiguos, temples consistentes, papel pintado, poliestireno y superficies alquitranadas.

Campos de aplicación

1F - Como pintura aislante:

Sobre soportes nuevos o de renovación, cubre manchas de nicotina, grasa, hollín, cartón yeso, taninos de madera, rotuladores, manchas de humedad secas y fondos amarillentos por el transcurso del tiempo. Su olor casi inapreciable y secado rápido hacen de TIXOL Aislaqua 2F el producto ideal en la aplicación sobre techos y paredes de hoteles, cocinas, panaderías, restaurantes, hospitales y locales donde se busquen soluciones rápidas, limpias y con total eficacia, adaptadas a las nuevas normativas europeas.

2F - Como acabado

Tras utilizar el producto como aislante o como pintura de alta cubrición sobre colores muy oscuros no es necesario recubrir con otros productos, pues su blancura, textura y aspecto mate total es ideal en superficies que exijan el mejor acabado, disimulando las posibles imperfecciones del soporte.

Preparación del soporte Utilizado como fondo aislante la preparación es mínima: un simple barrido una vez rascadas las partículas sueltas es suficiente.

Precauciones

- No utilizar en soportes con restos de humedad ni en locales poco ventilados.
- Sobre manchas de aceite mineral se aconseja lavar antes con agua jabonosa y esperar a que el soporte esté seco.
- La temperatura mínima de aplicación no debe ser inferior a 5°C.
- Para aislar manchas no debe diluirse, ya que pierde todas sus propiedades.
- No mezclar con otros productos.
- En superficies particularmente harinosas o poco consistentes es recomendable imprimir antes de pintar con Tixol Fijador Endurecedor al agua.

Datos técnicos

Ligante:	Resinas acrílicas de Tecnología Catiónica.
Pigmentos:	Dióxido de titanio rutilo y cargas minerales.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol®

Aislaqua 2F

Aislamiento · Acabado

Color:	Blanco profundo.
Brillo:	Mate 85° < 1%
pH:	6
Densidad:	1.4
Viscosidad:	15000/20000 cp
Extracto seco:	57% +/-2%
Resistencia al agua según DIN 53778:	> 5000 ciclos.
Contenido máximo en COV:	<30 g/l
Dilución:	Para tapar manchas no diluir. Sobre soportes nuevos, hasta un 5%.
Teñido:	Con tintes universales hasta un 5 %. Se recomienda hacer prueba.
Rendimiento:	Según absorción del soporte 10/12 m²/l
Secado al tacto:	30 minutos a 20°C.
Seco total:	24 horas.
Repintado:	Transcurridas 4/6 horas. Con manchas graves esperar 12 horas.
Limpieza de la herramienta:	Con agua.

Presentación

	Unidades Retráctil	Unidades Palet
Envase de plástico 750 ml:	6	360
Envase de plástico 4 L:	2	120
Envase de plástico 10 L:	-	44

Almacenaje

1 año en envase de origen cerrado al abrigo del sol y las heladas.

Seguridad

Consultar ficha de Datos de Seguridad.

Nota

Esta ficha técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades del producto. Es orientativa y no especificativa. No tiene garantía implícita ni de otro tipo por estar las condiciones de uso fuera del control del fabricante. Tomar contacto con nuestro servicio técnico para los casos específicos.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es