

Tixol®

Barniz PU Finish

Antirayado

Descripción

Barniz acrílico alifático al disolvente de 2 componentes de acabado alto brillo que confiere una extrema resistencia y protección anti rayado sobre sistemas Epoxi 3D, epoxi alto sólidos, esmaltes de poliuretano, pavimentos decorativos continuos, mobiliario, barras de bar, metales y sistemas bicapa en sector de carrocería. De uso interior y exterior, muy resistente en ambientes marinos.

Propiedades

- Extraordinaria resistencia al rayado.
- Alto Brillo.
- No amarillea.
- Buena nivelación.
- Totalmente transparente.
- Gran resistencia al exterior y ambientes marinos.
- Una vez seco puede ser pulido.

Campos de aplicación

- Como protector de superficies que requieran una resistencia extra al rayado.
- Para aportar alto brillo sobre superficies no absorbentes.
- En carrocería puede ser usado como barniz sobre acabados bicapa.
- Pavimentos continuos, Resinas epoxi 3D y altos solidos en general.
- Protección de piezas metálicas y madera.

Preparación del soporte

Los soportes deberán estar secos, duros, limpios, exentos de polvo, sin humedad ni restos de grasas, aceites u otros productos que puedan dificultar un buen agarre. Sobre superficies porosas y temperatura inferior a 25°C, diluir primera capa entre un 15% - 20% con disolvente acrílico para sellar totalmente el fondo. Con temperaturas superiores utilizar disolvente acrílico lento.

Aplicación

Exclusiva a pistola en capas de 50- 60 micras de espesor en húmedo.

Rendimiento

Sobre fondos no absorbentes: 10 m2/l
Sobre fondos absorbentes: 5 m2/l.

Limpieza herramientas

Disolvente limpieza.

Características técnicas

Resina: Acrílica alifática al disolvente 2 componentes.
Densidad: 0,98 +/- 0,05g/cm3 .
Sólidos mezcla: 48% +/- 2% Solidos en peso.
Color: Transparente.
Brillo: 90 micras- Angulo de 60° = 94% .
Secado al tacto: 1 hora a 20° C.
Seco total: 48 horas a 20°C.
Repintado: 12 horas a 20°C. Transcurridas 48h, lijar.
COV: Contenido Voc 490 g/l.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol®

Barniz PU Finish

Antirayado

Envases

Metálico con pack catalizador:	1 litro	A: 0,667 ml + B: 0,333 ml
Metálico con tapón extraíble:	3 litros	A: 2 l + B: 1 l
Metálico con tapón extraíble:	7,5 litros	A: 5 l + B: 2,5 l

Almacenado

12 meses en su envase de origen hermético sin abrir, guardado a temperatura inferior a 30°C y superior a 5°, al abrigo del sol y las heladas.

Higiene y seguridad

Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar ficha de seguridad en internet. **www.tixol.es**

La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: **www.tixol.es**



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es