

Tixol®

PU Finish

Barniz de poliuretano alifático

Descripción	Barniz de poliuretano Alifático inalterable.
Función	Capa de acabado de alta resistencia mecánica y química.

Campos de aplicación	Protección sobre Tixol Epoxi 3 D. Carrocería industrial. Mantenimiento marino. Equipamiento y mobiliario metálico en exteriores. Calderería y silos. Maquinaria. Suelos Industriales. Mantenimiento industrial. Resistente en ambientes marinos
-----------------------------	---

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Gama de colores	Barniz Transparente.
Acabados	Brillo, Satinado, Mate y Ultra mate.
Presentación	Kit de 12 + 4L. Kit de 3 + 1L. Kit de 0.75 + 0.25L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Sistema base	Bicomponente acrílico hidroxilado/isocianato alifático.
Secado 25°C/50% h.r.	Al tacto 40 minutos. Repintado 6-24 horas Curado total en 7 días.
Contenido en sólidos	58-62% en peso. 52 - 54% en volumen.
Peso específico	1,12 + 0,05 gr/ml.
Brillo 60°	Brillante 80 - 90 a 60°
Etiquetado COV 2010	Clase j/BD 500 gr/L COV max< 495 gr/L



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol®

PU Finish

Barniz de poliuretano alifático

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Diluyentes

DILUYENTE POLIURETANOS
RETARDANTE
ANTIVELO

Dilución

Pistola: Diluir hasta una viscosidad en copa Ford #4 de 20-30"
Brocha o rodillo: Diluir hasta 30-40" Ford #4.

Preparación del soporte

Aplicar siempre sobre soporte seco y limpio.
Eliminar la grasa superficial mediante desengrase químico o granallado.
Si existe calamina u óxido es necesario eliminarlos mediante granallado.
Sobre soportes difíciles como aluminio, latón, galvanizado o cerámicos, es conveniente aplicar una mano previa de Tixol Wash Primer multiuso.

Espesor recomendado

50 - 80 micras de capa seca.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

HERRAMIENTAS

Rodillo

Usar preferentemente rodillo de pelo corto.

Boquilla de proyección

Aerográfica: >0,8mm.
Airless: Paso: 13 - 17. Abanico: 20° - 40°

Preparación de la mezcla

Mezclar los dos componentes cuidando que la proporción en peso sea de 4 partes de la base pigmentada por cada parte de endurecedor transparente.
Batir la mezcla con batidora a menos de 400 rpm cuidando de no introducir aire en la pintura y durante al menos 2 minutos.

Temperatura de servicio

5°C - 35°C. En condiciones de temperatura alta es conveniente añadir una fracción de disolvente retardante para mejorar la calidad de la aplicación.

Humedad de servicio

HR < 75%. En condiciones de humedad alta es conveniente el empleo de disolvente antiveleo.
Para evitar condensación de humedad, se debe aplicar siempre a Tª superior al menos en 4°C al punto de rocío.

Consumo

0,120 - 0,250 kg/m²

Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán con disolvente de limpieza. En caso de pintura seca se



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol®

PU Finish

Barniz de poliuretano alifático

debe usar decapante químico apropiado o medios mecánicos.

Instrucciones de seguridad e higiene

En estado líquido este producto es contaminante del agua, y no debe ser vertido en alcantarillas, ni al suelo ni a cauces de agua.

Medidas de protección personal

Cuando se aplica en locales cerrados hay que asegurar la renovación continua de aire para evitar la acumulación de vapores.

No fumar, comer ni beber durante el trabajo.

Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada.

Usar máscara de protección con filtro para vapores orgánicos tipo A.

Usar guantes de nitrilo.

Usar gafas preprotectoras

Usar mono de trabajo con capucha.

Precauciones de seguridad

La acumulación de vapores puede generar atmósferas inflamables, por lo que hay que asegurar la renovación continua de aire y la ausencia de fuentes de calor o ignición en el área de trabajo. Los equipos eléctricos deben contar con protección adecuada para trabajar en este tipo de ambientes.

Transporte

Nº ONU: UN-1263

Clase:3

Grupo de embalaje: III

Toxicidad

La exposición prolongada provoca sequedad en la piel.

El contacto con los ojos provoca irritación.

Los vapores tienen efecto narcótico, afectando a la coordinación, reflejos y capacidad de reacción. Este producto es tóxico por ingestión.

Residuos

La eliminación de residuos de producto y de envases utilizados debe hacerse mediante un gestor de residuos autorizado.

Nota legal

Toda la información recogida en esta ficha de producto está basada en nuestro actual estado de conocimiento y se suministra de buena fe, entendiendo que las condiciones de almacenaje y uso son las indicadas en esta información, esto no supone una garantía manifiesta de producto habida cuenta de la variabilidad de las condiciones de aplicación.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es