

Tixol[®]

Solvent Antimanchas Economic

Descripción	Pintura aislante de manchas y acabado, de secado rápido, basada en resinas acrílicas polimerizadas en base disolvente, de gran resistencia en aplicaciones en interior.	
Propiedades	• Cubre las manchas mas difíciles. • Repintado 6/8 horas. • Acabado extra mate <1 a 85° • No amarillea. • Sin olor. • Sin tensión.	
Soportes	Fondos alcalinos, hormigón, yeso, cemento, ladrillos, madera, cartón yeso, fondos antiguos, temples consistentes, superficies alquitranadas.	
Campos de aplicación	1F - Como pintura aislante Es el aislante indicado para casos extremos, sobre soportes nuevos o de renovación, capaz de aislar todo tipo de manchas incluso en soportes con restos de humedad, con tasas de hasta un 20%. Cubre las manchas más difíciles de nicotina, óxido, humedad, grasa, hollín, cartón yeso, taninos de madera, rotuladores y fondos amarillentos por el transcurso del tiempo. 2 F- Como acabado Tras utilizar el producto como aislante o como pintura de alta cubrición sobre colores muy oscuros no es necesario recubrir con otros productos pues su buena resistencia a la abrasión, endurecimiento rápido, blancura, textura y aspecto mate total es ideal en superficies que exijan el mejor acabado, disimulando las posibles imperfecciones del soporte.	
Preparación del soporte y aplicación	Utilizado como fondo aislante la preparación es mínima, un simple barrido una vez rascadas las partículas sueltas es suficiente. La aplicación de Tixol se realiza fresco sobre fresco excepto en casos muy severos donde se aconseja esperar entre mano 4/6 horas.	
Precauciones	Sobre manchas de aceite mineral se aconseja lavar antes con agua jabonosa. La temperatura mínima de aplicación no debe ser inferior a 5°C y la tasa de humedad no debe superar el 65%. Recubierto con pinturas al agua es necesario dejar secar durante 24 horas. En superficies particularmente harinosas o poco consistentes es recomendable imprimir antes con Endurecedor Tixol.	
Datos técnicos	Ligante:	Resinas Acrílicas Polimerizadas base disolvente.
	Pigmentos:	Dioxido de Titanio rutilo y cargas minerales.
	Color:	Blanco profundo.
	Brillo:	Mate 85° < 1%
	Densidad:	1.5
	Viscosidad:	10.000/15.000 CP
	Extracto seco:	75% +/-2%



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol[®]

Solvent Antimanchas

Economic

Repintado:	Transcurridos 7 días.
Resistencia al agua:	Según DIN 53778: > 5000 Ciclos.
Contenido COV:	2004/42 Cat II A (g) (BD 450/350) = Max Cov's: 315 g/litro.
Dilución:	Disolvente sin olor Tixol (max 5-10%).
Teñido:	Con tintes universales hasta un 5 %.
Rendimiento:	Según absorción del soporte 10/12 m ² /l
Secado al tacto:	20 minutos a 20°C
Seco total:	24 horas.
Repintado:	6/8 horas.
Limpieza de la herramienta:	White-spirit o disolvente limpieza.

Presentación	Unidades Retractil	Unidades Palet
Envase metálico 4 L:	2	120
Envase metálico 12 L:	-	32

Almacenaje 1 año en envase de origen cerrado y al abrigo de sol y las heladas.

Seguridad Consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Nota Esta ficha técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades del producto. Es orientativa y no especificativa. No tiene garantía implícita ni de otro tipo por estar las condiciones de uso fuera del control del fabricante. Tomar contacto con nuestro servicio técnico para los casos específicos.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es