

Tixol®

Thermo Mortero G

Descripción

TIXOL THERMO MORTERO G, es un mortero en seco formulado a partir de cemento, cal hidráulica natural, corcho natural triturado y áridos calcáreos selectos, destinado para los revocos aislantes, con una mejora acústico-térmica frente a los convencionales de cal y arena. Es apto para paredes y techos interiores o exteriores. El mortero tiene propiedades físico-químicas y mecánicas de permeabilidad al vapor, transpirabilidad y durabilidad.

Campo de aplicación

TIXOL THERMO MORTERO G, está específicamente desarrollado para el aislamiento térmico, en base cemento, tanto en nueva construcción como en rehabilitación de antiguos edificios y aislamiento de fachadas.

Está especialmente formulado para reducir el paso de calor y el frío hacia el interior del área tratada. Crea una barrera térmica con propiedades anti-condensación. Debido a este aislamiento térmico se evita la dilatación y contracción extrema y se aporta una protección extra a la estructura. Indicado para el tratamiento de fachadas y terrazas. Sus propiedades mecánicas y de impermeabilidad reducen el riesgo de formación de grietas. En comparación con otros productos del mercado **TIXOL THERMO MORTERO G**, destaca por su gran resistencia a los agentes atmosféricos y una excelente adherencia sobre todo tipo de superficies como morteros, hormigón, ladrillo, metal, Vidrio...

Debido a la naturaleza de su carga de corcho natural dota a las superficies tratadas de protección ignífuga, evitando la propagación del fuego en caso de incendio.

Aplicada en interiores evita la migración de la calefacción hacia el exterior incrementando el ahorro energético.

Datos técnicos

Temperatura de aplicación	5-30°C y HR <75%
Consumo	5 Kg/m ² /cm de espesor.
Colo	Blanco roto.
Envases	Sacos de 10Kg.
Seco al tacto (50% H.R.)	10°C: 20-24 horas 25°C: 8-10 horas 35°C: 4-6 horas
Granulometría	< 3 mm
Conductividad de la partícula térmica	0,038 (W/m.K)
Conductividad del producto	(Clase) T2 (EN 12664)
Resistencia a la compresión	(Clase) CS I (EN 1015-11)
Resistencia a la flexión 28 días	(N/mm ²) 0,4 (EN 1015-11)
Capilaridad	(Clase) W1 (EN 1015-18)
Permeabilidad al vapor de agua	(μ) <15 (EN 1015-19)
Reacción al fuego	(Clase) A2 s1d0 (EN 12667)
Limpieza de la herramienta	Agua

Preparación del soporte

Preparación del soporte: Los soportes deben estar firmes, libres de polvo, desencofrantes y eflorescencias y cualquier material que impide las condiciones normales de adherencia. En tiempo seco se debe tener un especial cuidado en saturar el soporte previamente con agua.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol®

Thermo Mortero G

Sobre hormigón nuevo fraguado >28 días.

Preparación del producto

Incorporar 10Kg. de mortero en 7,5 litros de agua limpia, mezclar mecánicamente a bajas revoluciones durante dos minutos.

Dejar reposar la mezcla durante dos minutos más y volver a mezclar hasta conseguir una pasta homogénea.

Aplicación

Aplicar mediante llana de acero.

El espesor de aplicación debe ser de 5 a 20 mm.

Condiciones de aplicación

El espesor de aplicación es de 5 mm a 20 mm.

Precauciones en la aplicación: realizar siempre que sea posible paños enteros, la retoma del trabajo en las juntas debe ser realizada en un plazo máximo de 12 horas.

En el límite de diferentes soportes se debe de trabajar con una malla de fibra de vidrio de suficiente espacio de malla (para permitir el agarre de la capa posterior de mortero de corcho), que se ha introducido en la capa anterior de mortero de agarre.

Realizar juntas de dilatación en paños de grandes dimensiones, especialmente en las caras sur y poniente.

Hasta la aplicación del revoco fino final, es aconsejable esperar de 24 a 48 horas según condiciones ambientales.

En exteriores el revoco de corcho debe ser de 5 mm. de espesor mínimo, para garantizar su normal funcionamiento frente a la absorción de agua. En zonas con precipitaciones abundantes, o alta exposición a aguas pluviales, es aconsejable un espesor mínimo de 1,5 cm. No son aconsejables espesores totales, mayores de 3 cm, si se realizan se deben de trabajar en dos capas de igual espesor, no dejando mas de pocos días entre una mano y otra.

Almacenamiento

12 meses en envase original cerrado (5-35°C), al abrigo de la intemperie y la humedad.

Información seguridad

La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: www.tixol.es



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es