

Tixol®

Cera desmoldeante

Para resinas epoxi 3D

Descripción	Cera acuosa formulada para el desmoldeado de piezas que van a ser recubiertas con epoxi 100 % solidos o epoxis 3D. Gran poder antiadherente sobre superficies no absorbentes. Sobre madera, formica, metal, pvc y materiales no absorbentes.
Preparación del soporte	El soporte debe estar sano, duro, seco y libre de polvo, grasa y humedades. Desengrasar bien hasta que no queden restos de ningún material que permita un buen anclaje. Se recomiendan superficies no absorbentes tipo formica, madera chapada, pvc, etc..
Preparación del producto	Remover bien antes de usar, listo al uso no diluir.
Aplicación	Rodillo, brocha o pistola hasta cubrir bien la superficie. Es importante que no queden partes sin recubrir, para ello es necesario aplicar 2 manos dejando secar la primera mano 30 minutos antes de aplicar la segunda.
Rendimiento	250-300 g/m2.
Secado total	Transcurridas 24 horas de su aplicación a 20°C.
Limpieza herramienta	Con Agua.
Conservación	1 año en envase de origen cerrado y al abrigo del sol y las heladas.
Advertencia	No aplicar a una temperatura inferior a 5°C ni superior a 35°C.
Características técnicas	Densidad: 0,98 +/- 0,05g/cm3 . Sólidos mezcla 30% +/- 2% Solidos en peso. Color: Beige. Brillo: 90 micras- Angulo de 60° = 94%. Secado al tacto: 1 hora a 20° C. Seco total: 48 horas a 20°C. Repintado: 12 horas a 20°C. Transcurridas 48h, lijar. COV: Contenido Voc <10 g/l.
Higiene y seguridad	Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar ficha de seguridad en internet. www.tixol.es La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: www.tixol.es



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es