

Tixol® Epo-Roc Finish

Mortero epoxi reparador de agujeros.



Dureza
extrema



Hasta 1 cm
de espesor



Sin retracción

Descripción	Mortero bi componente de reparación de agujeros formulado a base de resina epoxi 100% sólidos y cuarzo micronizado para la reparación de agujeros y pequeños desconchados en pavimentos. Rellenos de hasta 1 cm de espesor sin retracción. Extremadamente duro y transitable ideal para terminar con sistemas epoxi, poliuretano o revestimientos decorativos tipo microcemento.	
Propiedades	Dureza extrema. Hasta 1 cm de espesor. Sin retracción. Secado rápido Repintado en 24 horas.	
Campos de aplicación	Reparación de pavimentos industriales con elevadas exigencias mecánicas y químicas, pavimentos continuos decorativos, rampas de garaje, reconstrucción de piezas minerales.	
Preparación del soporte	Puesto que Epo-roc se aplica sobre pavimentos deteriorados, es necesario sanear la superficie a rellenar eliminando partes mal adheridas y restos de pintura hasta conseguir una superficie sana, limpia, libre de humedad polvo y grasa. Sobre superficies muy porosas o absorbentes se recomienda aplicar antes una capa de sellado de Tixol Imprimacion epoxi 3D.	
Preparación del producto	Mezclar componente A+B hasta total homogeneizado y batir mezclando con árido especial durante 2 a 4 minutos hasta formar una pasta maleable y homogénea.	
Aplicación	No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar aplicaciones con exposición directa del sol y soportes con restos de humedad. Aplicar con espátula o llana, rellenando agujeros hasta total enrasado. Compactar para evitar formación de huecos de aire en el interior de la reparación.	
Datos Técnicos	Rendimiento:	2 kg/m2 y cm de espesor.
	Tiempo de vida de la mezcla:	30 minutos a 20 C.
	Seco al tacto:	2-4horas
	Seco total:	24h
	Color:	Arena.
	Limpieza de la herramienta:	Con disolvente limpieza.
	Envases disponibles:	3 kg. Y 9 kg
	Presentación:	A: 0,670 gr B: 0,330 gr Arena: 2 kg.
		A: 2 kg B: 1 kg Arena: 6 kg.
	Almacenado:	6 meses al abrigo del sol y las heladas.
Advertencias	No dejar la mezcla en el envase sin utilizar más de 30 minutos. No pisar antes de las 24 h. Para una información completa consulte ficha de seguridad e higiene.	



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es