

Tixol®

Esmalte Epoxi al Agua

Descripción de producto	Mezcla de resina epoxi con amina en emulsión acuosa, árido seleccionado y pigmentos especiales. Formación de pavimentos en capa fina.
Función	Recubrimiento de suelos de hormigón o conglomerado asfáltico. Protección en general de hormigón frente a agentes químicos y agresiones mecánicas en ambientes en los que no es admisible la presencia de vapores orgánicos.
Campos de aplicación	Pavimentos de alta decoración. Pavimentos antideslizantes. Garajes Aplicaciones en centros públicos, lugares cerrados o con poca ventilación, hospitales, colegios, etc.
INFORMACIÓN DE PRODUCTO	
Gama de colores	Verde, rojo, gris y blanco. Carta Ral bajo pedido mínimo.
Presentación	Kit de 11 + 9 kg. Kit de 2,75 + 2,25 kg.
INFORMACIÓN TÉCNICA	
Sistema base	epoxi / poliamina pigmentado y en base agua.
Secado 25°C/50% h.r.	Al tacto 30 minutos. Paso peatonal 24 horas - Paso rodado 48 horas. Curado total en 15 días.
Contenido en sólidos	52% en peso. 43% en volumen.
Peso específico	1,20 + 0,05 gr/ml.
Brillo 60°	Satinado 50-70% a 60°
Etiquetado COV 2010	Clase j/BA 140 gr/L COV max< 70 gr/L
RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN	
Diluyentes	Agua
Dilución	Diluir hasta una viscosidad en copa Ford #4 de 20-30"
Mezclado	Usar batidora eléctrica a 400 - 500 rpm. Mezclar los 2 componentes y batir durante 2-3 minutos cuidando de no introducir aire en la



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol®

Esmalte Epoxi al Agua

	mezcla.
Aplicación	Extender con rodillo de pelo corto, cuidando de repartir bien el producto sin dejar producto acumulado en ninguna zona.
Temperatura de servicio	8°C - 35°C Cuidar que la temperatura del soporte sea al menos 3°C superior al punto de rocío para evitar condensaciones.
Humedad de servicio	HR < 75%
Humedad del hormigón	<8% en peso.
Consumo / rendimiento	Capa fina: 0,300 - 0,400 kg/m ²
Preparación del soporte	Aplicar siempre sobre soporte seco y limpio. El soporte de hormigón debe prepararse aplicando medios mecánicos (granalla, lijado o fresado) para eliminar la capa superficial y conseguir una base porosa que facilite la penetración y el agarre del sistema. Eliminar las manchas de grasa, restos de goma o cualquier suciedad que dificulte la adherencia sobre el soporte. Las partes débiles, desconchadas o sueltas del hormigón deben desprenderse y sanearse hasta dejar el hormigón sano y compacto. Las irregularidades de la superficie se deben rellenar y nivelar con masilla o imprimación nivelante)
Espesor recomendado	100 - 200 micras de capa seca.
SISTEMAS DE APLICACIÓN	
HERRAMIENTAS	
Rodillo	Usar preferentemente rodillo de pelo corto.
Boquilla de proyección	Aerográfica: >1,5mm. Airless: Paso: 19 -23. Abanico: 20° - 40°
Limpieza de herramientas	Los útiles y herramientas se limpiarán con agua jabonosa. En caso de pintura seca se debe usar decapante químico apropiado o medios mecánicos.
SISTEMAS DE PINTADO	
Capa fina	1capa: FIJADOR EPOXI + 2 capas ESMALTE TIXOL AL AGUA
Pavimento antideslizante	1 capa de FIJADOR EPOXI +1 capa ESMALTE TIXOL AL AGUA



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol[®]

Esmalte Epoxi al Agua

+1 capa ESMALTE TIXOL AL AGUA con sílice <E1010,5 mm.

Instrucciones de seguridad e higiene

En estado líquido este producto es contaminante del agua, y no debe ser vertido en alcantarillas, ni al suelo ni a cauces de agua.

Medidas de protección personal

Cuando se aplica en locales cerrados hay que asegurar la renovación continua de aire para evitar la acumulación de vapores.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

No fumar, comer ni beber durante el trabajo.

Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada.

Usar máscara de protección con filtro para vapores orgánicos tipo A

Usar guantes de nitrilo.

Usar gafas protectoras

Usar mono de trabajo con capucha.

Precauciones de seguridad

Este producto no necesita precauciones de seguridad especiales en el lugar de trabajo excepto las medidas habituales de protección personal.

Transporte

Nº ONU: UN-1263

ADR: Exento.

Toxicidad

La exposición prolongada provoca sequedad en la piel.

El contacto con los ojos provoca irritación.

Este producto es tóxico por ingestión.

Residuos

La eliminación de residuos de producto y de envases utilizados debe hacerse mediante un gestor de residuos autorizado.

Nota legal

Toda la información recogida en esta ficha de producto está basada en nuestro actual estado de conocimiento y se suministra de buena fe, entendiendo que las condiciones de almacenaje y uso son las indicadas en esta información, esto no supone una garantía manifiesta de producto habida cuenta de la variabilidad de las condiciones de aplicación.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es