

Tixol®

Imprimación Epoxi

Agua 2C

Directo sobre azulejos

Descripción Emulsión consolidante y selladora a base de resina epoxi con amina en dispersión acuosa. Formulada como imprimación de anclaje para aplicar directo sobre azulejos y superficies cerámicas de difícil anclaje.

Función

- Consolidación de soportes poco consistentes.
- Sellado de soportes excesivamente porosos.
- Base adherente previa a la aplicación de revestimientos epoxi y poliuretano para suelos.

Campos de aplicación

- Pavimentos de cerámica.
- Pavimentos antideslizantes.
- Garajes.
- Aplicaciones en centros públicos, lugares cerrados o con poca ventilación, hospitales, colegios, etc.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Gama de colores Incoloro.

Presentación

Kit de 10 + 5 kg.
Kit de 3 + 1,5 kg.
Kit de 0,670 + 0,335 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA

Sistema base epoxi / poliamina pigmentado y en base agua.

Secado 25°C/50% h.r.

Al tacto 60 minutos.
Repintado 6-24 horas
Curado total en 15 días.

Contenido en sólidos

37% en peso.
36% en volumen.

Peso específico 1,02 + 0,05 gr/ml.

Brillo 60° Brillante 80-85% a 60°.

Etiquetado COV 2010 Clase j/BA 140 gr/L COV del producto: max< 40 gr/L.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol®

Imprimación Epoxi

Agua 2C

Directo sobre azulejos

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Diluyentes	Agua
Dilución	Diluir hasta una viscosidad en copa Ford #4 de 20-30"
Mezclado	Usar batidora eléctrica a 400 - 500 rpm. Mezclar los 2 componentes y batir durante 2-3 minutos cuidando de no introducir aire en la mezcla.
Aplicación	Extender con rodillo de pelo corto, cuidando de repartir bien el producto sin dejar producto acumulado en ninguna zona.
Temperatura de servicio	8°C - 35°C Cuidar que la temperatura del soporte sea al menos 3°C superior al punto de rocío para evitar condensaciones.
Humedad de servicio	HR < 75%
Humedad del hormigón	<8% en peso.
Consumo / rendimiento	Capa fina: 0,100 - 0,200 kg/m ²
Preparación del soporte	Aplicar siempre sobre soporte seco y limpio. Sobre azulejos y cerámica desinfectar de cualquier resto de polvo y grasa. En superficies muy brillantes lijar o diamantar para abrir poro. El soporte de hormigón debe prepararse aplicando medios mecánicos (granalla, lijado o fresado) para eliminar la capa superficial y conseguir una base porosa que facilite la penetración y el agarre del sistema. Eliminar las manchas de grasa, restos de goma o cualquier suciedad que dificulte la adherencia sobre el soporte. Las partes débiles, desconchadas o sueltas del hormigón deben desprenderse y sanearse hasta dejar el hormigón sano y compacto. Las irregularidades de la superficie se deben rellenar y nivelar con masilla o imprimación nivelante)

Espesor recomendado 40 - 80 micras de capa seca.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

HERRAMIENTAS

Rodillo Usar preferentemente rodillo de pelo corto.

Boquilla de proyección Aerográfica: >1,5mm.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol®

Imprimación Epoxi

Agua 2C

Directo sobre azulejos

Airless: Paso: 19 -23. Abanico: 20° - 40°

Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua jabonosa. En caso de pintura seca se debe usar decapante químico apropiado o medios mecánicos.

SISTEMA DE PINTADO

Capa fina

+1 Capa Tixol Imprimacion Epoxi Agua.
+ 2 capas Tixol Esmalte Epoxi al agua.

Pavimento antideslizante

+1 Capa Tixol Imprimacion Epoxi Agua.
+ 2 capas Tixol Esmalte al agua + sílice
o 1 capa de Tixol Pu finish Anti slip.

Instrucciones de seguridad e higiene

En estado líquido este producto es contaminante del agua, y no debe ser vertido en alcantarillas, ni al suelo ni a cauces de agua.

Medidas de protección personal

Cuando se aplica en locales cerrados hay que asegurar la renovación continua de aire para evitar la acumulación de vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No fumar, comer ni beber durante el trabajo. Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada. Usar máscara de protección con filtro para vapores orgánicos tipo A. Usar guantes de nitrilo. Usar gafas protectoras. Usar mono de trabajo con capucha.

Precauciones de seguridad

Este producto no necesita precauciones de seguridad especiales en el lugar de trabajo excepto las medidas habituales de protección personal.

Transporte

Nº ONU: UN-1263
ADR: Exento.

Toxicidad

La exposición prolongada provoca sequedad en la piel. El contacto con los ojos provoca irritación. Este producto es tóxico por ingestión.

Residuos

La eliminación de residuos de producto y de envases utilizados debe hacerse mediante un gestor de residuos autorizado.

Nota legal

Toda la información recogida en esta ficha de producto está basada en nuestro actual estado de conocimiento y se suministra de buena fe, entendiéndose que las condiciones de almacenaje y uso son las indicadas en esta información, esto no supone una garantía manifiesta de producto habida cuenta de la variabilidad de las condiciones de aplicación.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es