

Tixol®

Promotor de Adherencia

Acryflex PU

Descripción	Organo-silano epoxídico
Propiedades	Apariencia a 20° Líquido Color Incoloro / amarillento % Materia activa > 98
Aplicaciones	La dosificación del PROMOTOR DE ADHERENCIA puede oscilar entre el 0'5 y el 2% en sistemas de poliuretano donde se desea incrementar la adherencia sobre sustratos inorgánicos. El PROMOTOR DE ADHERENCIA mejora la adhesión en húmedo y la resistencia al frote en seco. Se recomienda incorporar el producto justo antes de la aplicación dado que en algún caso y según las múltiples aplicaciones que puede tener el producto, podría reducir la vida media del formulado. PROMOTOR DE ADHERENCIA está listo para usar y es fácilmente dispersable en agua, este producto también puede usarse en sistemas base solvente mediante prueba previa en cada formulado.
Almacenamiento	El producto, conservado en su envase original, a temperatura entre 5°C y 35°C mantiene sus propiedades al menos 12 meses desde su fabricación.
Información de seguridad	Criterio de reglamentación según la normativa EC 1272/2008(CLP): H318: Provoca lesiones oculares graves.
Envases	PROMOTOR DE ADHERENCIA está envasado en botellas de 150g y 225g.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es