

# Renovador de pavimentos Extreme

## Descripción

Tixol Renovador de pavimentos Extreme es un revestimiento especial para pavimentos no cerámicos. Formulado especialmente para renovación de hormigón impreso virgen o con restos de pintura o barnices. Endurece y sella el fondo, protege contra los líquidos creando una superficie sin polvo, muy resistente al frote y de fácil limpieza. Crea una película de acabado satinado resistente al roce y al tránsito.

## Propiedades

Producto al agua.  
Alta penetración.  
Gran poder Hidrófugo.  
Por su bajo extracto sólido, apenas modifica textura del fondo.  
Gran resistencia a la abrasión.  
Aplicación rápida, repintado en 4 horas.

## Campos de aplicación

Renovación de pavimentos de hormigón impreso, hormigón pulido, adoquines, piedra natural, ladrillo visto o cualquier soporte poroso horizontal o vertical que requiera de una renovación de color, sellado del fondo y protección duradera. Interior o exterior.

## Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y libre de humedades. Sobre hormigón pulido requiere un lijado previo para abrir poro y mejorar penetración. Sobre superficies pintadas o barnizadas, tipo hormigón impreso será necesaria una limpieza con agua a presión y si pintura y barniz están en buen estado, un ligero lijado para mejorar anclaje y pintar directamente con Tixol Renovador de Pavimentos Extreme. El producto adhiere directamente sobre barnices de hormigón impreso antiguos o pinturas decorativas siempre que estas estén en buen estado y se lijén previamente. Sobre superficies especialmente absorbentes o pulverolentas, se recomienda una capa previa de Tixol Endurecedor de fondos para asegurar un buen anclaje.

## Preparación del producto

Listo al uso, no diluir.

## Aplicación

Con rodillo, brocha o pulverizado, aplicar de forma uniforme repartiendo el producto sin dejar sobre cargas. Se recomienda un mínimo de 2 capas de entre 75- 100 gr/m<sup>2</sup> con un intervalo de secado entre capas entre 4 y 72 horas. Transcurrido este tiempo, será necesario lijar para asegurar un buen anclaje de la segunda capa. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar aplicaciones con exposición directa del sol.

Sobre superficies con poca absorción, se recomienda aplicar una capa de Tixol Hidrofinish para sellar y consolidar fondo o diluir primera mano con un 20% de agua y aplicar una capa fina para después acabar con al menos las dos capas recomendadas. Se recomienda no aplicar capas gruesas ya que éstas pueden tener un mal secado y dudoso anclaje.

## Datos técnicos

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Densidad:      | 0,98 g/cc aprox.                                                                            |
| Extracto seco: | 30%                                                                                         |
| Ph:            | 8-8,5                                                                                       |
| Adherencia:    | Excelente adherencia.                                                                       |
| Aspecto:       | Viscoso tipo pintura                                                                        |
| Rendimiento:   | 5-8 m <sup>2</sup> /kg en dos capas según absorción.                                        |
| Seco al tacto: | 1 hora.                                                                                     |
| Seco total:    | 7 días.                                                                                     |
| Color:         | 5 colores estándar + 1 base Transp y color<br>Que puede utilizarse como base BL para teñir. |

Limpieza de la herramienta: Con agua.

Envases disponibles: Bidon de 5 kg y 10 kg.

# Tixol®

# Renovador de pavimentos Extreme

## Conservación

1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.

## Advertencias

No está indicado para zonas donde puedan producirse derrames de disolventes o hidrocarburos.  
Un exceso de material puede producir una capa blanquecina sobre la superficie.  
No aplicar con previsión de lluvias, el producto requiere un secado mínimo de 72 horas.  
No puede ser transitado por vehículos antes de un secado mínimo de 7 días.  
No aplicar capas gruesas, se recomienda aplicar 2-3 capas finas.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4  
30.110 CHURRA (Murcia)  
Centralita: 968 30 60 60

[www.materialesmodernos.com](http://www.materialesmodernos.com)  
[www.tixol.es](http://www.tixol.es)