Tixol®
Flexistop Eco

Descripción

Mortero hidráulico de reparación y membrana impermeabilizante a base de cemento blanco con resinas especiales, fibras y aditivos. Especialmente formulado para la impermeabilización de muros enterrados, terrazas, reparación e impermeabilización de piscinas, depósitos de agua potable y baños antes de embaldosado. Soporta presión negativa.

Aplicaciones

Cualquier aplicación destinada a impermeabilizar superficies expuestas a la acción del agua.

Propiedades

Valido para depósitos de agua potable.
Capacidad de hasta 1 cm de relleno por capa.
Excelente capacidad de impermeabilización
Resistencia a la presión negativa
Fácil aplicación
Acabado blanco
Buena plasticidad y facilidad de aplicación.

Puesta en Obra

Preparación de la mezcla

El soporte debe ser mineral, piedra, ladrillo, morteros cementosos o morteros de cal.
El soporte debe estar sano, duro y libre de polvo y grasa. Eliminar cualquier resto de pinturas, revestimientos, eflorescencias y sustancias que puedan afectar a una correcta adherencia. Humedecer el soporte antes de aplicación.

Aplicación

Producto en polvo, diluir con agua entre un 20% y un 25% en función de la herramienta de aplicación empleada.

La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5ºC ni superior a 35ºC.
Evitar la aplicación con exposición directa al sol o vientos fuertes. Sobre zonas críticas o con riesgo de fisuras, tratar con malla de fibra previamente. El mortero puede ser proyectado o aplicado a llana, brocha o cepillo. La aplicación se realiza en dos manos con un mínimo de cantidad por mano de 1 kg/m2. En aplicación armada con malla Tixol Fibra Glass o cualquier otra de hasta 160 g, no solapar para evitar sobreespesores y contar con un consumo de 2,5-3 kg/m2. Se recomienda cruzar las manos, una vertical y otra horizontal hasta sellado total. El tiempo de secado entre manos no puede ser inferior a 6 horas a 20ºC.

Consumo

2 kg/m2 en aplicación sin malla de fibra / 2,5-3 kg/m2 con malla de hasta 160 g.

Datos Técnicos

Resistencia a las fisuras	Clase A5
Módulo de elasticidad	+/- 450 Mpa
Adherencia sobre hormigón:	+/- 1.6 Mpa
Dureza Shore 7 días:	+/- 25
Comportamiento al fuego:	A1 Euroclase
Densidad:	1,3 g/cm3
Secado entre capas:	2-3 horas
Curado total:	28 días

Curado total para llenado de agua en depósitos o piscinas: 28 días

Aspecto

Blanco natural.

Envases

Cubos de polvo de 15 kg y 5 kg.

MTM
Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es