Brickcover®

TOTALT SKYDD FÖR TEGEL OCH STENAR

REVISIONSDATUM 20/06/13

Brickcover® är ett impregneringsmedel som skyddar stenar och tegel mot försämring och som, tack vare sin speciella katalysator, tränger djupt in alla absorberande material och lämnar ytan helt naturlig.
Brickcover® är giftfri, bildar ingen film. Dess formula, baserad på kaliumsalt gör det till en extremt långsiktig behandling som är effektiv på både horisontella och vertikala ytor.
Brickcover® bildar en vattentät barriär som gör att materialet är ogenomträngligt för vatten och skyddar den från atmosfärisk påverkan.

Egenskaper

- **Brickcover®** är helt osynlig, och förändrar inte färg eller ytan på materialet som behandlas.
- **Brickcover®** förhindrar uppkomsten av mögel, bakterier, salpeter och saltutslag. Den håller ytorna rena och hälsosamma och ger ytan ett utmärkt resultat.
- **Brickcover®** skyddar trottoarer (betong) från försämring och gör dem resistenta mot frys-/ tincykler samt atmosfärisk påverkan.
- **Brickcover®** tränger in i strukturen och gör att materialet kan andas normalt. Brickcover lämnar ingen film på ytan.
- **Brickcover®** är färglös, luktfri, giftfri och miljövänlig. Om korrekt tillämpning sker garanteras livslängden till 8-10 år efter behandling.

Användningsområden

- På terracotta och stenbeläggningar.
- På tegelväggar.
- På plattor och tak i allmänhet.
- På äldre betong och gips.
- På natursten i allmänhet.
- På poolkanter och fogar, terrasser och duschar.
- På statyer, stenarbeten, pelare och trottoarer för att skydda mot atmosfärisk påverkan.
- På all sten eller tegel som kan absorbera vatten.

Tekniska specifikationer

Sammansättning	Egen blandning av kalium methylsilikonat i vattenhaltig lösning (<5%)
Hållbarhet	12 månader i oöppnad förpackning
Brännbarhet	Inte brännbar
Miljörisk	Ingen
Organiska egenskaper	Luktlös, förglös vätska
Förvaring	Förvaras frostfritt i oöppnad förpackning
Toxicitet	Ingen
Täckningsgrad	4-7 m2
Spädning	Ingen, färdig att använda
Mognad	Ca 2 timmar
Förpackning	Dunk 5, 20 liter

Prestanda

Egenskaper	**Resultat**	**Referens**
Permeabilitet för vattenånga	70% av originalet	
Frys-/ tincykler	50 cykler utan skada	UNI 8635/11
Mottaglighet saltutslag	Ingen	UNI 8942/3
Koefficient för friktion	Torr 0,807, Våt 0,467	B.S. 6431: Part 20:1984
Hållbarhet behandling	Minst 8 år	

ECOBETON

Applicering

Ytan måste rengöras noggrant, vara frisk, fri från avlagringar, olja, färg eller damm och helt torr.

Skaka om produkten ordentligt före användning. Applicera med lågtrycksspruta. Det kan också appliceras genom användning av en roller eller en pensel. Materialet måste vara mättat med **Brickcover®**, ta bort rester av produkten.

På grund av det stora utbudet av tegel och sten på marknaden, rekommenderar vi alltid att applicera **Brickcover®** på ett litet provområde för att kontrollera rätt driftsförhållanden.

Applicera nedifrån och upp på vertikala väggar. Täckningsgraden är 4-7 m² per liter produkt, beroende på porositeten hos materialet. Förbehandling med **Evercrete Vetrofluid®** rekommenderas för betong.

Läs **HMS** säkerhetsdatablad för övriga noteringar.

Andra applikationer
Ecobeton:s tekniska service står till ditt förfogande för att svara på alla frågor du kan ha.
e-post: **europe@ecobeton.it**

Varning

Skydda icke absorberande material (porslin, stengods, aluminium, glas, kakel etc.) vid applicering, produkten är alkalisk och kan skada dessa ytor.

Spill på icke absorberande material måste omedelbart tvättas omsorgsfullt med vatten, för att förhindra reaktion på ytan. Inget material får vara kvar på ytan.

Det är nödvändigt att tvätta underlag av terracotta ordentligt innan behandling, med hjälp av en syralösning för att förhindra uppkomsten av saltutslag. Undvik högtryckstvätt. Prova alltid **Brickcover®** på ett testområde innan behandling påbörjas.

Applicera inte ett andra skikt.

Temperatur: applicera inte under + 5° C eller över + 40° C. Applicera inte om regn kan förutspås inom de närmaste 24 timmarna.

Notera:

Informationen på detta produktblad är överensstämmande sett till vår nuvarande bästa kunskap.
Produkten har garanterat högsta kvalité och standard sett till denna produkts toleranser.
Eftersom det är omöjligt att ha kontroll vid själva applikationen av produkten finns ingen direkt eller indirekt garanti gällande slutresultatet. Inget ansvar accepteras direkt eller indirekt vid användande av dessa produkter. Användare uppmanas att testa produkten före applikation.

www.betongakuten.se
INGÅR I ECOBETON GRUPPEN
www.ecobeton.com
T +46 (0) 40 150057
M + 46 (0) 700 379411

ECOBETON

Ecobeton Europe® s.r.l.
via G. Galilei, 47
36030 Costabissara (VI) Italy
T (+39) 0444 971893
F (+39) 0444 971896
I www.ecobeton.com

www.ecobeton.com
europe@ecobeton.com