EverCrete Vetrofluid®

TOTAL FUKTIMPREGNERING OCH SKYDD FÖR BETONG

CE 0120

ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK

REVISIONSDATUM 20/06/2013

EPD®

Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter inträngning upp till 40mm in i betongen. Evercrete Vetrofluid tätar porerna i betongen och blir en permanent barriär. Evercrete Vetrofluid vattentätar, härdar och skyddar alla typer av betong permanent.

Egenskaper

Evercrete Vetrofluid® garanterar permanent vattentätning av betong även vid dålig hållfasthet, (ned till 10 atm). Det är en permanent och slutgiltig behandling.

Evercrete Vetrofluid® gör betongen extremt resistent mot frost, klorider, sulfater, tö- och saltpåverkan.

Evercrete Vetrofluid® förhindrar karbonatisering samt inträngning av klorider (UNI 9944). Den behåller en alkaliskt stabil miljö över tiden och ger de behandlade ytorna och armeringen ett fullständigt skydd.

Evercrete Vetrofluid® är certifierad för användning i kontakt med dricksvatten och är lämplig för vattentätning och skydd av betongtankar samt ytor som används i kontakt med livsmedel.

Evercrete Vetrofluid® ger betongen ett utomordentligt skydd mot kemikalier.

Evercrete Vetrofluid® blockerar tillskjutande markfukt när den appliceras på bottenplattan.

Evercrete Vetrofluid® är en effektiv dammbindare som hindrar genomträngning av föroreningar vilket därmed också förbättrar miljön.

Evercrete Vetrofluid® förbättrar brandmotståndet Den är fullständigt brandsäker och behåller sina egenskaper vid alla temperaturer, i kompatibilitet med den behandlade betongens fysiska begränsningar.

Evercrete Vetrofluid® kan användas på betongvägar och är kompatibel med övriga finish- och ytbeläggningar.

Evercrete Vetrofluid® är en luktfri, färglös och helt giftfri produkt.

Evercrete Vetrofluid® överensstämmer med föreskrifterna 89/106 enligt EEC:s direktiv och uppfyller kraven enligt standard CE 1504-2.

Prestanda

Egenskaper	Resultat	Referenser
Karbonatisering	Totalt motstånd	UNI 9944
Kontakt med dricksvatten	Lämpligt	D.M. 21.03.73
Motstånd mot negativt tryck	1 MPa - ca 10 atm	Sintef

Användningsområden

- På väggar under jord för att vattentäta från både in- och utsida.
- På betongbroar, viadukter, dammar och tunnlar för att vattentäta och skydda mot försvagning samt korrosion.
- I reningsanläggningar, brunnar och lagringstankar som kommer i kontakt med aggressiva ämnen.
- I alla betongkonstruktioner under mark för att förhindra kloridinträngning.
- Biogas-anläggningar, skyddsrum för att skydda betongen från biomassor, gaser och lakvatten.
- I jordbruksanläggningar (stall, plansilos, samt svinhus).
- I dricksvattentankar.
- I kontakt med dricksvatten och avloppsvatten.
- I kontakt med aggressiva ämnen och kolväte.
- På betong utsatt för allvarliga klimatförhållanden.
- I grundkonstruktioner för att förhindra tillskjutande markfukt.
- I källare som läcker fukt.
- Överallt där Du vill förbättra hållbarheten av betongkonstruktioner.
- Golv och plattor som tillfällig eller permanent vattentätning.
- Betongvalv.
- Rör eller bevattningskanaler.
- Prefabricerad betong eller vägbarriärer.

Tekniska specifikationer

Sammansättning	En blandning av vattenglas och en speciell katalysator.
Hållbarhet	36 månader i oöppnad förpackning.
Brandfarlighet	Ej brännbar
Miljörisk	Ingen
Organiska egenskaper	Luktlös, färglös vätska
Förvaring	Förvaras torrt och frostfritt. Undvik kontakt med glas eller aluminium
Toxicitet	Ingen
Utspädning	Ingen, klar att användas
Härdning	36 dagar. Gångbar efter några timmar
Förpackning	20, 1000 liter

ECOBETON

Certifikat

CE 0120

Ecobeton Italy srl
Via Galileo Galilei 47, 36030 - Costabissara (VI)
08
GB08/76012
DOP n° 140107DOP-1504-2

UNI EN 1504-2:2005
Evercrete® - Vetrofluid®
Ytskyddsprodukter
Impregnering

EN 13813	Nötningsmotstånd:	Förbättring med > 30%
EN 1062-3	Vattenpermeabilitet	w <0,1kg/m3xh0,5
EN 2812-1	Kemisk resistens (absorption)	Inga synliga förändringar
EN 13529	Kemisk resistens (sammandragning)	Inga synliga förändringar
EN 13687-1	Termisk kompatibilitet	>1,5 Nmm2
EN 6272-1	Fallande vikt-test	Klass III: >20Nm
EN 1542	Draghållfasthet (pull-off)	> 1,5Nmm2
EN ISO 13501-1	Reaktion på brandtest	Euroklass A1
	Inträngningsdjup	> 10mm
	Farliga ämnen	Obefintligt

Tekniska data ovan har uppnåtts med en dosering av 400 g/ m^2

S-P-00413 EPD®
environdec.com

Evercrete Vetrofluid® är en EPD-certifierad produkt, miljödeklarationen definieras i standarden ISO 14025. Den garanterar produktens miljöprestanda. Certifikatets nummer är: S-P-00413, www.environdec.com

Applicering

Evercrete Vetrofluid® ska appliceras i två lager, på rena ytor fria från rester av olja och fett. Den kan appliceras med spruta, roller eller pensel. Vid applicering med spruta rekommenderas låg-tryckspruta (max 5 bar) typ trädgårdsspruta (både manuell och elektrisk).
På gammal betong, förfukta ytan dagen före applikation.
Skaka produkten kraftigt innan användning.

Läs säkerhetsdatabladet för ytterligare information.
Evercrete Vetrofluid® kan även appliceras i våt betong: oavsett så måste reparationer åtgärdas förs[t] i händelse av vattenläckage. Applicera det första lagret till mättnad utan att låta produkten droppa; applicera det andra lagret efter att det första har torkat.

Applicera nerifrån och upp på vertikala ytor. Produkten har härdat efter 36 dygn; dock är ytan gångbar efter några få timmar: därefter kan en icke-hydrofobisk beläggning (gips, betonggjutningar) appliceras **redan efter** några timmar, även om det är bäst att vänta åtminstone 2-3 veckor med behandlingar som kräver en helt torr grund (färg, hartser, etc.).

Applikationer på ytor under mark
Reparera alla hål och ojämnheter med reparationsbetong eller likvärdig produkt. Behandla ytan med **Evercrete Vetrofluid®.**
De behandlade ytorna kan täckas med jord igen efter 12 timmar utan några särskilda skyddsåtgärder.

Reparation
Det är möjligt att laga sprickor ojämnheter och andra skador genom att använda en mix av **Ecobeton Bonding Agent**, eller ett bruk bestående av Portland-cement och **Evercrete Vetrofluid®**.
1. Spruta **Evercrete Vetrofluid®** på ytan som ska lagas.
2. Applicera mixtur med tillsats av **Ecobeton Bonding Agent**.
3. Applicera **Evercrete Vetrofluid®** ytterligare en gång när lagningen har torkat.

Byggnader
För att eliminera fukt- samt vatteninträngning i gamla källare eller byggnader, är det möjligt att arbeta från insidan efter att man tagit bort alla beläggningar och överlappningar (färg, gips, etc.).
1. Spruta **Evercrete Vetrofluid®** tills ytan är mättad.
2. Vänta några dagar.
3. Upprepa behandlingen.

Om ytan är alltför fuktig är det nödvändigt att upprepa behandlingen för att uppnå ett önskat resultat.

Varning

Temperatur: Applicera inte under 5° C.
Glas och Aluminium: skydda glas och aluminium under behandlingen (klocka, glasögon, etc.) då de kan skadas av produkten.

Åtgång

Åtgången per kvadratmeter varierar beroende på befintligt sug i det material som behandlas. Generellt, behandla betongen tills den är mättad. Åtgången varierar från 2-4 m^2/ liter **Evercrete Vetrofluid®**.

Notera:

Informationen på detta produktblad är överensstämmande sett till vår nuvarande bästa kunskap.
Podukten har garanterat högsta kvalité och standard sett till denna produkts toleranser. Eftersom det är omöjligt att ha kontroll vid själva applikationen av produkten finns ingen direkt eller indirekt garanti gällande slutresultatet. Inget ansvar accepteras direkt eller indirekt vid användande av dessa produkter. Användare uppmanas att testa produkten före applikation.

www.betongakuten.se
INGÅR I ECOBETON GRUPPEN
www.ecobeton.com
T +46 (0) 40 150057
M + 46 (0) 700 379411

ECOBETON

Ecobeton Europe® s.r.l.
via G. Galilei, 47
36030 Costabissara (VI) Italy
T (+39) 0444 971893
F (+39) 0444 971896
I www.ecobeton.com

www.ecobeton.com
europe@ecobeton.com