# Microbond®

## CEMENTBASERAD YTBELÄGGNING

ENDAST FOR PROFESSIONELLT BRUK REVISIONSDATUM 20/06/2013

**Microbond® är en cementbaserad enkomponents färdig-mix som blandas med vatten till en jämn, slät spackelbar konsistens. Den kan appliceras på både in- och utvändiga ytor och kan erhållas i ett stort antal färger. Microbond® är en perfekt produkt för mönstring av betong och att göra spacklade betongytor med. Microbond® kan appliceras på både vertikala och horisontella ytor, tak, golv, väggar och möbler.**

## Egenskaper

- Färdig-mix, endast vatten tillsätts.
- Kan appliceras på både vertikala och horisontella ytor.
- Kan appliceras på ytor både in- och utomhus.
- Lätt applicering.
- Finns i ett stort antal färger.
- Kan appliceras i tunna skikt.
- Resistent mot nötning.
- Hälso- och miljövänlig.
- Giftfri.
- Kan användas på betong för att öka hållbarheten.
- Kan appliceras på trä, betong, metall, tegel, lera.

## Tekniska egenskaper

| | |
|---|---|
| Utseende | Fint pulver |
| Lukt | Ingen |
| Färg | Grå och vit |

## Applicering

Applicera Ecobeton **Ercole®** på ytan före applicering av **Microbond®** Eventuella reparationer, spricklagningar, golvreparationer och djupare lagningar ska göras innan applicering påbörjas. Ytan måste först vara fuktad med rent vatten.

Applicera **Microbond®** över **Ercole®** efter att den har torkat. **Microbond®** appliceras med en squeege i flera skikt tills önskad släthet på ytan uppnås. När **Microbond®** har torkat, kan ytan sandströs med en dammfri sandläggare eller poleringsmaskin för att uppnå en slät och jämn yta. Det används för att fylla hålrum och jämna av ytan.
För att uppnå en spacklad yta, minska vattenmängden för att få en torrare blandning. Applicera **Microbond®** med bredspackel på fuktad yta.

## Användning

- På prefabricerad betong.
- Släta ytskikt.
- På Ecobeton **Ercole®**.
- Dekorativa ytskikt.
- På väggar, golv och tak.
- På industri- och offentliga golv.
- För hälsocenter, laboratorier, barer och restauranger.
- För att uppnå en spacklad yta.

## Täckningsgrad

| | |
|---|---|
| Täckningsgrad per förpackning | 30 $m^2$ |
| Härdningstid | 72 timmar |
| Hållbarhet | 6 månader. Förvaras torrt |
| Förpackning | 25 kg hink |

## Begränsningar

**Microbond®** ska endast appliceras när underlagets temperatur är över + 5° C.

På utvändiga ytor, applicera inte om regn kan förutses de närmaste 24 timmarna, det komplicerar arbetet. Låt inte materialet frysa.

Notera:

Informationen på detta produktblad är överensstämmande sett till vår nuvarande bästa kunskap.
Produkten har garanterat högsta kvalité och standard sett till denna produkts toleranser.
Eftersom det är omöjligt att ha kontroll vid själva applikationen av produkten finns ingen direkt eller indirekt garanti gällande slutresultatet. Inget ansvar accepteras direkt eller indirekt vid användande av dessa produkter. Användare uppmanas att testa produkten före applikation.

www.betongakuten.se
**INGÅR I ECOBETON GRUPPEN**
www.ecobeton.com

T +46 (0) 40 150057
M + 46 (0) 700 379411

ECOBETON

**Ecobeton Europe®** s.r.l.
via G. Galilei, 47
36030 Costabissara (VI) Italy

T (+39) 0444 971893
F (+39) 0444 971896
I www.ecobeton.com

**www.ecobeton.com**
**europe@ecobeton.it**