weber REP 933 pumpbetong 0-8 C40/50

- Reparationsbetong
- Pumpbar

OM PRODUKTEN

REP 933 är en torrbetong. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig pumpbar betongmassa. Genom sin lättflytande konsistens är REP 933 speciellt lämpad vid tät armering. Ger i hårdnat tillstånd god beständighet mot bl.a. tösalt. Tryckhållfasthetsklass C40/50 vid lättflytande konsistens. REP 933 ingår i webers system för betong reparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Pumpbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fordras en högvärdig och frostbeständig betong. REP 933 är avsedd att användas vid gjutning av grova konstruktioner från 50mm. REP 933 är anpassad för att pumpas med en betongpump typ kolvpump, men kan även appliceras på vanligt sätt.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

FÖRBEHANDLING

Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bäst vidhäftning. Förvattna alltid gjutstället så att vatten ej sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får dock fritt vatten ej förekomma på gjutstället. Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. REP 933 skall användas inom 30minuter.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	2 kg/m²/mm
Vattenbehov	Ca 2,1 L/20 kg
Utbyte	Ca 11 L/20 kg
Användningstid	Ca 30 min vid 20°C/50% RF
Börjar härda	Ca 5 tim
Bindemedel	CEM I Portlandscement
Cementtyp och -klass	Cem I 42,5N MH/SR3/LA EN 197-1
Ballast	Natursand 0–8 mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn	>2 MPa enl. EN 1542
Tryckhållfasthetsklass	C40/50 enl. EN 206-1
Tryckhållfasthet 1 dygn	>20 MPa enl. EN 12390-3.
Tryckhållfasthet 3 dygn	>25 MPa enl. EN 12390-3.
Tryckhållfasthet 7 dygn	>40 MPa enl. EN 12390-3.
Tryckhållfasthet 28 dygn	>60 MPa enl. EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Exponeringsklass	X0/XC4/XS2/XD3/XF4/XA2
Resistivitet	9400 Ωcm (våtlag)
Frostbeständig	Mycket god, enl. SS 13 72 44 1A
Elasticitetsmodul (E-modul)	>20 Gpa enl. EN 13412
Vattentät	Ja, enl. SS 137214
Lufthalt	Ca 7%, enl. EN 1015-7
VCT/VBT	Ca 0,40
CE-märkning	EN 1504-3
Lagring	Torrt och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Klimatavtryck (GWP-GHG) enligt EPD A1-A3	0,2 kg CO_2e/kg

BLANDNING

REP 933 blandas maskinellt 5minuter med ca 2,1l vatten per 20 kg varvid erhålles ca 11l betongmassa i lättflytande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med planblandare eller frifallsblandare.

ANVÄNDNING

Blanda betongen. Fyll formarna. Vid större tjocklekar kan komprimering erfordras för varje skikt om 50cm. Använd i första hand slank vibratorstav. Gör täta nedstick. För horisontella gjutningar använd ”vibrobalk” eller ”vibrobrygga”. Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning.

EFTERBEHANDLING

Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning. Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten

Saint-Gobain Sweden AB
Weber
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna

Telefon: 08-625 61 00
Fax: 08-625 61 80

www.weber.se

2025-12-23

de första dygnen. När vattning avbrutits eller när täckning (kvarsittande form) tas bort påförs Weber Krympspärr för bästa resultat.

OBSERVERA

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthets-tillväxten. Även gjutningar mot kalla betongytor skall beaktas. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. REP 933 får ej utsättas för frost innan hållfasthet 5MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn. Vid gjutningsarbeten ned till -10°C kan weber EXM 715 alternativt weber vinterbetong användas. Vid eventuella oklarheter om användning, kontakta oss på weber. Ovanstående uppgifter är vägledande och då bl.a. arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten på levererad vara.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200875418	weber REP 933, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479745213
5200779021	weber REP 933, 1000 kg storsäck	1000 kg	BBG		7391479707754
5200779019	weber REP 933, bulk	1000 kg	t		7391479716107

Saint-Gobain Sweden AB
Weber
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna

Telefon: 08-625 61 00
Fax: 08-625 61 80

www.weber.se

2025-12-23