Materialval – SS 1914 (11SMnPb30+C)

Blylegerat friskärande automatstål, standardiserat enligt SS-EN 10277-3. Ej ett seghärdningsstål – hållfasthet och hårdhet uppnås via kalldragning, ej genom härdning och anlöpning.

Egenskap	**Värde (11SMnPb30+C, SS 1914)**
Materialgrupp	4 (automatstål, fri-skärande, blylegerat)
Kemisk sammansättning (ca)	C < 0,14 %, Si < 0,05 %, Mn 0,90-1,30 %, P max 0,11 %, S 0,270-0,330 %, Pb 0,20-0,35 %
Leveranstillstånd	Kalldraget (+C)
Sträckgräns Re min (kalldraget, beroende på dimension)	245-440 MPa
Brottgräns Rm (kalldraget)	360-810 MPa
Brottförlängning A5 min	6-9 %
Hårdhet (kalldraget)	ca 140-220 HB
Härdning (vid behov)	Lämpar sig för induktions- eller flamhärdning; ythårdhet ca 52-60 HRC. Ej lämpligt för svetsning utan förvärmning.

Källa: Verkstadshandboken.