

RU	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТУРЕЦКОГО и ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА TS-EN 14411	Sinterflex 3 мм - Мрамор Calacatta
		ПРИЛОЖЕНИЕ-G UGL GROUP VI ₁	
ISO 10545-2	Длина и ширина	N ≥ 15 см; Допустимое отклонение среднего размера каждой плитки от рабочего размера (W) ± %0,6 и ± 2,00 мм	-
	Толщина	±%5	±3%
	Прямоугольность	-	-
	Прямолинейность сторон	-	-
	-	-	-
ISO 10545-3	Водопоглощение	E ≤ 0,5 % Индивидуальный макс. % 0,6	E ≤ 0,3 %
ISO 10545-4	Прочность на разрыв, в N	Толщина ≥ 7,5 мм; Не менее 1300	-
		Толщина <7,5 мм; Не менее 700	-
	Модули разрыва (Н/мм²)	мин.35 Индивидуальный мин.32	> 45 Н/мм²
Доступен метод испытаний на	ударопрочность	по ISO 10545-5	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
ISO 10545-6	Стойкость к глубокому истиранию-только для неглазурованной плитки	Макс.175 мм³	<140 мм³
ISO 10545-8	Коэффициент линейного теплового расширения	Доступен метод испытаний	5.9977E-06
ISO 10545-9	Устойчивость к термическому удару	Доступен метод испытаний	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
ISO 10545-12	Морозостойкость	Требуемая	СТОЙКОСТЬ
ISO 10545-13	Устойчивость к химическому воздействию		
	Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		
	неглазурованная плитка	соответствие производителя государственной классификации	УТВЕРДИТЕЛЬНАЯ
	Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		
	неглазурованная плитка	Доступный метод испытаний	УТВЕРДИТЕЛЬНАЯ
ISO 10545-14	Стойкость к воздействию бытовой химии и солей для бассейнов		
	Неглазурованная плитка	Мин.В	A - A
	Неглазурованная плитка		
ISO 10545-14	Устойчивость к окрашиванию		
	Неглазурованная плитка		
	Пятна, оставляющие след (пасты): Зеленое окрашивающее средство в легком масле	производитель к государственной классификации	УТВЕРДИТЕЛЬНАЯ
	Пятна, обладающие химическим / окисляющим действием: Лодин, раствор 13 г /л в спирте		
	Пятна, образующие пленку: Оливковое масло		
DIN 51130 DIN 51097	Устойчивость к скольжению (масляному / влажному)	При необходимости	R- класс-



Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

17430 Çan/Çanakkale

5

004CPR-DoP2013

EN 14411

Dry-pressed unglazed porcelain tiles, with water absorption $E \leq 0,5\%$, for internal and external wall and floorings

Reaction to fire

A1/A1_{fl}

Release of dangerous substances, for:

Lead

NPD

Breaking strength

Thickness t≥7,5mm BS>1300N

Thickness t<7,5mm BS>700 N

Cementitious adhesive, type C1

>1,0 N/mm²

Slipperiness, as

Declared at DoP

Durability for:

Internal use:

Pass

External use: freeze-thaw
resistance

Pass

ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА. ТЕХНИК



Kaleseramik
Çanakkale Kalebodur
Seramik San.A.Ş.

МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ

