

**№ отчета: Заявитель:****2021061501****КАЛЕСЕРАМИК ЧАНАККАЛЕ КАЛЕБОДУР СЕРАМИК САНАИ А.Ш.****Контактное лицо:****Калесерамик Чанаккале Каледодур Серамик Сан. КАК. Демирджи Сок. №:1 Чан /****Телефон:****ЧАНАККАЛЕ****Электронная почта:****Дениз Башаран ЙИГИТ 0286 416 1717****Образец принят:****denizbasaran@kale.com.tr 09.04.2021****Дата отчета:****15.06.2021****Страницы отчета:****6 стр.****Идентификатор
образца:****Kale Sinterflex Matte Surface / Kale Sinterflex Mat Yüzey**

	ТЕСТ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
"	УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛТЕУ 10 ЛЕТ	ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФАСАДЕ	УСТОЙЧИВ

VE BELGELE

Seal

Customer Representative
Hasan KUTLULaboratory Manager
Hava Sariaydın

TEST REPORT

EUROLAB LABORATORY SERVICES

TÜRCERT TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A-Ş

EUROLAB®

Запрещается вносить какие-либо изменения в любые версии настоящего документа. В случае противоречий между электронной версией (например, PDF-файлом) и исходной бумажной версией, предоставленной EUROLAB®, преимущественную силу будет иметь последняя.

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. не несет ответственности за любые прямые, косвенные, последующие или случайные убытки, которые могут возникнуть в результате использования информации или данных, а также в результате невозможности использования информации или данных, содержащихся в настоящем документе.

Содержание настоящего отчета может быть передано третьим лицам только в полном объеме с уведомлением об авторских правах, запретом на изменение, уведомлением о действительности электронных версий и отказом от ответственности.

Environment

Требования и стандарты распространяются на оборудование, предназначенное для использования:

да	Жилая (бытовая) среда
да	Коммерческая среда и среда лёгкой промышленности
да	Промышленная среда
да	Медицинская среда

Merkez Mh, Gens°sman Cd, No 11 / A GÜNGÖREN / İSTANBUL
Tel: 0212 702 20 10 Fax: 0212 909 21 10

EUROLAB LABORATORY SERVICES



тестирование ПОД УФ-ИЗЛУЧЕНИЕМ

Процедура испытания

Образцы закрепляются в держателях образцов в оборудовании таким образом, чтобы они не подвергались давлению. Каждый испытуемый образец идентифицируется соответствующей несмываемой маркировкой, избегая областей, которые будут использоваться в последующих испытаниях. В качестве контроля составляется план расположения испытуемых образцов. При необходимости, в случае образцов, используемых для определения изменения цвета и внешнего вида, часть каждого испытуемого образца накрывается непрозрачным покрытием на протяжении всего времени экспозиции. Это позволяет получить неэкспонированную область рядом с экспонированной областью для сравнения. Это полезно для контроля хода экспозиции, но полученные данные всегда должны основываться на сравнении с образцами, хранящимися в темноте.

Перед помещением образцов в испытательную камеру необходимо убедиться, что устройство работает в требуемых условиях. Устройство запрограммировано на непрерывную работу в течение необходимого количества циклов при выбранных условиях экспозиции. Эти условия поддерживаются во время экспозиции. Если испытуемый образец необходимо извлекать для периодического осмотра, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не касаться и не изменять экспонированную поверхность. После проверки его помещают в держатель образца или в испытательную камеру, при этом открытая поверхность остается в прежнем положении.

EXPOSURE CONDITIONS

Radiation:

Экспозиции с использованием фильтров дневного света (искусственные погодные условия)						
Номер	Время испытани я	Яркость		Температур а темной панели °C	Комнатная температура °C	% Относител ьная влажнос ть
		Широкополо сный (300 нм – 400 нм) Вт / 2	Узкая полоса (340 нм) Вт/ (м2нм)			
1	102 мин. сушка 18 мин. распыление воды	60+/-2 60+/-2	0,51 +/- 0,02 0,51 +/- 0,02	63 +/- 3 —	38 +/- 3	50+/-10b —

TEST REPORT

EUROLAB LABORATORY SERVICES

Merkez Mh, Gens°sman Cd, No 11 / A GÜNGÖREN / ISTANBUL
Tel: 0212 702 20 10 Fax: 0212 909 21 10

Измерение радиационного воздействия

Если используется, установите и откалибруйте радиометр для измерения излучения на открытой поверхности испытываемого образца. При использовании лучистых поз диапазон воздействия выражают в энергии излучения на единицу площади плоскости воздействия, джоулях на квадратный метр (Дж/м²), в диапазоне длин волн от 300 до 400 нм. Квадратный метр [Дж / (м²-нм)] на нанометр при выбранной длине волны (например, 340 нм).

Определение изменения Цвета или других свойств внешнего вида**Общие изменения**

Когда полимерный материал подвергается воздействию ультрафиолетового излучения и других умеренных воздействий окружающей среды, изменение большинства физических свойств может быть связано с химическим старением, а степень химических изменений может быть связана с продолжительностью естественного или искусственного воздействия погодных условий.

Изменение цвета

Для определения изменений цвета в образце используется метод серой шкалы. По этой шкале класс 1 соответствует самому сильному контрасту, а класс 5 - нулевому контрасту (два образца одного цвета). Темно-серая шкала хорошо подходит для оценки степени выцветания относительно ярких цветов или глубоких оттенков. Использование шкалы, близкой к бело-серой, предпочтительно для оценки изменения цвета, например, пожелтения белых или почти белых образцов.

Степень контрастности экспонированного образца и образцов из файла сравнивается с использованием шкалы серого. Степень изменения цвета - это степень по шкале серого, которая показывает одинаковый контраст между экспонированным тестовым образцом и неэкспонированным файловым образцом из того же материала.

Для изменения цвета: Больше синего или меньше синего, Больше зеленого или меньше зеленого, больше красного или меньше красного красноватого

Для изменения насыщенности: Менее интенсивный

Оживленнее

Для изменения цвета: Светло-черный



Тест		Значения цвета до теста	Значения цвета после теста
UV	L:	88,95	88,71
	a:	1,24	1,38
	b:	6,49	6,31
	Brightness	0013,2 gu	0012,6 gu

Тестовый элемент: Тест на быстрое старение- Ксеноновая дуга

Примерное описание воздействия: Матовая поверхность Kale Sinterflex

Цикл воздействия

Излучение: (0,50 -10,2) Вт / (м²-нм) при 340 нм 110 часов, от -40°C до +85°C, (50 + 10)% относительной влажности Фильтр: Дневной свет - UV-B / UV-A / UV—C - KSENON ARK

Время воздействия: 1440 часов (10 лет)

Результат теста;

Образец	Время проведения	СЕРАЯ ШКАЛА	Результат
Kale Sinterflex Matte Surface	1440 Hour (10 year)	5-5	Тетс пройден

ОБЩАЯ ОЦЕНКА;

Матовая поверхность Kale Sinterflex, стойкая к ультрафиолетовому старению в течение 1440 часов (10 лет).

EUROLAB LABORATORY SERVICES
TÜRCERT TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.

Старение

Молекулярная структура образцов была исследована с помощью инфракрасного спектрометра (Mattson) до и после этого теста.

Закключение: При обеспечении достаточной защиты, образования радикалов в структуре сырья под воздействием ультрафиолета, карбонилообразования с участием кислорода воздуха, приводящего к разрыву цепи, не происходило.


Кроме того, пожелтение на вид 5/5, отсутствие хрупкости и образования трещин.

Во время испытания были смоделированы обычные ежедневные условия, рассчитанные на 1440 часов (10 лет), и не наблюдалось изменения цвета или деформации.

Оборудование	значения	Дата
EUROLAB EL / UV IR VL Xenon	UVA-UVB (290 to 315 nm)	05.05.2021

В тестовой среде относительная влажность воздуха составляет 50%.. В тестовой среде температура воздуха составляет 21 градус Цельсия.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕСТИРУЕМОГО ОБРАЗЦА



****завершение отчета****

Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11 / A GÜNGÖREN / İSTANBUL