



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
СП ООО "LUX CERAMICS GROUP"

М.О Собиражонов

Паспорт качества

Керамогранитные плиты для пола изготовлены в соответствии с требованиями О'z DSt 3461:2020

Предприятие-изготовитель: ООО «LUX CERAMICS GROUP»

Страна изготовитель: Узбекистан

Назначение и область применения: Покрытие полов, внутренняя и наружная облицовка стен.

Дата изготовления: 18.06.2025г

Номер партии: 1180625-1-8134

Дизайн: PACIFIC LG R тон-1

Артикул: 8134

Размер плитки: 600 x 600

Размер партии в м² и/или шт: 3024,00 м²

Результаты испытаний по определению физико-механических показателей:

Наименование показателя	глазурованные
Водопоглощение	0,29%
Предел прочности при изгибе	46.43 МПа
Износостойкость	4
Термическая стойкость глазури	Термостойкая
Стойкость глазури к термоударам	Стойкая
Твёрдость по Моосу для плоской плитки	Не менее 5
Химическая стойкость глазури	Стойкая
Морозостойкость	150 циклов
Предел прочности при изгибе после испытаний на морозостойкость	25 МПа

Дата выдачи документа: 20.06.2025г

Начальник Участка ТК и сортировки: (подпись)

Начальник Лаборатории: (подпись)



ПРИЕМОСТАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП), ед.измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний			Вывод о соответствии	
Тип изделия Артикул Формат	№ образца		Обозначения НД на продукцию	Нормативное значение		a (мм)	Δ _{abs} (мм)	%		
										1
Глазурованный керамогранит		Предельные отклонения размеров плиток от номинальных размеров	ГОСТ 13996- 2019							
8134	Плитка 01	- по длине, мм/%	п.5.2. Таблица 13, п1	не более 2,0 /± 0,6	ГОСТ 27180-2019 п.5.2	600	0,00	0,00	Соответствует	
600	Плитка 02					600	0,00	0,00		
PACIFIC LG R	Плитка 03					600,1	0,10	0,02		
цвет	Плитка 04					600,1	0,10	0,02		
формат	Плитка 05					600,1	0,10	0,02		
	Плитка 06					600,1	0,10	0,02		
	Плитка 07					600,1	0,10	0,02		
	Плитка 08					600,1	0,10	0,02		
Качество	Плитка 09					600,1	0,10	0,02		
тон-1	Плитка 10					600	0,00	0,00		
Калибр	Плитка 11					600	0,00	0,00		
0	Плитка 12					600,1	0,10	0,02		
				Среднее	600,1	0,10	0,02			
600	Плитка 01	- по ширине,мм/ %	п.5.2. Таблица 13, п1	не более 2,0/± 0,6	ГОСТ 27180-2019 п.5.2	600,07	0,07	0,01	Соответствует	
формат	Плитка 02					600	0,00	0,00		
	Плитка 03					600	0,00	0,00		
	Плитка 04					600,1	0,10	0,02		
	Плитка 05					600,1	0,10	0,02		
	Плитка 06					600,1	0,10	0,02		
	Плитка 07					600,1	0,10	0,02		
	Плитка 08					600,1	0,10	0,02		
	Плитка 09					600,1	0,10	0,02		
	Плитка 10					600	0,00	0,00		
	Плитка 11					600	0,00	0,00		
	Плитка 12					600,1	0,10	0,02		
				Среднее	600,1	0,10	0,02			
9,50	Плитка 01	- по толщине, мм/%	п.5.2. Таблица 13, п2	0,5 /± 5,0	ГОСТ 27180-2019 п.5.3	600,07	0,07	0,01	Соответствует	
толщина	Плитка 02					9,7	0,20	2,11		
	Плитка 03					9,6	0,10	1,05		
	Плитка 04					9,7	0,20	2,11		
	Плитка 05					9,6	0,10	1,05		
	Плитка 06					9,7	0,20	2,11		
	Плитка 07					9,6	0,10	1,05		
	Плитка 08					9,7	0,20	2,11		
	Плитка 09					9,6	0,10	1,05		
	Плитка 10					9,7	0,20	2,11		
	Плитка 11					9,6	0,10	1,05		
	Плитка 12					9,7	0,20	2,11		
				Среднее	9,6	0,10	1,05			
Глазурованный керамогранит	Плитка 01	Разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине, мм	п.5.2. Таблица 13, п1	не более 4,0	ГОСТ 27180-2019 п.5.2	0,10			Соответствует	
	Плитка 02									
	Плитка 03									
	Плитка 04									
	Плитка 05									
	Плитка 06									
	Плитка 07									
	Плитка 08									
	Плитка 09									
	Плитка 10									
	Плитка 11									
	Плитка 12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8134	Плитка 01	Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность), мм	п.5.2. Таблица 13, п2	не более 1,0	ГОСТ 27180-2019 п.5.3	0,10				Соответствует
	Плитка 02									
PACIFIC LG R	Плитка 03									
цвет	Плитка 04									
Качество 1 тон-1 Калибр 0	Плитка 05									
	Плитка 06									
	Плитка 07									
	Плитка 08									
	Плитка 09									
	Плитка 10									
	Плитка 11									
	Плитка 12									
Глазурованный керамогранит	Плитка 01	Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), мм	п.5.2. Таблица 13, п4	± 2,0	ГОСТ 27180-2019 п.5.5	0,34				Соответствует
	Плитка 02					-0,1				
	Плитка 03					0,42				
	Плитка 04					-0,18				
	Плитка 05					-0,18				
	Плитка 06					0,42				
	Плитка 07					-0,21				
	Плитка 08					-0,1				
	Плитка 09					0,35				
	Плитка 10					-0,17				
	Плитка 11					0,27				
	Плитка 12					-0,36				
			Среднее		0,0417					
	Плитка 01	Прямолинейность граней, мм	п.5.2. Таблица 13, п3	± 1,5	ГОСТ 27180-2019 п.5.4	0,11				Соответствует
	Плитка 02					0,02				
	Плитка 03					-0,1				
	Плитка 04					-0,04				
	Плитка 05					0,22				
	Плитка 06					-0,03				
	Плитка 07					-0,19				
	Плитка 08					-0,01				
	Плитка 09					0,23				
	Плитка 10					-0,01				
	Плитка 11					-0,24				
	Плитка 12					0,21				
			Среднее		0,0142					
	Плитка 01	Отклонение лицевой поверхности плитки от плоскостности (кривизна лицевой поверхности), мм	п.5.2. Таблица 13, п5(а)	± 2,0	ГОСТ 27180-2019 п.5.6	-0,49				Соответствует
	Плитка 02					-0,48				
	Плитка 03					-0,34				
	Плитка 04					-0,19				
	Плитка 05					-0,31				
	Плитка 06					-0,39				
	Плитка 07					-0,28				
	Плитка 08					0,06				
	Плитка 09					-0,11				
	Плитка 10					0,01				
	Плитка 11					-0,15				
	Плитка 12					-0,34				
			Среднее		-0,2508					
Глазурованный керамогранит	Плитка 01	Выпуклость/вогнутость граней относительно соответствующего размера (Искривление граней плитки), мм	п.5.2. Таблица 13, п5(б)	± 2,0	ГОСТ 27180-2019 п.5.6	-0,1				Соответствует
	Плитка 02					-0,09				
	Плитка 03					-0,09				
	Плитка 04					-0,28				
	Плитка 05					-0,32				
	Плитка 06					-0,26				
	Плитка 07					-0,16				
	Плитка 08					-0,18				
	Плитка 09					-0,02				
	Плитка 10					-0,27				
	Плитка 11					-0,24				
	Плитка 12					-0,2				
			Среднее		-0,1842					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Плитка 01	Косоугольность			19 п.5.6	0,14				ет
	Плитка 02					-0,12				
	Плитка 03					0,17				
	Плитка 04					-0,18				
	Плитка 05					-0,3				

	Плитка 06	Коробление относительно диагонали (завал угла), мм	п.5.2. Таблица 13, п5(в)	± 2,0	ГОСТ 27180-20	0,33	Соответствует
	Плитка 07					0,32	
	Плитка 08					0,18	
	Плитка 09					-0,2	
	Плитка 10					0,2	
	Плитка 11					-0,18	
	Плитка 12					0,02	
	Плитка 01	Высота (глубина) рифлений, мм	п.5.4	не менее 0,5	ГОСТ 27180-2019 п.5.3	0,0317	Соответствует
	Плитка 02					0,5	
	Плитка 03					0,5	
	Плитка 04					0,5	
	Плитка 05					0,5	
	Плитка 06					0,5	
	Плитка 07					0,5	
	Плитка 08					0,5	
	Плитка 09					0,5	
	Плитка 10					0,5	
	Плитка 11					0,5	
	Плитка 12					0,5	
	Среднее					0,5	
8134	PACIFIC LG R цвет	выборка из разных упаковок 1 сорта 30 шт	п.5.2. Таблица 13, п.6	не менее 95 % плиток должны быть без видимых дефектов (На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины, цек, отбитости углов и ребер, щербин и сколов)	ГОСТ 27180-2019 п.5.7	более 95 %	Соответствует
Качество 1							
тон-1							
Калибр 0	600						
Глазурованный керамогранит	Плитка 01	Водопоглощение, %	ГОСТ 13996-2019	Не более 0,5	ГОСТ 27180-2019 п.6	0,350	Соответствует
	Плитка 02					0,300	
	Плитка 03					0,230	
						0,29	
			п.6.2.Таблица 24	Среднее			
	Плитка 01	Разрушающая нагрузка, Н	ГОСТ 13996-2019	Не менее 1300	ГОСТ 27180-2019 п.7	2416,990	Соответствует
	Плитка 02					2532,320	
	Плитка 03					2354,670	
	Плитка 04					2477,740	
			п.6.2.Таблица 24	Среднее		2445,4	
	Плитка 01	Предел прочности при изгибе, Мпа	ГОСТ 13996-2019	Не менее 35	ГОСТ 27180-2019 п.7	45,600	Соответствует
	Плитка 02					47,800	
	Плитка 03					44,400	
	Плитка 04					47,900	
			п.6.2.Таблица 24	Среднее		46,43	

Анализы выполнил, Контролер ОТК

Лаборант

Анализы проверил,
Начальник уч-ка ТК и сортировки

подпись

подпись

подпись

ТОПИЛОВА С

Расшифровка подписи

НАЗАРОВА И

Расшифровка подписи

Бродникова А.