



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

СП ООО "LUX CERAMICS GROUP"

Собиржонов М.О

Паспорт качества

Керамогранитные плиты для пола изготовлены в соответствии с требованиями O'z DSt 3461:2020

Предприятие-изготовитель: ООО «LUX CERAMICS GROUP»

Страна изготовитель: Узбекистан

Назначение и область применения: Покрытие полов, внутренняя и наружная облицовка стен.

Дата изготовления: 03.10.2025г

Номер партии: 1031025-1-2183

Дизайн: RSC PERSEY LG тон-7

Артикул: LCG42183C06RSC

Размер плитки: 300 x 600

Размер партии в м² и/или шт: 5921.28 м²

Результаты испытаний по определению физико-механических показателей:

Наименование показателя	глазурованные
Водопоглощение	0,22%
Предел прочности при изгибе	45.0 МПа
Износостойкость	4
Термическая стойкость глазури	Термостойкая
Стойкость глазури к термоударам	Стойкая
Твёрдость по Моосу для плоской плитки	Не менее 5
Химическая стойкость глазури	Стойкая
Морозостойкость	150 циклов
Предел прочности при изгибе после испытаний на морозостойкость	25 Мпа

Дата выдачи документа: 05.10.2025г

Начальник УТК и С: _____ (подпись)

Начальник Лаборатории: _____ (подпись)

"УТВЕРЖ
 Генеральный
 СП ООО "
 LUX
 CERAMICS
 GROUP
 03.10.25 от 03.10.2025

Генеральный директор
СП ООО "LUX CERAMICS GROUP"

Генеральный директор
СП ООО "LUX CERAMICS GROUP"

ПРОТОКОЛ 03-10.25 от 03.10.2025г.

ПРИЕМОСТАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП), ед.измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний			Вывод о соответствии
Тип изделия Артикул Формат	№ образца		Обозначения НД на продукцию	Нормативное значение		a (мм)	Δ _{abs} (мм)	%	
Глазурованный керамогранит		Предельные отклонения размеров плиток от номинальных размеров	ГОСТ 13996- 2019						
2183	Плитка 01	- по длине, мм/%	п.5.2. Таблица 13, п1	не более 2,0 /± 0,6	ГОСТ 27180-2019 п.5.2	300,1	0,10	0,03	Соответствует
300	Плитка 02					300,1	0,10	0,03	
RSC PERSEY LG	Плитка 03					300,1	0,10	0,03	
цвет	Плитка 04					300,1	0,10	0,03	
формат Качество 1 тон-7 Калибр 0	Плитка 05					300	0,00	0,00	
	Плитка 06					300	0,00	0,00	
	Плитка 07					300	0,00	0,00	
	Плитка 08					300	0,00	0,00	
	Плитка 09					300,1	0,10	0,03	
	Плитка 10					300,1	0,10	0,03	
	Плитка 11					300,1	0,10	0,03	
	Плитка 12					300,1	0,10	0,03	
			Среднее	300,07	0,07	0,02			
формат	Плитка 01	- по ширине,мм/ %	п.5.2. Таблица 13, п1	не более 2,0/± 0,6	ГОСТ 27180-2019 п.5.2	600,1	0,10	0,02	Соответствует
	Плитка 02					600,1	0,10	0,02	
	Плитка 03					600,1	0,10	0,02	
	Плитка 04					600	0,00	0,00	
	Плитка 05					600	0,00	0,00	
	Плитка 06					600	0,00	0,00	
	Плитка 07					600	0,00	0,00	
	Плитка 08					600,1	0,10	0,02	
	Плитка 09					600,1	0,10	0,02	
	Плитка 10					600,1	0,10	0,02	
	Плитка 11					600	0,00	0,00	
	Плитка 12					600	0,00	0,00	
			Среднее	600,05	0,05	0,01			
9,00	Плитка 01	- по толщине, мм/%	п.5.2. Таблица 13, п2	0,5 /± 5,0	ГОСТ 27180-2019 п.5.3	9,1	0,10	1,11	Соответствует
толщина	Плитка 02					9,1	0,10	1,11	
	Плитка 03					9,1	0,10	1,11	
	Плитка 04					9,2	0,20	2,22	
	Плитка 05					9,1	0,10	1,11	
	Плитка 06					9,1	0,10	1,11	
	Плитка 07					9,1	0,10	1,11	
	Плитка 08					9,2	0,20	2,22	
	Плитка 09					9,1	0,10	1,11	
	Плитка 10					9,1	0,10	1,11	
	Плитка 11					9,1	0,10	1,11	
	Плитка 12					9,2	0,20	2,22	
			Среднее	9,13	0,13	1,39			
Глазурованный керамогранит	Плитка 01 Плитка 02 Плитка 03 Плитка 04 Плитка 05 Плитка 06 Плитка 07 Плитка 08 Плитка 09	Разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине, мм	п.5.2. Таблица 13, п1	не болес 4,0	СТ 27180-2019 п.5.2	300,10			Соответствует

		Плитка 10								
		Плитка 11								
		Плитка 12				ГС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2183	Плитка 01	Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность), мм	п.5.2. Таблица 13, п2	не более 1,0	ГОСТ 27180-2019 п.5.3	0,10			Соответствует	
	Плитка 02									
RSC PERSEY LG	Плитка 03									
цвет	Плитка 04									
Качество 1 тон-7 Калибр 0	Плитка 05									
	Плитка 06									
	Плитка 07									
	Плитка 08									
	Плитка 09									
	Плитка 10									
	Плитка 11									
	Плитка 12									
Глазурованный керамогранит	Плитка 01	Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), мм	п.5.2. Таблица 13, п4	± 2,0	ГОСТ 27180-2019 п.5.5	0,09			Соответствует	
	Плитка 02					0,1				
	Плитка 03					-0,31				
	Плитка 04					-0,17				
	Плитка 05					-0,17				
	Плитка 06					0,14				
	Плитка 07					0,05				
	Плитка 08					-0,2				
	Плитка 09					-0,09				
	Плитка 10					0,09				
	Плитка 11					0,18				
	Плитка 12					0,13				
		Среднее	-0,0133							
	Плитка 01	Прямолинейность граней, мм	п.5.2. Таблица 13, п3	± 1,5	ГОСТ 27180-2019 п.5.4	0,34			Соответствует	
	Плитка 02					0,12				
	Плитка 03					0,29				
	Плитка 04					0,17				
	Плитка 05					0,28				
	Плитка 06					0,12				
	Плитка 07					0,39				
	Плитка 08					0,12				
	Плитка 09					0,34				
	Плитка 10					0,16				
	Плитка 11					0,33				
Плитка 12	0,15									
	Среднее	0,2342								
Плитка 01	Отклонение лицевой поверхности плитки от плоскостности (кривизна лицевой поверхности), мм	п.5.2. Таблица 13, п5(а)	± 2,0	ГОСТ 27180-2019 п.5.6	0,35			Соответствует		
Плитка 02					0,38					
Плитка 03					0,2					
Плитка 04					0,24					
Плитка 05					0,4					
Плитка 06					0,38					
Плитка 07					0,08					
Плитка 08					0,16					
Плитка 09					0,35					
Плитка 10					0,17					
Плитка 11					0,27					
Плитка 12					0,25					
	Среднее	0,2300								
Глазурованный керамогранит	Плитка 01	Выпуклость/вогнутость граней относительно соответствующего размера (Искривление граней плитки), мм	п.5.2. Таблица 13, п5(б)	± 2,0	ГОСТ 27180-2019 п.5.6	0,23			Соответствует	
	Плитка 02					0,28				
	Плитка 03					0,08				
	Плитка 04					0,22				
	Плитка 05					0,28				
	Плитка 06					0,34				
	Плитка 07					0,11				
	Плитка 08					0,17				
	Плитка 09					0,19				
	Плитка 10					0,44				
	Плитка 11					0,18				
	Плитка 12					0,27				
		Среднее	0,2325							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

	Плитка 01	Коробление относительно диагонали (завал угла), мм	п.5.2. Таблица 13, п5(в)	± 2,0	ГОСТ 27180-2019 п.5.6	0,15	Соответствует
	Плитка 02					0,19	
	Плитка 03					0,1	
	Плитка 04					0,21	
	Плитка 05					0,14	
	Плитка 06					0,2	
	Плитка 07					0,23	
	Плитка 08					0,17	
	Плитка 09					-0,03	
	Плитка 10					0,13	
	Плитка 11					0,21	
	Плитка 12					0,11	
				Среднее		0,1508	
	Плитка 01	Высота (глубина) рифлений, мм	п.5.4	не менее 0,5	ГОСТ 27180-2019 п.5.3	0,5	Соответствует
	Плитка 02					0,5	
	Плитка 03					0,5	
	Плитка 04					0,5	
	Плитка 05					0,5	
	Плитка 06					0,5	
	Плитка 07					0,5	
	Плитка 08					0,5	
	Плитка 09					0,5	
	Плитка 10					0,5	
	Плитка 11					0,5	
	Плитка 12					0,5	
				Среднее		0,5	
2183	выборка из разных упаковок 1 сорта 30 шт	Качество лицевой поверхности	п.5.2. Таблица 13, п.6	не менее 95 % плиток должны быть без видимых дефектов (На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины, пек, отбитости углов и ребер, щербин и заужбины)	ГОСТ 27180-2019 п.5.7	более 95 %	Соответствует
RSC PERSEY LG							
цвет							
Качество 1 тон-7 Калибр 0	600						
Глазурованный керамогранит	Плитка 01	Водопоглощение, %	ГОСТ 13996- 2019	Не более 0,5	ГОСТ 27180-2019 п.6	0,160	Соответствует
	Плитка 02					0,230	
	Плитка 03					0,280	
			п.6.2.Таблица 24	Среднее		0,22	
	Плитка 01	Разрушающая нагрузка, Н	ГОСТ 13996- 2019	Не менее 1300	ГОСТ 27180-2019 п.7	1188,670	Соответствует
	Плитка 02					1331,310	
	Плитка 03					1156,690	
	Плитка 04					1141,490	
			п.6.2.Таблица 24	Среднее		1204,5	
	Плитка 01	Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 13996- 2019	Не менее 35	ГОСТ 27180-2019 п.7	43,200	Соответствует
	Плитка 02					50,200	
	Плитка 03					43,600	
	Плитка 04					43,100	
			п.6.2.Таблица 24	Среднее		45,0	

Анализы выполнил, Контролер ОТК

Лаборант

Анализы проверил,
Начальник уч-ка ТК и сортировки

подпись

подпись

подпись

МИРПАЁЗОВА Н

Расшифровка подписи

АБДУКАДИРОВА Д

Расшифровка подписи

Бродникова А