

UNIVERSITÄT ZU KÖLN

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT



PRAKTIKUM B

B 2.4

Magnetisierung eines Ferrits

CATHERINE TRAN
CARLO KLEEFISCH
OLIVER FILLA

Contents

1	Motivation	3
2	Theoretische Grundlagen	3
2.1	Grundlagen des Magnetismus	3
2.2	Dia-, Para- und Ferromagnetismus	4
2.3	Domänen und Hysteresekurve	4
2.4	Temperaturabhängigkeit, Phasenübergang und Landau-Theorie	5
2.5	Entmagnetisierung	6
2.5.1	Entmagnetisierungsfaktor	6
2.5.2	Herleitung des Entmagnetisierungsfaktors	6
2.5.3	gescherte Hysteresekurve	8
3	Durchführung	8
3.1	Versuchsaufbau	8
3.2	Versuchsidee	9
3.2.1	Integration des Messsignals	9
3.2.2	Transformation des Messsignals	9
3.2.2.1	Bestimmung von $M(\varphi)$	9
3.2.2.2	Bestimmung von $H(\varphi)$	10
3.3	Messung am beheizbaren Ferritkern	10
3.3.1	Magnetisierungskurve	10
3.3.2	Kommutierungskurve	10
3.3.3	Temperaturabhängigkeit	10
3.4	Messungen am Ringkern mit Spalt	11
3.4.1	Magnetisierungskurve	11
3.4.2	Entmagnetisierungsfaktor	11
4	Auswertung	11
4.1	Messungen am beheizbaren Ringkern	11
4.1.1	Kenngößen	11
4.1.2	Kommutierungskurve und Suszeptibilität	12
4.1.3	Temperaturabhängigkeit	12
4.2	Messungen am Ringkern mit Spalt	17
4.2.1	Kenngößen	17
4.2.2	Entmagnetisierungsfaktor	17
5	Fazit	20
6	Literaturverzeichnis	21

1 Motivation

In diesem Versuch werden Ordnungsphänomene von ferromagnetischen Materialien behandelt. Hierzu werden die Magnetisierungskurven an zwei verschiedenen Aufbauten aufgenommen. Deren zentraler Bestandteil ein Ringkern aus einem Ferrit-Werkstoff ist.

Anhand dieser Kurven lassen sich zahlreiche Eigenschaften dieses Ringkerns untersuchen, wie zum Beispiel die Suszeptibilität, das Temperatur- und das Entmagnetisierungsverhalten.

Mithilfe dieses Versuchs kann ein Einblick in Phänomene des Magnetismus erlangt werden. Dessen Wirkung beschäftigt Menschen schon seit hundert Jahren und welcher Grundlage für zahlreiche technische Anwendungen ist.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Grundlagen des Magnetismus

Das Phänomen des Magnetismus kann nicht klassisch erklärt werden, sondern wird durch die Quantenmechanik beschrieben. Sie befasst sich mit Strömen, was sie qualitativ von der Elektrostatik unterscheidet. Für magnetische Ordnung in ferromagnetischen Materialien ist die Austauschwechselwirkung verantwortlich, welche auf dem Pauli-Prinzip und der Coulombwechselwirkung beruht.

Die wichtigsten Größen sind die *Flussdichte* \vec{B} , die *Magnetisierung* \vec{M} und die *Feldstärke* \vec{H} . Diese werden durch die *Feldkonstante* $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$ bzw. die *Permeabilität* μ miteinander in Verbindung gebracht. Die Permeabilität beschreibt die Durchlässigkeit für magnetische Felder. [2]

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot (\vec{H} + \vec{M}) \quad (2.1)$$

$$= \mu \cdot \vec{H} \quad (2.2)$$

Die *Suszeptibilität* χ ist eine dimensionslose Größe, welche die Magnetisierbarkeit von Materie beschreibt. Sie beschreibt die Änderung der Magnetisierung \vec{M} durch die Änderung der Feldstärke \vec{H} .

$$\chi = \frac{dM}{dH} \quad (2.3)$$

Das magnetische Dipolmoment $\vec{\mu}$ tritt auf, wenn elektrische Ladungen sich auf Kreisbahnen bewegen. Es lässt sich über das auf einen magnetischen Dipol wirkende Drehmoment $\vec{\tau}$ in einem Magnetfeld \vec{B} definieren.

Für eine ebene Leiterschleife ist es folgendermaßen beschrieben. [2] Die Dichte des magnetischen Momentes wird durch die Magnetisierung beschrieben.

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad (2.4)$$

$$\vec{M} = \frac{\vec{\mu}}{V} \quad (2.5)$$

Das Magnetfeld im Inneren einer Spule kann durch den Strom I , die Windungszahl n und die Länge der Spule l beschrieben werden. Dabei ist \vec{e}_z der Einheitsvektor längs der Spule, d.h. senkrecht zur Querschnittsfläche derselben. [2]

$$\vec{H} = \frac{In}{l} \vec{e}_z \quad (2.6)$$

Für eine einzelne Leiterschleife ist das Magnetfeld dagegen durch die eingeschlossene Fläche A zu beschreiben, sowie durch den Einheitsvektor \vec{e}_A senkrecht zu A .

$$\vec{H} = IA\vec{e}_A \quad (2.7)$$

2.2 Dia-, Para- und Ferromagnetismus

Ein *diamagnetischer* Festkörper besitzt keine inneren magnetischen Momente. Durch ein äußeres Magnetfeld werden aber magnetische Momente im Festkörper induziert. Diese sind aufgrund der Lenz'schen Regel dem induzierenden Magnetfeld entgegengesetzt, weshalb die magnetische Suszeptibilität von diamagnetischen Festkörpern μ_{dia} negativ ist. Perfekter Diamagnetismus ist bei Supraleitern zu finden. Diese weisen eine magnetische Suszeptibilität von $\chi_{\text{supra}} = -1$ auf.

In einem *paramagnetischen* Festkörper liegen innere magnetische Dipolmomente vor, welche z.B. durch Spin und Bahndrehimpuls der Elektronen herrühren. Diese wechselwirken allerdings nicht miteinander, wodurch sie nur in einem äußeren Magnetfeld in Richtung des Feldes ausgerichtet werden. Die magnetische Suszeptibilität χ_{para} eines paramagnetischen Festkörpers ist daher positiv.

Bei *Ferromagnetismus* existieren Wechselwirkungen zwischen den einzelnen magnetischen Momente, daher sind sie sowohl mit als auch ohne Außenfeld parallel zueinander ausgerichtet. Man unterscheidet noch zwischen Ferrimagnetismus und Antiferromagnetismus. Im *ferrimagnetischen* Material sind die Momente abwechselnd antiparallel zueinander orientiert, dennoch heben sich die Beträge sich nicht auf wie im *antiferromagnetischen* Material.

2.3 Domänen und Hysteresekurve

Die im obigen Abschnitt beschriebenen Ordnungsphänomene finden im Material nicht homogen statt. Es existiert also viele einzelne Bereiche mit gleichartigen Magnetisierungsausrichtung, die "*Weiß'sche Bezirke*" oder auch "*Domänen*" genannt werden. Der Grenzbereich zwischen zwei Weißschen Bezirke heißt *Bloch-Wand*.

Legt man ein kleines, äußeres Magnetfeld an fangen magnetische Momente im Grenzbereich, die energetisch günstiger sind, zuerst ihre Orientierung zu ändern. Kleine Domänen verschmelzen dann zu größeren, dieses Prozess nennt man *Wandverschiebung*.

Wird die Feldstärke höher finden *Barkhausen-Sprünge* statt, hierbei ändert sich die Orientierung ganzer Weiß'scher Bezirke schlagartig. Dies geschieht, wenn Defekte in Kristallen zunächst nicht von der Verschiebung der Bloch-Wände betroffen sind. Sind

sie fast umringt, so schließt sich die Domäne um den Defekt, wodurch die Magnetisierung sprunghaft ansteigt.

Kurz vor der Sättigung finden *Rotationsprozesse* statt, wo dann alle magnetische Momente in Richtung des äußeren Feldes zeigen.

Die Hysteresekurve beschreibt das Verhalten eines Materials im äußeren Magnetfeld. Die Neukurve startet im Ursprung und steigt aufgrund der Wandverschiebungen leicht an, dreht man das Feld auf wird die Kurve wegen der Barkhausen-Sprünge steiler. Bei größer werdenden Feldstärken verläuft sie durch die Rotation wieder flacher zu. Dann findet die Sättigung statt, wo die maximale Magnetisierung erreicht ist.

Entfernt man das Magnetfeld, sinkt die Magnetisierung nicht automatisch auf null, sondern eine Restmagnetisierung bleibt übrig, die sogenannte *Remanenz*. Soll auch diese verschwinden, muss man ein negatives Feld anlegen und die *Koerzitivfeldstärke* erreichen, der Stoff ist dann vollständig entmagnetisiert. Wird die Feldstärke weiter erhöht, magnetisiert der Stoff in die entgegengesetzte Richtung, bis die Sättigung wieder auftritt.

Die *Kommutierungskurve* ist eine Annäherung der Neukurve. Aus der Kommutierungskurve lässt sich die Suszeptibilität ermitteln.

Die Fläche, die die Hysteresekurve umschließt, entspricht dem Energiegehalt, der beim Umlauf um die Hystereseschleife verloren geht, messbar als Wärme.

Anhand der Hysterese kann man erkennen ob eine Probe weichmagnetisch oder hartmagnetisch ist. *Weichmagnetische* Materialien haben eine kleine Koerzitivfeldstärke und eine hohe Sättigungsmagnetisierung, sie sind also leicht zu magnetisieren. Man verwendet diese oft für Transformatoren und Sensoren.

Hartmagnetische Materialien dagegen haben eine große Koerzitivfeldstärke und einen niedrigen Sättigungspunkt. Sie sind schwer zu magnetisieren, daher wird daraus oft Dauermagnete gebaut.

2.4 Temperaturabhängigkeit, Phasenübergang und Landau-Theorie

Magnetische Eigenschaften hängen von der Temperatur ab. Steigt diese an, dann nimmt die Permeabilität ab, also die Ordnung der magnetische Momente. Durch Erhöhung der Temperatur fügt man dem System Energie zu und die Austauschwechselwirkung wird dadurch schwächer, bis sie irgendwann komplett überwunden wird. Dieser Punkt heißt Curie-Temperatur, nur unter dieser Temperatur ist ein ferromagnetischer Stoff einsetzbar. Ab der Curie-Temperatur zeigt der Stoff paramagnetische Verhalten.

Ordnungsparameter beschreibt den Zustand eines System beim Phasenübergang. Bei Ferromagneten ist der Parameter die Magnetisierung. Beträgt der Parameter Null, so ist das System völlig ungeordnet.

Zur Beschreibung von Phasenübergänge dient die Landau-Theorie. Bei der Theorie wird die freie Enthalpie als Funktion der geraden Potenzen der Ordnungsparameter durch Taylorreihenentwicklung ausgedrückt. Beim Gleichgewicht stellt sich die Magnetisierung so ein, dass die freie Enthalpie ihr Minimum einstellt. Daraus wird die

Magnetisierung als Funktion der Temperatur bestimmt.

Für $T = T_C$ und $T > T_C$ ist $M \approx 0$ und für $T < T_C$ gilt $M = M_0 \cdot \sqrt{T_C - T}$. Daher wird eine verschobene, an der y -Achse gespiegelte Wurzelfunktion unterhalb der Curie-Temperatur T_C erwartet, die ab der Curie-Temperatur näherungsweise verschwindet.

2.5 Entmagnetisierung

Laufen die Feldlinien eines äußeren magnetischen Feldes durch die Flächen eines Kristalls, so induzieren sie magnetische Dipolmomente im Kristall. Diesen kann man einen magnetischen Nordpol und einen magnetischen Südpol zuweisen.

Nach der Lenz'schen Regel wirkt das auf diese Weise induzierte Magnetfeld dem äußeren Feld entgegen. Dadurch wird das äußere Feld abgeschwächt, daher nennt man das induzierte Feld auch *Entmagnetisierungsfeld*.

2.5.1 Entmagnetisierungsfaktor

Um einen Stoff mit der Magnetisierung M zu entmagnetisieren, muss ein Entmagnetisierungsfeld H_{ent} angelegt werden. Der Entmagnetisierungsfaktor N ist der Proportionalitätsfaktor, der den Zusammenhang zwischen dem Entmagnetisierungsfeld H_{ent} und der Magnetisierung M eines Materials beschreibt.

$$N \equiv \frac{H_{\text{ent}}}{M} \quad (2.8)$$

Um die Entmagnetisierung zu erreichen, ohne die interne Magnetisierung M zu verändern, muss das magnetische Feld H_E aus dem Medium in Luft verdrängt werden. Dazu kann ein Luftspalt im Medium erzeugt werden. Das Magnetfeld H_L im Luftspalt wird um den Betrag erhöht, um den das Feld H_E im Medium verringert wird.

$$N = \frac{l_L}{l} \quad (2.9)$$

Dies lässt sich mit einem Ringkern besonders gut realisieren.

2.5.2 Herleitung des Entmagnetisierungsfaktors

Betrachtet werde ein Ringkern mit dem Ringradius R und dem Ringquerschnitt mit Radius r und Fläche F_E . Dieser Ringkern bestehe aus zwei Hälften, die durch einen Luftspalt der Länge l_L und der Querschnittsfläche F_L . Die mittlere Länge des Rings l_E sei sehr viel größer als l_L . Weiterhin sei R sehr viel größer als $2r$, sodass das Magnetfeld im Ringkern als homogen angenommen werden kann. Auch sei l_L klein, sodass auch das Magnetfeld im Spalt als homogen angenommen werden kann und der Streufluss vernachlässigbar ist.

Die Spule werde von einer zeitlich konstanten Stromdichte durchflossen. Dadurch lässt sich die Maxwell-Gleichung vereinfachen.

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} \quad (2.10)$$

Mithilfe des Satzes von Stokes können die Feldstärken mit Luftspalt und ohne Luftspalt verglichen werden. Dabei sei H die Feldstärke ohne Luftspalt.

$$H = H_E \cdot l_E + H_L \cdot l_L \quad (2.11)$$

Weil Magnetfelder divergenzfrei ist, müssen die homogenen Felder eine Verbindung zwischen Luftspalt und Ringkern herstellen. Die Anschlussbedingungen fordern folgende Gleichheit. Weil der Streufluss vernachlässigbar sein soll, gilt $F_E = F_L$, wodurch Gleichheit der Feldstärken folgt.

$$\begin{aligned} F_E \cdot B_E &= F_L \cdot B_L \\ F_E = F_L \Rightarrow B_E &= B_L \end{aligned} \quad (2.12)$$

Luft wird nicht magnetisiert ($M_L = 0$), der Ringkern dagegen schon ($M_E = M$). Damit kann man die Materialbeziehungen (2.1) in die obige Gleichheitsrelation (2.12) ein erhält man folgende Relation.

$$\begin{aligned} B_E &= \mu_0 \cdot (H_E + M) \\ B_L &= \mu_0 \cdot H_L \\ \Rightarrow H_E + M &= H_L \end{aligned} \quad (2.13)$$

Durch Einsetzen in (2.11) kann man die Feldstärken H_E und H_L durch H und M darstellen.

$$\Rightarrow H_E = H - \frac{l_L}{l_E + l_L} M \quad (2.14)$$

$$\Rightarrow H_L = H + \frac{l_E}{l_E + l_L} M \quad (2.15)$$

Man sieht, dass die Feldstärke aus dem Ring in den Spalt verdrängt wird, die gesamte Feldstärke bleibt aber erhalten. Die Feldstärke H_E im Ring wird verringert, der Ring wird also entmagnetisiert.

Da die Magnetisierung M des Kerns im Versuch konstant bleibt, kann nur H geändert werden, um H_E auf 0T zu reduzieren. Daher muss das Entmagnetisierungsfeld H_{ent} angelegt werden, um H_E zu verringern. Dadurch kann man den Entmagnetisierungsfaktor N durch seine Definition (2.8) bestimmen.

$$H_{\text{ent}} = \frac{l_L}{l_E + l_L} M \quad (2.16)$$

$$N = \frac{l_L}{l_E + l_L} = \frac{l_L}{l} \quad (2.17)$$




Figure 1: gesicherte Hysteresekurve

2.5.3 gesicherte Hysteresekurve

Das äußere Magnetfeld H wird über die Stromstärke gemessen, die Magnetisierung M des Ringkerns wird konstant gehalten. Das Magnetfeld H muss um ein Entmagnetisierungsfeld H_{ent} erhöht werden, um das innere Magnetfeld H_E des Kerns zu negieren. Die benötigte Stärke von H_{ent} hängt von der Breite des Luftspalts ab, was aus dem Entmagnetisierungsfaktor hervorgeht, siehe Gleichung (2.9).

In einem Ringkern ohne Luftspalt entspricht die Stärke des äußeren Magnetfeldes H der des inneren Magnetfeldes H_E . Mit einem Luftspalt steigt H an, somit wird die Hystereseschleife nach außen gesichert. Daher lässt sich H_{ent} durch die Scherung der Hystereseschleife bestimmen.

$$H_{\text{ent}} = H - H_E \quad (2.18)$$

3 Durchführung

Dieser Versuch besteht aus zwei Teilen. Zunächst werden Messungen am beheizbaren Ferritkern durchgeführt, danach Messungen am Ferritkern mit Spalt. Diese lassen sich wiederum in die einzelnen Messungen aufteilen, welche im Folgenden besprochen werden.

3.1 Versuchsaufbau

Im Zentrum dieses Versuchs befinden sich zwei unterschiedliche Ferritkerne dessen Magnetisierung untersucht wird. Der erste ist ein beheizbarer Kern, welcher erhitzt werden kann, um Temperaturabhängigkeiten messbar zu machen. Der zweite Kern ist in der Hälfte geteilt und es lässt sich ein Spalt variabler Breite einstellen, was es möglich macht, den Entmagnetisierungsfaktor zu bestimmen.

Beide Ringkerne haben einen Querschnitt von $q = 0.9 \text{ cm}^2$ und einen Kernradius von $R = 1.5 \text{ cm}$. Sie sind von jeweils zwei Spulen umwickelt, einer Primärspule und

einer Sekundärspule, deren Windungszahlen sich je nach Kern unterscheiden. Beim beheizbaren Kern haben beide Spulen eine Windungszahl von 17. Beim Ringkern mit Spalt hat die Sekundärspule ebenfalls eine Windungszahl von 17, die Primärspule allerdings eine von 54.

3.2 Versuchsidee

In der Grundidee des Versuchs wird an die Primärspule ein Strom angelegt. Der dadurch in der Sekundärspule induzierte Strom U_M hängt mit der Magnetisierung M des Kerns zusammen:

$$U_M = -n_s q \mu_0 \frac{dM}{dt} \quad (3.1)$$

Der Anteil des Magnetfeldes in der Sekundärspule, das vom Feld im Raum zwischen Kern und Spulenwicklung herrührt, wird dabei von einem Lufttransformator herausgefiltert. Für jeweils Primär- und Sekundärspule ist dies eine Spule ohne Kern, welche andersherum gewickelt und in Reihe geschaltet ist. Der Anteil des Magnetfeldes im Raum zwischen Kern und Spulenwicklung werden also zweimal erzeugt, nur einmal mit anderem Vorzeichen. Sie kürzen sich also genau heraus.

3.2.1 Integration des Messsignals

Um nun M zu bestimmen, wird das einlaufende U_M mittels eines Integrators zeitlich integriert und es folgt $M(t)$ bis auf eine Konstante $M(0)$.

$$U_{aus}(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_M(t') dt' \quad (3.2)$$

$$= -\frac{n_s q}{RC} \mu_0 (M(t) - M(0)) \quad (3.3)$$

Ein Integrator ist dabei ein technisches Bauteil, bestehend aus einem Widerstand, einer Diode und einem Kondensator, welcher eine einlaufende Spannung, wie der Name schon sagt, zeitlich integriert.

3.2.2 Transformation des Messsignals

Aufgrund der hohen Frequenz der Wechselspannung von 50 Hz wird eine Hysteresekurve nun allerdings viel zu schnell durchlaufen, um eine geeignete Messung dieser zu ermöglichen. Dazu wird mit Hilfe zweier phasenempfindlicher Gleichrichter das Messpaar $(H(t), M(t))$ zu $(H(\varphi), M(\varphi))$ transformiert, was eine langsamere Abtastung der Kurve möglich macht.

3.2.2.1 Bestimmung von $M(\varphi)$ Ein phasenempfindlicher Gleichrichter multipliziert zum einlaufenden Messsignal U_E eine zweite sogenannte Referenzspannung U_R mit einer leicht unterschiedlicher Frequenz hinzu und bildet den zeitlichen Mittelwert. Es entsteht

ein Signal, das die Hysteresekurve langsam durchfährt, wobei die Geschwindigkeit proportional zur Differenz der Mess- und Referenzfrequenz ist. Dies wird als “*freilaufender Betrieb*” bezeichnet.

$$M(t) = M(\varphi(t)) \quad (3.4)$$

Werden die beiden Frequenzen gleichgesetzt, lässt sich durch Änderung der Phasenverschiebung der beiden Signale die Hysteresekurve manuell abtasten oder bestimmte Punkte auf der Hysteresekurve ansteuern, was “*Phase-locked-Betrieb*” genannt wird.

$$M(t) = M(\varphi) \quad (3.5)$$

3.2.2.2 Bestimmung von $H(\varphi)$ Um nun die Hysteresekurve auftragen zu können, muss neben $M(\varphi)$ noch $H(\varphi)$ bestimmt werden. Dazu wird ein Transformator ohne Eisenkern, auch Luftinduktorium genannt, mit dem Stromkreis des Kerns in Reihe geschaltet. Die induzierte Spannung in der Sekundärseite des Luftinduktoriums ist proportional zu $\frac{dH}{dt}$, wodurch mit dem gleichen Prinzip wie bei der Magnetisierung zuvor $H(\varphi)$ bestimmt wird.

Mittel des Wertepaars $(M(\varphi), H(\varphi))$ ist die Hysteresekurve nun abbildbar.

3.3 Messung am beheizbaren Ferritkern

3.3.1 Magnetisierungskurve

Im ersten Teil des Versuchs werden bei Zimmertemperatur die Magnetisierungskurven für verschiedene eingestellte Primärstromstärken zwischen 3 A und 0.1 A gemessen. Die Messung findet im freilaufenden Betrieb statt, damit $\varphi(t)$ über eine gewisse Zeit die ganze Kurve abdeckt.

3.3.2 Kommutierungskurve

Daraufhin wird die Kommutierungskurve angenähert, indem der obere Umkehrpunkt der Hysteresekurve als Funktion des Primärstroms ermittelt wird. Dazu wird in den Phase-locked-Betrieb gewechselt und φ wird so eingestellt, dass sich der Messpunkt auf dem Umkehrpunkt befindet. Dann wird während aktiver Messung der Primärstrom vom Maximum 3 A langsam auf 0 A reduziert.

Um den unteren Teil der Kommutierungskurve noch genauer aufzunehmen, wird der Bereich von 0.1 A bis 0 A mittels Feinjustierung der Stromstärke erneut aufgenommen.

3.3.3 Temperaturabhängigkeit

Die letzte Messung am beheizbaren Ferritkern beschäftigt sich mit der Temperaturabhängigkeit der maximalen Magnetisierung $M(T)$. Dazu wird erneut φ im Phase-locked-Betrieb so eingestellt, dass der Messpunkt auf dem oberen Umkehrpunkt der Hysteresekurve liegt. Außerdem wird der Primärstrom auf den maximalen Wert von 3 A gestellt und der Heizstrom angeschlossen.

Bei aktiver Messung von wird der Ferritkern langsam aufgeheizt bis ein Phasenübergang zu erkennen ist, wobei der Heizstrom aufgrund von steigender Wärmeverluste stetig erhöht werden muss.

3.4 Messungen am Ringkern mit Spalt

3.4.1 Magnetisierungskurve

Für den Ferritkern mit Spalt wird zunächst auch die Magnetisierungskurve gemessen. Dies geschieht bei einer Stromstärke von 0.94 A, um die Kurve der beiden Ferritkerne später möglichst gut vergleichen zu können.

3.4.2 Entmagnetisierungsfaktor

In der letzten Messung des Versuchs werden mehrere Magnetisierungskurven für unterschiedliche Spaltbreiten von 0 mm bis 1 mm aufgenommen. Dabei wird für jede Spaltbreite den Primärstrom so eingestellt, dass die maximale Magnetisierung für alle Spalte gleich ist. Begonnen wird bei einer Spaltbreite von 1 mm und Primärstrom von 3 A.

Hierbei ist zu beachten, dass der Ringkern an zwei Stellen unterbrochen wird. Dadurch ist die Länge l_L des Luftspalts doppelt so groß, da beide Spalte addiert werden.

4 Auswertung

4.1 Messungen am beheizbaren Ringkern

4.1.1 Kenngrößen

Zunächst müssen die gemessenen Werte in die richtigen Einheiten konvertiert werden. Gemessen wurden Spannungen, diese müssen in die Magnetisierung M bzw. die magnetische Feldstärke H umgerechnet werden.

Die Umrechnung in die Feldstärke kann mittels der Relation (2.6) erfolgen. Der Strom I kann über das Ohm'sche Gesetz $U = RI$ aus der Spannung U und dem Widerstand R ermittelt werden. Da der Widerstand konstant ist, kann er durch das Verhältnis der maximalen Stromstärke I_{\max} und der maximalen Spannung U_{\max} beschrieben werden. Weiterhin wird die Länge l der Spule benötigt. Diese entspricht dem Umfang des Ringkerns, also $l = 2\pi r$ für einen Kern mit dem Radius r . Damit kann die Feldstärke H wie folgt ermittelt werden.

$$H = \frac{n_p}{2\pi r} \cdot \frac{I_{\max}}{U_{\max}} \cdot U \quad (4.1)$$

Aus der Versuchsanleitung [8] folgt, dass die Magnetisierung M aus der gemessenen Spannung U ermittelt werden kann. Hierbei sind $\nu = 50\text{Hz}$ die Frequenz des Wechselstroms, n_s die Windungszahl der Sekundärspule und $q = 0.9\text{cm}^2$ die Querschnittsfläche des Kerns.

$$M = \frac{U}{47 \cdot 4\nu n_s q \mu_0} \quad (4.2)$$

Die entsprechenden Messergebnisse werden in Abbildung [3.3.1a] dargestellt. Es ergeben sich folgende Kenngrößen, die aus den Daten abgelesen werden können. Als Fehler werden hierbei die Differenzen der beiden Messwerte auf beiden Seiten der Kurve verwendet.

I_{\max} in A	Remanenz in $\left[10^6 \frac{A}{m}\right]$	H_K in $\left[\frac{A}{m}\right]$	M_{\max} in $\left[10^6 \frac{A}{m}\right]$
3.00 ± 0.01	423.51 ± 20.42	6.58 ± 2.27	1243.66 ± 18.67
1.00 ± 0.01	401.68 ± 110.22	6.25 ± 2.03	1163.9 ± 18.87
0.29 ± 0.01	431.55 ± 60.85	5.51 ± 1.64	981.29 ± 24.64
0.10 ± 0.01	303.9 ± 42.27	4.95 ± 1.30	705.29 ± 26.18

Man sieht, dass die Remanenz und die maximale Magnetisierung mit steigender Stromstärke I_{\max} zunehmen, was den Erwartungen entspricht. Selbiges gilt für die Koerzitivfeldstärke H_K , wenngleich diese im Rahmen der Ungenauigkeit nahezu konstant bleibt.

4.1.2 Kommutierungskurve und Suszeptibilität

Die Kommutierungskurven verlaufen grundsätzlich wie erwartet. Allerdings ist auffällig, dass die Kurve für $I_{\max} = 100$ mA in eine negative Magnetisierung läuft, was sie von der Kurve für $I_{\max} = 3$ A unterscheidet. Dies deutet auf einen systematischen Fehler bei der erstgenannten Messung hin.

Dies wirkt sich auch auf die differentielle Suszeptibilität χ aus. Bei der Messung mit $I_{\max} = 3$ A ist eine Abhängigkeit von $\chi \propto H^{-1}$ zu erkennen. Die differentielle Suszeptibilität für die Messung bei $I_{\max} = 100$ mA hat dagegen sehr viel kleinere Werte, die um einen Faktor von mindestens 20 kleiner sind. Auch dies lässt auf einen systematischen Fehler schließen. Ansonsten ist auch diese Kurve gespiegelt, was mit der negativen Magnetisierung zusammenhängt.

4.1.3 Temperaturabhängigkeit

Die Magnetisierung $M(T)$ ist wie erwartet eine abfallende Kurve. Bei der Curie-Temperatur T_C findet ein Phasenübergang statt, bei dem das Material praktisch paramagnetisch wird. Daher kann man T_C am unteren Knick ablesen.

$$T_C = (76.5 \pm 0.5) ^\circ\text{C}$$







Figure 2: Einzelne Messungen der Kenngrößen





Figure 3: Kommutierungskurven




Figure 4: Kommutierungskurven





Figure 5: Temperaturabhängigkeit der Magnetisierung

4.2 Messungen am Ringkern mit Spalt

4.2.1 Kenngrößen

Analog zu den Messungen am beheizbaren Ringkern ohne Spalt können die Kenngrößen des Ringkerns mit Spalt ermittelt werden.

	I_{\max} in A	Remanenz in $\left[10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}\right]$	H_K in $\left[\frac{\text{A}}{\text{m}}\right]$	M_{\max} in $\left[10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}\right]$
ohne Spalt	3.00 ± 0.01	423.51 ± 20.42	6.58 ± 2.27	1243.66 ± 18.67
mit Spalt	0.94 ± 0.01	198.95 ± 49.8	227.94 ± 24.80	675.28 ± 14.92

Die Stromstärken I_{\max} sind so gewählt, dass die erzeugte Feldstärke in beiden Kernen gleich groß ist. Damit lassen sich die Materialeigenschaften vergleichen.

Dabei fällt auf, dass Remanenz und maximale Magnetisierung bei dem Kern mit Spalt nur etwa halb so groß wie beim Kern ohne Spalt ist. Dafür ist die Koerzitivfeldstärke beim Kern mit Spalt um einen Faktor 38 größer.

4.2.2 Entmagnetisierungsfaktor

Aus der Scherung der Hysteresekurven kann nach Gleichung (2.18) die Entmagnetisierungsfeldstärke H_{ent} ermittelt werden.

Die maximale Magnetisierung $M_{\max} = (0.495 \pm 0.025) \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, sie kann daher als konstant angenommen werden. Nach der Definition des Entmagnetisierungsfaktors (N_{def}) kann damit der experimentelle Entmagnetisierungsfaktor N_{exp} abhängig von der Spaltbreite ermittelt werden. Die Ungenauigkeiten ΔN_{exp} können durch die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung bestimmt werden.

$$\Delta f = \pm \sqrt{\sum_{k=1}^j \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \Delta x_k \right)^2} \quad (4.3)$$

$$\Delta N_{\text{exp}} = \pm \sqrt{\left(\frac{\Delta H_{\text{ent}}}{M_{\max}} \right)^2 + \left(\frac{H_{\text{ent}} \cdot \Delta M_{\max}}{(M_{\max})^2} \right)^2} \quad (4.4)$$

Da die Ungenauigkeit der Entmagnetisierungsfeldstärken ΔH_{ent} sehr viel kleiner als die Ungenauigkeiten der maximalen Magnetisierung ΔM_{\max} sind, wurden erstere in der Berechnung des Entmagnetisierungsfaktors N vernachlässigt, also $\Delta H_{\text{ent}} \approx 0$.

Aus der Spaltbreite l_L und dem Radius R des Kerns der theoretische Entmagnetisierungsfaktor N_{theo} nach (2.9) bestimmt werden. Hierbei ist die Gesamtlänge durch den Umfang $2\pi R$ des Kerns und die Breite des Luftspalts l_L bestimmt.

$$N = \frac{l_L}{2\pi R + l_L} \quad (4.5)$$




Figure 6: Vergleich der Kerne mit und ohne Spalt




Figure 7: gescherte Hysteresekurven




Figure 8: gescherte Hysteresekurven

Daraus ergeben sich folgende Ergebnisse. Alle Messwerte mit Spalt sind deutlich kleiner als die theoretischen Werte, die Abweichungen werden mit steigender Spaltbreite massiv größer. Dies deutet auf einen systematischen Fehler hin.

l_L	I_{max} in A	H_{ent} in $\left[10^3 \frac{\text{A}}{\text{m}}\right]$	M_{max} in $\left[10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}\right]$	N_{exp} in $[10^{-3}]$	N_{theo} in $[10^{-3}]$
0.00 mm	0.50 ± 0.01	0.000 ± 0.000	0.49 ± 0.02	0.000 ± 0.000	0.00
0.15 mm	0.79 ± 0.01	0.508 ± 0.001	0.49 ± 0.02	1.026 ± 0.052	1.59
0.25 mm	1.00 ± 0.01	0.885 ± 0.001	0.50 ± 0.02	1.788 ± 0.090	2.65
0.40 mm	1.27 ± 0.01	1.368 ± 0.001	0.50 ± 0.02	2.764 ± 0.140	4.23
1.00 mm	2.12 ± 0.01	2.860 ± 0.004	0.49 ± 0.02	5.778 ± 0.292	10.50
2.00 mm	3.00 ± 0.01	4.410 ± 0.009	0.50 ± 0.01	8.909 ± 0.450	20.78

5 Fazit

Insgesamt fällt der Großteil der Ergebnissen wie erwartet aus.

Was allerdings auffällt ist die relativ große Abweichung zwischen Theorie und Experiment bei der Entmagnetisierungsfaktoren. Ursache dafür könnte die Annahme eines homogenen Magnetfeldes im Spalt, die wir im Abschnitt 2.4.2 bei der Herleitung der Formel verwendet haben, sein. Daraus ließe sich deuten, dass der Entmagnetisierungsfaktor gar nicht wie erwartet linear verläuft sowie nur von der Spaltgröße abhängt.

Der Anstieg der Kenngrößen mit steigender Stromstärke entsprechen den Erwartungen, auch wenn bei der Durchführung es schwierig war die Phase so einzustellen, dass diese nicht stehen bleibt oder rückwärts läuft und man genügend gute Punkte auf der Hysteresekurve erhält. Auffällig bei der Hysteresekurve mit Spalt ist die sehr große Koerzitivfeldstärke im Vergleich zu der Kurve ohne Spalt. Dies weist darauf hin, dass die Kerne aus verschiedenen Materialien bestehen und der Kern mit Spalt vermutlich hartmagnetisch ist, während der beheizbare Ferritkern aus ersten Versuchsteil weichmagnetisch ist.

Die Kurven der differentiellen Suszeptibilität ähneln sich insofern, dass beide einen Anstieg und ein Maximum besitzen, fallen dann mit höheren H ab. Allerdings haben wir eine ca 20-fache Abweichung zwischen beiden Messungen und der Plot oszilliert leicht, was mit manuellem Drehen (Ungleichmäßigkeiten) von Stromstärke nicht zu vermeiden lässt. Dennoch kann man den Verlauf der Kurven als physikalisch sinnvoll beurteilen. Was aber dazu geführt hat, dass die zweite Messung negative Magnetisierungswerte angenommen hat, ist nicht geklärt, denn eigentlich war die Phase an dem oberen Sättigungspunkt fixiert. Hier gab es offensichtlich einen systematischen Fehler.

Die zeitaufwändige Temperaturmessung liefert einer der besten Ergebnisse, nämlich eine um T_c verschobene und gespiegelte Wurzelfunktion so wie die Landau-Theorie es vorhergesagt hat. Die Curie-Temperatur hier beträgt $(76.5 \pm 0.5)^\circ\text{C}$.

6 Literaturverzeichnis

1. C. Kittel, Einführung in die Festkörperphysik, München: Oldenbourg Verlag, 2005
2. J. D. Jackson, Classical Elektrodynamik, New York: John Wiley & Sons, 1962
3. E. Kneller, Ferromagnetismus, Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 1962
4. W. Reith, Bergmann-Schaefer. Lehrbuch der Experimentalphysik. Elektromagnetismus, Bd. 2, Berlin: Walter de Gruyter Verlag, 2006
5. S. Hunklinger, Festkörperphysik, München: Oldenbourg Verlag, 2011
6. R. Gross und A. Marx, Festkörperphysik, München: Oldenbourg Verlag, 2012
7. M. Fink, R.-D. Heuer und H. Kleinpoppen, Bergmann-Schaefer. Bestandteile der Materie, Bd. 4, W. Raith, Hrsg., Berlin: Walter de Gruyter Verlag, 2003
8. Universität zu Köln, "Anleitung zum Versuch 2.4 Magnetisierung eines Ferrits", Juni 2013, Online verfügbar unter <http://www.ph2.uni-koeln.de/fileadmin/Lehre/PraktikumB/B2.4.pdf>