

Fond dur teinté blanc pour parquet, sans solvant, bi composant

PALL-X 333 COLOR WHITE

Fond dur teinté blanc, bi composant à base d'huile, sans solvants, teinte les veinages du bois.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Fond dur pour parquet, bi-composant, sans solvant, pour toutes les essences de parquet européennes traditionnelles, avant application d'un Vitrificateur 2K: PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, ou de PALL-X 96 POWER ou de l'huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

DOMAINES D'UTILISATION :

Fond dur bi-composant fait d'une alliance d'huiles liquides, destinées à teinter toutes les essences de bois de parquet européens traditionnellement disponibles dans le commerce, avant application du Vitrificateur PALL-X 96 POWER, PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K ou de l'huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL PALLMANN.

ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- ▶ Parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ Pavés de bois "RE" (classification allemande)
- ▶ Parquet sur sol chauffant



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Souligne la teinte et la structure du bois
- ▶ EMICODE EC 1 – À très faible émission

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon métallique + flacon plastique
Conditionnement :	0,8 + 0,2 l
Tenue en stock :	environ 12 mois
Couleur :	Blanc
Proportion du mélange :	4 : 1
Consommation par application :	env. 25 – 50 ml/m ²
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Vie du mélange :	env. 1 heure*
Recouvrable :	après 24 Heures* avec PALL-X 96 POWER, PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K ou PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

En fonction de la capacité d'absorption et de la nature de la surface du bois, du parquet à traiter, la consommation peut varier.

REMARQUE :

L'applicateur est tenu de réaliser, sur le parquet à traiter, une surface échantillon suivant un processus de travail et un schéma de montage identique (y compris l'huile ou le Vitrificateur) pour les présenter au client afin qu'il donne son accord sur la teinte et l'aspect.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Avant application du fond dur, le parquet doit être mastiqué, propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur. Après le dernier ponçage - et immédiatement avant d'appliquer le fond dur - humidifier très légèrement la surface tout entière, avec de l'eau claire. Les avantages sont les suivants :

- ▶ Le réchauffage du bois / la teinte est plus intense et régulière.
- ▶ Le fond dur pénètre mieux dans le bois.
- ▶ La surface du bois éventuellement fermée par le ponçage fin est de nouveau ouverte.
- ▶ Les traces de ponçage sont atténuées.
- ▶ La surface du bois paraît plus homogène.
- ▶ Les composants du bois sont lavés.
- ▶ Effet préventif sur la tendance des joints à dégorger.

Instructions d'utilisation :

1. Humidifier le parquet dans son intégralité avec un chiffon coton ou un MOUILLEUR PALLMANN imprégné d'eau puis essoré. Attention: les zones non humidifiées prendront plus tard un aspect plus clair.
2. Quantité d'eau maximale 30 g d'eau /m² !
3. Quantité d'eau idéale: env. 10 - 20 g d'eau /m².
4. Après parfait séchage de la surface – env. 30 - 60 minutes - appliquer PALL-X 333 COLOR WHITE.

MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation les 2 composants - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
2. Mélanger PALL-X 333 COLOR WHITE avec le durcisseur puis appliquer régulièrement sur le support avec la spatule double lame PALLMANN.
3. Travailler sur surfaces partielles, ≤ 30 m².
4. Au plus tard 10 minutes après application, éliminer l'excédent avec le PAD BEIGE PALLMANN.
5. Après env. 20 minutes, lustrer à nouveau la surface avec le PAD BLANC PALLMANN pour obtenir une surface homogène.
6. Lustrer toute la surface avec le chiffon d'essuyage PALLMANN.
7. En raison d'un pouvoir absorbant variable des différentes essences de bois et différents types de parquet, une application de 2^{de} couche peut être nécessaire. Par principe, procéder à autant d'applications que nécessaire jusqu'à saturation du bois.
8. Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec UZIN CLEAN-BOX.
9. Recouvrable : Après 24 Heures* avec PALL-X 96 POWER, PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, ou MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Pour une finition avec l'huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL, appliquer l'huile "goutte à goutte" (env. 15 ml/m²) puis faire pénétrer et lustrer avec le PAD BLANC PALLMANN. La surface ne doit présenter aucun excédent de produit.

* Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

MISE EN GARDE :

La poussière de ponçage d'un système à séchage oxydatif (huile / vernis IS) est auto-inflammable. Risque d'incendie ! Une fois le ponçage terminé, humidifier la poussière de ponçage récupérée et l'évacuer dans un récipient fermé hermétiquement !

En cas de contact du produit avec un pad ou une matière textile, il existe un danger d'auto-inflammation ! Donc, imbiber d'eau tout chiffon, pad ou autre et les stocker / éliminer dans un récipient fermé hermétiquement.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ En présence de lames avec joints et /ou chanfrein, merci de consulter au préalable le service technique.
- ▶ Dans le cas des pavés en bois, la consommation peut varier considérablement (jusqu'à 140 ml/m²). Ayant pour particularité de présenter le fil du bois verticalement l'application se fera impérativement au rouleau. Toutefois il faudra attendre minimum 72 heures pour le séchage avant d'entreprendre la suite des opérations.
- ▶ Sur des parquets structurés et/ou chanfreinés, verser l'huile directement et ponctuellement au sol, puis étaler finement à l'aide d'une spatule double lame. Enfin égaliser sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une monobrosse munie du PAD BEIGE PALLMANN. Puis soigner le lustrage à la monobrosse équipée du PAD BLANC PALLMANN, en éliminant tout excédent d'huile sur la surface.
- ▶ Sur grandes superficies, nous recommandons de transvaser d'abord tous les produits primaire et teinte concentrée, dans un même récipient, dans lequel seront prélevées de petites quantités à mélanger au durcisseur.
- ▶ Un parquet teinté est unique. De légères irrégularités de teinte sont possibles et inhérentes à la nature du support.
- ▶ Les finitions à base d'huile peuvent varier en fonction de leur exposition aux U.V.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Composant A: Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir

„Attention“). Composant B: Ininflammable. Contient des isocyanates. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Les deux composants: Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

GESTION DES DECHETS:

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.