

Huile bi composante pour parquet , sans solvant, élaborée pour pièces d'eau.

# MAGIC OIL 2K SPA

Huile bi composante pour parquet , sans solvants, formulée à base d'huile et cire naturelle, séchage oxydatif, réticulation via durcisseur . Spécifiquement élaboré pour pièces d'eau.

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Combinaison huile-cire générant une surface à pores ouverts, "respirante", et perméable à la diffusion. La proportion en cire génère une surface uniformément mate et d'aspect soyeux. Avec sa forte proportion en durcisseur, l'huile MAGIC OIL 2K SPA PALLMANN atteint une réticulation de très haute densité, idéale pour les parquet en pièces humides, p. ex. en salles de bains, centres de bien-être et salles de fitness. Le séchage rapide permet, de procéder à une rénovation dans les délais les plus courts, sans limitation des contraintes chimiques ou mécaniques après séchage pendant une nuit. La très haute densité de réticulation génère un apport supplémentaire de résistance à l'eau par rapport à d'autres huiles monocomposantes classiques.

### Informations générales sur le parquet en pièces humides :

Si la pose d'un sol en bois n'est pas anodine, en tant que professionnel vous devez respecter un certain nombre de règles, le conseil d'entretien envers votre client en fait partie. Aussi, toute eau stagnante sur le parquet doit être évitée ainsi que l'utilisation d'un soin non professionnel ou non adapté de la surface. Dans le cas d'une vitrification filmogène, il s'installe un risque de "cassure blanche": le travail du bois, particulièrement son retrait, déchire le film du Vitrificateur, générant des cassures. Au fil du temps le risque d'infiltration d'eau, aura pour résultat un écaillage du vernis.

L'huile MAGIC OIL 2K SPA PALLMANN peut être un traitement alternatif de la surface.

### ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- ▶ Parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ Parquet / plancher de bois en pièce humide
- ▶ Parquet sur sol chauffant



## LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Groupe d'évaluation B selon DIN 51097 (antidérapance en zones de passage sans chaussure)
- ▶ Norme all. DIN 53160 - Résistant à la salive et à la sueur
- ▶ Norme EN 71-3 (relative à la sécurité des jouets – Migration de certains éléments)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon métallique + flacon plastique
Conditionnement :	0,8 + 0,2 l
Tenue en stock :	environ 12 mois
Proportion du mélange :	4 : 1
Consommation par application :	env. 25 – 50 ml/m <sup>2</sup>
Application :	Recommandé : minimum 1 - 3 couches à la spatule
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Vie du mélange :	env. 1,5 heures*
Recouvrable :	après env. 10 – 30 minutes*
Sollicitable :	après env. 12 heures*
Lavable :	après env. 12 heures*

\*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

En fonction de la capacité d'absorption et de la nature de la surface du bois, du parquet à traiter, la consommation peut varier.



## PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le sol en bois à huiler doit être jointé, propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur.

## MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation les 2 composants - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
2. Mélanger MAGIC OIL 2K SPA avec le durcisseur puis appliquer régulièrement sur le support avec la spatule double lame PALLMANN.
3. 10 à 20 minutes après application, éliminer l'excédent avec le PAD BEIGE PALLMANN.
4. Immédiatement après passage du pad sur la 1ère couche, - si nécessaire - appliquer la 2ème couche d'huile MAGIC OIL 2K SPA. Immédiatement ou au maximum 30 minutes après application de la 2ème couche, éliminer l'excédent avec le PAD BEIGE puis lustrer avec le PAD BLANC PALLMANN. La surface ne doit présenter aucun excédent de produit.
5. Après env. 20 minutes, lustrer à nouveau la surface avec le PAD BLANC PALLMANN pour obtenir une surface homogène.
6. En raison d'un pouvoir absorbant variable des différentes essences de bois et différents types de parquet. L'application d'une 3ème couche peut intervenir le lendemain. Par principe, jusqu'à saturation du bois.
7. Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec UZIN CLEAN-BOX.

## MISE EN GARDE :

La poussière de ponçage d'un système à séchage oxydatif (huile / vernis IS) est auto-inflammable. Risque d'incendie ! Une fois le ponçage terminé, humidifier la poussière de ponçage récupérée et l'évacuer dans un récipient fermé hermétiquement !

En cas de contact du produit avec un pad ou une matière textile, il existe un danger d'auto-inflammation ! Donc, imbibé d'eau tout chiffon, pad ou autre et les stocker / éliminer dans un récipient fermé hermétiquement.

## PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.

- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ Pour mastiquer les joints, utiliser le Liant PALLMANN adapté.
- ▶ En présence de lames avec joints et /ou chanfrein, merci de consulter au préalable le service technique.
- ▶ Dans le cas des pavés en bois, la consommation peut varier considérablement (jusqu'à 140 ml/m²). Ayant pour particularité de présenter le fil du bois verticalement l'application se fera impérativement au rouleau. Toutefois il faudra attendre minimum 72 heures pour le séchage avant d'entreprendre la suite des opérations.
- ▶ Sur des parquets structurés et/ou chanfreinés, verser l'huile directement et ponctuellement au sol, puis étaler finement à l'aide d'une spatule double lame. Enfin égaliser sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une monobrosse munie du PAD BEIGE PALLMANN. Puis soigner le lustrage à la monobrosse équipée du PAD BLANC PALLMANN, en éliminant tout excédent d'huile sur la surface.
- ▶ La surface est praticable au plus tôt 12 heures après le lustrage.
- ▶ Sur surface fraîchement huilée, attendre au moins 12 heures avant de poser un tapis ou autre revêtement de sol.
- ▶ Procéder à l'entretien / le nettoyage au plus tôt après 12 heures.
- ▶ Pour prolonger la durée de vie de votre sol, il est recommandé de procéder à un entretien régulier - conformément aux directives du fabricant - avec le Soins MAGIC OIL CARE et au nettoyage courant avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instructions d'entretien des parquets huilés.
- ▶ Les finitions à base d'huile peuvent varier en fonction de leur exposition aux U.V.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U., normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

## SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Composant A: Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention"). Composant B: Ininflammable. Contient des isocyanates. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Les deux composants: Bien aérer pendant la mise en œuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

## GESTION DES DECHETS:

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.

Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.