

Vitrificateur premium bi-composant pour parquet

PALL-X 98 BRILLANT

Vitrificateur bi-composant aqueux, application et tendu hors pair pour parquets soumis à des contraintes très intensives

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Vitrificateur bi-composant aqueux, pour les parquets exposés à de très importantes contraintes en domaines professionnels / résidentiels et même industriels. Son excellente fluidité garantit une mise en oeuvre simple et génère une surface impeccable, facile d'entretien.

DOMAINES D'UTILISATION :

Pour les parquets exposés à de très fortes contraintes, tant en domaine résidentiels qu'industriel.

ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- ▶ Plancher en bois / parquet poncé
- ▶ Pavés de bois "RE" (classification allemande)
- ▶ Parquet sur sol chauffant



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques extrêmes
- ▶ Très bon pouvoir garnissant
- ▶ Résistance finale et séchage à cœur très rapide
- ▶ Très bon tendu
- ▶ Résistance à l'abrasion extrêmement élevée
- ▶ Satisfait la Réglementation technique allemande TRGS 617
- ▶ Vitrificateur en phase aqueuse avec réticulant contenant un isocyanate, teneur en solvant inférieure à 5%.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	Bidon plastique
Conditionnement :	4,5 + 0,45 l
Tenue en stock :	environ 12 mois
Aspect :	brillant
Proportion du mélange :	10:1
Consommation par application :	env. 130 ml/m ²
Surface traitée :	env. 7 m ² /Litre
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Vie du mélange :	env. 4 heures*
Ponçage :	après env. 6-8 heures*
Recouvrable :	après env. 6-8 heures*
Résistance finale :	après env. 7 jours*

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

LISTE MATERIAUX POUR UNE FINITION BRILLANTE :

Notice d'application succincte :

1. Fond dur : Toute la gamme PALL-X
2. 1x PALL-X 98 brillant (env. 130 ml/m²)
3. Egrenage au PALLMANN POWER PAD Gr 120
4. 1x passe à la spatule avec le PALL-X GEL (optionnel)
5. 1x PALL-X 98 brillant (env. 130 ml/m²) au ROULEAU AQUA BRILLANT PALLMANN 14MM/ 25CM (n°d'art.67669) Une troisième couche intensifiera le garnissage et la brillance.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le parquet à vitrifier doit être propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur. Avant application du Vitrificateur, traiter avec le fond dur adapté pour éviter tout risque d'encollage latéral des éléments de parquet.



MISE EN OEUVRE :

1. Primariser avec le fond dur PALL-X.
2. Avant utilisation les 2 composants - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
3. Bien agiter le vernis, placer le filtre sur le goulot et verser dans un seau pour Vitrificateur PALLMANN propre. Ajouter le durcisseur puis mélanger immédiatement et soigneusement à l'aide d'un mélangeur approprié.
4. Appliquer 1 couche - à raison d'env. 130 ml/m² - de Vitrificateur PALL-X 98 brillant au ROULEAU AQUA BRILLANT PALLMANN 14MM/25CM
5. Ponçage intermédiaire avec PALLMANN POWER PAD Gr 120, puis pour une finition optique plus garnie et la plus lisse possible, spatuler l'apprêt garnissant PALL-X GEL sur toute la surface (uniquement sur un parquet collé en plein ne présentant ni joints, ni interstices).
6. Appliquer ensuite 1 couche - à raison d'env. 130 ml/m² - de Vitrificateur PALL-X 98 brillant au ROULEAU AQUA BRILLANT PALLMANN 14MM/25CM
7. Vitrification sur grande surface : Pour optimiser le résultat nous préconisons de transvaser plusieurs conditionnements dans un grand récipient, de mélanger mécaniquement et veiller lors de la mise en oeuvre, à appliquer uniformément. Avec un produit bi-composant, veiller à ne préparer que la quantité applicable pendant le temps ouvert disponible.
8. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ Par principe, ne pas appliquer plus de 2 couches de Vitrificateur/jour.
- ▶ En cas de séchage intermédiaire supérieur à 1 jour, procéder à un égrenage de la surface (grain 120).
- ▶ Sur surface fraîchement vitrifiée, attendre 7 jours avant le réaménagement de la pièce.
- ▶ Sur surface fraîchement vitrifiée, procéder - au plus tôt après 7 jours - à un entretien avec le soin protecteur FINISH CARE ou FINISH CARE STOP PALLMANN.
- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol. Nettoyage par voie humide (non mouillée) seulement. Éviter toute eau stagnante.

- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur en phase aqueuse avec agent de réticulation contenant de l'isocyanate, teneur en solvant inférieure à 5 %. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Composant A: Aucune indication particulière de danger. Composant B: Contient des isocyanates prépolymérisés. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Composants mélangés: Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité. Après durcissement, le produit présente une odeur neutre et est physiologiquement et écologiquement sans danger.

GESTION DES DECHETS:

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit non durcis et des emballages contenant des restes de produit non durcis. Élimination des emballages contenant des restes de produit durcis avec les déchets de chantier. Rassembler les restes de produit, mélanger les deux composants, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de chantier.