

Huile à parquet 2C sans solvant à effet bois naturel

MAGIC OIL 2K PURE

Huile à parquet 2C sans solvant à base d'huile et de cire naturelles, séchage oxydatif et réticulation grâce au durcisseur

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Combinaison d'huile et de cire assurant une surface à pores ouverts, respirante et diffusante. En raison de la proportion de cire, la surface obtenue est uniformément mate et soyeuse. Préserve la couleur naturelle du bois et assure un effet dit "bois brut".

ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- ▶ un parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ un pavage bois "RE"
- ▶ un parquet sur sol chauffant



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Très bonne résistance aux sollicitations mécanique et chimique
- ▶ Préserve la couleur naturelle du bois et assure un effet dit "bois brut".
- ▶ Antidérapance R10 / DIN 51130
- ▶ DIN 53160 (résistance à la salive et à la sueur)
- ▶ EN 71-3 (sécurité des jouets - partie 3 : migration de certains éléments)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon métallique + flacon plastique
Conditionnement :	0,8 + 0,2 l
Tenue en stock :	min. 12 mois
Couleur :	pure
Proportion du mélange :	4 : 1
Consommation :	env. 25 – 50 ml/m²
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité relative de l'air
Vie du mélange :	env. 1 heure*
Recouvrable :	après env. 10 - 30 minutes*
Sollicitable :	après env. 24 heures*
Lavable :	après env. 24 heures*

*À 20°C et 50% d'humidité relative de l'air

En fonction de la capacité d'absorption et de la nature de la surface du bois, du parquet à traiter, la consommation peut varier.

REMARQUE :

L'utilisateur est tenu de réaliser une surface échantillon sur le parquet à traiter, avec une construction et une mise en oeuvre identiques (y compris l'huile ou la vitrification), afin de la soumettre au client pour approbation en ce qui concerne la couleur et l'aspect.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à huiler doit être mastiquée, propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de la technique.

En outre, après le dernier ponçage - juste avant d'huiler la surface - passer toute la surface à l'eau claire une fois avec un chiffon humide.

Les principaux avantages sont les suivants:

- ▶ Une intensification et une uniformisation de la patine ou de la coloration.
- ▶ L'huile dur pénètre mieux.
- ▶ La surface du bois éventuellement fermée par le ponçage fin est de nouveau "ouverte".
- ▶ Atténuation des traces de ponçage.
- ▶ Une apparence plus homogène de la surface en bois.
- ▶ Élimination des substances contenues dans le bois.
- ▶ Effet préventif sur la tendance des joints à dégorger.

Instructions de travail :

Humidifier toute la surface avec un chiffon humide ou avec un MOUILLEUR PALLMANN. Attention: les zones non humidifiées apparaîtront plus claires ultérieurement.

Quantité d'eau maximale 30 g d'eau /m² !

Quantité d'eau idéale: env. 10 - 20 g d'eau /m².

Après séchage complet de la surface – env. 30 - 60 minutes - appliquer MAGIC OIL 2K PURE.

MISE EN OEUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater les bidons à la température ambiante recommandée (20°) et bien les agiter
2. Mélanger MAGIC OIL 2K PURE avec le composant durcisseur puis appliquer uniformément sur le support avec la SPATULE DOUBLE LAME PALLMANN.
3. 10 - 30 minutes après le spatulage, éliminer l'excédent au PAD BEIGE PALLMANN.
4. Immédiatement après le passage au pad de la 1ère couche - si nécessaire - appliquer une 2ème couche de MAGIC OIL 2K PURE. Immédiatement après, au plus tard 30 min. après l'application de la 2ème couche, éliminer à nouveau le surplus avec le PAD PALLMANN BEIGE et polir avec le PAD PALLMANN BLANC. Aucun excédent de matière ne doit rester en surface.
5. Après env. 20 minutes, repolir la surface avec le PAD BLANC PALLMANN pour obtenir une surface à l'aspect homogène.
6. En raison du différent pouvoir d'absorption des types de bois ainsi que des types de parquet, une 3ème application peut être nécessaire. En principe, le nombre d'applications dépend de la saturation du bois.
7. Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec les linguettes UZIN CLEAN-BOX.

MISE EN GARDE :

La poussière de ponçage d'un système à séchage oxydatif (huile / vernis IS) est auto-inflammable. Risque d'incendie ! Une fois le ponçage terminé, humidifier la poussière de ponçage récupérée et l'évacuer dans un récipient fermé hermétiquement !

En cas de contact du produit avec un pad ou une matière textile, il existe un danger d'auto-inflammation ! Donc, imbiber d'eau tout chiffon, pad ou autre et les stocker / éliminer dans un récipient fermé hermétiquement.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre, 18 à 25°C / humidité relative de l'air entre 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les bois résineux, contiennent des substances (par ex des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Pour le masticage des joints, utiliser un LIANT PALLMANN approprié.
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ En présence de lames sans joint et/ou sans chanfrein, merci de consulter notre service technique.
- ▶ Pour le pavage en bois, la consommation peut considérablement augmenter (env. 140 ml/m²), c'est pourquoi il faut toujours travailler au rouleau pour le pavage en bois/parquet en bois debout et respecter un temps de séchage d'au moins 72 heures avant de poursuivre les travaux.
- ▶ Pour un parquet structuré, verser l'huile goutte à goutte et l'étaler immédiatement en couche fine et régulière avec un PAD BEIGE PALLMANN. Puis, essuyer l'excédent avec un PAD BLANC PALLMANN. Aucun excédent de produit ne doit rester sur la surface du parquet.
- ▶ Une sollicitation de la surface est possible au plus tôt 24 heures après le lustrage.
- ▶ Pendant les 24 premières heures suivant l'application de MAGIC OIL 2K PURE, il est important de ne pas recouvrir la surface de parquet huilée.
- ▶ Il est recommandé d'effectuer l'entretien courant et le nettoyage de la surface Au minimum 23 heures après la dernière application.
- ▶ Pour assurer une longue durée de vie de votre parquet il est recommandé d'effectuer le nettoyage avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN ainsi que l'entretien avec le polish MAGIC OIL CARE WHITE PALLMANN selon les directives du fabricant.
Le cycle précis de nettoyage / entretien est indiqué dans le Guide d'entretien d'un sol en bois huilé.
- ▶ Une surface de parquet huilée en couleur est unique. Une légère nuance de couleur est acceptable et souvent inévitable.

- ▶ En principe, une huile a tendance à jaunir lorsqu'elle est privée de lumière (jaunissement obscur).
- ▶ Les normes et fiches techniques suivantes, entre autres, sont applicables et recommandées : DIN 18356 "Travaux de parquet et de pavage en bois" et DIN 18365 "Travaux de revêtement de sol".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Composant A: Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention"). Composant B: Ininflammable. Contient des isocyanates. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Les deux composants: Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

GESTION DES DECHETS:

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.