

Huile High -Solid pour le re -huilage de parquets huilé

MAINTENANCE OIL

Soin protecteur issue d'une combinaison huile-cire naturelle et huile de soja naturel pour le re-huilage du parquet.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Préparation microporeuse d'huile cire naturelle à base de soja naturel, générant une surface à pores ouverts, "respirante" et ouverte à la diffusion.

ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- ▶ Huile-cire à séchage par oxydation, non filmogène
- ▶ Tout parquet / plancher en bois huilé, traité avec une Huile MAGIC OIL 2K PALLMANN



PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à rehuiler doit être propre, sèche et sans impureté.

MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
2. Appliquer l'HUILE SOIN "goutte à goutte", finement, faire pénétrer avec le PAD VERT (en présence d'un encrassement léger) ou le PAD BLANC PALLMANN.
3. Travailler sur surfaces partielles, ≤ 20 m².
4. Après env. 20 minutes, lustrer à nouveau la surface avec le PAD BLANC PALLMANN / TISSUE DE LUSTRAGE pour obtenir une surface homogène.
5. En raison d'un pouvoir absorbant variable des différentes essences de bois et différents types de parquet. L'application d'une 2ème couche peut intervenir le lendemain. Par principe, jusqu'à saturation du bois.
6. Le parquet prend une surface mat satinée.
7. Il est recommandé de bien aérer pendant et après le travail.
8. Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec UZIN CLEAN-BOX.

LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Souligne la teinte et la structure du bois
- ▶ Résistance aux produits chimiques ménagers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|--|---|
| Emballage : | bidon métallique |
| Conditionnement : | 1 l |
| Tenue en stock : | environ 12 mois |
| Consommation par application : | env. 20 - 40 ml/m² |
| Surface traitée : | env. 25 - 50 m²/Litre |
| Conditions idéales de mise en oeuvre : | 18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 % |
| Sollicitable : | après env. 24 heures* |
| Lavable : | après env. 4 - 7 jours* |

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité En fonction de la capacité d'absorption et de la nature de la surface du bois, du parquet à traiter, la consommation peut varier.



PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

La poussière de ponçage d'un système à séchage oxydatif (huile / vernis IS) est auto-inflammable. Risque d'incendie ! Une fois le ponçage terminé, humidifier la poussière de ponçage récupérée et l'évacuer dans un récipient fermé hermétiquement !

En cas de contact du produit avec un pad ou une matière textile, il existe un danger d'auto-inflammation ! Donc, imbiber d'eau tout chiffon, pad ou autre et les stocker / éliminer dans un récipient fermé hermétiquement.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Sur des parquets structurés et/ou chanfreinés, verser l'huile directement et ponctuellement au sol, puis étaler finement à l'aide d'une spatule double lame. Enfin égaliser sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une monobrosse munie du PAD BEIGE PALLMANN. Puis soigner le lustrage à la monobrosse équipée du PAD BLANC PALLMANN, en éliminant tout excédent d'huile sur la surface.
- ▶ En présence de lames avec joints et /ou chanfrein, merci de consulter au préalable le service technique.
- ▶ L'utilisation de nos produits d'entretien convient à tous les parquets vernis usine. En de très rares occasions, une réaction peut survenir. En cas de doute réaliser un essai préalable.
- ▶ Produit réservé à l'usage des professionnels.
- ▶ La surface est praticable au plus tôt 24 heures après le lustrage.
- ▶ Attendre au moins 14 jours avant de recouvrir les surfaces fraîchement huilées de tapis ou autres revêtements de sol et la mise en place d'objets lourds.
- ▶ Procéder à l'entretien au plus tôt après 4 à 7 jours.
- ▶ Pour prolonger la durée de vie de votre sol, il est recommandé de procéder à un entretien régulier - conformément aux directives du fabricant - avec le Soin MAGIC OIL CARE et au nettoyage courant avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instruction d'entretien des parquets huilés.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ininflammable. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

GESTION DES DECHETS:

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Rincer le conditionnement intégralement vidé avec un peu d'eau puis le donner au recyclage. Respecter les directives locales / nationales en vigueur, relatives à l'élimination. Regrouper les restes de produit et l'eau de rinçage et les réutiliser. Si nécessaire, élimination spéciale de l'emballage avec son reste de produit ainsi que des restes de produit.