Общество с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»
(ООО «Биквест-Центр»)
Адрес(а) местонахождения юридического лица: 140200, РОССИЯ, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2
Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»
Фактический адрес(а) мест(а) осуществления деятельности: 115088, РОССИЯ, Москва г, Шарикоподшипниковская ул., дом 4 корпус 4, этаж 1, нежилое помещение VI, комната 1
Номер телефона: +7 (495) 120-77-91.
Адрес электронной почты: il@bequest-center.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АН91

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ ООО «Биквест-Центр»
наименование должности лица, утверждающего протокол

подпись П.К. Томниковский
инициалы, фамилия

15 декабря 2025 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ БЦ25-12-05/4 от 05.12.2025

Панели для отделки стен и потолков на основе стекломагниевого листа (СМЛ), марка «SHENLI»

наименование объекта испытаний.

г. Москва,
2025 г.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Полная или частичная печать настоящего протокола испытаний только с разрешения ООО «Биквест-Центр»

1. Наименование и контактные данные заказчика:

Орган по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью "Национальная Лаборатория", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB88 (ОС ООО "Национальная Лаборатория"). Юридический адрес: 108814, Россия, город Москва, километр Калужское шоссе 24-й (п. Сосенское), домовл. 1, строение 1, э/пом/к/ус 6/XIII/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, Россия, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615. Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

2. Основание для проведения испытаний:

Заявка на проведение испытаний № НЛ123-319.25-01 от 18 «ноября» 2025 года.

3. Наименование объекта испытаний, изготовитель:

Панели для отделки стен и потолков на основе стекломагниевого листа (СМЛ), марка «SHENLI», габаритные размеры: длина 2440 мм, ширина 1220 мм, толщина 10 мм, выпускаемые по Техническим условиям ТУ 23.99.19-001-88258077-2025 «Панели «SHENLI» антивандальные, негорючие, изготовленные на основе стекломагниевого листа».

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ШЭНЛИ». Юридический адрес: 115432, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, стр. 1, помещ. 2Б/5. Адрес места осуществления деятельности: 150020, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, проезд Домостроителей, д. 1, строение 5. Телефон: +7 495 997 55 47. Адрес электронной почты: info@shen-li.ru.

4. Описание, идентификация и при необходимости состояние объекта испытаний:

Образец № НЛ123-319.25-01. Панели для отделки стен и потолков на основе стекломагниевого листа (СМЛ), марка «SHENLI», габаритные размеры: длина 2440 мм, ширина 1220 мм, толщина 10 мм.

Панели для отделки стен и потолков на основе стекломагниевого листа (СМЛ), марка «SHENLI» уложены на поддон по две штуки. Со всех сторон панели защищены упаковочными листами, обтянуты плотной полиэтиленовой пленкой, образуя транспортный пакет и стянуты капроновыми ремнями. К транспортному пакету прикреплен ярлык. На ярлыке имеется следующая информация:

- наименование предприятия-изготовителя: ООО «ШЭНЛИ»;
- адрес предприятия-изготовителя: 150020, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, проезд Домостроителей, д 1, строение 5;
- условное обозначение продукции: Панели стекломагниевые «SHENLI»-2440x1220x10;
- габаритные размеры продукции (длина*ширина*толщина), мм: 2440x1220x10;
- номер технических условий: ТУ 23.99.19-001-88258077-2025;
- номер партии: 2710/25;
- дата изготовления: 27.10.2025;
- условия хранения;
- срок хранения продукции: 1 год со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

Целостность упаковки и ярлыка не нарушена.

На испытания предоставлено 2 штуки.

Согласно паспорту качества, плотность панелей для отделки стен и потолков на основе стекломагниевого листа (СМЛ), марка «SHENLI» – 950 кг/м^3.

5. Дата получения объекта испытаний:

21.11.2025 г.

6. Сведения об отборе образцов:

Отбор образцов проводился ОС ООО "Национальная Лаборатория", по результатам составлен акт идентификации и отбора образцов № НЛ123-319.25-01 от 18.11.2025 г. (смотреть пункт 10.3).

Испытательная лаборатория не осуществляла отбор образцов и не несет ответственность за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

7. Сведения об использованном испытательном, измерительном оборудовании:

7.1 Испытательное оборудование:

Таблица № 1

Наименование испытательного оборудования	Заводской №	Дата очередной метрологической аттестации
Установка для испытания строительных материалов на негорючесть («ОГНМ»)	012016	13.03.2026
Климатическая камера М 0/100-1000 КТВ	541-17/МО	12.03.2026

7.2 Средства измерения:

Таблица № 2

Наименование средств измерений	Тип	Заводской №	Дата очередной метрологической поверки
Секундомер электронный	Интеграл С-01	450903	24.11.2026
Линейка измерительная металлическая	150 мм	63	23.11.2026
Штангенциркуль	ШЦ-I-125-0,05	101130863	25.11.2026
Прибор комбинированный	Testo 622	39527091/0121	24.11.2026
Мультиметр цифровой Актаком	АММ-1139	200503338	22.10.2026
Модуль ввода аналоговый	МВА8	10731160202030129	09.08.2026
Преобразователь термоэлектрический	ТП-0198	50408193794	26.11.2026
Преобразователь термоэлектрический	ТП-0198	50408193795	26.11.2026
Преобразователь термоэлектрический	ТП-0198	50408193796	26.11.2026
Измеритель-регулятор микропроцессорный	ТРМ10-Щ2У-РР	18356170532149499	24.11.2028
Измеритель-регулятор микропроцессорный	ТРМ10-Щ2У-РР	18356170532149500	24.11.2028
Преобразователь измерительный температуры и влажности	ИПТВ-206/М2-03	09-0238	25.11.2026
Элемент чувствительный из платины технический	ЧЭПТ-3	2111	27.01.2029
Весы лабораторные	ВК-300	047279	18.11.2026
Рулетка измерительная металлическая	Р5УЗК	1	23.11.2026

8. Цель испытаний. Идентификация применяемого метода. Процедура испытаний:

Цель испытаний: отнесение строительных материалов к негорючим или горючим по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть» п. 6.

Идентификация применяемого метода: испытания проводить в соответствии с требованиями п. 6 ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть».

Процедура испытаний:

Для каждого испытания способом вырезки изготавливали пять образцов цилиндрической формы следующих размеров: диаметр 45^{+9}_{-2} мм, высота (50 ± 3) мм. Слои материала с целью предотвращения образования между ними воздушных зазоров плотно соединяли при помощи тонкой стальной проволоки максимальным диаметром 0,5 мм.

Образцы кондиционируют в климатической камере при температуре (60 ± 5) °С в течение 20 - 24 ч, после чего охлаждают в эксикаторе.

Перед испытанием каждый образец взвешивают, определяя его массу с точностью до 0,1 г.

При испытании фиксируют все наблюдения, касающиеся поведения образца, и регистрируют следующие показатели:

- массу образца до испытания $m_н$, г;
- массу образца после испытания $m_к$, г;
- начальную температуру печи $T_{п.н}$, °С;
- максимальную температуру печи $T_{п.м}$, °С;
- конечную температуру печи $T_{п.к}$, °С;
- максимальную температуру в центре образца $T_{ц.м}$, °С;
- конечную температуру в центре образца $T_{ц.к}$, °С;

- максимальную температуру поверхности образца $T_{п.о.м}$, °С;

- конечную температуру поверхности образца $T_{п.о.к}$, °С;

- продолжительность устойчивого пламенного горения образца $t_г$, с.

Рассчитывают среднюю арифметическую величину (по пяти образцам) прироста температуры в печи, в центре и на поверхности образца.

Рассчитывают среднюю арифметическую величину (по пяти образцам) продолжительности устойчивого пламенного горения.

Рассчитывают потерю массы для каждого образца (в процентах от начальной массы образца) и определяют среднюю арифметическую величину для пяти образцов.

Фото образца после испытаний представлено на рисунке 1.

8.1 Дополнения, отклонения или исключения из метода(ик) испытаний: отсутствуют.

9. Результаты испытаний:

9.1 Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: 21.11.2025-28.11.2025 г.

9.2 Условия проведения испытаний указаны в таблице № 3:

Таблица № 3

Наименование условий испытаний	Условия испытаний
Дата проведения испытаний	28.11.2025
Температура окружающей среды, °С	21,7
Атмосферное давление, кПа	99,1
Относительная влажность, %	50

9.3 Результаты проведенных испытаний сведены в таблицу № 4:

Таблица № 4

Номер образца для испытания	Температура печи, °С			Прирост температуры в печи Т п.п. = Т п.м. - Т п.к.	Температура поверхности образца, °С		Прирост температуры на поверхности образца Т п.о. = Т п.о.м. - Т п.о.к.	Температура в центре образца, °С		Прирост температуры в центре образца Т п.о. = Т п.м. - Т п.к.	Продолжительность устойчивого пламенного горения образца, с	Масса образца, г		Потеря массы, %
	Начальная, Т п.к.	Максимальная, Т п.м.	Конечная, Т п.к.		Максимальная, Т п.о.м.	Конечная, Т п.о.к.		Максимальная, Т п.м.	Конечная, Т п.к.			До испытания	После испытания	
НЛ123-319.25-01/1	747	796	775	21	798	780	18	796	783	13	0	77,1	71,8	7
НЛ123-319.25-01/2	749	799	777	22	800	783	17	797	785	12	0	75,8	69,8	8
НЛ123-319.25-01/3	750	801	781	20	801	785	16	799	784	15	0	76,4	70,2	8
НЛ123-319.25-01/4	746	797	776	21	798	781	17	795	782	13	0	76,9	69,2	10
НЛ123-319.25-01/5	752	802	780	22	800	784	16	796	781	15	0	77,3	70,5	9
Средняя арифметическая величина по результатам пяти испытаний				21			17			14	0			8




Рисунок 1. Фото образца после испытаний.

10. Дополнительная информация:

10.1 Заключение:

В результате проведенных испытаний:

Панели для отделки стен и потолков на основе стекломагниевого листа (СМЛ), марка «SHENLI», габаритные размеры: длина 2440 мм, ширина 1220 мм, толщина 10 мм **относятся:**

- по горючести материалов: негорючие (НГ).

10.2 Срок действия протокола:

Протокол испытаний действует определенный период времени, в течение которого не были произведены изменения:

- технической документации, конструкции, комплектности изделия;
- организации и технологии производства;
- метода испытания.

10.3 Акт идентификации и отбора образцов:

АКТ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТБОРА ОБРАЗЦОВ	**ИЛ123-319.25-01** *номер*	**18.11.2025** *дата*

ЦЕЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТБОРА: отбор типовых образцов продукции осуществляется с целью отнесения продукции к области применения Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ), для их испытаний и распространения полученных результатов на совокупность продукции, а также для установления соответствия продукции технической документации на данную продукцию

по схеме сертификации – 4с

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Национальная Лаборатория" *полное наименование органа по сертификации*
Адрес места осуществления деятельности	108814, РОССИЯ, Г Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615 *адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)*
ЗАЯВИТЕЛЬ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЭНЛИ" *полное наименование заявителя / фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя*
ОГРН *(или иное)*	1257700359839
ИНН *(или иное)*	9725190531
Место нахождения (адрес юридического лица):	115432, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПРОЕЗД. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, Д. 6, СТР. 1, ПОМЕЩ. 2Б/5 *адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя*
Адрес места осуществления деятельности	150020, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПРОЕЗД ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ, Д 1, СТРОЕНИЕ 5 *адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке)*
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЭНЛИ" *полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовителя)*
ОГРН *(или иное)*	1257700359839
ИНН *(или иное)*	9725190531
Место нахождения (адрес юридического лица):	115432, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПРОЕЗД. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, Д. 6, СТР. 1, ПОМЕЩ. 2Б/5 *адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя*
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции	150020, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПРОЕЗД ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ, Д 1, СТРОЕНИЕ 5 *адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (включая наименование государства на русском языке)*
Место идентификации и отбора образцов	150020, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПРОЕЗД ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ, Д 1, СТРОЕНИЕ 5
Дата идентификации и отбора образцов	18.11.2025 г.
Документы, по которым проводилась идентификация	ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»; Технические условия ТУ 23.99.19-001-88258077-2025 «Панели «SHENLI» антивандальные, негорючие, изготовленные на основе стекломагниевого листа»; Паспорт качества *наименование и обозначение документов, по которым проводилась идентификация образцов*
Документы, по которым проводился отбор образцов	ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»; ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" *наименование и обозначение документов, по которым проводился отбор образцов*
Способ идентификации образцов	визуальный метод, идентификация по технической документации

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Полная или частичная печать настоящего протокола испытаний только с разрешения ООО «Биквест-Центр»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА ТИПОВЫХ ОБРАЗЦОВ

№ п/п	Наименование и вид продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (марка, модель, тип, зав./серийный № и пр.)	Единица измерений	Номер и размер партии	Дата изготовления, срок службы (годности) или ресурс продукции, срок хранения	Количество отобранных образцов	
					для испытаний	в качестве контрольных
1	Панели для отделки стен и потолков на основе стекломагниевого листа (СМЛ), марка «SHENLI», габаритные размеры: длина 2440 мм, ширина 1220 мм, толщина 10 мм	шт.	2710/25; 130 шт.	27.10.2025 г. Гарантийный срок хранения составляет 1 год со дня отгрузки предприятием изготовителем.	2	2

Результат наружного осмотра образца(ов)

Панели одного размера уложены на поддон по две штуки. Со всех сторон панели защищены упаковочными листами, обтянуты плотной полиэтиленовой пленкой, образуя транспортный пакет и стянуты капроновыми ремнями. К транспортному пакету прикреплен ярлык. Сведения, указанные на ярлыке, приведены в таблице «Результаты идентификации образцов». Маркировка легко читаема. Упаковка не нарушена.
Каждый образец, отобранный для исследований (испытаний), был изолирован экспертом по сертификации от продукции изготовителя, промаркирован листом с идентифицирующей записью. На Листе отражена следующая информация:
внутренний регистрационный номер Акта идентификации и отбора образцов, дата отбора образцов, адрес Испытательной лаборатории (центра), инициалы и фамилия экспертов по сертификации, подписи экспертов по сертификации.

состояние маркировки, упаковки и т.п.

Результаты проверки условий и места хранения продукции

Хранение осуществлялось в соответствии с требованиями технических условий ТУ 23.99.19-001-88258077-2025 «Панели «SHENLI» антивандальные, негорючие, изготовленные на основе стекломагниевого листа», при температуре от 20°С и относительной влажности воздуха 53%.

Отобранный(е) образец(цы) отнесен(ы) к типовому представителю (типовым представителям) заявленной на сертификацию продукции в связи

с тем, что изготовлены из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии и отвечают одним и тем же требованиям безопасности

Образцы отобраны с учетом однородности партии, представительности выборки по составу, представительности выборки по количеству.
Отобранные образцы продукции по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, предназначенной для реализации потребителю (приобретателю).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБРАЗЦОВ

Идентификационный признак	Сведения, указанные в документе, в соответствии с которыми проводилась идентификация	Сведения, указанные на образце(ах) и(или) упаковке
Панели для отделки стен и потолков на основе стекломагниевого листа (СМЛ), марка «SHENLI», габаритные размеры: длина 2440 мм, ширина 1220 мм, толщина 10 мм		
наименование предприятия-изготовителя	ООО "ШЭНЛИ"	ООО "ШЭНЛИ"
адрес предприятия-изготовителя	150020, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПРОЕЗД ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ, Д 1, СТРОЕНИЕ 5	150020, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПРОЕЗД ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ, Д 1, СТРОЕНИЕ 5
условное обозначение продукции	Панели стекломагниевые «SHENLI»-2440x1220x10	Панели стекломагниевые «SHENLI»-2440x1220x10
габаритные размеры продукции (длина*ширина*толщина), мм	-	2440x1220x10
количество изделий в партии, шт.	130	-
номер технических условий	ТУ 23.99.19-001-88258077-2025	ТУ 23.99.19-001-88258077-2025

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Полная или частичная печать настоящего протокола испытаний только с разрешения ООО «Биквест-Центр»

номер партии	2710/25	2710/25
дата изготовления	27.10.2025	27.10.2025
условия хранения	присутствуют	присутствуют
срок хранения продукции	1 год со дня отгрузки предприятием-изготовителем	1 год со дня отгрузки предприятием-изготовителем
заключение о соответствии требованиям настоящих технических условий	присутствует	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Представленная продукция идентифицирована с образцом и ее описанием как продукция относится к следующему типу: Материалы для отделки стен и потолков, в том числе покрытия из красок, эмалей, лаков (Строительные материалы, ПРИМЕНЯЕМЫЕ для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону). Продукция относится к следующему типу: Строительные материалы, ПРИМЕНЯЕМЫЕ для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону, к которой предъявляются требования Техническим регламентом "О требованиях пожарной безопасности" (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).
1. По результатам идентификации заявленная продукция по идентификационным признакам относится к объектам Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ)
2. Для заявленной продукции предусмотрено проведение сертификации на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ)
3. Заявленная продукция соответствует технической документации

Отобранные для испытаний образцы опечатаны, упакованы и изолированы от остальной продукции.

Ответственный за хранение, упаковку, транспортировку и условия доставки образцов в испытательную лабораторию (центр): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЭНЛИ"

Образец(цы) после испытаний (по согласованию с Заявителем): не возвращать Заявителю (Заявитель не предъявляет требований к возврату образцов после проведения испытаний)

Контрольные образец(цы) (по согласованию с Заявителем): переданы и подлежат ответственному хранению у Заявителя по адресу: 150020, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПРОЕЗД ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ, Д 1, СТРОЕНИЕ 5

Дополнительная информация: -

ПОДПИСИ:
От органа по сертификации:

Эксперт — должность уполномоченного лица | подпись | Винник Р.В. — фамилия, инициалы

Дата 18.11.2025 г.

С АКТОМ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ОЗНАКОМЛЕН:
Представитель заявителя / изготовителя

Генеральный директор — должность уполномоченного лица | подпись | Гоффман-Грибкова А.В. — фамилия, инициалы

Дата 18.11.2025 г.

Испытания провел (а):

Инженер-испытатель ИЛ ООО «Биквест-Центр»	Карпова	О.А. Карпова
наименование должности лица	подпись	инициалы, фамилия

Конец протокола испытаний.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Полная или частичная печать настоящего протокола испытаний только с разрешения ООО «Биквест-Центр»