KARTOITUSRAPORTTI

23.3.2026

Näytteenottaja	Erkki Esimerkki
Kartoituskohde	Tyynenmerenkatu 1 A 1, Helsinki, Helsinki
Kartoituspäivä	23.3.2026

Yleistä kohteesta

Kohteessa Tyynenmerenkatu 1 A 1, Helsinki ollaan tekemässä pintaremonttia. Kohde tarkastettiin aistinvaraisesti ja näytteitä otettiin epäilyttävistä materiaaleista mahdollisen asbestin tai muiden haitta-aineiden selvittämistä varten. KPH:n seinän laatta, laasti sisältää asbestia. Muut tutkitut materiaalit voidaan tulosten perusteella purkaa normaalipurkuna. Tulokset perustuvat näytteenottoon ja laboratorioanalyysiin.

Asbestia sisältävät materiaalit

Näyte	Sijainti	Materiaali	Tyyppi	m²	Pölyävyys
N-001	KPH · S — Seinä	Laatta, Laasti	**Antofylliitti**	25	3

Tutkimusmenetelmät

Näytteiden tutkimiseen on käytetty JEOL LIVE Analysis menetelmää hyödyntäen JEOL pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM) sekä JEOL LIVE-EDS alkuaineanalysaattoria.

Analyysivarmuus

LIVE Analysis menetelmässä haetut atomit paikallistetaan reaaliaikaisella JEOL LIVE -ohjelmistolla hyödyntäen reaaliaikaista alkuaineanalysaattoria (LIVE-EDS). Mahdolliset kuidut tunnistetaan niiden molekyylirakenteesta alkuaineanalysaattorilla (EDS). Analyysien virhemahdollisuus on korkeitaan 0,0001 %.

Näytteenottaja, Erkki Esimerkki

ASBESTILABORATORIOANALYYSI

- Liite kartoitusraporttiin

23.3.2026

Näytteenottokohde	Tyynenmerenkatu 1 A 1, Helsinki, Helsinki
Näytteenottaja	Erkki Esimerkki
Näytteenottopäivä	23.3.2026

Laboratoriotulokset

Näyte	Sijainti	Materiaali	Tulos
N-001	KPH · S — Seinä	Laatta, Laasti	**Sisältää asbestia: Antofylliitti**
N-002	KPH · L — Lattia	Laatta, Laasti	Ei sisällä asbestia

Analysointimenetelmä	Näytteiden tutkimiseen on käytetty JEOL LIVE Analysis menetelmää hyödyntäen JEOL pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM) sekä JEOL LIVE-EDS alkuaineanalysaattoria.
Sopimusehdot	Yleiset KSE 2013 sopimusehdot koskevat tätä toimeksiantoa. Raportin käyttö tai siihen viittaminen edellyttää toimitusehtoin hyväksymisen.

Näytekuvat

N-001: KPH · S — Seinä, Laatta, Laasti

N-002: KPH · L — Lattia, Laatta, Laasti