

## STANDARTLARIN EŞDEĞER TABLOSU

Malzeme No.	ALMANYA Kalite	ALMANYA DIN Standardı	AMERİKA Kalite	AMERİKA ASTM Standardı	İNGİLTERE Kalite	İNGİLTERE BS Standardı	FRANSA Kalite	FRANSA NF Standardı	RUS GOST Standardı
1,0254	St.37,0	DIN 1629	Gr.A	A 53	S 360	3601	TU E 220 A	A 49-112	8731/10 8733/10
1,0256	St44,0	DIN 1629	Gr.B	A 53	S 430	3601	TU E 235 A	A 49-112	8731/20 8732/20
1,0421	St52,0	DIN 1629	Gr.3	A 252	50 B	4360	TU 52 -b	A 49-311	5058/1862
1,0581	St52,4	-		A 252	HFS 5	6323		A 49 - 212	
1,0305	St35,8	DIN 17175	Gr.FPA	A 369	S 320	3059/1	TU 37-c	A 49 - 213	TU14-3-460/10
		DIN 17175	Gr.A	A 53 +A 106	HFS 360	3602/1		A 49 - 215	
		DIN 17175		A 179	CFS 360	3602/1		A 49 - 212	
		DIN 17175		A 192	360	3059/2		A 49 - 213	
1,0405	St45,8	DIN 17175	Gr.B	A 106	HFS 430	3602/1	TU 42-c	A 49 - 215	TU14-3-460/20
		DIN 17175	Gr.A-1	A 210	CFS 430	3602/1		A 49 - 213	
		DIN 17175	Gr.FPA	A 369	440	3059/2		A 49 - 215	
1,0481	17 Mn 4	DIN 17175	Gr.C	A 106	440	3059/2	TU 48-c	A 49 - 213	
-	-	DIN 17175	Gr.C	A 210	(430)	3602/1		A 49 - 215	
1,0482	19 Mn 5	DIN 17175	-	-	-	-	TU 52-c	A 49 - 213	
-	-	-	-	-	500 Nb	3602/1	-	-	
1,5415	15 Mo 3	DIN 17175	-	-	243	3059/2	TU 15 D 3	A 49 - 213	
		DIN 17175	-	-		3606		A 49 - 215	
1,5423	16 Mo 5	VdTUV-Wbl.201	Gr.T1	A 161+A 209	245	3606	-	-	
		VdTUV-Wbl.201	Gr.P1/FP 1	A 335 + A 369		3606	-	-	
-	-	-	Gr. P2	A 335	-		TU 15 CD 2-05	A 49-213	
-	-	-	Gr. FP2	A 369	-			A 49 - 215	
1,7335	13 CrMo 4-4	DIN 17175	Gr. T 12	A 213	620 - 440	3606	TU 13 CD 4 - 04	A 49 - 213	
		DIN 17175	Gr. P 12	A 335	620 - 460	3606		A 49 - 213	
		DIN 17175	Gr. FP 12	A 369	620	3606		A 49 - 213	
		DIN 17175		A 369	-	3059/2		A 49 - 213	
1,7380	10 CrMo 9 -10	DIN 17175	Gr. T 22	A 199+A 200	622 - 440	3059/2	TU 10 CD 9 - 10	A 49 - 213	
		DIN 17175	Gr. T 22	A 213	622 - 490	3059/2		A 49 - 213	
	10	DIN 17175	Gr. P 22/FP 22	A 335+A 369	622	3604/3606		A 49 - 215	