

LIBRE DE HALÓGENOS (LSZH – HFFR)

UNIPOLAR FLEXIBLE – 450/750 Volt – 70° C – IRAM 62267

Conductores a instalar en lugares cerrados con alto tránsito de personas, por ejemplo cines, sanatorios, teatros, estaciones de trenes subterráneos, universidades, centros comerciales, escuelas, túneles de minas, etc; es decir todo lugar dónde la evacuación por incendio resulta difícil de resolver.

Aplicaciones

Permite cableado en tableros, cañerías embutidas y cañerías a la vista recomendando el uso de bandejas portantes

Características

Temperatura máxima: 70° C de servicio

Tensión normal: 450/750 Volt.

Norma constructiva: IRAM 62267

Norma de fuego: IEC 60332-3-24 / IRAM NM IEC 60332-3-24 - No propagación de incendio.

Norma de halógenos: IEC 60754 - 1/2 - Ausencia de halógenos

Norma de humos: IEC 61034 - Transparencia de humos.

Norma de toxicidad: NES 713 / CEI 20-37 - Ausencia de tóxicos

Norma de conductores: IEC 60228 / IRAM NM 280

Conductor: Metal cobre electrolítico recocido en formación clase 5.

Flexibilidad: Clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228

Instalación

Montaje: Radio mínimo de curvatura a 7 x diámetro exterior del cable

Tracción máxima: 5daN/mm² aplicados sobre los conductores de cobre.

Temperatura de montaje: igual o mayor a 5°C.



Sección nominal mm	Espesor aislación mm	Diámetro exterior mm	Peso kg/km	Resistencia eléctrica Ohm/km	Intensidad admisible Amper (*)
0,5	0,60	2,1	8,2	39	4,8
0,75	0,60	2,3	10,8	26	7,2
1	0,70	2,7	14,4	19,5	9,6
1,5	0,70	3,0	20	13,3	13
2,5	0,80	3,6	31	7,98	18
4	0,80	4,1	45	4,95	24
6	0,80	4,7	63	3,3	31
10	1,00	6,2	112	1,91	43
16	1,00	7,1	166	1,21	59
25	1,20	8,7	256	0,78	77
35	1,20	9,7	358	0,554	96
50	1,40	11,5	504	0,386	116
70	1,40	13,5	688	0,272	148
95	1,60	15,9	904	0,206	180
120	1,60	17,3	1136	0,161	207
150	1,80	19,9	1415	0,129	228
185	2,00	21,7	1730	0,106	260
240	2,20	25,1	2256	0,0801	290
300	2,40	28,3	2796	0,0641	340



Bajos humos



Libre de halógenos



Marcación secuencial



Espacios públicos cerrados



instalación domiciliaria



no propagación de incendio



temperatura de servicio



cuerdas flexibles