

Technische Daten

PoliCell Schaumglasschotter HARD



Beschreibung:

Leichtschotter aus Schaumglas für ungebundene und gebundene Verwendung entsprechend EN 13055-2:2004

Anwendungsgebiete:

gebundene oder ungebundene wärmedämmende Leicht- und Ausgleichschüttung für: Parkdächer, Dachflächen, auf Tiefbauobjekten im Deich-, Straßen-, Brücken- und Landschaftsbau, für Gewölbeauffüllung, für Hinterfüllungen, keine Verwendung in Beton, Mörtel oder Einpressmörtel!

Produkteigenschaften: allgemein	Wert	Einheit	Norm / Angabe
Produkt / Material / Zusammensetzung	100	%	hochwertiges, recyceltes Glas
Farbe	grau		
Schüttgewicht	≥ 180	kg/m ³	
Produkteigenschaft: EN			
Wärmeleitfähigkeit λD	≤ 0,105	W/mK	EN 12664 / 12667
Korngröße	10 - 60	mm	DIN EN 933-1
Druckspannung bei 10 % Stauchung	> 1.100	kPa	EN 826 / EN ISO 29469:2023
Korngrößenverteilung Feinanteil	1,4	%	EN 933-1
Frost-Tau-Widerstand	38	%	EN 12091
Produkteigenschaften: national			
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert	4,4 x 10 ⁻²	m/s	
weitere Angaben / Eigenschaften			
Schüttdichte (1,3 : 1 verdichtet)	230 - 300	kg/m ³	EN 1097-3
Trockenrohdichte	≥ 370	kg/m ³	EN 1097-6
Wasseraufnahme bei langfristigem Eintauchen, Einzelkörner *	15	%	EN 12087:2013
Nagetiersicher	ja		
kapillARBrechend	ja		
Gesundheit / Brandschutz / Verarbeitung			
Verdichtungsfaktor	1,3 : 1		
Mindesteinbauhöhe (verdichtet)	150	mm	
Feuerbeständigkeit	A1	Klasse	DIN 4102-1
Chemische Untersuchung	Eluattest erfüllt		EN ISO 17294-2:2017
Erweichungspunkt, Korn	≥ 700	°C	
Lieferform / - Format / Verpackung			
lose / lose mit Schüttutuch			
Big Bag	1,5 m ³	2m ³	3m ³

Der Schaumglasschotter kann lagerungs- und einbaubedingt Feuchtigkeit enthalten!

Unsere Angaben entsprechen dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Irrtümer und Änderungen ohne Vorankündigung bleiben vorbehalten.

Neuere Ausgaben ersetzen die älteren Fassungen. Aktuelle Fassungen finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich unter "Technische Daten".

Stand: 11.09.2025

* bezieht sich auf anhaftende Feuchtigkeit

interzero[®]
zero waste solutions

ARA
Altstoff Recycling Austria

PoliCell GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 10
3375 Krummnußbaum

Tel. +43 (0) 2757 930 80
Mail: office@policell.at

www.policell.at