
Al
Mg
LIQUID
FCC_A1
451°C
450°C
438°C
426°C
HCP_A3
251°C
FCC_A1 + ALMG_BETA
AL12MG17_A12 + HCP_A3
This work (calculated)
Previous assessment (synthetic, shifted)
Temperature / °C
Mg / at.%
800
700
600
500
400
300
200
100
0
20
40
60
80
100
300
280
260
240
220
40
45
50