



OROACTIVE ACADEMY

CORSO BASE ARGENTO

Riconoscimento, titoli, oggetti, test e falsi

Manuale ufficiale di formazione interna

Ag 999

Ag 925

Ag 800

Sterling

Posateria

XRF

Acidi

Falsi

OBIETTIVO

Metodo operativo

Titoli, oggetti, test, falsi e parti

USO

Formazione interna

Operatori, responsabili, affiancamento

Nota: non sostituisce perizie ufficiali, analisi di laboratorio, obblighi normativi o autorizzazioni aziendali.



OROACTIVE ACADEMY

Scheda corso

Corso Base Argento - riconoscimento, titoli, oggetti, test e falsi

Documento creato in formato ufficiale OroActive Academy, allineato al corso base sull'oro: lettura guidata, ripasso operativo, formazione in affiancamento e verifica finale.

Campo	Dettaglio
Destinatari	Operatori di compro oro, aiuto commessi, responsabili di negozio, personale in affiancamento.
Obiettivo	Portare l'operatore a riconoscere l'argento con metodo: titolo, punzone, peso, oggetto, parti, test e rischio devono essere coerenti prima di procedere.
Durata consigliata	8-12 ore di studio + esercitazioni pratiche su oggetti demo, posateria, gioielli e casi guidati.
Metodo	Leggere una sezione, osservare tabelle e schemi, svolgere esercizi, applicare la checklist su oggetti reali controllati.
Esito atteso	Operatore capace di distinguere argento 800, 925 e 999, riconoscere placcati/falsi e descrivere correttamente ogni parte.

Uso corretto del corso

Le informazioni sono didattiche e operative. Ogni decisione reale deve rispettare procedure aziendali, autorizzazioni, normativa applicabile e buon senso professionale. In caso di dubbio: sospendere, documentare e chiedere verifica superiore.

Competenze che il corso deve costruire

- Distinguere argento puro, argento 925, argento 800, silver plated, alpaca e metalli non preziosi.
- Convertire titoli e millesimi in purezza e valore teorico.
- Riconoscere criticità specifiche di gioielli, posateria, monete, lingotti, cornici, vassoi, candelieri e rottami.
- Applicare una sequenza di test senza confondere indizi e prove.
- Individuare falsi, placcature, riempimenti, parti miste e punzoni non affidabili.
- Spiegare al cliente perché il prezzo pagato è diverso dalla quotazione dell'argento puro.

STRUTTURA UFFICIALE DEL CORSO

Indice

Modulo	Titolo	Contenuto operativo
01	Fondamenti dell'argento	Proprietà, valore, argento fisico e commerciale, metodo professionale.
02	Titoli, millesimi e leghe	Argento 999, 925, 800, sterling, leghe, punzoni, conversioni.
03	Tipologie di oggetti	Gioielli, posateria, monete, lingotti, rottami e descrizione.
04	Valutazione economica	Peso, titolo, quotazione, massimo pagabile, comunicazione.
05	Test dell'argento	Ispezione, magneti, acidi, densità, XRF, laboratorio.
06	Falsi e anomalie	Silver plated, alpacca, Sheffield, EPNS, parti miste, red flags.
07	Procedura operativa	Atto di vendita, foto, allegati, controllo qualità, sospensione.
08	Esercitazioni e checklist	Quiz, casi studio, esame interno, schede stampabili.
Appendici	Tabelle e protocolli	Conversioni, protocollo anti-falso, schede per tipologia.

Titoli, oggetti, test e Argento fisico falsi

La formazione deve unire teoria e pratica. Il titolo indica la quota di argento fino; il test controlla la coerenza; la procedura protegge negozio e cliente.



Regola madre

Non pagare mai un oggetto come argento massiccio solo perché ha colore chiaro o punzone. Il punzone è un indizio, non una garanzia assoluta.

01

Fondamenti dell'argento

Capire proprietà, valore e ruolo commerciale dell'argento

1. Fondamenti: cos'è l'argento

L'argento è l'elemento chimico Ag, numero atomico 47. È un metallo prezioso nobile, molto riflettente, duttile e lavorabile. È meno denso dell'oro, più economico e più soggetto a ossidazione superficiale/tarnish, soprattutto a contatto con composti solforati. Per un compro oro la conoscenza tecnica serve a evitare errori pratici: molti oggetti sembrano argento ma sono solo argentati, alpacca o metalli comuni placcati.

1.1 Caratteristiche operative da ricordare

- Colore bianco metallico: può essere imitato da acciaio, alpacca, nickel silver, stagno, zama o metalli argentati.
- Densità indicativa: l'argento puro è circa 10,49 g/cm³; oggetti cavi, riempiti o con parti non argento alterano il dato.
- Tarnish: annerimento superficiale da solfuri; può essere normale sull'argento, ma non dimostra da solo il titolo.
- Morbidezza relativa: il 999 è più morbido; 925 e 800 sono legati per aumentare resistenza e durezza.
- Valore variabile: dipende da quotazione dell'argento puro, titolo, peso netto, costi, rischio, margine e policy.

Principio OroActive

Una valutazione professionale nasce dalla convergenza di più prove: descrizione oggetto, peso, punzone, magnete, test acido specifico, eventuale densità/XRF e verifica superiore quando il rischio lo richiede.

1.2 Argento fisico e argento commerciale

Termine	Significato operativo	Rischio da evitare
Argento puro	Metallo a titolo molto alto, in genere 999/1000.	Confondere purezza teorica con prezzo pagabile reale.
Argento sterling	Argento 925/1000: 92,5% argento e 7,5% lega, spesso rame.	Pagare 925 senza verificare punzone e parti non argento.
Argento 800	80% argento e 20% leghe; frequente in posateria e oggetti italiani.	Assimilarlo automaticamente al 925.
Argento da investimento	Lingotti o monete in genere 999, con peso e certificazione.	Trattarlo come rottame senza controllare seriale, confezione o premio.
Argentato/placcato	Base non preziosa con sottile strato d'argento.	Considerarlo argento massiccio perché è lucido o punzonato male.


02

Titoli, millesimi, leghe e punzoni

Trasformare il titolo in valore economico e rischio operativo

2. Titoli e millesimi

Il titolo indica quante parti di argento fino sono presenti su 1000 parti totali. Argento 925 significa 925 parti di argento su 1000, cioè 92,5% di argento. Argento 800 significa 80,0% di argento. Questa conversione è indispensabile: il valore economico deriva dalla quota di argento fino, non dall'aspetto lucido dell'oggetto.



2.1 Tabella rapida titoli argento

Titolo	Purezza	Moltiplicatore	Nota operativa
999	99,9%	0,999	Lingotti, monete bullion, grani, argento puro. Morbido, più adatto a investimento o fusione che a oggetti d'uso.
958	95,8%	0,958	Britannia silver. Meno frequente; non confondere con sterling se il punzone è diverso.
950	95,0%	0,950	Argenteria di alcuni mercati esteri; richiede punzone e test coerenti.
925	92,5%	0,925	Sterling silver. Molto comune in gioielli, posateria moderna e oggetti di qualità.
900	90,0%	0,900	Presente in alcune monete e oggetti storici; calcolare titolo reale.
835	83,5%	0,835	Comune in alcune argenterie europee; non confondere con 800 o 925.
800	80,0%	0,800	Frequentissimo in posateria e oggetti italiani. Valore teorico inferiore al 925.

Esercizio rapido

Se il prezzo teorico dell'argento puro è 1,00 €/g, quanto vale teoricamente argento 925? Risposta: $1,00 \times 0,925 = 0,925$ €/g. Questo non è il prezzo da pagare al cliente: mancano margine, costi, fonderia, volatilità e rischio.

03

Leghe, ossidazione e punzoni

Capire cosa si vede e cosa invece va dimostrato

3. Leghe e comportamento superficiale

L'argento puro è molto lavorabile ma più morbido. Negli oggetti d'uso viene legato con rame o altri metalli per aumentare resistenza. La lega influenza durezza, ossidazione, reazione al test e valore di recupero.

Variante	Composizione indicativa	Attenzione operativa
Argento 999	Quasi puro; minor presenza di rame.	Può graffiarsi più facilmente; verificare peso e certificazione.
Argento 925	Argento + rame o leghe simili.	Ossidazione e annerimento sono normali; non confondere con falso senza test.
Argento 800	Argento + lega più alta.	Valore inferiore al 925; frequente in posateria e oggetti italiani.
Oggetti roditi	Superficie trattata per maggiore brillantezza.	Il trattamento può alterare la percezione visiva e il test superficiale.

3.1 Punzoni

Il punzone è un'indicazione impressa sull'oggetto: può riportare 800, 925, 999, Sterling, S925, Ag 925 o altri marchi. È utile, ma non è una prova definitiva. Può essere assente, consumato, falso, apposto su una parte non rappresentativa o presente solo su un componente dell'oggetto.

Errore da evitare

Vedere 925 e pagare immediatamente come sterling. Il punzone va confrontato con peso, colore, magnete, test acido e coerenza dell'oggetto. In caso di incongruenza, sospendere e verificare.

Punzoni comuni	Interpretazione	Controllo
999 / 999.9	Argento quasi puro.	Verificare se è lingotto, moneta o graniglia; controllare certificazione e peso.
925 / Sterling	Argento sterling.	Molto comune; fare test e descrivere oggetto.
800	Argento 800/1000.	Comune in posateria; attenzione a coltelli, candelieri e parti riempite.
EPNS / Silver plated	Placcatura, non argento massiccio.	Non pagare come argento se non c'è metallo fino recuperabile.
Alpacca / Nickel Silver	Lega senza argento o con contenuto non rilevante.	Aspetto simile all'argento, ma valore metallo diverso.

04

Tipologie di oggetti

Valutare in modo diverso gioielli, posateria, monete, lingotti e rottami

4. Oggetti comuni in un compro oro

Ogni oggetto richiede un approccio specifico. La valutazione non riguarda solo metallo, titolo e peso: contano componenti non preziose, saldature, parti riempite, viti, molle, manici, pietre, valore commerciale, seriali e rischio di falso.

Oggetto	Cosa controllare	Criticità tipica
Anelli	Punzone interno, pietre, saldature, rodatura, usura.	Pietre incluse nel peso; parti rodiate o non coerenti.
Collane e bracciali	Maglie, chiusure, saldature, moschettoni, parti cave.	Chiusure non argento, parti placcate o maglie riempite.
Orecchini	Perni, farfalline, coppia completa, pietre, punzone.	Perni o farfalline non argento; peso lordo non corretto.
Posateria	Punzone su manico, lama, cucchiaio, forchetta, set completo.	Coltelli con lama acciaio e manico riempito; peso non tutto argento.
Vassoi e cornici	Bordi, fondi, supporti, vetro, legno, cartone, rinforzi.	Componenti non argento nascosti o pesanti.
Candelieri	Punzone, peso, base, riempimento, anima interna.	Spesso riempiti con resina/cemento: non pagare peso lordo.
Monete d'argento	Titolo, peso, diametro, bordo, anno, autenticità.	Valore numismatico o falso; non trattare automaticamente a fusione.
Lingotti	Peso, titolo, marchio, seriale, blister, certificato.	Verifica superiore/XRF se valore alto o confezione sospetta.

Descrizione professionale

Esempio corretto: vassoio in metallo bianco, dichiarato argento 800, punzone 800 visibile sul retro, peso lordo 420,30 g, senza vetro o parti applicate, magnete negativo, test acido coerente argento, leggere ossidazioni superficiali.

4.2 Focus argento 800 e posateria

L'argento 800 è molto frequente in posateria, oggetti da tavola, vassoi, cornici e argenteria italiana. Non è un titolo minore da ignorare: va riconosciuto correttamente, separato dal 925 e valutato con il suo moltiplicatore specifico.

Oggetto 800	Verifica specifica	Rischio operativo
Cucchiaini/forchette	800, 925, marchio produttore, usura, eventuali riparazioni.	Peso generalmente più vicino al metallo reale, ma verificare saldature e parti.
Coltelli	Lama acciaio, manico argento, eventuale riempimento.	Non pagare peso lordo: lama e riempimento possono dominare il peso.
Vassoi	Punzone, bordi, rinforzi, eventuali parti saldate o non argento.	Può avere parti rinforzate o elementi non preziosi.
Cornici	Lamierino argento, retro legno/cartone/vetro, supporti.	Peso lordo quasi sempre non corrisponde al metallo fino.
Candelieri	Base, fusto, peso, suono, riempimento, punzone.	Molto spesso weighted: richiede prudenza massima.

Regola pratica su oggetti riempiti

Se l'oggetto è cavo, montato, appesantito o con parti interne non visibili, il peso lordo non deve essere considerato automaticamente peso argento. Descrivere, fotografare, testare più punti e richiedere verifica superiore se il valore è rilevante.

4.3 Focus gioielli 925

- Verificare sempre chiusura, moschettone, perni, farfalline, pietre e saldature.
- Una catena può avere corpo 925 e chiusura non coerente: testare componenti diversi.
- La rodiatura può rendere più brillante la superficie e modificare la percezione del metallo.
- Gli oggetti con pietre vanno pesati e descritti considerando che il peso lordo non è tutto argento.

4.4 Focus monete e lingotti d'argento

Le monete e i lingotti d'argento non vanno considerati automaticamente rottame. Possono avere titolo 999, 925, 900, 835, 800 o altri standard; il prezzo può dipendere da peso fino, stato, anno, domanda del mercato e premio numismatico. Prima si valuta il metallo, poi si verifica se esiste valore commerciale superiore al solo fino.

Categoria	Titolo frequente	Cosa verificare	Nota operativa
Lingotti 999	999 - 999,9	Peso, seriale, confezione, marchio, certificato, integrità blister.	Se non certificato o molto alto valore, richiedere verifica superiore.
Monete bullion moderne	Spesso 999	Peso, diametro, bordo, finitura, confezione, eventuale autenticità.	Non attribuire premio senza verifica di mercato.
Monete storiche	800, 835, 900, 925 o altri titoli	Anno, stato, diametro, bordo, peso, autenticità.	Calcolare fino reale e valutare premio se previsto.
Medaglie e gettoni	Variabile	Punzone, peso, titolo, produttore, eventuale placcatura.	Non trattare come moneta solo per forma circolare.

Metodo su monete

Misurare peso e diametro, osservare bordo e rilievi, verificare il titolo dichiarato, controllare eventuale magnetismo e confrontare con standard noti. Se il valore numismatico può essere superiore al metallo, non chiudere come rottame senza autorizzazione.

05

Valutazione economica

Dal prezzo di borsa al prezzo massimo pagabile

5. Dal metallo puro al valore teorico

Il valore teorico si calcola partendo dal prezzo dell'argento puro al grammo e moltiplicando per la purezza del titolo. Questo valore non coincide con il prezzo da pagare al cliente: il prezzo operativo deve considerare costi, fusione, raffinazione, rischio, margine, volatilità e policy aziendali.

Elemento	Formula / criterio	Esempio
Prezzo argento puro	€/kg diviso 1000.	900 €/kg = 0,90 €/g.
Argento 999	Prezzo puro x 0,999.	0,90 x 0,999 = 0,899 €/g.
Argento 925	Prezzo puro x 0,925.	0,90 x 0,925 = 0,833 €/g.
Argento 900	Prezzo puro x 0,900.	0,90 x 0,900 = 0,810 €/g.
Argento 835	Prezzo puro x 0,835.	0,90 x 0,835 = 0,752 €/g.
Argento 800	Prezzo puro x 0,800.	0,90 x 0,800 = 0,720 €/g.
Massimo pagabile	Valore recuperabile - costi - margine target.	Dipende da policy OroActive.
Prezzo consigliato	Sotto il massimo pagabile, con buffer trattativa/rischio.	Non deve superare la soglia.

Comunicazione al cliente

Il prezzo di borsa non è il prezzo pagato al cliente. Il cliente vende un oggetto usato, con titolo specifico, eventuali parti non argento, costi di recupero e margine aziendale. L'operatore deve saperlo spiegare senza apparire evasivo.

Formula operativa

Valore teorico = prezzo argento puro al grammo x purezza. Prezzo massimo pagabile = valore recuperabile - costi - margine. Prezzo consigliato = massimo pagabile con ulteriore prudenza commerciale.

06

Test dell'argento

Sequenza professionale: mai un solo test isolato

6. Protocollo generale di test

Il riconoscimento professionale dell'argento richiede una sequenza. Ogni test dà un'informazione parziale. La sicurezza nasce dalla coerenza tra più controlli. Se un passaggio non torna, la pratica va sospesa o verificata da un responsabile.

1	2	3	4	5	6	7
Osserva	Pesa	Punzone	Magnete	Acido	Densità/XRF	Decidi
Test	Cosa indica				Limite	
Ispezione visiva	Colore, annerimento, usura, punzone, saldature, parti miste.				Non prova la composizione.	
Magnete	Presenza di materiali ferromagnetici.				Argento falso non magnetico può comunque passare.	
Peso e dimensioni	Coerenza con densità attesa.				Oggetti cavi o riempiti possono confondere.	
Test acido argento	Reazione superficiale coerente con argento.				Non verifica il cuore dell'oggetto.	
Densità	Confronto massa/volume.				Richiede precisione e geometrie gestibili.	
XRF	Analisi superficiale strumentale.				Può non vedere anime interne o stratificazioni profonde.	

Sequenza minima consigliata

1. Osservare. 2. Pesare. 3. Cercare punzone. 4. Test magnetico su più parti. 5. Test acido argento su zona non decorativa. 6. Se dubbio, densità/XRF/responsabile. 7. Documentare esito e foto.

07

Test acido e pietra

Uso corretto, limiti e interpretazione

7. Test su pietra di paragone e acido argento

Il test acido confronta la reazione della traccia lasciata dall'oggetto con un reagente specifico. È rapido e utile, ma deve essere eseguito con metodo e non deve essere l'unica prova su oggetti sospetti. Seguire sempre scheda tecnica e scala colore del produttore del reagente.

Passo	Azione corretta	Errore frequente
Preparazione	Pulire punto di contatto e scegliere zona non decorativa o nascosta.	Testare una parte placcata, sporca o rodiata.
Traccia	Fare una traccia coerente sulla pietra, non troppo leggera.	Traccia debole che sparisce per attrito.
Acido	Usare reagente specifico per argento e non contaminato.	Usare acido oro o reagente scaduto.
Confronto	Osservare reazione secondo tabella colore del produttore.	Interpretare colore ambiguo come conferma.
Ripetizione	Se dubbio, testare un altro punto o un componente diverso.	Testare una sola parte e considerare tutto l'oggetto uguale.
Documentazione	Annotare test coerente/non coerente e foto se utile.	Non registrare anomalie.

Rischio superficiale

Il test acido legge la superficie della traccia. Un oggetto argentato spesso o composto da parti miste può sembrare coerente in superficie ma non essere argento massiccio. In caso di valore alto o dubbio, integrare con densità/XRF/verifica superiore.

7.1 Interpretazione essenziale

- Reazione coerente con argento: indizio utile, non prova assoluta.
- Reazione non coerente: possibile metallo non prezioso, placcatura o titolo diverso.
- Risultato irregolare: possibile contaminazione, superficie trattata o componente non omogeneo.
- Risultato incoerente col punzone: sospendere e verificare.

08

Densità, XRF e laboratorio

Quando il controllo rapido non basta

8. Test di densità

La densità confronta massa e volume dell'oggetto. L'argento puro ha densità indicativa circa 10,49 g/cm³, ma il test richiede precisione. È più efficace su oggetti pieni e regolari; diventa meno affidabile su oggetti cavi, con pietre, parti miste, manici riempiti o geometrie complesse.

Metodo	Quando è utile	Limite operativo
Densità idrostatica	Oggetti compatti, senza cavità e senza pietre.	Errore alto su oggetti cavi, irregolari o riempiti.
XRF	Verifica rapida composizione superficiale e titolo indicativo.	Legge soprattutto superficie; attenzione a placcature spesse e parti interne.
Saggio/laboratorio	Verifica più affidabile per lotti o valori alti.	Richiede tempi, costi e gestione campione.
Fusione/raffineria	Conferma finale sul lotto.	Arriva dopo l'acquisto: non deve giustificare pagamenti imprudenti.

Quando chiedere verifica superiore

Valore alto, punzone incoerente, peso anomalo, oggetto magnetico, sospetto riempimento, cliente ricorrente con oggetti simili, risultato acido ambiguo o pressione del cliente per chiudere velocemente.

Regola di prudenza

Meglio sospendere una pratica dubbia che completare un acquisto non controllato. La sospensione documentata è una procedura professionale, non una perdita di tempo.

09

Metodologia di verifica delle parti

Scomporre l'oggetto prima di valutarlo

9. Verifica parte per parte

Molti errori sull'argento nascono dal considerare l'oggetto come un blocco unico. In realtà una collana può avere chiusura diversa, un coltello può avere lama in acciaio, un candeliero può essere riempito, una cornice può avere vetro e supporto non prezioso. La valutazione deve separare mentalmente e, quando possibile, fisicamente le parti.

Fase	Cosa fare	Output operativo
1. Identifica le parti	Corpo principale, chiusura, inserti, pietre, lama, manico, base, viti, supporti.	Descrivere cosa è stato incluso nel peso.
2. Cerca punzoni multipli	Un punzone su una parte non rappresenta tutto l'oggetto.	Fotografare punzone e posizione.
3. Test magnetico per zone	Provare corpo, chiusura, lama, base, componenti sospetti.	Magnetismo parziale = segnale da separare.
4. Test acido mirato	Testare punti diversi e non decorativi.	Non rovinare parti visibili senza procedura.
5. Peso netto stimato	Escludere vetro, pietre, lame, legno, resina, riempimenti.	Se non si può stimare: sospendere/verifica superiore.
6. Decisione	Completa, sospendi o chiedi autorizzazione.	La decisione deve essere spiegabile.

Esempio operativo

Coltello dichiarato argento 800: lama magnetica in acciaio, manico punzonato 800 ma probabilmente riempito. Non pagare peso lordo. Descrivere lama acciaio, manico argento 800 da verificare, peso totale e necessità di stima peso argento reale.

10

Falsi e anomalie

Riconoscere ciò che sembra argento ma non lo è

10. Tipologie di falso o non massiccio

Il falso non è sempre grossolano. Molti oggetti sono argentati, placcati, laminati o composti da parti miste. Altri hanno punzoni ambigui o marchi che richiamano l'argento senza indicare argento massiccio. L'operatore deve cercare segnali d'allarme e non fermarsi all'apparenza.

Caso	Descrizione	Red flag
Silver plated / argentato	Base non preziosa con sottile strato d'argento.	Usura agli spigoli, colore diverso sotto, punzoni EPNS/plate.
EPNS	Electro Plated Nickel Silver: placcatura su base nickel silver.	Non è argento massiccio.
Alpacca / argentone	Lega simile all'argento ma senza titolo utile.	Colore simile, peso diverso, punzoni non di titolo.
Sheffield plate	Placcatura storica/laminata.	Può avere valore commerciale, ma non è argento massiccio.
Stainless / acciaio	Acciaio lucido o placcato.	Magnetismo possibile, peso e test non coerenti.
Punzoni falsi	Marchio 925/800 non autentico o non coerente.	Punzone fuori posizione, troppo nitido, oggetto economico.
Parti miste	Solo una componente è argento.	Chiusure, lame, molle, viti, basi, supporti non argento.
Oggetti riempiti	Lamiera d'argento con anima non preziosa.	Peso alto, suono anomalo, base chiusa, impossibilità di stimare.

Protocollo anti-falso

Se colore, punzone, peso e test non raccontano la stessa storia, fermarsi. Fotografare, descrivere l'anomalia, non forzare la conclusione e chiedere verifica superiore.

10.1 Segnali d'allarme da memorizzare

- Cliente insiste per pagamento rapido e rifiuta controlli o tempi di verifica.
- Oggetto molto grande con peso sorprendentemente basso o sorprendentemente alto.
- Punzone 925 su oggetto che reagisce male al test o ha parti magnetiche.
- Colore diverso nei punti di usura, bordi, graffi o zone saldate.
- Magnetismo anche parziale su componenti che dovrebbero essere argento.
- Scritta "silver", "plate", "EPNS", "alpacca" o marchi commerciali non equivalenti a titolo.
- Oggetto riempito: candelieri, manico coltello, cornice o base appesantita.
- Prezzo richiesto dal cliente incoerente con titolo/peso reale.

10.2 Casi studio rapidi

Caso	Indizio	Decisione corretta
Caso A - bracciale 925	Punzone 925, magnete negativo, test coerente su corpo, chiusura diversa e leggermente magnetica.	Separare nota chiusura, verificare peso effettivo e documentare parte sospetta.
Caso B - vassoio EPNS	Aspetto argento, nessun punzone 800/925, scritta EPNS sotto il bordo.	Non trattare come argento massiccio; segnalare placcato.
Caso C - candelieri 800	Punzone 800, base pesante e chiusa, suono sordo, peso alto.	Non pagare peso lordo; verifica superiore o stima peso argento reale.
Caso D - moneta 999	Moneta dichiarata bullion, peso/diametro non coerenti, bordo anomalo.	Sospendere e richiedere verifica specifica prima di pagare.

Regola finale sui falsi

Il falso migliore sfrutta la fretta dell'operatore. Il metodo serve a rallentare quando serve: osservare, separare, testare, documentare e chiedere conferma.

11**Procedura operativa**

Atto di vendita, foto, allegati, controllo qualità

11. Procedura pratica su argento

La procedura deve produrre una pratica leggibile anche a distanza di tempo. Un responsabile deve poter capire che cosa è stato acquisito, quale titolo è stato attribuito, quali parti sono state escluse, quali test sono stati eseguiti e perché è stato applicato quel prezzo.

Fase	Azione	Risultato
Accoglienza	Ascoltare dichiarazione cliente, non promettere prezzo prima del controllo.	Cliente informato sui test.
Identificazione	Documento valido e dati completi secondo procedura.	Pratica tracciabile.
Separazione oggetti	Dividere 999, 925, 800, placcati, parti dubbie, oggetti riempiti.	Lotti chiari.
Descrizione	Tipologia, titolo dichiarato, punzone, peso, parti non argento, test.	Pratica comprensibile.
Foto	Oggetto intero, punzone, parti sospette, test se utile.	Prova visiva.
Prezzo	Calcolo da titolo e peso netto secondo policy.	Prezzo spiegabile.
Controllo qualità	Verifica blocchi: documento, firme, foto, test, pagamento.	Completa/sospendi.

Se manca un elemento

Non forzare il completamento. Correggere, salvare come pratica sospesa o richiedere autorizzazione. Una pratica incompleta non deve sparire e non deve entrare in giacenza/fusione come completata.

12. Descrizione, foto e allegati

La descrizione deve permettere a un responsabile di capire l'oggetto senza averlo davanti. Deve indicare tipologia, metallo dichiarato, titolo, peso, punzone, parti non argento, condizioni, test effettuati e anomalie.

Elemento	Esempio corretto	Da evitare
Tipologia	Servizio posate 800, 6 cucchiaini e 6 forchette.	Argento generico.
Titolo	Punzone 800 visibile su ogni pezzo principale.	Sembra buono.
Peso	Peso lordo 640,20 g; esclusi coltelli con lama acciaio.	Circa 600 grammi.
Punzoni	Foto punzone 800 su retro manico.	Punzone ok.
Test	Magnete negativo su corpo; test acido coerente argento.	Test fatto.
Anomalie	Due forchette con colore diverso, testate separatamente.	Nessuna nota.

Descrizione professionale

Esempio corretto: lotto posateria in metallo bianco, dichiarato argento 800, composto da 6 cucchiaini e 6 forchette, peso lordo 640,20 g, punzoni 800 visibili, magnete negativo, test acido coerente argento, esclusi coltelli con lama acciaio e manico riempito.

12.1 Foto obbligatorie consigliate

- Foto panoramica di tutti gli oggetti ceduti.
- Foto ravvicinata di punzone 800/925/999 e zone sospette.
- Foto delle parti escluse dal peso argento: lame, vetro, legno, pietre, basi, supporti.
- Foto documento fronte/retro e codice fiscale/tessera sanitaria se richiesto dalla procedura.
- Foto dei test solo se utile a documentare anomalie o verifica superiore.

12**Comunicazione e trasparenza**

Spiegare il prezzo senza perdere autorevolezza

13. Spiegare il prezzo al cliente

Il cliente spesso vede un valore dell'argento puro, ma non conosce differenza tra 999, 925, 800, peso netto, oggetto usato, parti escluse, fonderia e margine. Una spiegazione chiara evita sospetti e rafforza fiducia.

Domanda cliente	Risposta professionale
Perché non pagate il prezzo di borsa?	Il prezzo di borsa riguarda argento puro. Il suo oggetto ha titolo specifico, peso netto e costi di recupero.
Il mio oggetto è 925: cosa significa?	Significa che contiene 925 parti di argento su 1000, cioè 92,5% di argento fino.
Perché il coltello pesa tanto ma vale meno?	Perché lama e riempimento non sono argento fino recuperabile. Va stimata solo la parte utile.
Perché serve fare foto?	Per documentare oggetti, punzoni, pratica e controlli, proteggendo cliente e negozio.
Perché suspendete la pratica?	Perché manca un controllo o un dato obbligatorio. È una tutela, non un rifiuto.

Tono corretto

Essere chiari, calmi e tecnici. Non promettere valori non verificati, non svalutare l'oggetto del cliente e non usare frasi vaghe. Il prezzo deve essere spiegabile con formula, titolo, peso e policy.

Frase utile

Il prezzo dell'argento puro è il punto di partenza. Poi dobbiamo considerare titolo reale, peso netto, parti non argento, costi, fonderia, rischio e margine. Per questo il prezzo pagato al cliente è diverso dalla quotazione.

13**Checklist operative**

Schede rapide per evitare errori

14. Checklist prima di completare una pratica

Controllo	Domanda da porsi	Esito
Cliente	Dati cliente completi e documento valido?	OK / Non OK
Documento	Foto fronte/retro presenti e leggibili?	OK / Non OK
Oggetti	Ogni oggetto ha descrizione, peso, titolo e foto?	OK / Non OK
Parti	Sono state escluse parti non argento o riempite?	OK / Non OK
Test	Test coerenti con punzone e dichiarazione?	OK / Non OK
Pagamento	Metodo pagamento e allegati coerenti?	OK / Non OK
Firme	Tutte le firme obbligatorie acquisite?	OK / Non OK
Rischio	Aurum Shield/controllo qualità non segnalano blocchi?	OK / Non OK
Decisione	Completa, sospendi o richiedi autorizzazione?	Decisione

14.1 Checklist anti-falso

- Il peso è coerente con dimensioni e materiale dichiarato?
- Il punzone è coerente con test e colore?
- Il magnete è negativo su tutte le parti rilevanti?
- La reazione dell'acido argento è stabile e coerente?
- Ci sono parti cave, saldature, strati, riempimenti o inserti?
- Il cliente accetta tempi e controlli senza pressione?
- Serve verifica XRF/laboratorio/responsabile?

14

Quiz di verifica

Domande per consolidare le basi

15. Quiz

Domanda	Risposta attesa
1. Cosa significa argento 925?	Contiene 925 parti di argento su 1000, cioè 92,5% argento fino.
2. Argento 800 vale come argento 925?	No. Ha purezza inferiore: 80% contro 92,5%.
3. Un punzone 925 garantisce sempre tutto l'oggetto?	No. È un indizio da verificare con test e coerenza delle parti.
4. Perché il prezzo pagato è diverso dalla quotazione?	Perché bisogna considerare titolo, peso netto, parti non argento, costi, rischio e margine.
5. Il magnete negativo prova che l'oggetto è argento?	No. Indica solo assenza di materiali ferromagnetici rilevanti.
6. Come si calcola argento 800?	Prezzo argento puro x 0,800 x grammi, poi policy aziendale.
7. Perché i candelieri sono rischiosi?	Possono essere riempiti: il peso lordo non è tutto argento.
8. Cosa indica EPNS?	Di solito placcatura su base non argento massiccio.
9. Quando va sospesa una pratica?	Quando test, parti, peso, punzone o documenti non sono coerenti o serve autorizzazione.
10. Perché XRF non basta sempre?	Perché legge soprattutto superficie e può non rilevare anime interne o stratificazioni.
11. Cosa fotografare?	Oggetti, punzoni, parti sospette, eventuali test e componenti esclusi.
12. Quale frase è più professionale?	Parto da quotazione argento puro, titolo, peso netto, costi e policy aziendale.

Valutazione interna

Il quiz non sostituisce prova pratica. La vera idoneità nasce da affiancamento, simulazioni, controllo qualità e approvazione del responsabile.

15

Tabelle e protocolli

Appendici operative

A. Conversioni rapide

Titolo	Purezza	Moltiplicatore
Argento 999	0,999	Prezzo puro x 0,999
Argento 958	0,958	Prezzo puro x 0,958
Argento 950	0,950	Prezzo puro x 0,950
Argento 925	0,925	Prezzo puro x 0,925
Argento 900	0,900	Prezzo puro x 0,900
Argento 835	0,835	Prezzo puro x 0,835
Argento 800	0,800	Prezzo puro x 0,800

B. Protocollo decisionale

Situazione	Azione
Tutto coerente e documenti completi	Procedere secondo policy e completare.
Dato obbligatorio mancante	Correggere o salvare pratica sospesa.
Test dubbio o oggetto sospetto	Sospendere e richiedere verifica superiore.
Oggetto riempito o parti non separabili	Non pagare peso lordo; stimare o richiedere autorizzazione.
Valore alto o lingotto non certificato	Richiedere analisi avanzata o autorizzazione.
Cliente in pressione o comportamento anomalo	Mantenere procedura, documentare, non forzare.

Regola finale

Una pratica corretta è leggibile, spiegabile e verificabile. Se non si riesce a spiegare perché si è pagato un certo prezzo, la pratica non è ancora abbastanza chiara.



OroActive Academy

Chiusura corso

Il Corso Base Argento fornisce le fondamenta per un lavoro ordinato e prudente. L'operatore formato non deve cercare scorciatoie: deve riconoscere i limiti dei test, descrivere correttamente gli oggetti, applicare le policy aziendali e chiedere verifica quando il rischio lo richiede.

Obiettivo finale

Diventare un operatore capace di coniugare competenza tecnica, trasparenza con il cliente, protezione del negozio e qualità documentale.

Area di competenza	Verifica finale
Titoli e millesimi	Calcolo corretto su argento 999, 925, 900, 835 e 800.
Oggetti	Descrizione completa di gioielli, posateria, monete, lingotti e parti non argento.
Test	Sequenza controlli e riconoscimento dei limiti.
Falsi	Individuazione red flags e sospensione pratica.
Prezzo	Spiegazione del prezzo teorico, massimo pagabile e consigliato.
Procedura	Atto, foto, allegati, pagamento, firme e controllo qualità.

Dicitura ufficiale

Documento formativo interno OroActive Academy. Uso riservato a formazione, affiancamento e verifica operativa secondo procedure aziendali.