



OROACTIVE ACADEMY

CORSO BASE DIAMANTI

Certificati, 4C, autenticita, sintetici, moissanite e falsi

Manuale ufficiale di formazione interna

4C

GIA/IGI

Naturale

Lab-grown

Moissanite

Taglio

Colore

Purezza

Carati

Falsi

OBIETTIVO

Autonomia operativa

Certificati, 4C, test, anomalie e decisioni

USO

Formazione interna

Operatori, responsabili, affiancamento

Nota: non sostituisce analisi gemmologiche ufficiali, report di laboratorio, perizie, obblighi normativi o autorizzazioni aziendali.

**OROACTIVE ACADEMY**

Scheda corso

Corso Base Diamanti - certificati, 4C, autenticita, sintetici e falsi

Documento costruito nello stesso formato ufficiale OroActive Academy del corso sull'oro: lettura guidata, ripasso operativo, formazione in affiancamento e verifica finale.

Campo	Dettaglio
Destinatari	Aiuto commessi, commessi, responsabili di negozio e personale in affiancamento che devono gestire diamanti con prudenza operativa.
Obiettivo	Rendere l'operatore autonomo nella lettura di un certificato, nel riconoscimento delle 4C, nella distinzione tra diamante naturale, lab-grown, moissanite e altri simulanti, e nella scelta di quando sospendere la pratica.
Durata consigliata	12-16 ore di studio + esercitazioni con certificati demo, lente 10x, tester, pietre montate e casi guidati.
Metodo	Studiare una sezione, leggere le tabelle, osservare schemi e casi studio, ripetere checklist e confrontare ogni risultato con un responsabile.
Esito atteso	Operatore capace di leggere report gemmologici, riconoscere anomalie, descrivere pietre e applicare un protocollo di verifica senza improvvisare.

Uso corretto del corso

Il corso ha finalita didattica e operativa interna. Non sostituisce report gemmologici, analisi di laboratorio, perizie professionali o autorizzazioni aziendali. In caso di dubbio: sospendere, documentare, non comunicare certezze e chiedere verifica superiore.

OBIETTIVO FORMATIVO

Competenze che il corso deve costruire

- Leggere un certificato gemmologico e verificare numero report, 4C, misure, proporzioni, iscrizioni laser e commenti.
- Comprendere carati, colore, purezza e taglio, senza confondere valore commerciale e semplice apparenza.
- Distinguere diamante naturale, diamante da laboratorio, moissanite, zirconia cubica, vetro e imitazioni comuni.
- Individuare inclusioni, fratture interne, scheggiature, abrasioni, trattamenti e anomalie di montatura.
- Applicare una sequenza di controlli: certificato, lente 10x, misure, peso, tester, UV, microscopio e laboratorio quando serve.

Autonomia consentita e limiti

Operazione	Può gestirla il commesso formato	Quando serve verifica superiore
Lettura certificato	Sì, se il report è verificabile e coerente.	Report non trovato, dati incoerenti, laboratorio dubbio.
Osservazione con lente 10x	Sì, per inclusioni, danni, inscription e anomalie evidenti.	Pietra importante, danno grave, origine incerta.
Distinzione moissanite/CZ	Sì, con tester e indizi coerenti.	Risultato ambiguo o pietra di valore alto.
Naturale vs lab-grown	Solo se certificato o strumento dedicato lo conferma.	Sempre in caso di assenza report o dubbio.
Prezzo operativo	Solo entro policy e soglie autorizzate.	Diamante rilevante, certificato assente, trattamento o danno.

Regola di autonomia

L'operatore autonomo non è quello che decide sempre: è quello che sa quando procedere e quando fermarsi. Nei diamanti il rischio principale è confondere apparenza, certificato e identità reale della pietra.

STRUTTURA UFFICIALE DEL CORSO


Indice

Modulo	Titolo	Contenuto operativo
01	Fondamenti del diamante	Origine, proprietà, naturale/laboratorio/simulanti, metodo professionale.
02	Le 4C	Carat, color, clarity, cut e relazione con valore operativo.
03	Taglio, forme e proporzioni	Rotondo brillante, fancy shapes, tavola, corona, cintura, padiglione.
04	Colore e fluorescenza	Scala D-Z, fancy color, illuminazione corretta e rischi di montatura.
05	Purezza e anomalie	FL-I3, inclusioni, fratture, scheggiature, abrasioni, cavity e feather.
06	Certificati gemmologici	GIA, IGI e report: come leggerli e verificarli.
07	Senza certificato	Metodo operativo con lente, misure, peso stimato e tester.
08	Simulanti e sintetici	Moissanite, CZ, vetro, lab-grown HPHT/CVD, trattamenti.
09	Metodi avanzati	Tester termico/elettrico, UV, microscopia, spettroscopia, laboratorio.
10	Casi studio e checklist	Anelli, solitaire, tennis, melee, pietre sciolte, esame interno.
Appendici	Tabelle e protocolli	Scale colore/purezza, glossario, formule, scheda valutazione.

Metodo, non impressione

Il diamante non si riconosce con un singolo test. Certificato, 4C, lente 10x, tester e coerenza complessiva devono convergere. Il falso più pericoloso e la certezza data troppo presto.

Anatomia del taglio brillante



Regola madre

Il certificato è un documento da verificare, non una garanzia cieca. La pietra deve essere coerente con report, iscrizione laser, misure, caratura, colore, purezza, taglio e osservazione reale.

01**Fondamenti del diamante**

Capire che cosa si sta osservando prima di attribuire valore

1. Fondamenti: che cos'è un diamante

Il diamante è carbonio cristallizzato in struttura cubica. La sua durezza, la forte brillantezza, l'alto indice di rifrazione e la rarità dei diamanti naturali lo rendono centrale nel mercato dei preziosi. In un compro oro, però, il punto operativo non è “se sembra brillante”, ma se la pietra è correttamente identificata, documentata e coerente con valore, certificato e montatura.

1.1 Caratteristiche operative da ricordare

- **Durezza:** il diamante è molto resistente al graffio, ma può scheggiarsi lungo direzioni di sfaldatura o su spigoli esposti.
- **Brillantezza e fuoco:** dipendono da taglio, proporzioni, pulizia, montatura e materiale. Moissanite e simulanti possono apparire molto brillanti.
- **Peso:** si misura in carati metrici; 1 carato = 0,20 grammi. Il peso non è volume e non va stimato a occhio.
- **Unicità:** inclusioni e caratteristiche di crescita possono aiutare, ma richiedono lente 10x e, spesso, strumenti professionali.
- **Mercato:** naturale, lab-grown e simulanti hanno valori e rischi completamente diversi.

Principio OroActive

Una pietra bianca montata su oro non va mai chiamata “diamante naturale” senza certificato verificato o controlli coerenti. Se manca una prova chiara, usare diciture prudenti: “pietra bianca da verificare”, “presunto diamante”, “da confermare con laboratorio”.

1.2 Tipologie in circolazione

Tipologia	Che cosa è	Rischio operativo
Diamante naturale	Cristallo di carbonio formato naturalmente nella Terra.	Confonderlo con lab-grown o simulanti se manca certificato.
Diamante lab-grown	Diamante creato in laboratorio con metodi HPHT o CVD; chimicamente e otticamente molto vicino al naturale.	Un tester base può non distinguerlo dal naturale.
Moissanite	Carburo di silicio sintetico usato come simulante.	Brillantezza e fuoco elevati; può ingannare a occhio.



Tipologia	Che cosa è	Rischio operativo
Zirconia cubica / vetro	Simulanti non diamante.	Valore diverso; abrasioni e peso possono dare indizi.
Diamante trattato	Pietra naturale o sintetica modificata per colore/purezza.	Prezzo e rischio cambiano; leggere sempre commenti del report.

02

Le 4C

Carat, Color, Clarity, Cut: il linguaggio base del valore

2. Le 4C: la grammatica del diamante


Le 4C sono il sistema internazionale più usato per descrivere la qualità di un diamante: Carat Weight, Color, Clarity e Cut. Non vanno considerate separatamente: un diamante grande ma incluso, danneggiato o mal tagliato può valere meno di una pietra più piccola ma più equilibrata.

C	Nome	Domanda operativa	Errore da evitare
Carat	Peso in carati	Quanto pesa realmente la pietra? E montata o sciolta?	Stimare il peso a occhio o dal diametro senza margine di errore.
Color	Colore	Dove si colloca nella scala D-Z o e fancy?	Valutare colore in luce sbagliata o dentro montatura colorata.
Clarity	Purezza	Quali inclusioni/blemish sono visibili a 10x?	Confondere inclusione naturale, danno e sporco.
Cut	Taglio	Le proporzioni restituiscono brillantezza o dispersione?	Considerare solo forma e non qualità del taglio.

Esempio scheda certificato gemmologico

Report number	1234567890
Shape / Cutting style	Round Brilliant
Measurements	6.50 - 6.53 x 3.95 mm
Carat weight	1.00 ct
Color grade	G
Clarity grade	VS2
Cut / Polish / Symmetry	Excellent / Excellent / Very Good
Fluorescence	None
Laser inscription	GIA 1234567890

Plot purezza e proporzioni



Da controllare

- Numero report nel database del laboratorio
- Laser inscription coerente con report
- 4C coerenti con misure e foto
- Commenti: trattamenti, inscription, limits

Uso al banco

Se una pietra ha certificato: leggere e verificare report. Se non ha certificato: non assegnare grade definitivi. L'operatore può descrivere caratteristiche osservabili, ma non sostituire il laboratorio.

03

Peso, grandezza e misure

Stabilire carat weight e coerenza dimensionale

3. Peso in carati e dimensioni

Il peso del diamante si esprime in carati metrici. 1 carato corrisponde a 0,20 grammi. In una pietra sciolta il peso si misura con bilancia di precisione; in una pietra montata si stima con calibro e tabelle, dichiarando sempre il margine di approssimazione.

Situazione	Metodo corretto	Limite
Pietra sciolta	Pesare su bilancia calibrata in carati o grammi.	Verificare tara, pulizia e stabilità.
Pietra montata	Misurare diametro/lunghezza-larghezza-profondità visibile e stimare.	La montatura nasconde parte della pietra.
Melee/pave	Contare pietre, stimare diametro medio, usare tabelle e margine.	Errore cumulativo alto.
Pietra irregolare/fancy	Misurare lunghezza, larghezza, profondità e forma.	Peso stimato meno affidabile del rotondo.

3.1 Coerenza tra carato e diametro

Un brillante rotondo da circa 1 ct ha diametro tipico intorno a 6,4-6,6 mm se le proporzioni sono ordinarie. Scostamenti forti possono indicare taglio troppo profondo, taglio troppo piatto, peso stimato errato o pietra diversa da quanto dichiarato.

Errore da evitare

Non dire "è un carato" solo perché il diametro sembra importante. Misura sempre, annota "stimato" se montato e non comunicare un peso definitivo senza bilancia o report.

3.2 Grandezza apparente e valore

- Due pietre dello stesso peso possono apparire diverse se hanno taglio profondo o piatto.
- Una pietra molto piatta può sembrare grande ma perdere brillantezza e durata.
- Una pietra profonda può pesare molto ma apparire più piccola vista dall'alto.
- Il peso non corregge inclusioni gravi, colore basso, danni o origine lab-grown.

04


Taglio, forme e proporzioni

Leggere forma, brillantezza e rischi del taglio

4. Taglio: non solo forma

La forma indica l'aspetto generale: round brilliant, princess, oval, emerald, pear, marquise, cushion, radiant, asscher, heart. Il taglio, invece, riguarda proporzioni, simmetria, lucidatura e comportamento della luce.

Anatomia del taglio brillante



4.1 Parti principali del taglio

Parte	Significato	Cosa controllare
Tavola	Faccia superiore principale.	Troppo grande o piccola può ridurre equilibrio luce.
Corona	Parte superiore sopra la cintura.	Angoli e faccette influenzano fuoco e brillantezza.
Cintura	Bordo periferico.	Cinture molto sottili rischiano chip; molto spesse trattengono peso.
Padiglione	Parte inferiore.	Profondità e angolo influenzano ritorno di luce.

Parte	Significato	Cosa controllare
Culet	Punta inferiore.	Culet grande può essere visibile come punto centrale.

4.2 Taglio e rischio operativo

- Taglio eccellente: migliore ritorno di luce, ma va letto sul certificato e osservato nella pietra.
- Taglio troppo profondo: peso nascosto sotto, diametro apparente minore.
- Taglio troppo piatto: pietra ampia ma possibile perdita di brillantezza e rischio su cintura.
- Fancy shape: non sempre ha cut grade standard; serve più attenzione a proporzioni, simmetria e danni.

05

Colore e fluorescenza

Comprendere scala D-Z e influenza della luce

5. Colore del diamante

Nel diamante incolore o quasi incolore, il grado colore misura l'assenza di colore. La scala D-Z parte da D, il più incolore, e arriva a Z, dove la tinta gialla o bruna è più evidente. Il colore deve essere valutato in condizioni controllate, non sotto luci calde di negozio.

Scala colore D-Z: da incolore a tinta visibile



5.1 Scala colore operativa

Gruppo	Interpretazione pratica	Attenzione
D-F	Incolore: fascia alta, molto sensibile a piccoli errori di valutazione.	Serve confronto con report o master stones.
G-J	Quasi incolore: molto diffusa in gioielleria.	Montatura gialla può mascherare o valorizzare.
K-M	Tinta lieve: visibile soprattutto su pietre grandi o su metallo bianco.	Non confondere con sporco o riflesso.
N-Z	Tinta più evidente: giallo/bruno progressivo.	Valore dipende anche da taglio, purezza e mercato.
Fancy color	Colori intensi naturali o trattati.	Serve certificato: rischio trattamento o lab-grown.

Fluorescenza

La fluorescenza indica la reazione alla luce UV. Può essere None, Faint, Medium, Strong, Very Strong. Non è automaticamente difetto, ma può influenzare aspetto e valore, soprattutto se causa effetto lattiginoso o se il mercato la penalizza.

06

Purezza, inclusioni e danni

Separare caratteristiche naturali, trattamenti e rotture

6. Purezza: clarity

La purezza si valuta a 10x. Il grado dipende da numero, dimensione, posizione, rilievo e natura delle caratteristiche interne ed esterne. Un'inclusione sotto la tavola pesa più di una piccola caratteristica laterale; una frattura aperta o un chip può influenzare durata e valore.

Scala purezza: si valuta a 10x, non a occhio nudo



6.1 Scala di purezza

Grado	Significato operativo	Rischio
FL / IF	Nessuna inclusione visibile a 10x; IF può avere solo blemish esterni.	Raro: verificare report e laser inscription.
VVS1-VVS2	Inclusioni molto difficili da trovare a 10x.	Non assegnare senza laboratorio.
VS1-VS2	Inclusioni visibili con impegno, spesso minori.	Buona fascia, ma posizione conta.
SI1-SI2	Inclusioni evidenti a 10x; talvolta visibili a occhio.	Incide su valore e trasparenza.
I1-I3	Inclusioni ovvie, possibile impatto su bellezza/durata.	Rischio alto: danni e fratture vanno documentati.

Inclusioni e danni: cosa cercare con lente 10x

07

Certificati gemmologici

Leggere il documento prima di valutare la pietra

7. Certificato: cosa deve saper leggere un operatore

Il certificato gemmologico o grading report è un documento tecnico emesso da un laboratorio. Non è una “garanzia di prezzo”; descrive identità, caratteristiche e, se indicato, origine naturale/lab-grown o trattamenti. Va sempre verificato online quando possibile.

Campo report	Cosa significa	Controllo operativo
Report number	Numero identificativo del documento.	Verificarlo sul sito del laboratorio e confrontare i dati.
Shape and cutting style	Forma e stile di taglio.	Deve corrispondere alla pietra.
Measurements	Misure in mm.	Confrontare con calibro, specie se pietra sciolta.
Carat weight	Peso certificato.	Se montato, non sempre verificabile senza rimuovere.
Color / Clarity	Grado colore e purezza.	Osservare se la pietra è coerente.
Cut / Polish / Symmetry	Qualità del taglio e finitura.	Valutare brillantezza e proporzioni.
Fluorescence	Reazione UV.	Può spiegare aspetto sotto luci diverse.
Comments	Note su trattamenti, limiti, iscrizioni.	Leggere sempre: spesso contiene l'informazione critica.


Verifica online

Per report GIA/IGI/HRD o altri laboratori noti, cercare sempre il report check ufficiale. Il numero sul certificato e l'eventuale laser inscription devono coincidere con il documento digitale.

Esempio scheda certificato gemmologico

Report number	1234567890
Shape / Cutting style	Round Brilliant
Measurements	6.50 - 6.53 x 3.95 mm
Carat weight	1.00 ct
Color grade	G
Clarity grade	VS2
Cut / Polish / Symmetry	Excellent / Excellent / Very Good
Fluorescence	None
Laser inscription	GIA 1234567890

Plot purezza e proporzioni



Da controllare

- Numero report nel database del laboratorio
- Laser inscription coerente con report
- 4C coerenti con misure e foto
- Commenti: trattamenti, inscription, limits

08

Lettura certificato passo per passo

Dal numero report al giudizio operativo

8. Protocollo di lettura del certificato

Passo	Cosa fare	Esito atteso
1	Identificare laboratorio e tipo report: natural diamond, lab-grown diamond, dossier, jewelry report.	Capire se il documento parla di pietra naturale, sintetica o gioiello.
2	Verificare report number sul sito ufficiale.	Report presente e dati coerenti.
3	Controllare shape, misure e peso.	La pietra osservata non deve contraddire il documento.
4	Leggere Color, Clarity, Cut, Polish, Symmetry, Fluorescence.	4C comprese e annotate.
5	Controllare comments e inscription.	Trattamenti, laser, limitazioni e note critiche identificate.
6	Osservare pietra con lente/microscopio.	Inclusioni e caratteristiche coerenti con plot/report.
7	Se qualcosa non torna, sospendere.	Nessuna valutazione definitiva senza verifica superiore.

8.1 Segnali di report non affidabile o non applicabile

- Report number non trovato nel database ufficiale o dati diversi da quelli stampati.
- Pietra montata ma report di pietra sciolta senza corrispondenza misure/laser.
- Laser inscription assente quando dichiarata o difficile da leggere senza ragione.
- Certificato generico senza laboratorio riconoscibile, senza misure o con terminologia commerciale vaga.
- Documento con parole come “diamond-like”, “simulated”, “created”, “laboratory-grown”, “treated” ignorate o nascoste.
- Pietra danneggiata dopo il report: scheggiature o fratture non presenti nella descrizione.



Regola operativa

Il certificato deve identificare la pietra reale presente davanti all'operatore. Se il documento è valido ma la pietra non è coerente, il documento non basta.

09

Diamante senza certificato


Riconoscere indizi, non dare certezze abusive

9. Pietra senza certificato: metodo prudente

Una pietra senza certificato non va scartata automaticamente, ma non va nemmeno trattata come diamante naturale certificato. L'operatore deve raccogliere indizi, descrivere in modo prudente e decidere se procedere, sospendere o inviare a verifica.

Controllo	Come eseguirlo	Cosa può indicare
Pulizia	Pulire pietra e montatura con metodo non invasivo.	Sporco e grasso alterano brillantezza e test.
Lente 10x	Osservare tavola, cintura, inclusioni, bordi e montatura.	Inclusioni naturali, doppia rifrazione, chip, abrasioni.
Misure	Calibro su diametro/lunghezza/larghezza/profondità visibile.	Coerenza con peso stimato e forma.
Tester	Termico/elettrico se disponibile.	Separazione base da simulanti; non basta per lab-grown.
UV	Controllare fluorescenza e reazioni anomale.	Supporto, non prova definitiva.
Microscopio/XRF/spettro	Se valore o rischio alto.	Conferma superiore o invio a laboratorio.

Metodo di verifica operativo - dal banco alla decisione





Diciture corrette

Se non hai prova sufficiente, usa: “pietra bianca da verificare”, “presunto diamante”, “diamante non certificato”, “compatibile con diamante ma da confermare”. Evita: “e sicuramente naturale”.

10

Moissanite, CZ e simulanti

Separare apparenza e materiale reale

10. Simulanti: pietre che imitano il diamante

Un simulante assomiglia al diamante ma non è diamante. Moissanite, zirconia cubica, vetro e altre pietre possono essere montate in gioielli e ingannare l'occhio. La distinzione è essenziale per proteggere negozio e cliente.

Diamante naturale, lab-grown, moissanite e zirconia: differenze operative

Materiale	Composizione	Segnali utili	Decisione operativa
Diamante naturale	Carbonio cristallino	Inclusioni naturali, report natural	Acquistare solo dopo verifica coerenza
Lab-grown HPHT/CVD	Carbonio cristallino	Serve strumento/lab; detector base non basta	Sospendere se non certificato/identificato
Moissanite	Carburo di silicio	Doppia rifrazione, fire elevato, tester combo	Non valutare come diamante naturale
Zirconia cubica	Ossido di zirconio	Peso specifico alto, abrasioni, test termico	Falso/simulante: non acquistare come diamante

10.1 Moissanite vs diamante

- La moissanite ha fuoco/rainbow effect spesso più marcato del diamante.
- Molte moissaniti mostrano doppia rifrazione: con lente 10x si possono vedere doppie linee sulle faccette posteriori.
- Alcuni tester termici vecchi possono indicare "diamond" anche su moissanite; serve tester combinato termico/elettrico.
- Non confondere moissanite con lab-grown diamond: sono materiali diversi.

10.2 Zirconia cubica e vetro

- La zirconia cubica tende a graffiarsi/abrasarsi più facilmente nel tempo.
- Può apparire "troppo perfetta" senza inclusioni, con forte dispersione e peso specifico diverso.
- Il vetro presenta bolle, abrasioni e bordi consumati più facilmente.



- Un simulante non va mai valutato come diamante naturale.

11

Diamanti sintetici da laboratorio

HPHT, CVD e limiti dei test da banco

11. Naturale vs lab-grown

I diamanti lab-grown sono diamanti dal punto di vista del materiale: carbonio cristallino. Possono essere creati con processi HPHT o CVD. A occhio nudo e con tester tradizionali possono risultare indistinguibili da un naturale. La separazione affidabile richiede report o strumenti/screening avanzati.

Tipo	Descrizione	Segnale operativo
Naturale	Formato geologicamente in profondità e portato in superficie da processi vulcanici.	Report natural, inclusioni coerenti, verifica laboratorio.
HPHT lab-grown	Creato in condizioni di alta pressione/alta temperatura.	Possibili pattern, inclusioni metalliche o risposta strumentale specifica.
CVD lab-grown	Cresciuto da gas ricco di carbonio su seme di diamante.	Possibili pattern di crescita e trattamenti successivi.
Trattato	Naturale o lab-grown modificato per colore/purezza.	Leggere commenti del report e chiedere verifica.

Punto critico

Un diamond tester che dice “diamond” non dimostra che sia naturale. Dimostra solo compatibilità con diamante rispetto ad alcuni simulanti. Per naturale vs lab-grown serve report o strumento professionale specifico.

11.1 Red flags per lab-grown o origine incerta

- Pietra grande con prezzo dichiarato molto sotto mercato e nessun report.
- Report “laboratory-grown” presentato in modo ambiguo come certificato naturale.
- Termini: synthetic, created, man-made, lab-grown, CVD, HPHT, laboratory-created.
- Assenza di inclusioni visibili in pietra molto grande e prezzo incoerente.



- Pietra in montatura recente con documentazione incompleta o non verificabile.

12

Trattamenti, fratture e danni

Valore e rischio non dipendono solo dalle 4C

12. Anomalie e trattamenti

Un diamante può essere naturale ma trattato, oppure danneggiato dopo la certificazione. In entrambi i casi il valore e il rischio cambiano. L'operatore deve riconoscere i segnali, non per forza diagnosticare in modo definitivo.

Anomalia	Segnale possibile	Decisione operativa
Feather/frattura interna	Linea bianca o riflettente, talvolta vicino alla cintura.	Valutare rischio durata; documentare e sospendere se grave.
Chip/scheggiatura	Mancanza di materiale su cintura, punta o spigolo.	Non ignorare: può ridurre valore e stabilità.
Abrasione	Spigoli consumati, faccette opache.	Può indicare simulante o pietra usurata.
Laser drilling	Canali sottili verso inclusioni scure.	Trattamento da leggere nel report; richiede verifica.
Fracture filling	Aspetto "flash" colorato in frattura.	Trattamento delicato: evitare calore/ultrasuoni; sospendere.
Coating/colore trattato	Colore superficiale o non uniforme.	Serve laboratorio/report.

Inclusioni e danni: cosa cercare con lente 10x



Errore da evitare

Una pietra certificata anni prima può essersi scheggiata dopo il report. Il certificato descrive lo stato al momento della valutazione, non elimina il controllo fisico attuale.

13

Strumenti di controllo

Cosa può fare il banco e dove deve fermarsi

13. Metodi di controllo

Strumento	Utilizzo corretto	Limite
Lente 10x	Osservare inclusioni, bordi, doppia rifrazione, chip, laser inscription.	Richiede pratica; non distingue sempre lab-grown/naturale.
Calibro	Misurare pietre montate/sciolte per coerenza dimensionale.	Stima peso montato non definitiva.
Tester termico	Separa molti simulanti da diamante.	Moissanite e lab-grown possono creare problemi se strumento non adeguato.
Tester combinato termico/elettrico	Aiuta a separare diamante/moissanite.	Non certifica origine naturale.
UV lamp	Osserva fluorescenza e reazioni.	Supporto, non prova.
Microscopio	Analisi inclusioni, danni e inscription.	Richiede competenza e non sostituisce laboratorio.
Spettroscopia / screening lab-grown	Separazione avanzata naturale/lab-grown.	Serve strumento specifico e formazione.

Strumento	Utilizzo corretto	Limite
Laboratorio gemmologico	Identificazione e grading affidabile.	Tempi e costi maggiori; necessario su alto valore/dubbio.

13.1 Sequenza minima consigliata

- 1. Non pulire aggressivamente: osservare stato iniziale e montatura.
- 2. Verificare certificato e report number, se presente.
- 3. Cercare laser inscription e coerenza con report.
- 4. Lente 10x: inclusioni, danni, doppia rifrazione, abrasioni.
- 5. Misure e peso stimato; confronto con report o tabelle.
- 6. Tester adatto e documentazione del risultato.
- 7. Se dubbio o valore alto: sospensione e verifica superiore/laboratorio.

14

Diamanti montati e gioielli

Valutare pietra, montatura e limiti di accesso

14. Pietre montate

La maggior parte dei diamanti arriva montata: solitari, trilogy, tennis, pavé, orecchini, pendenti, anelli con pietre laterali. La montatura impedisce spesso di vedere cintura, padiglione e inclusioni critiche.

Oggetto	Cosa controllare	Criticita
Solitario	Pietra centrale, griffe, cintura, laser inscription, report.	Scheggiature sotto griffe; peso stimato.
Trilogy	Coerenza tre pietre, taglio, colore, misure.	Pietre non omogenee o sostituite.
Tennis bracelet	Numero pietre, tenuta castoni, melee, uniformità.	Pietre piccole difficili da identificare una per una.
Pave	Fitte pietre piccole incastonate.	Rischio mix naturale/lab/simulanti; contare e stimare.
Orecchini	Coppia, simmetria, chiusure, pietre laterali.	Una pietra può essere diversa dall'altra.
Gioielli antichi	Montature vecchie, tagli antichi, usura.	Valore storico/artistico da non trattare solo come materiale.

Metodo descrittivo

Esempio corretto: anello in metallo bianco dichiarato 750, pietra centrale bianca taglio brillante rotondo stimata circa 0,50 ct da misure montate, presenza di inclusioni visibili a 10x, nessun certificato consegnato, da verifica superiore prima di valutazione definitiva.

14.1 Quando non smontare

- Non rimuovere pietre senza autorizzazione e procedura aziendale.
- Non danneggiare griffe o montatura per leggere un'iscrizione.
- Non usare acidi o test non idonei vicino a diamanti trattati o montature delicate.
- Se serve peso esatto o conferma: inviare a laboratorio o tecnico autorizzato.

15

Prezzo, rischio e decisione

Trasformare osservazioni in scelta operativa

15. Prezzo e rischio nei diamanti

A differenza di oro e argento, il diamante non ha un semplice prezzo al grammo. Il valore dipende da 4C, certificato, origine naturale/lab-grown, trattamenti, danni, mercato, liquidabilità e policy aziendale.

Fattore	Effetto sul valore	Cosa fare
Certificato riconosciuto	Aumenta affidabilità del dato tecnico.	Verificare report e coerenza.
Naturale vs lab-grown	Mercati e prezzi molto diversi.	Non confondere; richiedere prova.
Colore alto / purezza alta	Può aumentare valore, specie su carati importanti.	Serve certificato affidabile.
Taglio scarso	Riduce brillantezza e liquidabilità.	Valutare proporzioni e report.
Danni	Chip/fratture riducono valore e aumentano rischio.	Documentare e applicare policy prudente.
Pietra montata	Peso e caratteristiche meno certe.	Stimare con margine e sospendere se valore alto.

Regola prezzo

Il commesso non deve “fare prezzo” su diamanti importanti senza base: certificato verificato, coerenza fisica, policy, comparabili e autorizzazione. Se la pietra non è identificata, non è possibile stabilire un prezzo corretto.

15.1 Tre esiti possibili

Esito	Quando usarlo	Frase operativa
Procedere	Certificato valido, pietra coerente, valore entro soglie e policy.	“La pietra è coerente con il documento e posso procedere secondo policy.”
Sospendere	Dubbio su origine, certificato, danno, trattamento o valore.	“Prima di valutare serve verifica superiore/gemmologica.”



Esito	Quando usarlo	Frase operativa
Non valutare come diamante	Simulante, moissanite, CZ o report non coerente.	“Non posso trattarla come diamante naturale.”

16

Casi studio operativi

Allenare l'occhio e la decisione

16. Casi studio

Caso	Dati osservati	Decisione corretta
Solitario con GIA	Report number verificato, laser inscription coerente, 0,70 ct G VS2, nessun chip.	Procedere secondo policy, documentare report e foto.
Pietra senza certificato	Bianca, brillante, montata, tester termico positivo, nessuna inscription.	Non dichiarare naturale; sospendere se valore rilevante.
Moissanite	Fire molto acceso, doppie linee visibili a 10x, tester combinato segnala moissanite.	Non valutare come diamante; annotare simulante.
Lab-grown con report	Report indica Laboratory-Grown Diamond, ottime 4C.	Valutare come lab-grown secondo policy, non come naturale.
Diamante scheggiato	Report vecchio, chip su cintura non indicato, montatura danneggiata.	Aggiornare rischio; chiedere verifica prima del prezzo.
Pavé misto	Molte pietre piccole, alcune reazioni differenti al tester.	Sospendere o stimare con alta prudenza; possibile mix.

Esercizio rapido

Leggi un report demo: identifica report number, carat, color, clarity, cut, fluorescence, inscription e comments. Poi osserva una pietra: se almeno due elementi non coincidono, non procedere come se il report fosse valido.

16.1 Domande da fare al cliente

- Ha il certificato originale o digitale?
- La pietra è mai stata smontata, riparata o sostituita?
- Ha ricevute, report, foto o documenti di acquisto?
- La montatura è originale o modificata?
- Sa se si tratta di diamante naturale, lab-grown o moissanite?

17

Check-list operativa diamanti

Sequenza ripetibile da usare al banco

17. Check-list rapida

Area	Controllo	Ok / Stop
Documento	Certificato presente, laboratorio riconosciuto, numero verificabile.	Se non verificabile: stop/sospendi.
Identità pietra	Misure, peso, forma e inscription coerenti con report.	Se incoerente: stop.
4C	Carat, Color, Clarity, Cut letti correttamente.	Se non si comprendono: chiedere responsabile.
Lente 10x	Inclusioni, danni, doppia rifrazione, abrasioni osservati.	Se danno importante: sospendi.
Tester	Strumento coerente con diamante/simulante; test ripetuto.	Se risultato ambiguo: non concludere.
Origine	Natural/lab-grown esplicito o verificato.	Se origine incerta: non prezzare come naturale.
Trattamenti	Comments del report e osservazioni controllate.	Se trattamento sospetto: laboratorio.
Decisione	Prezzo solo entro policy e autorizzazioni.	Se alto valore o dubbio: verifica superiore.

17.1 Scheda descrizione consigliata

- Tipo oggetto: anello, pendente, orecchini, pietra sciolta, bracciale, pavé.
- Metallo/montatura: colore, punzone, titolo, condizioni.
- Pietra: forma, taglio, misure, peso indicato o stimato.
- Certificato: laboratorio, numero, data, 4C, inscription, comments.
- Osservazione: inclusioni, danni, chips, fluorescenza, test eseguiti.
- Decisione: procedere, sospendere, inviare a verifica, non valutare come diamante.

18**Quiz finale e verifica interna**

Controllare che l'operatore ragioni con metodo

18. Quiz finale

N.	Domanda	Risposta attesa
1	Quali sono le 4C?	Carat, Color, Clarity, Cut.
2	1 carato quanti grammi pesa?	0,20 grammi.
3	Dove si verifica un report GIA/IGI?	Sul report check ufficiale del laboratorio, confrontando numero e dati.
4	Un tester termico positivo dimostra diamante naturale?	No. Può indicare compatibilità con diamante, ma non separa sempre lab-grown/naturale.
5	Quale segnale può indicare moissanite con lente 10x?	Doppia rifrazione/doppie linee sulle faccette posteriori.
6	Cosa significa SI2?	Inclusioni facilmente visibili a 10x e talvolta percepibili a occhio, secondo posizione e dimensione.
7	Perché un chip è importante?	Riduce valore, può incidere sulla durabilità e può essere successivo al certificato.
8	Cosa fare con lab-grown dichiarato?	Valutarlo come lab-grown secondo policy, non come naturale.
9	Quando sospendere la pratica?	Origine incerta, report non verificabile, danno importante, valore alto o test contraddittori.
10	Il colore D-Z misura cosa?	La presenza/assenza di tinta nei diamanti da incolore a giallo/bruno.

Valutazione finale

L'operatore supera il corso solo se sa leggere un certificato, riconoscere i limiti dei test, descrivere una pietra non certificata senza dichiarazioni improprie e indicare quando chiedere verifica superiore.

APPENDICI

Scale rapide, glossario e protocolli

A. Scala colore e purezza

Area	Scala	Nota operativa
Colore	D, E, F incolore; G-J quasi incolore; K-Z tinta progressiva.	Valutare con luce controllata e confronto, non in luce calda di negozio.
Purezza	FL, IF, VVS1/2, VS1/2, SI1/2, I1/2/3.	Sempre a 10x; posizione e natura delle inclusioni contano.
Taglio	Excellent, Very Good, Good, Fair, Poor su report quando applicabile.	Fancy shapes richiedono giudizio su proporzioni e aspetto.
Fluorescenza	None, Faint, Medium, Strong, Very Strong.	Da valutare con aspetto reale e commenti del report.

B. Glossario minimo

Termine	Significato operativo
Blemish	Caratteristica esterna: graffi, abrasioni, naturals, polish marks.
Inclusion	Caratteristica interna: cristallo, feather, cloud, needle, pinpoint.
Feather	Frattura interna; se vicina a cintura o superficie può incidere sulla durabilità.
Laser inscription	Numero inciso sulla cintura; utile per collegare pietra e report.
Melee	Diamanti molto piccoli usati in pavé, contorni, tennis e gioielli multipietra.
HPHT/CVD	Metodi di crescita dei diamanti da laboratorio.
Simulante	Materiale che imita il diamante ma non è diamante.
Treatment	Intervento che modifica colore o aspetto/purezza della pietra.

CHIUSURA CORSO

Chiusura corso

Il Corso Base Diamanti fornisce una base operativa per lavorare con metodo, ridurre errori e proteggere cliente e negozio. L'autonomia richiesta a un aiuto commesso o commesso non significa sostituire il laboratorio: significa sapere leggere, osservare, documentare e fermarsi quando il rischio lo richiede.

Obiettivo finale

Diventare un operatore capace di coniugare lettura del certificato, osservazione fisica, gestione del rischio, trasparenza con il cliente e rispetto delle procedure OroActive.

Verifica finale per area di competenza

Area	Verifica finale
4C	Sa spiegare carat, color, clarity e cut con esempi.
Certificato	Sa leggere report number, misure, 4C, comments e inscription.
Autenticità	Sa distinguere naturale, lab-grown e simulante come categorie operative.
Senza certificato	Usa diciture prudenti e non attribuisce certezze non dimostrate.
Anomalie	Riconosce chip, feather, abrasioni, trattamento sospetto e red flags.
Decisione	Sa quando procedere, sospendere o inviare a laboratorio.

Fonti didattiche principali

- GIA 4Cs - materiale didattico su Carat, Color, Clarity e Cut.
- GIA Sample Natural Diamond Reports - struttura dei report e campi di grading.
- GIA Report Check - verifica report e dati archiviati.
- GIA Research & News - differenze tra diamanti naturali e laboratory-grown.
- IGI consumer education - 4Cs e nozioni base di grading.

Dicitura ufficiale

Documento formativo interno OroActive Academy. Uso riservato a formazione, affiancamento e verifica operativa secondo procedure aziendali.