



OROACTIVE ACADEMY

CORSO BASE ORO

Riconoscimento, carature, oggetti, test e falsi

Manuale ufficiale di formazione interna

24K

22K

21K

18K

14K

9K

Monete

Argento 925

Argento 800

XRF

Acidi

Falsi

OBIETTIVO

Metodo operativo

Carature, monete, test, falsi e argento

USO

Formazione interna

Operatori, responsabili, affiancamento

Nota: non sostituisce perizie ufficiali, analisi di laboratorio, obblighi normativi o autorizzazioni aziendali.

OROACTIVE ACADEMY

Scheda corso

Corso Base Oro - riconoscimento, carature, oggetti, test e falsi

Documento reimpaginato in formato ufficiale OroActive Academy. La struttura è pensata per lettura guidata, ripasso operativo, formazione in affiancamento e verifica finale.

Campo	Dettaglio
Destinatari	Operatori di compro oro, aiuto commessi, responsabili di negozio, personale in affiancamento.
Obiettivo	Portare l'operatore a valutare l'oro con metodo: nessun singolo indizio è sufficiente. Servono sequenza di controlli, prudenza, descrizione corretta e capacità di spiegare il prezzo.
Durata consigliata	8-12 ore di studio + esercitazioni pratiche su oggetti demo e casi guidati.
Metodo	Leggere una sezione, osservare tabelle e schemi, svolgere esercizi, ripetere checklist a voce alta.
Esito atteso	Operatore capace di riconoscere carature, oggetti, anomalie, falsi e limiti dei test.

Uso corretto del corso

Le informazioni sono didattiche e operative. Ogni decisione reale deve rispettare procedure aziendali, autorizzazioni, normativa applicabile e buon senso professionale. In caso di dubbio: sospendere, documentare e chiedere verifica superiore.

Competenze che il corso deve costruire

- Distinguere oro puro, oro usato, oro da investimento, oro da fusione e oggetti placcati.
- Convertire carature e millesimi in purezza e valore teorico.
- Riconoscere criticità specifiche di gioielli, monete, lingotti, orologi e rottami.
- Applicare una sequenza di test senza confondere indizi e prove.
- Individuare falsi, placcature, gold filled, nuclei sospetti e punzoni non affidabili.
- Spiegare al cliente perché il prezzo pagato è diverso dal prezzo di borsa.

STRUTTURA UFFICIALE DEL CORSO

Indice

Modulo	Titolo	Contenuto operativo
01	Fondamenti dell'oro	Proprietà, valore, oro fisico e commerciale, metodo professionale.
02	Carature, millesimi e leghe	Purezza, titoli, colori, punzoni, conversioni.
03	Tipologie di oggetti	Gioielli, monete, lingotti, orologi, rottami e descrizione.
04	Valutazione economica	Peso, titolo, quotazione, massimo pagabile, comunicazione.
05	Test dell'oro	Ispezione, magneti, acidi, densità, XRF, laboratorio.
06	Falsi e anomalie	Placcature, gold filled, tungsteno, punzoni falsi, red flags.
07	Procedura operativa	Atto di vendita, foto, allegati, controllo qualità, sospensione.
08	Esercitazioni e check-list	Quiz, casi pratici, esame interno, schede stampabili.
Appendici	Tabelle e protocolli	Conversioni, protocollo anti-falso, schede per tipologia.


Purezza, oggetti, test e falsi

La formazione deve unire teoria e pratica. La caratura dà quota d'oro fino; il test controlla la coerenza; la procedura protegge negozio e cliente.

Regola madre

Non pagare mai un oggetto come oro massiccio solo perché ha colore giallo o punzone. Il punzone è un indizio, non una garanzia assoluta.

Oro fisico



01

Fondamenti dell'oro

Capire proprietà, valore e ruolo commerciale dell'oro

1. Fondamenti: cos'è l'oro

L'oro è l'elemento chimico Au, numero atomico 79. È un metallo nobile, denso, malleabile e duttile. La combinazione di resistenza alla corrosione, rarità, lavorabilità e accettazione storica lo rende centrale per gioielleria, investimento e riserva di valore. Per un compro oro la conoscenza tecnica serve soprattutto a evitare errori pratici: un oggetto può apparire dorato ma non essere oro, un punzone può essere falso e un peso elevato può dipendere da un metallo pesante non prezioso.

1.1 Caratteristiche operative da ricordare

- Densità elevata: aiuta nei controlli ma non basta; tungsteno e leghe pesanti possono imitare il peso.
- Malleabilità: l'oro puro è morbido; in gioielleria viene legato con altri metalli per aumentare durezza e resistenza.
- Colore: l'oro puro è giallo intenso; le leghe possono diventare bianche, rosa o verdi.
- Inerzia chimica: resiste all'ossidazione comune; perdita di colore o ossidazione è un campanello d'allarme.
- Valore variabile: dipende dalla quotazione del metallo puro, ma il prezzo pagabile dipende da titolo, peso netto, costi, rischio e margine.

Principio OroActive

Una valutazione professionale nasce dalla convergenza di più prove: descrizione oggetto, peso, punzone, test magnetico, test pietra/acido, eventuale densità, storico cliente e verifica superiore quando il rischio lo richiede.

1.2 Oro fisico e oro commerciale

Termine	Significato operativo	Rischio da evitare
Oro puro	Metallo a titolo molto alto, in genere 24K o 999/1000.	Confondere purezza teorica con prezzo pagabile reale.
Oro usato	Gioielli e oggetti ceduti dal cliente, spesso 18K/750 in Italia.	Pagare come 18K senza testare titolo e parti non oro.
Oro da investimento	Lingotti o monete con standard, peso e mercato specifici.	Trattarlo solo come rottame se ha valore da investimento o collezione.
Oro da fusione	Materiale destinato a recupero metallo.	Non separare titoli diversi prima di giacenza/fusione.
Oro placcato	Oggetto non massiccio con sottile strato d'oro.	Considerarlo oro massiccio perché sembra giallo.


02

Carature, millesimi, leghe e colori

Trasformare il titolo in valore economico e rischio operativo

2. Carature e millesimi

La caratura indica quante parti di oro puro sono presenti su 24 parti totali di lega. Il 18K contiene 18 parti di oro su 24: $18/24 = 0,75 = 750/1000$. Il millesimo esprime la stessa informazione su 1000 parti. La conversione corretta è indispensabile perché il valore economico deriva dalla quota di oro fino, non dal colore dell'oggetto.



2.1 Tabella rapida carature

Caratura	Millesimi	Purezza	Formula	Nota operativa
24K	999 - 999,9	~100%	24/24	Lingotti, oro puro e monete bullion moderne. In pratica può essere 999 o 999,9.
22K	916	91,67%	22/24	Molto frequente in monete d'oro storiche e da investimento, ad esempio sterline e Krugerrand.
21K	875	87,50%	21/24	Presente in mercati esteri e alcuni gioielli ad alta caratura; da non assimilare automaticamente al 18K.
18K	750	75,00%	18/24	Molto comune nella gioielleria italiana e riferimento tipico per oro usato.
14K	585	58,33%	14/24	Diffuso in mercati esteri; attenzione a marchi 585.
12K	500	50,00%	12/24	Meno comune nella gioielleria italiana moderna.
9K	375	37,50%	9/24	Titolo basso, diffuso in alcuni mercati.
6K	250	25,00%	6/24	Non trattare automaticamente senza policy aziendale.

Esercizio rapido

Se il prezzo teorico dell'oro puro è 80 €/g, quanto vale teoricamente 18K? Risposta: $80 \times 18/24 = 60$ €/g. Questo non è il prezzo da pagare al cliente: mancano margine, costi, fonderia, volatilità e rischio.

03

Leghe, colori e punzoni

Capire cosa si vede e cosa invece va dimostrato

3. Leghe e colori

L'oro puro è troppo morbido per molti usi di gioielleria. Viene quindi legato con argento, rame, palladio, nichel o altri metalli. La lega influenza colore, durezza, comportamento al test e valore di recupero.

Variante	Composizione indicativa	Attenzione operativa
Oro giallo	Oro + argento + rame.	È la forma più comune, ma il colore non garantisce il titolo.
Oro rosa	Oro + percentuale più alta di rame.	Il colore caldo può confondere con leghe non preziose.
Oro bianco	Oro + palladio/nichel/argento, spesso rodato.	La rodatura può coprire il colore reale e alterare l'impressione visiva.
Oro verde	Oro + argento in quota significativa.	Più raro; verificare sempre punzoni e test.

3.1 Punzoni

Il punzone è un'indicazione impressa sull'oggetto: può riportare 750, 585, 375, 999 o altri marchi. È utile, ma non è una prova definitiva. Può essere assente, consumato, falso, apposto su parti non rappresentative o presente su un componente diverso dal resto dell'oggetto.

Errore da evitare

Vedere 750 e pagare immediatamente 18K. Il punzone va confrontato con peso, colore, magnete, test acido e coerenza dell'oggetto. In caso di incongruenza, sospendere e verificare.

Punzoni comuni	Interpretazione	Controllo
999 / 999.9	Oro quasi puro.	Verificare se è lingotto, moneta o oggetto; controllare certificazione e peso.
750	18K.	Molto comune in Italia; fare test e descrivere oggetto.
585	14K.	Diffuso all'estero; non confondere con 18K.
375	9K.	Titolo basso; valore teorico molto diverso da 18K.

04

Tipologie di oggetti

Valutare in modo diverso gioielli, monete, lingotti e rottami

4. Oggetti comuni in un compro oro

Ogni oggetto richiede un approccio specifico. La valutazione non riguarda solo metallo, titolo e peso: contano anche componenti non preziose, pietre, saldature, vuoti interni, valore commerciale o numismatico e rischio di falso.

Oggetto	Cosa controllare	Criticità tipica
Anelli	Punzone interno, pietre, saldature, misura, eventuale rodio.	Pietre incollate o montate; peso lordo non tutto oro.
Collane	Maglie, chiusure, saldature, moschettoni, parti cave.	Chiusure non oro; maglie riempite o placcate.
Bracciali	Snodi, molle, inserti, parti elastiche.	Componenti in acciaio o molle interne.
Orecchini	Perni, farfalline, pietre, coppia completa.	Perni non oro o parti miste.
Orologi	Cassa, fondello, bracciale, movimento.	Molto peso non oro; alcuni hanno valore commerciale.
Monete d'oro	Peso, titolo, diametro, bordo, stato, anno, eventuale premio numismatico.	Sterline e molte monete storiche sono spesso 22K; non trattarle automaticamente come rottame.
Lingotti	Peso, titolo, marchio, seriale, blister, certificato, integrità confezione.	Se non certificato o di valore alto richiede verifica superiore/XRF/laboratorio.
Rottami	Titoli misti, saldature, sporco, parti non oro.	Separare per titolo prima di giacenza/fusione.

Descrizione professionale

Esempio corretto: collana in metallo giallo, dichiarata 750, maglia veneziana, chiusura a moschettone, peso lordo 12,40 g, senza pietre, punzone 750 visibile su chiusura, test pietra/acido coerente 18K.

4.1 Oggetti da non trattare automaticamente a peso

- Monete da investimento o storiche: possono avere premio o valore numismatico.
- Lingotti certificati: controllare peso, titolo, seriale, blister e integrità.
- Orologi di marca: possono avere valore commerciale superiore al metallo.
- Gioielli con pietre importanti: valutare separatamente se previsto dalle policy.

4.2 Focus monete d'oro

Le monete d'oro non vanno considerate automaticamente semplice oro da fusione. Possono avere titolo 24K, 22K, 21K, 900/1000 o altri standard storici; il prezzo può dipendere da peso fino, stato, anno, rarità, domanda del mercato e premio numismatico. In negozio si valuta prima il metallo, poi si decide se esiste un valore commerciale superiore al solo fino.

Categoria moneta	Titolo frequente	Cosa verificare	Nota operativa
Bullion moderne 24K	999 - 999,9	Peso, diametro, bordo, confezione, certificato, eventuale seriale.	Esempi generici: monete bullion pure. Evitare riferimenti a valore numismatico se non verificato.
Sterline e molte monete storiche	22K / 916	Peso lordo, peso fino teorico, bordo, usura, anno, autenticità.	Spesso non si valutano come 18K: applicare il titolo corretto e controllare premio.
Monete 21K / titoli esteri	875 o titoli equivalenti	Mercato di provenienza, punzone/standard, peso e autenticità.	Non assimilarle automaticamente a 18K o 22K.
Monete 900/1000	900	Peso, diametro, bordo, stato di conservazione.	Diffuso in alcune monetazioni storiche; calcolare il fino reale.

05

Valutazione economica

Dal prezzo di borsa al prezzo massimo pagabile

5. Dal metallo puro al valore teorico

Il valore teorico si calcola partendo dal prezzo dell'oro puro al grammo e moltiplicando per la purezza. Questo valore non coincide con il prezzo da pagare al cliente. Il prezzo operativo deve considerare costi, fusione, fonderia, rischio, margine, volatilità e policy aziendali.

Elemento	Formula / criterio	Esempio
Prezzo oro puro	€/kg diviso 1000.	80.000 €/kg = 80 €/g.
Oro 22K	Prezzo puro x 22/24.	80 x 0,9167 = 73,34 €/g.
Oro 21K	Prezzo puro x 21/24.	80 x 0,875 = 70 €/g.
Oro 18K	Prezzo puro x 18/24.	80 x 0,75 = 60 €/g.
Oro 14K	Prezzo puro x 14/24.	80 x 0,5833 = 46,66 €/g.
Argento 925	Prezzo argento puro x 0,925.	1 €/g x 0,925 = 0,925 €/g.
Argento 800	Prezzo argento puro x 0,800.	1 €/g x 0,800 = 0,800 €/g.
Massimo pagabile	Valore recuperabile - costi - margine target.	Dipende da policy OroActive.
Prezzo consigliato	Sotto il massimo pagabile, con buffer trattativa/rischio.	Non deve superare la soglia.

Comunicazione al cliente

Il prezzo di borsa non è il prezzo pagato al cliente. Il cliente vende un oggetto usato, con titolo specifico, eventuali parti non oro, costi di lavorazione e margine aziendale. L'operatore deve saperlo spiegare senza apparire evasivo.

Formula operativa

Valore teorico = prezzo puro al grammo x purezza. Prezzo massimo pagabile = valore recuperabile - costi - margine. Prezzo consigliato = massimo pagabile con ulteriore prudenza commerciale.


06

Test dell'oro

Sequenza professionale: mai un solo test isolato

6. Protocollo generale di test

Il riconoscimento professionale dell'oro richiede una sequenza. Ogni test dà un'informazione parziale. La sicurezza nasce dalla coerenza tra più controlli. Se un passaggio non torna, la pratica va sospesa o verificata da un responsabile.



Test	Cosa indica	Limite
Ispezione visiva	Colore, usura, punzone, saldature, parti miste.	Non prova la composizione.
Magnete	Presenza di materiali ferromagnetici.	Oro falso non magnetico può comunque passare.
Peso e dimensioni	Coerenza con densità attesa.	Oggetti cavi o tungsteno possono confondere.
Pietra/acido	Reazione superficiale coerente con titolo.	Non verifica il cuore dell'oggetto.
Densità	Confronto massa/volume.	Richiede precisione e geometrie gestibili.
XRF	Analisi superficiale strumentale.	Può non vedere anime interne o stratificazioni profonde.

Sequenza minima consigliata

1. Osservare. 2. Pesare. 3. Cercare punzone. 4. Test magnetico. 5. Pietra/acido. 6. Se dubbio, densità/XRF/responsabile. 7. Documentare esito e foto.

07

Test pietra/acido

Uso corretto, limiti e interpretazione

7. Test su pietra di paragone

Il test pietra/acido confronta la resistenza della traccia lasciata dall'oggetto con acidi calibrati per specifici titoli. È uno strumento rapido e utile, ma deve essere eseguito con metodo e non deve essere l'unica prova su oggetti sospetti.

Passo	Azione corretta	Errore frequente
Preparazione	Pulire punto di contatto e scegliere zona non decorativa.	Testare una parte placcata o sporca.
Traccia	Fare una traccia coerente sulla pietra, non troppo leggera.	Traccia debole che sparisce per attrito.
Acido	Applicare acido del titolo da verificare.	Usare acido sbagliato o contaminato.
Confronto	Osservare se la traccia resiste o si dissolve.	Interpretare un risultato ambiguo come conferma.
Documentazione	Annotare test coerente o non coerente.	Non registrare anomalie.

Rischio superficiale

Il test acido legge la superficie della traccia. Un oggetto placcato spesso o con anima interna può sembrare coerente in superficie ma essere falso o parzialmente non prezioso. In caso di valore alto o dubbio, integrare con densità/XRF/verifica superiore.

7.1 Interpretazione essenziale

- Traccia che resiste ad acido 18K: indizio di coerenza con 18K, non prova assoluta.
- Traccia che sparisce rapidamente: titolo inferiore o materiale non oro.
- Reazione irregolare: possibile placcatura, lega anomala o superficie contaminata.
- Risultato incoerente col punzone: sospendere e verificare.

08

Densità, XRF e laboratorio

Quando il controllo rapido non basta

8. Test di densità

La densità confronta massa e volume dell'oggetto. L'oro è molto denso, ma il test richiede precisione. È più efficace su oggetti pieni e regolari; diventa meno affidabile su oggetti cavi, con pietre, parti miste o geometrie complesse.

Metodo	Quando è utile	Limite operativo
Densità idrostatica	Oggetti compatti, senza cavità e senza pietre.	Errore alto su oggetti cavi o irregolari.
XRF	Verifica rapida composizione superficiale.	Legge soprattutto superficie; attenzione a placcature spesse.
Saggio/laboratorio	Verifica più affidabile per lotti o valori alti.	Richiede tempi, costi e gestione campione.
Fusione/raffineria	Conferma finale sul lotto.	Arriva dopo l'acquisto: non deve giustificare pagamenti imprudenti.

Quando chiedere verifica superiore

Valore alto, punzone incoerente, peso anomalo, oggetto magnetico, sospetto tungsteno, cliente ricorrente con oggetti simili, risultato acido ambiguo o pressione del cliente per chiudere velocemente.

Regola di prudenza

Meglio sospendere una pratica dubbia che completare un acquisto non controllato. La sospensione documentata è una procedura professionale, non una perdita di tempo.

09

Falsi e anomalie

Riconoscere ciò che sembra oro ma non lo è

9. Tipologie di falso o non massiccio

Il falso non è sempre grossolano. Molti oggetti sono placcati, riempiti o composti da parti miste. Altri hanno punzoni falsi o incoerenti. L'operatore deve cercare segnali d'allarme e non fermarsi all'apparenza.

Caso	Descrizione	Red flag
Placcato	Base non preziosa con sottile strato d'oro.	Usura agli spigoli, colore diverso sotto, reazione acido negativa.
Gold filled / laminato	Strato d'oro più spesso su base.	Punzoni GF, RGP, doublé, peso non coerente.
Tungsteno	Metallo molto denso, usato in falsi lingotti.	Peso plausibile ma test superficiale non sufficiente.
Punzoni falsi	Marchio 750/585/999 non autentico o non coerente.	Punzone troppo nitido, fuori posizione, oggetto economico.
Parti miste	Solo chiusura o dettaglio in oro, resto non oro.	Maglie diverse, saldature, parti magnetiche.
Oggetti cavi/riempiti	Volume alto ma contenuto d'oro inferiore.	Peso non coerente con dimensioni o suono anormale.

Protocollo anti-falso

Se colore, punzone, peso e test non raccontano la stessa storia, fermarsi. Fotografare, descrivere l'anomalia, non forzare la conclusione e chiedere verifica superiore.

9.1 Segnali d'allarme da memorizzare

- Cliente insiste per pagamento rapido e rifiuta controlli.
- Oggetto molto pesante con prezzo dichiarato troppo conveniente.
- Punzone 750 su oggetto che reagisce male al test 18K.
- Colore diverso nei punti di usura, saldatura o graffio.
- Magnetismo anche parziale su componenti che dovrebbero essere oro.
- Oggetto con parti non coerenti tra loro.

10

Procedura operativa

Dalla presa in carico alla pratica completa

10. Procedura pratica in negozio

Una procedura chiara riduce errori, contestazioni e rischi. L'operatore deve agire in modo ordinato: identificare il cliente, descrivere l'oggetto, effettuare i test, documentare allegati e completare le firme solo quando i controlli sono coerenti.

Fase	Obiettivo	Output atteso
Accoglienza	Spiegare procedura e documenti necessari.	Cliente informato.
Identificazione	Acquisire documento valido e dati corretti.	Scheda cliente completa.
Descrizione oggetti	Registrare tipo, titolo dichiarato, peso, foto.	Atto chiaro e verificabile.
Test	Verificare coerenza titolo/materiale.	Esito test registrato.
Prezzo	Calcolare valore e prezzo operativo.	Prezzo spiegabile al cliente.
Pagamento	Applicare metodo coerente con policy.	Pagamento tracciato e allegati.
Firme	Confermare consenso e dichiarazioni.	Pratica completabile.
Controllo qualità	Verificare assenza di errori.	Completa, sospesa o da autorizzare.

Pratica sospesa

Una pratica va sospesa quando manca un dato obbligatorio, un documento non è valido, il pagamento non è coerente, il test è dubbio, il rischio è alto o serve autorizzazione. La sospensione deve indicare il motivo e il prossimo passo.

Customer Trust

La documentazione corretta protegge sia il cliente sia il negozio. Una copia cliente chiara e un riepilogo trasparente riducono contestazioni e aumentano professionalità percepita.

11

Descrizione, foto e allegati

Rendere ogni pratica leggibile anche a distanza di tempo

11. Scrivere una descrizione utile

La descrizione deve permettere a un responsabile di capire l'oggetto senza averlo davanti. Deve indicare tipologia, metallo dichiarato, titolo, peso, punzone, pietre, condizioni, test effettuati e anomalie.

Elemento	Esempio corretto	Da evitare
Tipologia	Collana maglia veneziana con moschettone.	Oro generico.
Titolo	Dichiarata 750, test coerente 18K.	Sembra oro buono.
Peso	Peso lordo 12,40 g; senza pietre.	Circa 12 grammi.
Punzone	Punzone 750 visibile su chiusura.	Punzone ok.
Test	Magnete negativo; pietra/acido coerente 18K.	Test fatto.
Anomalie	Chiusura con colore leggermente diverso, verificata.	Nessuna nota.

Descrizione professionale

Esempio corretto: collana in metallo giallo, dichiarata 750, maglia veneziana, chiusura a moschettone, peso lordo 12,40 g, senza pietre, punzone 750 visibile su chiusura, test pietra/acido coerente 18K.

11.1 Foto obbligatorie consigliate

- Foto panoramica di tutti gli oggetti ceduti.
- Foto ravvicinata di punzone e zone sospette.
- Foto documento fronte/retro e codice fiscale/tessera sanitaria se richiesto dalla procedura.
- Foto contabile o mezzo di pagamento se previsto.
- Foto dei test solo se utile a documentare anomalie o verifica superiore.

12

Comunicazione e trasparenza

Spiegare il prezzo senza perdere autorevolezza

12. Spiegare il prezzo al cliente

Il cliente spesso conosce il prezzo dell'oro in borsa, ma non conosce differenza tra oro puro, oro 18K, oggetto usato, peso netto, fonderia e margine. Una spiegazione chiara evita sospetti e rafforza fiducia.

Domanda cliente	Risposta professionale
Perché non mi pagate il prezzo di borsa?	Il prezzo di borsa riguarda oro puro. Il suo oggetto ha una caratura specifica, eventuali parti non oro e costi di recupero.
Il mio oggetto è 18K, cosa significa?	Significa che contiene 18 parti di oro su 24, cioè circa il 75% di oro fino.
Perché serve il documento?	Perché la pratica deve essere tracciata e conforme alle procedure richieste.
Perché fate le foto?	Per documentare oggetti e pratica, proteggendo cliente e negozio.
Perché sospendete la pratica?	Perché manca un controllo o un dato obbligatorio. È una tutela, non un rifiuto.

Tono corretto

Essere chiari, calmi e tecnici. Non promettere valori non verificati, non svalutare l'oggetto del cliente e non usare frasi vaghe. Il prezzo deve essere spiegabile con formula, caratura, peso e policy.

Frase utile

Il prezzo dell'oro puro è il punto di partenza. Poi dobbiamo considerare titolo reale, peso netto, costi, fonderia, rischio e margine. Per questo il prezzo pagato al cliente è diverso dal prezzo di borsa.

13

Checklist operative

Schede rapide per evitare errori

13. Checklist prima di completare una pratica

Controllo	Domanda da porsi	Esito
Cliente	Dati cliente completi e documento valido?	OK / Non OK
Documento	Foto fronte/retro presenti e leggibili?	OK / Non OK
Oggetti	Ogni oggetto ha descrizione, peso, titolo e foto?	OK / Non OK
Test	Test coerenti con punzone e dichiarazione?	OK / Non OK
Pagamento	Metodo pagamento e allegati coerenti?	OK / Non OK
Firme	Tutte le firme obbligatorie acquisite?	OK / Non OK
Rischio	Aurum Shield/controllo qualità non segnalano blocchi?	OK / Non OK
Decisione	Completa, sospendi o richiedi autorizzazione?	Decisione

Se manca un elemento

Non forzare il completamento. Correggere, salvare come pratica sospesa o richiedere autorizzazione. Una pratica incompleta non deve sparire e non deve entrare in giacenza/fusione come completata.

13.1 Checklist anti-falso

- Il peso è coerente con dimensioni e materiale dichiarato?
- Il punzone è coerente con test e colore?
- Il magnete è negativo su tutte le parti rilevanti?
- La traccia acido è stabile e coerente?
- Ci sono parti cave, saldature, strati o inserti?
- Il cliente accetta tempi e controlli senza pressione?
- Serve verifica XRF/laboratorio/responsabile?

14

Casi pratici

Allenare giudizio e metodo

14. Casi guidati

Caso	Dati	Decisione corretta
Collana 750 coerente	Peso 12,40 g, punzone 750, magnete negativo, test acido coerente 18K.	Descrivere, fotografare, calcolare prezzo secondo policy, completare se documenti/firme ok.
Anello punzone 750 ma magnetico	Punzone presente, magnete positivo su parte della struttura.	Non completare come 18K; verificare parte magnetica e chiedere autorizzazione.
Lingotto senza certificazione	Aspetto 999, peso dichiarato 50 g, no blister, prezzo elevato.	Non trattare automaticamente; richiedere verifica superiore/XRF/laboratorio.
Moneta 22K	Sterlina o moneta storica dichiarata 916/22K, peso e bordo coerenti.	Calcolare fino reale e valutare eventuale premio; non pagarla come semplice 18K.
Orecchini con pietre	Peso lordo 6,20 g, pietre montate, punzone su perno.	Stimare solo metallo verificato; valutare peso non oro e descrivere pietre.
Argento 925 scuro	Oggetto ossidato, punzone 925, test coerente.	Ossidazione compatibile con argento; valutare titolo, peso e policy.
Argento 800	Vassoio o posata con punzone 800, peso importante, ossidazione compatibile.	Applicare moltiplicatore 0,800 e verificare eventuali parti non argento.

Esercizio rapido

Per ogni caso, l'operatore deve rispondere a tre domande: cosa so con certezza? Cosa è solo un indizio? Quale controllo manca prima di pagare?

14.1 Mini simulazione prezzo

Scenario	Calcolo teorico	Nota
Oro puro 90 €/g, oggetto 18K 10 g	$90 \times 0,75 \times 10 = 675$ € valore teorico.	Prezzo cliente inferiore per costi/margine.
Argento puro 1 €/g, oggetto 925 100 g	$1 \times 0,925 \times 100 = 92,50$ € valore teorico.	Applicare policy argento e costo operativo.
Oro 14K 20 g con puro 80 €/g	$80 \times 14/24 \times 20 = 933,28$ € teorico.	Verificare titolo e parti non oro.

15

Quiz di verifica

Domande per consolidare le basi

15. Quiz

Domanda	Risposta attesa
1. Cosa significa oro 18K?	Contiene 18 parti di oro su 24, cioè circa il 75% di oro fino.
2. Un punzone 750 garantisce sempre che tutto l'oggetto sia 18K?	No. È un indizio da verificare con test e coerenza dell'oggetto.
3. Perché il prezzo pagato al cliente è diverso dal prezzo di borsa?	Perché il prezzo di borsa riguarda oro puro e non include titolo, peso netto, costi, rischio e margine.
4. Il magnete negativo prova che l'oggetto è oro?	No. Indica solo assenza di materiale ferromagnetico rilevante.
5. Quando va sospesa una pratica?	Quando mancano dati obbligatori, test sono dubbi, documento non valido, rischio alto o serve autorizzazione.
6. Come si calcola il valore teorico dell'oro 14K?	Prezzo oro puro x 14/24 x grammi.
7. Cosa indica argento 925?	Titolo 925/1000, cioè 92,5% argento fino.
8. Come si valuta argento 800?	Prezzo argento puro x 0,800 x grammi, poi applicazione policy aziendale.
9. Perché molte monete d'oro 22K non vanno pagate come 18K?	Perché hanno purezza superiore, possibile premio commerciale/numismatico e richiedono verifica specifica.
10. Perché XRF non basta sempre?	Perché legge soprattutto la superficie e può non rilevare anime interne o stratificazioni.
11. Quale frase è più professionale col cliente?	Il prezzo parte dalla quotazione dell'oro puro, poi applico titolo, peso, costi e policy aziendale.
12. Cosa fare se colore, punzone e test non sono coerenti?	Sospendere, documentare e chiedere verifica superiore.

Valutazione interna

Il quiz non sostituisce prova pratica. La vera idoneità nasce da affiancamento, simulazioni, controllo qualità e approvazione del responsabile.

TABELLE E PROTOCOLLI

Appendici operative

A. Conversioni rapide

Titolo	Purezza	Moltiplicatore
Oro 24K	~1,000	Prezzo puro x 1,000
Oro 22K	0,9167	Prezzo puro x 0,9167
Oro 21K	0,8750	Prezzo puro x 0,8750
Oro 18K	0,7500	Prezzo puro x 0,7500
Oro 14K	0,5833	Prezzo puro x 0,5833
Oro 12K	0,5000	Prezzo puro x 0,5000
Oro 9K	0,3750	Prezzo puro x 0,3750
Argento 999	0,999	Prezzo puro x 0,999
Argento 925	0,925	Prezzo puro x 0,925
Argento 800	0,800	Prezzo puro x 0,800

B. Protocollo decisionale

Situazione	Azione
Tutto coerente e documenti completi	Procedere secondo policy e completare.
Dato obbligatorio mancante	Correggere o salvare pratica sospesa.
Test dubbio o oggetto sospetto	Sospendere e richiedere verifica superiore.
Valore alto o lingotto non certificato	Richiedere analisi avanzata o autorizzazione.
Cliente in pressione o comportamento anomalo	Mantenere procedura, documentare, non forzare.

Regola finale

Una pratica corretta è leggibile, spiegabile e verificabile. Se non si riesce a spiegare perché si è pagato un certo prezzo, la pratica non è ancora abbastanza chiara.

OroActive Academy

Chiusura corso

Il Corso Base Oro fornisce le fondamenta per un lavoro ordinato e prudente. L'operatore formato non deve cercare scorciatoie: deve riconoscere i limiti dei test, descrivere correttamente gli oggetti, applicare le policy aziendali e chiedere verifica quando il rischio lo richiede.

Obiettivo finale

Diventare un operatore capace di coniugare competenza tecnica, trasparenza con il cliente, protezione del negozio e qualità documentale.

Area di competenza	Verifica finale
Carature e millesimi	Calcolo corretto su 24K, 22K, 21K, 18K, 14K, 9K, argento 925 e argento 800.
Oggetti	Descrizione completa di gioielli, monete d'oro, lingotti e parti non oro.
Test	Sequenza controlli e riconoscimento dei limiti.
Falsi	Individuazione red flags e sospensione pratica.
Prezzo	Spiegazione del prezzo teorico, massimo pagabile e consigliato.
Procedura	Atto, foto, allegati, pagamento, firme e controllo qualità.

Dicitura ufficiale

Documento formativo interno OroActive Academy. Uso riservato a formazione, affiancamento e verifica operativa secondo procedure aziendali.