

SINTROVANÝ KAMEŇ · SINTERED STONE

Orostone.

Veľkoformátové platne pre pracovné dosky, zásteny, ostrovčeky a prémiové interiéry.

Orostone je sintrovaný kameň — inovatívny materiál vyrábaný vo veľkoformátových platniach exkluzívnou patentovanou technológiou, vhodný do interiéru aj exteriéru. Je nenasiakavý a odolný voči opotrebovaniu, poveternostným vplyvom, UV žiareniu, teplu a mrazu. Vďaka širokej škále povrchových úprav je ideálnym riešením pre kuchynské pracovné dosky, zásteny, obklady stien aj podlahy.

VLASTNOSTI MATERIÁLU

**Hygienický**

Bráni množeniu baktérií

**Lahká údržba**

Nenasiakavý povrch

**Prírodný**

100 % prírodný, bez potlače

**Odolný proti poškrábaniu**

Tvrdosť 7 podľa Mohsa

**Žiaruvzdorný**

Odolný voči vysokým teplotám

**UV stabilný**

Farba nevybledne na slnku

**Chemicky odolný**

Odolný voči kyselinám aj zásadám

**Mrazuvzdorný**

Odolný voči nízkym teplotám

3200×1600

ŠTANDARDNÁ PLATŇA
(MM)

6 – 30

HRÚBKY (MM)

0,06 %

NASIAKAVOSŤ

A1

REAKCIA NA OHEŇ

PARAMETER	NORMA	HODNOTA
Štandardné rozmery	EN 14617-16	3200×1600 · 2800×1200 mm
Hrúbky	EN 14617-16	6 · 12 · 20 · 30 mm
Špecifická hmotnosť	EN 14617-1	2,4 – 2,53 kg/dm ³
Nasiakavosť	EN 14617-1	0,06 %
Pevnosť v ohybe	EN 14617-2	44 MPa
Odolnosť proti hĺbkovému obrusu	EN 14617-4	29 mm ³
Tvrdosť podľa Mohsa	ASTM C1895-20	7
Mrazuvzdornosť	EN 14617-5	95 %
Koeficient odolnosti proti tep. šoku	EN 14617-6	-3,7 %
Odolnosť proti nárazu	EN 14617-9	1,1 J (12 mm)
Odolnosť proti chemickým látkam	EN 14617-10	C3 – odolný
Koeficient lineárnej tep. rozťažnosti	EN 14617-11	5,8 × 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Rozmerová stálosť	EN 14617-12	A
Reakcia na oheň	EN 13501-1	A1
Tepelná vodivosť	EN 15285	0,023 W/mK
Merná tepelná kapacita	EN ISO 10456	840 J/kgK
Odolnosť proti difúzii vodnej pary	EN ISO 12572	3,88 × 10 ⁴
Protišmykové vlastnosti	Miscellaneous	podľa povrchu
Pevnosť v tlaku	ASTM C170	493 MPa (suchý / mokrý)
Stálofarebnosť	DIN 51094	bez zmeny
Nasiakavosť (kapilárna)	EN 1925	0,006 g/m ² ·s ^{0,5}



Nehorľavý materiál triedy A1. Pri kontakte s plameňom nehorí, neuvolňuje dym a je samozhášavý.



Bez kryštalického kremíka. Obsah kryštalického kremíka nepresahuje 1 %. Hodnoty platia pre hrúbku 12 mm a sú orientačné.

VÝROBCA · KONTAKT

Orostone s.r.o.

 Landererova 8, 811 09 Bratislava

 +421 917 588 738

 dopyt@orostone.sk

 www.orostone.sk

NASKENUJTE · SCAN

VIAC O MATERIÁLI

Vzorkovník dekorov,
povrchy a dostupnosť.

