



Акционерное общество  
Ордена Трудового Красного Знамени  
«РАЗРЕЗ ХАРАНОРСКИЙ»



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: Уголь бурый марки Б, второй, класс крупности 50 -300 мм (2БПК),  
Татауровское бурогольное месторождение.

Серийный выпуск ГОСТ 32352-2013

Сертификат соответствия № KEY0 RU.TY04.H01390/24. Соответствует требованиям ГОСТ 32464

Код ОК 034-2014(КПЕС 2008) 05.20.10.110

Код ТН ВЭД 2702 10 000 0

Изготовитель: АО «Разрез Харанорский»

Адрес производства: 674054 Забайкальский край, Улетовский район, пгт. Дровянная,

Станция отправления: Голубичная

| Показатели качества  |            |                 |            |                 |            |                                      |            |                                          |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| Зольность, $A^d$ , % |            | Влага $W^r$ , % |            | Сера, $S^d$ , % |            | Выход летучих веществ, $V^{daf}$ , % |            | Низшая теплота сгорания, $Q^r$ , ккал/кг |            |
| средняя              | предельная | средняя         | предельная | средняя         | предельная | средний                              | предельный | средняя                                  | предельная |
| 10,5                 | 15,0       | 35,7            | 40,0       | 0,30            | 0,50       | 42,5                                 | 46,0       | 3660                                     | 3200       |

Химический состав золы, %

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| SiO <sub>2</sub>               | 51,20 |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 15,30 |
| CaO                            | 12,70 |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 13,00 |
| MgO                            | 1,40  |
| K <sub>2</sub> O               | 1,20  |
| Na <sub>2</sub> O              | 0,50  |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,60  |
| SO <sub>3</sub>                | 3,70  |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,20  |

Элементный состав, % :

|          |          |
|----------|----------|
| Углерод  | 67,10    |
| Водород  | 5,71     |
| Азот     | 1,14     |
| Кислород | 25,80    |
| Фосфор   | 0,01     |
| Хлор     | 0,028    |
| Мышьяк   | < 0,0005 |

Плавкость золы угля:

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| Температура начала деформации, $t_a$ - 1130 <sup>0</sup> С       |  |
| Температура плавления, $t_b$ - 1180 <sup>0</sup> С               |  |
| Температура жидкоплавного состояния, $t_c$ - 1200 <sup>0</sup> С |  |

Гранулометрический состав, %

|         |      |
|---------|------|
| 150-300 | 18,7 |
| 100-150 | 29,2 |
| 50-100  | 52,1 |

Директор разреза «ОП Разрез Восточный»

А.И. Чернов