Diseño de injertos vasculares multicapa que reproducen la curva tensión–estiramiento de cada arteria: bases de materiales, láminas enteras, pared gruesa y una red neuronal

Pablo Silvoni

3 de noviembre de 2026

Resumen

Un injerto vascular que se distiende distinto que la arteria que reemplaza favorece la trombosis y la hiperplasia de la íntima. Los métodos de diseño publicados ajustan un único número —la compliancia de una arteria promedio—. Aquí se presenta un método para diseñar, paciente por paciente, un injerto multicapa que reproduzca la *curva completa* de la arteria, con su forma de J. Cada material del injerto se idealiza como una fibra que no tira hasta un estiramiento propio (recta truncada), y la arteria se aproxima por una suma de esos materiales, elegidos una vez para toda la población. El método se valida primero sobre la curva tensión circunferencial–estiramiento circunferencial, $\sigma_{\theta\theta}(\lambda_\theta)$, que no depende de la presión ni de la geometría de la pared: con 41 carótidas humanas (Masson et al.) y 22 500 curvas sintéticas, el ajuste por mínimos cuadrados y el redondeo minimax a láminas enteras cumplen la meta (peor error ≤ 3 % del rango) en los 41 sujetos con 6 materiales; una red neuronal entrenada sobre 50 000 curvas reproduce ese ajuste en una evaluación y generaliza a una ley constitutiva que nunca vio (exceso de error de 2,8 a 4,6 %); una variante en cadena, que elige los materiales de a uno sabiendo los anteriores, da directamente láminas enteras casi tan buenas como las del minimax. Sin ningún cambio, la misma base reproduce 98 curvas de otros tres estudios —carótidas común, externa e interna, capas aisladas, pacientes con placa, mediciones in vivo—, cada una con su ley constitutiva y su ventana de presión, sin forzar sus tensiones: con mínimos cuadrados todas cumplen la meta y, con láminas enteras, todas las ex vivo y 38 de 57 in vivo, donde el límite es el espesor de lámina. Luego el método se aplica a la curva presión–diámetro, para la que el injerto es un tubo de pared gruesa: diseñado con la ley de Laplace ningún sujeto cumple al fabricarse, mientras que con pared gruesa cumplen 40–41 de 41. El diseño se vuelve un problema no lineal entero, que se resuelve en tres pasos: arranque, mínimos cuadrados no lineales y búsqueda entera minimax contra la curva ajustada. En el caso lineal la red no mejora la solución exacta; en el no lineal, usada como punto de partida, evita los mínimos locales que con curvas medidas producen diseños inservibles (peor error de 468,7 % a 2,3 %).

Índice

1. Introducción **2**

2. Datos **3**
2.1. Ley constitutiva y sujetos 3
2.2. Curvas de tensión 3

3. Validación del método sobre la curva tensión–estiramiento **4**
3.1. Materiales: rectas truncadas 4
3.2. Métrica 6

3.3. Cantidades reales: mínimos cuadrados . . . 6
3.4. Láminas enteras: tres maneras de llegar a ellas . . . 7
3.5. La red neuronal . . . 9
3.6. Una red que da láminas enteras . . . 10
3.7. Validación externa: mediciones de otros autores . . . 13

4. Aplicación: la curva presión–diámetro y el tubo de pared gruesa 17
4.1. De la tensión a la presión . . . 17
4.2. Pared delgada y pared gruesa . . . 18
4.3. El injerto de pared gruesa . . . 20
4.4. Métodos de diseño . . . 21
4.5. Resultados . . . 23

5. Discusión 26

6. Conclusiones 26

A. Parámetros de los 41 sujetos 28

B. Ejemplo de diseño de pared gruesa, paso a paso 28
B.1. La arteria y el injerto . . . 29
B.2. Incompresibilidad: el área del anillo no cambia . . . 29
B.3. La pared gruesa como pila de paredes delgadas . . . 29
B.4. En pared gruesa importa dónde va cada capa . . . 31
B.5. El preestiramiento δ . . . 33

C. Entrenamiento de las redes neuronales 35

1. Introducción

La falla de los injertos vasculares de diámetro pequeño (trombosis, hiperplasia de la íntima) se debe en buena parte a factores mecánicos: flujo perturbado, resistencia insuficiente y desajuste de compliancia entre el injerto y la arteria [14]. En la aorta de cerdo, un injerto con una capa que iguala la compliancia mantuvo la presión de pulso, la velocidad de onda y la distensibilidad, que se deterioraron al quitar la capa [44]; en ratas, un injerto con composición optimizada para la compliancia del vaso receptor siguió ajustado a las cuatro semanas, con menos inflamación y más músculo liso contráctil [18]. Igualar la mecánica de la arteria mejora el resultado.

Varios trabajos optimizan el diseño con ese fin: tiempo de entrecruzado y espesor de un biopolímero [22], proporción y espesor de las capas de un injerto multicapa [49], un refuerzo de nitinol [43] o una espiral de refuerzo [28], y andamios degradables que se transforman en neovaso [48, 25]. Todos ajustan *un número* (compliancia o distensibilidad) de una arteria *promedio*. La respuesta de una arteria, en cambio, tiene forma de J: blanda a bajo estiramiento, cuando trabajan la elastina y el músculo, y rígida a alto estiramiento, cuando se reclutan las fibras de colágeno [23, 27]. Un número no describe esa forma, y la forma cambia de un paciente a otro y de una arteria a otra.

Este trabajo diseña el injerto para que copie la *curva completa* de *cada* arteria. El método tiene dos niveles, que se presentan en ese orden:

1. **Nivel del material (validación).** La curva objetivo es la tensión circunferencial en función del estiramiento circunferencial, $\sigma_{\theta\theta}(\lambda_\theta)$. Es una propiedad del tejido: no depende de la presión, del radio ni del espesor de la pared, y por eso es común a cualquier arteria cuya pared tenga respuesta en J. En este nivel el injerto es una suma de materiales, el diseño es lineal y cada paso del método puede compararse con una solución exacta.

2. **Nivel del tubo (aplicación).** La curva objetivo es la presión que soporta la pared en función del diámetro. Aquí entran la geometría y el modelo de pared gruesa, el diseño deja de ser lineal y se usan las conclusiones del primer nivel.

Las contribuciones son: (i) una base de materiales tipo fibra elegida una vez para toda la población; (ii) el paso exacto de cantidades reales a láminas enteras por programación lineal entera (minimax); (iii) una red neuronal que da el diseño en una evaluación y generaliza a leyes no vistas, y una variante en cadena que da directamente láminas enteras; (iv) la demostración de que, a nivel del tubo, el diseño debe hacerse en pared gruesa, lo que lo vuelve no lineal entero; y (v) un procedimiento de tres pasos en el que la red cumple el papel de punto de partida.

2. Datos

2.1. Ley constitutiva y sujetos

Masson et al. [35] midieron en forma no invasiva, a lo largo del ciclo cardíaco, el diámetro y la presión de la carótida común de 16 sujetos normotensos (NT) y 25 hipertensos tratados (HT), y ajustaron a cada uno un modelo de la pared íntima–media con tres aportes: elastina neo-Hookeana, cuatro familias de fibras de colágeno de respuesta exponencial (axial, circunferencial y dos diagonales a $\pm\alpha$) [23] y tono del músculo liso [40]. Con estiramiento axial λ_z fijo e incompresibilidad,

$$\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr} = c\,(\lambda_\theta^2 - \lambda_r^2) + \lambda_\theta^2 \sum_{k=1}^{4} c_{1,k} E_k\, e^{c_{2,k} E_k^2} \sin^2 \varphi_k + T_m \lambda_\theta \Big[1 - \Big(\frac{\lambda_m - \lambda_\theta}{\lambda_m - \lambda_0}\Big)^2\Big], \tag{1}$$

con $E_k = \lambda_k^2 - 1$, $\lambda_r = 1/(\lambda_\theta \lambda_z)$ y λ_k el estiramiento de cada familia (λ_z, λ_θ y $\sqrt{\lambda_\theta^2 \sin^2\alpha + \lambda_z^2 \cos^2\alpha}$). Los 14 parámetros de cada sujeto están en sus Tablas 2 y 4 (Anexo A). Diez sujetos (4 NT y 6 HT) se reservan para prueba y no intervienen en ninguna elección del método.

2.2. Curvas de tensión

La curva objetivo del primer nivel es $\sigma_{\theta\theta}(\lambda_\theta)$ en el borde media–adventicia, en 999 valores de λ_θ entre 1,02 y 1,16, calculada con (1); en ese borde la tensión radial es la presión perivascular del modelo de Masson. Recalculada así, reproduce las curvas medias publicadas (Figs. 5a y 7a de [35]) con un error cuadrático medio de 1,2 a 1,7 % de su valor medio, del orden del error de digitalización. Las 41 curvas tienen forma de J (monótonas y convexas) y van de 4,7 a 49 kPa en $\lambda_\theta = 1{,}02$ y de 54 a 290 kPa en 1,16 (Fig. 1). En la figura se superponen las curvas medias publicadas por Masson et al. (Fig. 5a: jóvenes y mayores; Fig. 7a: normotensos e hipertensos), que caen sobre las curvas recalculadas. Como la presión se expresa también en forma relativa a 13,332 kPa (100 mmHg), la tensión se muestra además relativa a una tensión de referencia de 150 kPa. En forma adimensional, $(\sigma - \sigma_{\mín})/\Delta\sigma$, normotensos e hipertensos tienen casi la misma forma; la diferencia está en el nivel de tensión.

Dos curvas límite encierran a los 41 sujetos: y_1, una curva de la ley de Masson con parámetros dentro del rango de los sujetos, que parte de la menor tensión medida y queda debajo de todos, e y_2, el sujeto más rígido extendido hasta 300 kPa. El *espacio de trabajo* son 22 500 curvas sintéticas de la ley de Masson dentro de esa franja, con parámetros de 2 a 4 sujetos de entrenamiento mezclados y perturbados, o sorteados entre el mínimo y el máximo de los sujetos.




Figura 1: Los 41 sujetos: tensión circunferencial en el borde media–adventicia; eje izquierdo en kPa, eje derecho relativo a 150 kPa. Franja gris: curvas límite y_1–y_2. Azul: normotensos; rojo: hipertensos; trazo grueso: medias recalculadas de cada grupo. Marcadores: curvas medias digitalizadas de Masson et al. [35], Fig. 5a (jóvenes, mayores) y Fig. 7a (normotensos de 39 años o más, hipertensos); cubren el tramo de λ_θ que muestra el trabajo original.

3. Validación del método sobre la curva tensión–estiramiento

3.1. Materiales: rectas truncadas

Una lámina del material j aporta

$$A_j(\lambda) = S_j \ \text{máx}(0,\ \lambda - k_j)\ : \tag{2}$$

nada hasta su *nudo* k_j, y luego una recta de pendiente S_j. Es la idealización de una fibra rizada que no tira hasta estirarse. El injerto es la suma $\sigma_{\text{inj}} = \sum_j c_j A_j = A\,c$, con c_j la cantidad de láminas de cada material y $A \in \mathbb{R}^{999\times N}$ la *base*. Para nudos fijos, el problema es lineal.

Elección de los nudos. Los nudos se eligen una sola vez, para toda la población, minimizando una función $J(k)$ que reúne tres exigencias sobre el espacio de trabajo y los sujetos de entrenamiento:

- **Precisión: CVaR 99 %.** Para cada curva se calcula el error máximo punto a punto del ajuste por mínimos cuadrados, $e_{\text{máx}}$ (ec. 3). El CVaR 99 % (*conditional value at risk*, valor en riesgo condicional [42]) es el promedio de $e_{\text{máx}}$ sobre el 1 % de las curvas con mayor error. A ese término se suma uno menor, 0,25 veces el NRMSE medio, para que el ajuste típico también mejore. Minimizar el promedio de todas las curvas dejaría sin control a las peores; minimizar solo la peor haría depender la elección de una única curva. El CVaR está entre ambos: atiende la cola de las peores curvas sin depender de una sola.
- **Estabilidad: número de condición.** Con las columnas de A escaladas a máximo 1, el número de condición es $\kappa(A) = s_{\text{máx}}/s_{\text{mín}}$, el cociente entre el mayor y el menor valor singular [50]. Mide cuánto puede amplificarse, en las cantidades c, un error relativo de la

curva: un error de 1 % en y puede producir hasta $\kappa(A)$ % de error en c. Si dos nudos están muy juntos, sus columnas se parecen, $s_{\text{mín}} \to 0$ y el diseño se vuelve inestable (cantidades grandes y de signo opuesto que se compensan). Se exige $\kappa(A) < 30$; las bases adoptadas tienen 28,0 (6 materiales) y 19,0 (5).

- **Signo.** Las cantidades del ajuste libre, $c = A^{+}y$, deben ser no negativas (con tolerancia de 0,01 lámina) en las 22 500 curvas del espacio de trabajo, en los sujetos de entrenamiento y en las curvas límite, porque una cantidad negativa de material no se fabrica. La función J suma una penalización proporcional a las cantidades negativas. Como el signo de c_j no depende de la pendiente S_j (que solo escala la columna), esta condición queda fijada por los nudos.

La búsqueda es global por *evolución diferencial* [47]: una población de juegos de nudos candidatos se mejora generación a generación; cada candidato se perturba sumándole la diferencia entre otros dos, escalada, y el resultado reemplaza al candidato si da un J menor. No usa derivadas, que J no tiene (el máx, la ordenación del CVaR y las penalizaciones la hacen no diferenciable), y explora todo el dominio, por lo que no se queda en el primer mínimo local. El mejor candidato se refina con el método simplex de *Nelder–Mead* [37], que tampoco usa derivadas: mueve un poliedro de $N + 1$ vértices por reflexiones, expansiones y contracciones hasta cerrarlo sobre el mínimo.

Restricciones de los nudos. Los nudos 2 a N quedan dentro del dominio, separados al menos 0,008 (si se juntan, $\kappa(A)$ crece) y el último a más de 0,012 del extremo 1,16 (si no, su material actúa en muy pocos puntos y no se distingue del resto). El primero, k_1, se busca entre 0,6 y 0,98, *antes* del dominio, por una razón física: en $\lambda_\theta = 1{,}02$ todas las arterias ya tienen tensión (de 4,7 a 49 kPa), y en ese punto el único material que puede aportarla es uno que ya esté trabajando. Ese material hace el papel de la elastina, que sostiene carga con la arteria descargada. Un nudo $k_1 < 1$ significa que la lámina se monta preestirada: con $k_1 = 0{,}82$, en $\lambda = 1$ ya está estirada $1/0{,}82 = 1{,}22$. El límite superior 0,98 asegura que esté activa en todo el dominio con margen. El inferior, 0,6 (preestiramiento de 1,67), acota la búsqueda a valores fabricables. Ninguno de los dos límites está activo en el óptimo ($k_1 = 0{,}82$ con 5 y con 6 materiales): la elección no depende de ellos.

Pendientes. $S_j = \text{PEND}_{\text{máx},j}/20$, donde $\text{PEND}_{\text{máx},j}$ es la mayor pendiente que el material j debe aportar en el espacio de trabajo: así ninguna curva necesita más de 20 láminas de un material. La escala no cambia la curva (lo que cuenta es $c_j S_j$), pero fija el tamaño de una lámina.




Figura 2: La base de 6 materiales: una lámina de cada uno. El primer nudo (0,82) está antes del dominio, como la elastina, que ya trabaja con la arteria descargada; los demás se agrupan donde la curva arterial se curva más.

Tabla 1: Bases adoptadas: nudos k_j y pendiente de una lámina S_j [kPa].

	1	2	3	4	5	6
6 materiales, k_j	0,8193	1,0227	1,0774	1,1099	1,1318	1,1478
S_j	12,32	41,39	34,73	57,79	83,23	111,13
5 materiales, k_j	0,8228	1,0243	1,0881	1,1226	1,1447	—
S_j	12,56	43,57	51,92	88,74	129,08	—

3.2. Métrica

Para una curva objetivo y con rango $\Delta = \max y - \min y$,

$$e_{\max} = \frac{100}{\Delta} \max_i |y_i - \hat{y}_i| \quad [\,\%], \qquad E_{\mathrm{rms}} = \frac{100}{\Delta} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}, \tag{3}$$

con $\hat{y}$ la curva del injerto. $e_{\max}$ es el peor punto; E_{rms} (o NRMSE), el apartamiento típico. Dividir por el rango hace el criterio igual de exigente con una arteria blanda que con una rígida. Meta: $e_{\max} \leq 3$ %. Todo diseño se evalúa contra la curva original.

3.3. Cantidades reales: mínimos cuadrados

Con la base fija, el mejor ajuste cuadrático es $c = A^{+}y$, con A^{+} la seudoinversa de Moore–Penrose [38], calculada por descomposición en valores singulares [19]: exacta, única e instantánea. Con los nudos adoptados el número de condición es 19,0 (5 materiales) y 28,0 (6 materiales), debajo del umbral de 30, y ninguna curva del espacio de trabajo ni ningún sujeto necesita una cantidad negativa. El ajuste cumple la meta en los 41 sujetos, con peor error de 0,88 % (6 materiales; mediana 0,67 %) y 1,41 % (5 materiales; mediana 1,07 %), y en todas las curvas del espacio de trabajo.

3.4. Láminas enteras: tres maneras de llegar a ellas

Un injerto se fabrica con un número entero de láminas, $z \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}$. Los métodos son de dos clases. Los dos primeros parten de una solución con cantidades reales —la de mínimos cuadrados, c_{MCO}, o la de la red, c_{red}— y buscan enteros cerca de ella. El tercero no parte de ninguna: busca los enteros directamente contra la curva de la arteria.

- **Simple:** cada cantidad de la red al entero más cercano.
- **Conjunto (menor E_{rms}):** como el residuo de mínimos cuadrados es ortogonal a las columnas de A, $E_{\mathrm{rms}}(z)^2 = E_{\mathrm{rms}}(c_{\mathrm{MCO}})^2 + (z - c_{\mathrm{MCO}})^\top \tilde{M}(z - c_{\mathrm{MCO}})$, con $\tilde{M} \propto A^\top A$ de $N \times N$. Por eso, buscar el entero de menor E_{rms} *contra la arteria* es exactamente buscar el punto del retículo más cercano a c_{MCO} en la métrica $\tilde{M}$, lo que se resuelve en forma exacta por búsqueda en árbol con poda de Schnorr–Euchner [3]. El óptimo puede quedar fuera del piso y el techo de cada cantidad. Si en esa búsqueda se reemplaza c_{MCO} por la salida de la red (*conjunto desde la red*), lo que se minimiza es la distancia a la curva *de la red*, no a la de la arteria: el resultado arrastra el error de la red.
- **Diseño entero minimax (menor $e_{\mathrm{máx}}$):** no redondea ninguna solución real. Busca directamente los enteros que dejan el túnel más angosto alrededor de la curva de la arteria,

$$\min_{z,\tau} \ \tau \quad \text{s.a.} \quad -\tau \leq \frac{100}{\Delta}(y_i - (Az)_i) \leq \tau, \qquad z \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0},$$

  un programa lineal entero mixto (aproximación de Chebyshev [11] con enteros) resuelto por ramificación y acotación con HiGHS [26], en unos 70 ms por curva. Sus únicos datos son la curva y y la base A: ni c_{MCO} ni la red intervienen, y lo que se obtiene es el *óptimo global* de ese problema, el diseño entero de menor $e_{\mathrm{máx}}$ que existe. Por eso su resultado no depende de partir del ajuste lineal o de la red. Lo llamamos redondeo solo por comparación con los otros dos.

Tabla 2: 41 sujetos, láminas enteras: $e_{\mathrm{máx}}$ mediano / peor [%] y sujetos que cumplen la meta. El espacio de trabajo se evalúa en 2000 curvas al azar con meta de 4 %. Todos los errores se miden contra la curva original de la arteria.

	6 materiales		5 materiales	
Método	41 sujetos	2000 curvas	41 sujetos	2000 curvas
Reales (mínimos cuadrados)	0,67 / 0,88 · 41/41	—	1,07 / 1,41 · 41/41	—
Redondeo simple (desde la red)	2,34 / 7,45 · 25/41	1706	2,23 / 7,48 · 26/41	1616
Conjunto desde la red	1,17 / 2,46 · 41/41	1998	1,70 / 3,56 · 40/41	1997
Conjunto desde el MCO (Schnorr–Euchner)	1,18 / 2,46 · 41/41	1998	1,70 / 3,56 · 40/41	1997
Minimax entero (MILP, contra la curva)	1,02 / 2,35 · 41/41	2000	1,47 / 3,50 · 40/41	2000

El conjunto desde la red da el mismo diseño que desde el MCO en 32 de los 41 sujetos (6 materiales) y en 35 (5 materiales), y en las 2000 curvas en el 69 y el 79 %; donde difiere lo hace en una o dos láminas, con los mismos peores casos, porque en este nivel la red queda muy cerca de c_{MCO}. Pero ninguno de los dos garantiza el menor $e_{\mathrm{máx}}$: en y_1, con 6 materiales, el conjunto desde la red llega a 2,03 % y el minimax a 1,10 % (Tabla 3). Cada método es el mejor en su propia medida: el conjunto en E_{rms}, el minimax en $e_{\mathrm{máx}}$, que es la medida del criterio de diseño (Tabla 2, Fig. 3). El redondeo simple no es recomendable. Con 6 materiales los 41 sujetos cumplen con láminas enteras; con 5, un sujeto queda en 3,5 %: el límite lo pone tener solo 5 materiales, no el método. **Se adopta el minimax.**




Figura 3: 6 materiales: la curva más rígida de la franja (y_2), la media de los hipertensos y la más blanda (y_1). Arriba: tensión; al medio: forma adimensional; abajo: diseño − original en % del rango. El minimax (verde) reparte el error para que el peor punto sea lo más chico posible.

Tabla 3: Diseños de la Fig. 3 (6 materiales): láminas de cada material c_j (reales en las dos primeras filas de cada curva, enteras en las demás) y errores contra la curva original, E_{rms} y $e_{\text{máx}}$ [% del rango].

Curva	Método	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	E_{rms}	$e_{\text{máx}}$
y_2	Mínimos cuadrados (reales)	19,86	10,33	12,85	20,00	17,78	14,58	0,32	0,94
	Red neuronal (reales)	20,06	10,35	12,83	20,07	17,85	14,73	0,46	0,88
	Redondeo simple (desde la red)	20	10	13	20	18	15	0,36	1,21
	Conjunto (Schnorr–Euchner)	20	10	14	19	18	15	0,34	0,96
	Minimax (MILP)	20	11	11	20	19	14	0,56	0,91
Media HT	Mínimos cuadrados (reales)	9,43	8,86	8,54	8,17	7,96	7,59	0,30	0,71
	Red neuronal (reales)	9,41	8,87	8,55	8,18	7,96	7,58	0,30	0,73
	Redondeo simple (desde la red)	9	9	9	8	8	8	0,64	1,44
	Conjunto (Schnorr–Euchner)	9	10	6	9	8	8	0,49	1,25
	Minimax (MILP)	10	8	10	8	7	8	0,54	1,00
y_1	Mínimos cuadrados (reales)	2,08	5,72	1,41	1,32	1,18	1,07	0,16	0,90
	Red neuronal (reales)	2,07	5,78	1,26	1,32	1,08	0,87	0,37	1,65
	Redondeo simple (desde la red)	2	6	1	1	1	1	0,91	3,14
	Conjunto (Schnorr–Euchner)	2	6	1	1	2	0	0,49	1,10
	Minimax (MILP)	2	6	1	1	2	0	0,49	1,10

3.5. La red neuronal

Una red neuronal recibe la curva y devuelve las cantidades de cada material en una sola evaluación: aprende la función $y \mapsto A^{+}y$ para la clase de curvas en J.

Datos. 50 000 curvas en siete familias: de bases (sumas de una o varias láminas de la propia base, 40 %), que enseñan qué hace cada material por separado, y fisiológicas (60 %): ley de Masson mezclada, perturbada o sorteada (las tres familias del espacio de trabajo), otra ley exponencial de cuatro parámetros ajustada a los sujetos, y los sujetos de entrenamiento. La entrada lleva ruido gaussiano de 1 %; la etiqueta es el ajuste de la curva limpia. Partición estratificada: 35 000 de entrenamiento, 5000 de validación y 10 000 de prueba.

Arquitectura y entrenamiento. Perceptrón multicapa [20] $999 \to 256 \to 128 \to 64 \to N$, (Fig. 4), con entrada $\log(y + 22)$ estandarizada, ReLU [36], normalización por capa [5] y regularización L2 (10^{-5}); unos 298 000 parámetros. Pérdida: error cuadrático de las cantidades, más 5 veces el error de la curva reconstruida, más 5 veces la cantidad asignada a materiales ausentes en las curvas de bases (*crosstalk*). Adam [29] con recorte del gradiente, lotes de 256, reducción de la tasa en meseta y parada temprana [39]; TensorFlow/Keras [2]. Las curvas de aprendizaje y las métricas de entrenamiento están en el Anexo C.




Figura 4: Esquema de la red neuronal para 6 materiales. La entrada son los 999 puntos de la curva $\sigma_{\theta\theta}(\lambda_\theta)$ de la arteria; tres capas ocultas (256, 128 y 64 neuronas, ReLU y normalización por capa) llevan a 6 salidas lineales, las cantidades reales $c_1 \dots c_6$ de láminas de cada material, que después se redondean a láminas enteras. La pérdida combina el error de c, el de la curva del injerto $\sum_j c_j A_j$ y el *crosstalk* (líneas de trazos); su gradiente se retropropaga para ajustar los pesos. Sólo se dibujan algunas neuronas de cada capa. En la pared gruesa se usa la misma estructura con 141 entradas $\lambda(P_k)$ y $N + 1$ salidas $(h_1 \dots h_N, \delta)$.

Control de clase. Antes de usar la red se verifica que la curva admita una aproximación no negativa con 40 rectas truncadas (NRMSE ≤ 2 %), por mínimos cuadrados no negativos [31]. Una curva que no la admite no tiene forma de J y no puede reproducirse con capas.

Resultados. En los 41 sujetos, la red cumple la meta en todos, con un NRMSE apenas mayor que el óptimo (exceso medio de +3,1 % con 6 materiales y +1,6 % con 5; peor $e_{\text{máx}}$ 1,11 y 1,38 %). En las 10 000 curvas de prueba, las familias fisiológicas quedan entre +1,0 y +3,1 % del óptimo, y

la red cumple la meta en el 99,9 al 100 % de cada familia (Tabla 4). Un paso de mínimos cuadrados sobre la salida de la red (pulido) lleva al óptimo exacto. La red tarda 0,06 ms por curva en lote, lo mismo que el ajuste lineal.

Tabla 4: Red frente al ajuste exacto en las 10 000 curvas de prueba (con ruido de 1 % en la entrada), por familia. n: curvas de la familia. Exceso: $\overline{\text{NRMSE}}_{\text{red}}/\overline{\text{NRMSE}}_{\text{MCO}} - 1$, con los NRMSE promediados sobre las curvas de la familia (0 % sería igualar al ajuste exacto). Cumple: porcentaje de curvas en que el diseño de la red tiene $e_{\text{máx}} \leq 3$ %. El ajuste exacto cumple en todas.

		6 materiales		5 materiales	
Familia	n	exceso	cumple	exceso	cumple
Masson, mezcla y perturbación chica	2000	+1,2 %	100 %	+0,6 %	100 %
Masson, mezcla amplia y extrapolación	1500	+1,7 %	100 %	+1,1 %	100 %
Masson, parámetros uniformes	1000	+1,7 %	100 %	+0,7 %	100 %
Otra ley exponencial	1000	+3,1 %	99,9 %	+1,7 %	99,8 %
Sujetos de entrenamiento	500	+1,0 %	100 %	+0,3 %	100 %
De bases, un material	2000	+30,6 %	99,95 %	+17,4 %	100 %
De bases, combinada	2000	+54,6 %	98,5 %	+33,1 %	99,6 %

Las filas son las siete familias del conjunto de datos. Las tres primeras son curvas de la ley de Masson: con parámetros de 2 a 4 sujetos de entrenamiento mezclados y perturbados poco; mezclados con pesos que permiten salir algo del rango de los sujetos (extrapolación); o sorteados uniformemente entre el mínimo y el máximo de cada parámetro. "Otra ley exponencial" es una ley de cuatro parámetros distinta de la de Masson, ajustada a los sujetos. "Sujetos de entrenamiento" son los 31 sujetos con ruido. Las dos últimas son sumas de láminas de la propia base: de un solo material o de varios. En ellas el exceso relativo es alto porque el óptimo es casi cero (la curva *es* una combinación exacta de la base): son poligonales de muy poca tensión, que no representan arterias, y sirven para que la red aprenda qué hace cada material por separado.

Una ley nunca vista. Se generaron 300 curvas de una ley exponencial de tipo Fung [17], $\sigma = C + a(e^{b(\lambda-\lambda_{\text{mín}})} - 1)$, con parámetros mezclados de los ajustes a los sujetos de entrenamiento y ruido de 1 %; esta ley no está en el entrenamiento. La red las reproduce con un exceso de +4,6 % (6 materiales) y +2,8 % (5) sobre el óptimo, con $R^2 \geq 0{,}996$, y todas admiten un diseño sin cantidades negativas. El control de clase acepta el 100 % de las curvas de Fung y de los sujetos, y rechaza el 98 % de las curvas que dejan de tener forma de J al modularlas con una oscilación.

¿Mejora la red al método exacto? Se probaron tres variantes. (a) Entrenada directamente sobre la curva reconstruida, sin etiquetas, la red llega al mismo ajuste (E_{rms} mediano 0,284 contra 0,280 % con 6 materiales). (b) Entrenada con láminas enteras como etiqueta, sigue dando números con decimales y sus peores casos empeoran; con una salida por clases y una arquitectura en cadena sí da enteros (Sección 3.6). (c) Como suavizador de curvas medidas, antes del minimax, queda prácticamente igual que el ajuste lineal (6 materiales, ruido de 3 %: peor error 2,90 contra 3,84 %; con 5 materiales, 5,31 contra 4,59 %). Lo que sí importa con ruido es no aplicar el minimax a la curva medida, que la copia ruido incluido (mediana 3,86 % con ruido de 3 %), sino a la curva ajustada (1,38 %).

3.6. Una red que da láminas enteras

La variante (b) falla porque una salida lineal es continua: aunque se la entrene con enteros, da valores intermedios. Para que la red dé enteros, cada salida se reemplaza por una elección entre clases: para el material j, la probabilidad $p_j(n)$ de usar $n = 0, 1, \ldots, 47$ láminas (softmax), y la red entrega el n más probable. Se entrena coeficiente contra coeficiente con los enteros del minimax de

cada curva sintética (entropía cruzada), con las mismas 50 000 curvas, entrada y partición que la red de la Fig. 4. Se probaron dos arquitecturas:

- **Por separado:** el mismo perceptrón con una salida softmax por material. Cada material se elige sin saber qué se eligió en los otros.
- **En cadena** (Fig. 5): un tronco común, $999 \to 256 \to 128 \to 64$, que resume la curva en un vector h, y una cabeza por material. La cabeza j recibe h y las láminas ya elegidas $n_1 \dots n_{j-1}$, pasa por dos capas (128 y 64 neuronas, ReLU) y elige n_j. Se usa en orden —material 1, después el 2 sabiendo el 1, y así hasta el último—, de modo que puede compensar entre materiales: si en uno puso una lámina de más, en el siguiente puede poner una de menos. Al entrenar, cada cabeza recibe las láminas del minimax de los materiales anteriores (*teacher forcing* [53]). Unos 418 000 parámetros con 6 materiales.

A la respuesta de cualquiera de las dos se le puede aplicar una **búsqueda de** ± 1: se prueban las 3^N combinaciones que difieren en a lo sumo una lámina por material (729 con 6 materiales) y se elige la de menor $e_{\text{máx}}$ contra la curva. Es solo evaluar Az para cada combinación.




Figura 5: Red en cadena para 6 materiales. Un tronco común ($999 \to 256 \to 128 \to 64$, ReLU y normalización por capa) resume la curva en el vector h; la cabeza j recibe h y las láminas $n_1 \dots n_{j-1}$ que ya eligieron las cabezas anteriores (flechas de trazos violetas), y elige n_j entre 0 y 47 láminas. La pérdida es la entropía cruzada de cada material contra el entero del minimax. La búsqueda de ± 1, opcional, revisa las 3^N combinaciones vecinas de la respuesta.

Fundamento de la red en cadena. Se apoya en cuatro resultados.

(a) *Aproximación universal.* Una red de capas con suficientes neuronas aproxima cualquier función continua en un conjunto acotado [12, 24, 33]. Lo que aprende cada cabeza son las probabilidades $p_{ij}(n)$ de usar n láminas del material j en la curva i, que varían en forma continua con la curva; el paso a un entero se hace recién al final, eligiendo la clase más probable.

(b) *Regla de la cadena de la probabilidad.* La probabilidad de un diseño completo se descompone

siempre, sin ninguna hipótesis, como

$$p(n_1, \ldots, n_N \mid \mathbf{y}) = \prod_{j=1}^{N} p(n_j \mid \mathbf{y}, n_1, \ldots, n_{j-1}), \tag{4}$$

y cada factor es lo que calcula una cabeza. Es la idea de los modelos autorregresivos [30] y de las cadenas de clasificadores [41]. La red por separado, en cambio, supone $\prod_j p(n_j \mid \mathbf{y})$, es decir, materiales independientes; como los materiales se compensan entre sí, esa hipótesis es falsa, y por eso falla.

(c) *Máxima verosimilitud.* Cada cabeza convierte sus puntajes $z_{ij}(n)$ en probabilidades con un softmax, $p_{ij}(n) = e^{z_{ij}(n)} / \sum_{m=0}^{K-1} e^{z_{ij}(m)}$, con $K = 48$ clases. La pérdida es la entropía cruzada sumada por material, más una regularización L2 de los pesos del tronco:

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^{B} \sum_{j=1}^{N} \Big[-\ln p_{ij}\big(n^*_{ij}\big) \Big] + \lambda \sum_{W \in \text{tronco}} \|W\|^2, \qquad \lambda = 10^{-5}, \tag{5}$$

donde n^*_{ij} son las láminas del minimax y $B = 256$ curvas por lote. Por (4), la suma sobre j es exactamente $-\ln p(n^*_{i1}, \ldots, n^*_{iN} \mid \mathbf{y}_i)$: minimizar $\mathcal{L}$ es maximizar la probabilidad que la red le da al diseño del minimax. Para entrenar cada factor de (4), la cabeza j recibe las láminas del minimax de los materiales anteriores (*teacher forcing* [53]); al usarla recibe las que eligieron las cabezas anteriores, $\hat{n}_{ij} = \arg\max_n p_{ij}(n)$.

(d) *Representación compartida h.* Las N cabezas resuelven tareas que dependen de la misma curva; un tronco común obliga a que h guarde lo que sirve a todas y mejora la generalización frente a redes separadas [10, 7]. Las curvas dependen de pocos parámetros: la ley de Masson usa unos 8 por sujeto y el ajuste lineal reproduce cualquier curva del espacio de trabajo con 6 coeficientes y error menor al 1 %. Los 64 números de h alcanzan con margen, y el mismo tronco reproduce esos coeficientes con un error de unas 0,02 láminas (Anexo C). El tamaño 64, como 256 y 128, es una elección de diseño y no sale de un teorema.

La teoría garantiza que una red así existe, no que el entrenamiento la encuentre: eso se comprueba con los datos. Elegir en orden la clase más probable tampoco asegura la combinación más probable en conjunto, y al usarla una cabeza puede recibir un error que no vio al entrenar (*exposure bias* [6]). Por eso la búsqueda de ±1 ayuda, y por eso el único método con garantía de óptimo sigue siendo el minimax.

Tabla 5: Láminas enteras directamente desde la red. Para cada grupo de curvas: $e_{\text{máx}}$ mediano / peor [%] · curvas que cumplen la meta (3 % en los 41 sujetos, 4 % en las 2000 curvas del espacio de trabajo). Iguales: curvas en que el método da exactamente el diseño entero del minimax (sujetos / curvas). Todos los errores, contra la curva original.

	6 materiales			5 materiales		
Método	41 sujetos	2000 curvas	iguales	41 sujetos	2000 curvas	iguales
Minimax entero (MILP, referencia)	1,02 / 2,35 · 41	1,06 / 3,28 · 2000	—	1,47 / 3,50 · 40	1,44 / 3,48 · 2000	—
Red por separado	2,87 / 14,09 · 21	3,04 / 22,16 · 1318	2 / 49	2,69 / 11,21 · 24	2,97 / 19,61 · 1430	7 / 138
Red por separado + búsqueda ±1	1,12 / 2,45 · 41	1,15 / 4,25 · 1999	15 / 729	1,48 / 3,50 · 40	1,47 / 4,51 · 1999	26 / 1372
Red en cadena	1,27 / 2,35 · 41	1,35 / 5,36 · 1995	9 / 395	1,68 / 3,50 · 40	1,73 / 5,99 · 1993	21 / 691
Red en cadena + búsqueda ±1	1,09 / 2,35 · 41	1,13 / 3,65 · 2000	16 / 846	1,51 / 3,50 · 40	1,48 / 5,47 · 1999	28 / 1348

Resultados. Con 6 materiales, la red por separado da exactamente el entero del minimax en el 14,1 % de las curvas de prueba y deja fuera de la meta a 20 de los 41 sujetos (peor 14,09 %): al elegir cada material sin mirar los otros, no compensa. La red en cadena acierta en el 22,7 % y, sola, cumple la meta en 41 de los 41 sujetos con un peor caso de 2,35 %, el mismo que el minimax (2,35 %); en las 2000 curvas quedan fuera 5. Con la búsqueda de ±1 cumple en las 2000 curvas y queda igual o mejor que el minimax en 26 de los 41 sujetos y en 1475 de las 2000 curvas (el minimax resuelve su problema en 500 de los 999 puntos, por eso puede quedar apenas por encima).

Con 5 materiales, la red en cadena con búsqueda de ± 1 empata con el minimax en los 41 sujetos (40 de 41, peor 3,50 %) y cumple en 1999 de las 2000 curvas (Tabla 5). Con la búsqueda de ± 1 las dos redes quedan parecidas, porque la búsqueda corrige lo que a la red por separado le falta compensar; la cadena hace la diferencia cuando la red se usa sola. Las redes se detuvieron en las épocas 550 (por separado) y 604 (en cadena) con 6 materiales, y 526 y 677 con 5, en unos 15 y 25 minutos de CPU.

Elegir en cadena es lo que permite a la red compensar entre materiales, que es lo que hace el minimax al buscar la combinación. Pero ninguna red garantiza el óptimo: el peor caso de la red en cadena con búsqueda de ± 1 en las 2000 curvas es 3,65 % contra 3,28 % del minimax con 6 materiales, y 5,47 % contra 3,48 % con 5. **Se mantiene el minimax**, que da el mejor diseño entero que existe en unos 70 ms por curva; la red en cadena con búsqueda de ± 1 es una alternativa casi equivalente y de 25 a 60 veces más rápida (2,5 ms por curva con 6 materiales y 1,1 ms con 5), útil si hubiera que diseñar muchas curvas.

3.7. Validación externa: mediciones de otros autores

Para comprobar que el método no depende de la arteria con que se construyó, se aplicó a curvas $\sigma_{\theta\theta}(\lambda_\theta)$ de tres estudios independientes, con otras leyes constitutivas, otras arterias, capas aisladas y mediciones in vivo. **No se cambió nada**: los mismos nudos y pendientes (Tabla 1), la misma red, el mismo control de clase y el mismo minimax.

Curvas y leyes constitutivas. Cada curva se recalcula con la ley constitutiva y los parámetros que publicaron sus autores. La ley se usa tal cual porque es la que esos autores ajustaron a sus mediciones: es la que fija la forma de la curva y, con ella, lo que el injerto tiene que reproducir.

- **Sommer y Holzapfel** [46]: carótidas común (CCA) e interna (ICA) de 11 donantes (77,6 años en promedio), ensayadas por extensión–inflado como tubos de pared intacta, de adventicia y de media–íntima [45]. Los autores ajustaron a cada espécimen la ley de Holzapfel, Gasser y Ogden [23] con dispersión de fibras,

$$\Psi = \tfrac{\mu}{2}(I_1 - 3) + \tfrac{k_1}{k_2}(e^{Q} - 1),$$
$$Q = k_2\big[(1-\rho)(I_1-3)^2 + \rho\,(I_4-1)^2\big], \qquad I_4 = \lambda_\theta^2\cos^2\varphi + \lambda_z^2\sin^2\varphi,$$

  donde μ es la rigidez de la matriz (elastina), k_1 y k_2 la rigidez y el endurecimiento del colágeno, φ el ángulo de las fibras y ρ su grado de alineación; las fibras no trabajan en compresión ($I_4 < 1$). Los cinco parámetros de cada espécimen están en sus Tablas 1 y 2. Se usa $\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}$ con $\lambda_z = 1{,}10$, el estiramiento axial in vivo que adoptan los autores [45].

- **Liu et al.** [34]: 12 carótidas humanas con placa, caracterizadas in vivo con resonancia magnética cine y multicontraste. Los autores identificaron para cada paciente un Mooney–Rivlin modificado en tracción uniaxial,

$$\sigma = 2\lambda\big(\lambda - \lambda^{-2}\big)\Big(c_1 + D_1 D_2\, e^{D_2(\lambda^2 + 2/\lambda - 3)}\Big), \qquad D_2 = 2,$$

  con c_1 y D_1 de su Tabla 1. Publican también la contracción circunferencial S entre el estado sin carga y la diástole y los perímetros diastólico y sistólico, que dan la ventana medida.

- **Kamenskiy et al.** [32]: 16 pacientes, carótidas común, externa (ECA) e interna medidas in vivo por ultrasonido a lo largo del ciclo cardíaco (48 curvas). Por cada arteria publican la tensión y el módulo tangente en diástole y en sístole y los diámetros. La ley más simple que reproduce esos datos con forma de J es la exponencial, $\sigma(\varepsilon) = \sigma_d + \alpha\big(e^{\beta\varepsilon} - 1\big)$ en $\varepsilon \in [0, \varepsilon_s]$: con $\sigma(\varepsilon_s) = \sigma_s$ exacta y β que reproduce las dos pendientes. En las 48 arterias la pendiente sistólica supera a la diastólica: todas son J.

Se excluyó la carótida de conejo de Holzapfel et al. [23]: como capas aisladas, con la geometría del conejo, a esas presiones da tensiones de 900 a 3300 kPa, lejos de cualquier carótida humana.

Un solo escalamiento: la ventana de presión. Cada curva vive en su propio rango de λ y se lleva a [1,02; 1,16] con un cambio afín de λ: el estiramiento a la presión baja va a 1,02 y el de la presión alta a 1,16. **La tensión no se toca**: cada curva conserva las suyas, sin fijar de antemano su valor en los extremos. El cambio de λ equivale a lo que el injerto real permite: un preestiramiento (corrimiento de los nudos, el δ de la Sección 4) y la elección del radio de referencia. La ventana sale de la presión:

- **M (in vivo, medida):** Liu y Kamenskiy, entre la diástole y la sístole de cada paciente.
- **P (ex vivo, calculada):** Sommer y Holzapfel, entre 60 y 200 mmHg, la misma ventana de presión del nivel tubo (Sección 4). El estiramiento a cada presión sale del equilibrio de pared delgada que usan Sommer et al. [45] (sus ecs. 1 y 2),

$$\sigma_{\theta\theta} = p\Big(\frac{r}{h} - 1\Big), \qquad r = R\,\lambda_\theta, \qquad R^2 - (R-H)^2 = [r^2 - (r-h)^2]\,\lambda_z,$$

con el radio externo R y el espesor H sin carga medios de cada arteria y capa (su Tabla 2): pared intacta 4,15 y 1,17 mm (CCA) y 2,67 y 0,86 mm (ICA); adventicia 4,00 y 0,47 y 2,51 y 0,33 mm; media–íntima 3,61 y 0,70 y 2,15 y 0,53 mm. Tres adventicias (CCA II l y VIII r, ICA VIII r) ya soportan sin carga más de 60 mmHg y no tienen ventana: se excluyen.

Con 60 mmHg las curvas ex vivo arrancan entre 21 y 92 kPa y con 200 mmHg llegan a entre 76 y 325 kPa; las in vivo recorren de 13 a 389 kPa. En total, 98 curvas: 38 de Sommer y Holzapfel, 12 de Liu y 48 de Kamenskiy (Fig. 6).




Figura 6: Las 98 curvas externas en el dominio de diseño, con las escalas de la Fig. 1: eje izquierdo en kPa, eje derecho relativo a 150 kPa (aquí hasta 400 kPa, porque una curva de Liu et al. llega a 389 kPa). Las dos con el mismo escalamiento: cada curva entre su presión baja y su presión alta, con sus propias tensiones. Izquierda: ventana de 60 a 200 mmHg calculada con la geometría de cada arteria y capa (Sommer y Holzapfel); derecha: ventana diástole–sístole medida in vivo (Liu, Kamenskiy). Franja gris: curvas límite y_1–y_2 de la población de Masson. Punteadas: rechazadas por el control de clase.

Resultados. La Tabla 6 resume, por estudio y tipo de espécimen, las curvas aceptadas por el control de clase.

Tabla 6: Validación externa (curvas aceptadas / total). Para cada número de materiales: peor $e_{\text{máx}}$ del ajuste por mínimos cuadrados [%]; curvas que cumplen la meta de 3 % con láminas enteras (minimax) y su peor $e_{\text{máx}}$ [%]; curvas en que la red cumple la meta. Ventana: P, 60 a 200 mmHg calculada; M, diástole–sístole medida.

				6 materiales				5 materiales			
Estudio	Espécimen	Vent.	Aceptadas	MCO peor	Entero ≤ 3 %	Entero peor	Red ≤ 3 %	MCO peor	Entero ≤ 3 %	Entero peor	Red ≤ 3 %
Sommer y Holzapfel [46]	CCA pared	P	11/11	1,06	11/11	2,45	11/11	1,62	11/11	2,76	11/11
	ICA pared	P	10/10	1,10	10/10	2,52	10/10	1,70	10/10	2,69	10/10
	CCA adventicia	P	5/5	1,09	5/5	1,26	0/5	1,63	5/5	1,61	0/5
	ICA adventicia	P	5/5	1,07	5/5	1,47	1/5	1,62	5/5	1,73	1/5
	CCA media-íntima	P	4/4	0,82	4/4	1,30	4/4	1,28	4/4	1,49	4/4
	ICA media-íntima	P	3/3	1,04	3/3	1,52	3/3	1,58	3/3	2,30	3/3
Liu et al. [34]	carótida con placa	M	12/12	1,06	8/12	8,09	10/12	1,59	8/12	8,16	10/12
Kamenskiy et al. [32]	CCA	M	16/16	1,28	11/16	4,57	16/16	1,84	8/16	5,21	16/16
	ECA	M	14/16	1,19	9/14	8,69	14/14	1,78	7/14	9,67	14/14
	ICA	M	15/16	1,03	10/15	6,60	14/15	1,53	7/15	6,98	14/15




Figura 7: Curvas representativas, 6 materiales: el caso mediano del diseño entero en cada grupo. Arriba: curva externa (negro), mínimos cuadrados (azul) y láminas enteras por minimax (verde), con el peor error entre paréntesis y las láminas de cada material en el título; eje derecho, tensión relativa a 150 kPa. Abajo: diseño − curva en % del rango (franja: meta de ±3 %).

Tabla 7: Curvas representativas de la Fig. 7 (6 materiales): láminas de cada material por mínimos cuadrados (reales) y por minimax (enteras), con E_{rms} y $e_{\text{máx}}$ [% del rango]. Las 98 curvas, con sus parámetros, ventanas, láminas y errores, están en el material suplementario.

Estudio · espécimen · curva	Ajuste	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	E_{rms}	$e_{\text{máx}}$
Sommer y Holzapfel · CCA pared · IX r	Mín. cuadrados	10,58	4,34	5,10	2,60	1,80	1,20	0,36	0,96
	Minimax entero	11	4	6	1	3	0	1,14	1,74
Sommer y Holzapfel · ICA adventicia · IX l	Mín. cuadrados	28,27	10,98	13,65	6,81	4,69	3,09	0,38	0,99
	Minimax entero	29	10	16	4	8	1	0,70	1,17
Sommer y Holzapfel · ICA media-íntima · IX r	Mín. cuadrados	17,06	7,55	9,41	4,88	3,42	2,30	0,38	1,01
	Minimax entero	17	8	8	5	5	0	0,53	1,09
Liu et al. · carótida con placa · P10	Mín. cuadrados	15,66	5,08	0,86	0,38	0,23	0,13	0,09	0,59
	Minimax entero	16	5	0	1	0	0	1,01	1,97
Kamenskiy et al. · CCA · pac. 7	Mín. cuadrados	8,75	0,19	2,42	1,21	0,84	0,55	0,43	1,27
	Minimax entero	9	0	2	2	0	1	1,33	2,43
Kamenskiy et al. · ICA · pac. 16	Mín. cuadrados	12,73	4,76	0,11	0,06	0,02	0,01	0,08	0,91
	Minimax entero	13	4	1	0	0	0	1,36	2,26




Figura 8: Peor error del diseño entero por estudio y espécimen, 6 materiales (curvas aceptadas). Línea roja: meta de 3 %.

(I) **La base alcanza.** Con mínimos cuadrados cumplen la meta las 95 curvas aceptadas: peor error de 1,28 % con 6 materiales y 1,84 % con 5.

(II) **Láminas enteras.** Las 38 curvas ex vivo cumplen la meta con 6 y con 5 materiales (peor 2,52 y 2,76 %; Figs. 7 y 8). En las ventanas in vivo cumplen 38 de 57 (6 materiales) y 30 de 57 (5). Las que fallan son las de poco recorrido de tensión: la mediana es de 38 kPa in vivo contra 97 kPa ex vivo, y una lámina del primer material mueve la curva unos pocos kPa, que son muchos por ciento de ese rango. En kPa, el peor error entero in vivo es de 2,7 kPa (6 materiales). Con láminas de la mitad de espesor —sensibilidad, sin cambiar el criterio adoptado— cumplen 54 de 57 (6 materiales) y 52 de 57 (5). El límite lo pone el espesor de lámina, no la base ni el método.

(III) **La red.** Su peor error mediano es de 1,0 % (6 materiales). Dentro de la franja y_1–y_2 cumple la meta en las 63 curvas, con 6 y con 5 materiales, aunque ninguna de esas leyes está en su entrenamiento. Fuera de la franja cumple en 20 de 32: falla en 9 de las 10 adventicias aisladas, que a 200 mmHg superan a y_2, y en tres curvas in vivo; en Liu P11, que llega a 389 kPa, se equivoca en 25 %, mientras que los mínimos cuadrados y el minimax dan 1,06 y 0,89 %. Lo confirma el papel de la red: un arranque rápido dentro del espacio entrenado; el diseño final lo da el minimax, que no depende de la franja.

(IV) **El control de clase.** Rechazó 3 de las 98 curvas, las tres ventanas in vivo más cortas de Kamenskiy (ECA de los pacientes 11 y 15 e ICA del 15, con $\varepsilon_s \leq 3$ %), en las que la red se equivocaba entre 2,5 y 9,2 %. No rechazó ninguna curva ex vivo.

Las 98 curvas, los parámetros de cada una, su ventana y todos los errores están en el material suplementario, junto con el cuaderno que las genera y evalúa.

Conclusión del primer nivel

Con materiales tipo fibra y una base elegida una vez, la curva tensión–estiramiento de las 41 carótidas y de las 22 500 curvas del espacio de trabajo se reproduce con láminas enteras dentro de la meta (6 materiales). El método exacto es lineal: mínimos cuadrados y minimax entero. La misma base, sin mover un nudo, reproduce curvas de otros tres estudios (otras arterias, capas aisladas, pacientes con placa, mediciones in vivo), cada una con su ley constitutiva y su propia ventana de presión: con mínimos cuadrados, todas dentro de la meta; con láminas enteras, todas las ex vivo, y en las in vivo de poco recorrido de tensión el límite es el espesor de lámina. La red lo reproduce en una evaluación y generaliza a leyes que no vio, pero no puede mejorarlo: en el caso lineal la red no es necesaria. Su papel aparece cuando la relación entre la curva y el diseño deja de ser lineal.

4. Aplicación: la curva presión–diámetro y el tubo de pared gruesa

4.1. De la tensión a la presión

Un injerto se implanta como tubo, y lo que debe coincidir con la arteria es su diámetro a cada presión. Para pasar de la tensión a la presión hacen falta la geometría y una hipótesis sobre la pared. La configuración libre de tensiones de la arteria es un sector anular abierto de semiángulo Θ_0 y radio R_m en el borde media–adventicia, que representa las tensiones residuales (Fig. 9). Un punto de radio R en el sector pasa al radio r en la arteria cerrada; su estiramiento y la conservación del volumen dan [35]

$$\lambda_\theta = \frac{\pi r}{\Theta_0 R}, \qquad \Theta_0\,(R_m^2 - R^2) = \pi\lambda_z\,(r_m^2 - r^2). \tag{6}$$

El equilibrio radial integrado sobre el espesor da la presión que soporta la pared íntima–media [35, 27]:

$$P = P_i - P_a = \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\,dr, \tag{7}$$

con P_i la presión de la sangre y P_a la que ejercen la adventicia y el tejido que rodea a la arteria. Como P_a depende del sitio, el diseño se plantea sobre P, la presión que soporta la pared, que es la que el injerto debe soportar con la misma deformación. El espesor íntima–media h se toma de la mediana de referencia por edad y sexo medida con ecotracking [15] (0,43 a 0,68 mm), porque Masson et al. no publican el de cada sujeto, y $r_i = r_m - h$.




Figura 9: Sujeto NT01 en sus tres estados: (1) sector abierto sin tensiones, (2) arteria cerrada sin presión, (3) arteria con presión. De (2) a (3) la cara interna crece 16,5 % y el borde media–adventicia 10 %.

Ventana de presión. Lo que define si un estado es fisiológico es la presión, no el estiramiento: en $\lambda_\theta = 1{,}16$ el sujeto más rígido soporta unos 400 mmHg y uno blando joven, unos 70. Por eso, en este nivel, todos los sujetos se evalúan en la misma ventana, P de 60 a 200 mmHg (8,0 a 26,7 kPa) en 141 valores, que cubre con margen las presiones medias medidas (64/116 mmHg en NT y 73/127 mmHg en HT [35]). La curva objetivo es el estiramiento del borde media–adventicia, $\lambda(P_k)$, proporcional al diámetro (Fig. 10): los sujetos rígidos llegan a 200 mmHg con λ entre 1,12 y 1,15, los blandos con λ entre 1,20 y 1,23.




Figura 10: Los 41 sujetos: presión que soporta la pared, en función del estiramiento del borde media–adventicia, en forma relativa: $P = (P_i - P_a)/13{,}33\,\text{kPa}$ a la izquierda y $P = (P_i - P_a)/100\,\text{mmHg}$ a la derecha. Como $13{,}33\,\text{kPa} = 100\,\text{mmHg}$, las dos escalas coinciden; la ventana de 60 a 200 mmHg va de 0,6 a 2. Trazo grueso: tramo de 60 a 200 mmHg, que es la curva objetivo.

4.2. Pared delgada y pared gruesa

Si la pared es delgada frente al radio, todas sus fibras se estiran lo mismo y el equilibrio de medio tubo da la ley de Laplace, $P = \sum_j \sigma_j h_j / r$ [17]: la presión es lineal en los espesores de las capas y el diseño hereda todo el método del primer nivel. Urquiza [51] (ec. 3.13 de su tesis) escribe el mismo equilibrio de pared delgada con el radio y el espesor *instantáneos*, $(P_i - P_a)\,R = \sigma\,h$. Tomando como R el radio medio deformado, $\bar{r} = r_i + h/2$, y llamando $u = 1 + h/r_i$,

$$P = \frac{\sigma\,h}{r_i + h/2} = \sigma\,\frac{2\,(u-1)}{u+1}. \tag{8}$$

Para una pared homogénea con tensión uniforme, (7) da exactamente $P = \sigma \ln u$, y $2(u-1)/(u+1)$ es la aproximación de Padé [1/1] de $\ln u$: con $h/r_i \le 0{,}2$ el error es menor que 0,3 %, mientras que Laplace con el radio interno, $P = \sigma\,(u-1)$, sobreestima la presión hasta en un 10 %. Llamamos *ley de Urquiza* a (8) aplicada al injerto multicapa con un único estiramiento, el del radio medio: $P = \sum_j \sigma_j(\bar{\lambda})\,h_j/\bar{r}$, con $\bar{\lambda} = \bar{r}/\bar{R}$. Sigue siendo lineal en los espesores. La carótida, sin embargo, tiene $h/r \approx 0{,}2$. Con pared incompresible y sin alargamiento, el área entre la cara interna y una fibra que estaba en el radio R se conserva,

$$r^2 - r_i^2 = R^2 - R_i^2, \qquad \lambda(r) = \frac{r}{R}, \tag{9}$$

y las fibras internas se estiran más que las externas (Fig. 11). La presión es la suma exacta del aporte de cada capa delgada, cada una con su propio estiramiento:

$$P = \sum_{j=1}^{N} \int_{\text{capa } j} \frac{\sigma_j(\lambda(r))}{r}\,dr. \tag{10}$$

Si $h \ll r$, (10) se reduce a Laplace. Con rectas truncadas, la diferencia de estiramiento decide si una capa tira o no: un material de nudo 1,08 tira en la cara interna de un tubo inflado ($\lambda = 1{,}10$) y no en la externa ($\lambda = 1{,}07$). Además las capas interactúan: si crece una capa interna, las de afuera se corren a radios mayores, se estiran menos y aportan menos. En pared gruesa la presión deja de ser lineal en los espesores.




Figura 11: Tubo de 3,0 a 3,6 mm inflado hasta una cara interna de 3,3 mm: cada fibra conserva el área que tiene por dentro; la cara interna se estira 10 % y la externa 7 %.

La pared delgada falla al fabricar. Se diseñó cada sujeto con tres hipótesis —Laplace (pared delgada, $P = \sigma h/r$ con el radio y el espesor sin deformar), la ley de Urquiza (8), con el radio medio deformado, y pared gruesa (ec. 10, cada capa con su propio estiramiento)— y cada diseño se evaluó en el tubo real, de pared gruesa (Tabla 8, Fig. 12). En su propio modelo Laplace parece perfecto ($e_{\text{máx}} \leq 1{,}7$ %); el error aparece al fabricar y crece con el espesor de la pared. Corregir el radio no ayuda, porque el problema no es el radio sino que cada capa se estira distinto y engancha en otro momento. Con la ventana de presión y la base adoptada, el diseño lineal de pared delgada tampoco cumple en ningún sujeto (mediana 27,3 % con 6 materiales y 29,9 % con 5). **El diseño a nivel del tubo debe hacerse en pared gruesa.**

Tabla 8: Comparación de hipótesis sobre curvas de presión en λ de 1,02 a 1,16, con un juego de nudos ajustado a esas curvas de presión (distinto del de la Tabla 1). Cada fila es la hipótesis con que se *diseña*; todos los diseños se *evalúan* en el tubo de pared gruesa, que es lo que se fabrica. En cada celda, para los 41 sujetos: cuántos cumplen $e_{\text{máx}} \leq 3$ %, la mediana de $e_{\text{máx}}$ y el peor $e_{\text{máx}}$, con 5 o 6 materiales.

Hipótesis de diseño	5 materiales	6 materiales
Laplace	0/41 · 13,6 % · 22,7 %	0/41 · 14,8 % · 32,5 %
Urquiza (radio medio deformado)	0/41 · 13,7 % · 24,5 %	0/41 · 15,4 % · 34,4 %
Pared gruesa	41/41 · 0,96 % · 2,97 %	41/41 · 0,72 % · 2,10 %




Figura 12: Condiciones de la Tabla 8, 6 materiales, de izquierda a derecha: curva más blanda (y_1), media de los hipertensos y más rígida (y_2). Arriba de cada par: curvas; abajo: injerto − arteria en % del rango (banda ±3 %). El diseño de Laplace evaluado en su propio modelo (gris, punteado) parece perfecto; fabricado (naranja, a trazos), se aparta hasta 25 %.

Tabla 9: Diseños de la Fig. 12 (curvas de presión en λ de 1,02 a 1,16, 6 materiales; nudos 0,8271; 1,0219; 1,0867; 1,1197; 1,1391; 1,1531 y módulos 0,18; 1,33; 4,86; 2,72; 12,94; 6,35 MPa): espesor de la capa de cada material h_j [µm] (capa 1 junto a la sangre; 0: no se usa), pared total [µm] y errores contra la curva de presión de la arteria, E_{rms} y $e_{\text{máx}}$ [% del rango]. "Laplace, en su modelo" y "Laplace, injerto real" son el mismo diseño evaluado con dos modelos.

Curva	Diseño y evaluación	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	pared	E_{rms}	$e_{\text{máx}}$
y_1	Laplace, en su modelo	25	153	0	56	0	0	233	1,47	2,01
	Laplace, injerto real	25	153	0	56	0	0	233	1,98	3,36
	Urquiza, injerto real	25	153	0	56	0	0	233	2,01	3,29
	Pared gruesa, injerto real	25	130	25	0	0	29	210	1,47	2,46
Media HT	Laplace, en su modelo	235	203	59	205	67	136	905	0,41	0,76
	Laplace, injerto real	235	203	59	205	67	136	905	5,14	16,79
	Urquiza, injerto real	250	196	62	204	66	132	909	5,40	16,79
	Pared gruesa, injerto real	129	158	48	218	0	467	1020	0,34	0,60
y_2	Laplace, en su modelo	449	229	139	461	193	30	1500	1,08	1,73
	Laplace, injerto real	449	229	139	461	193	30	1500	7,95	24,69
	Urquiza, injerto real	453	241	141	454	187	25	1500	8,24	24,30
	Pared gruesa, injerto real	203	122	67	626	206	277	1500	0,61	0,87

4.3. El injerto de pared gruesa

El injerto es un tubo cerrado, incompresible y en deformación plana, con una capa por material apilada de adentro hacia afuera por nudo creciente (el orden inverso duplica o triplica el error), centrado en $R_{\text{ref}} = 3{,}421\,\text{mm}$ (mediana de $\Theta_0 R_m/\pi$ de los 41 sujetos). Los materiales son los del primer nivel: los mismos nudos y rectas $\sigma_j = E_j\,\text{máx}(0, \lambda - \kappa_j)$, con módulos E_j calibrados una vez para que el sujeto de entrenamiento que más necesita de cada material use 0,2 mm de él (6 materiales: de 452 a 4966 kPa). El diseño es

$$\theta = (h_1, \ldots, h_N,\ \delta), \qquad 0 \le h_j \le 3\ \text{mm}, \quad |\delta| \le 0{,}25. \tag{11}$$

Aquí h_j es el espesor de la capa del material j y δ es el *preestiramiento común*: un corrimiento de todos los nudos juntos, en unidades de estiramiento (adimensional). La capa j empieza a trabajar cuando la pared media llega a $k_j + \delta$ en lugar de k_j:

- $\delta < 0$ adelanta el enganche de todas las capas (se montan más tensas: tiran desde antes);
- $\delta = 0$ deja los nudos de la base del primer nivel;
- $\delta > 0$ lo atrasa (se montan más flojas: tiran desde después).

Qué significa $|\delta| \leq 0{,}25$. $|\delta|$ es el valor absoluto de δ, de modo que la condición equivale a $-0{,}25 \leq \delta \leq 0{,}25$: los nudos pueden correrse como mucho 0,25 hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, con $\delta = -0{,}25$ el nudo 1,08 pasa a 0,83, y con $\delta = +0{,}25$, a 1,33. Es un límite de la búsqueda, no una propiedad del material: se eligió más ancho que todo el tramo de estiramiento que recorre un sujeto (de 1,02 a 1,23, es decir 0,21), para que ningún sujeto quede fuera por la cota. No está activa: en los 82 diseños (41 sujetos, 5 y 6 materiales) δ quedó entre $-0{,}04$ y $+0{,}09$. El Anexo B muestra con un ejemplo que se puede verificar a mano qué hace δ en un tubo de dos capas.

- **Espesores** h_j, que se fabrican con n_j láminas enteras de espesor e.
- **Enganche y preestiramiento.** Cada capa engancha cuando la pared media llega a $k_j + \delta$; su enganche local κ_j es el estiramiento del centro de la capa en ese momento, por (9). En fabricación, κ_j es el rizado de las fibras de esa capa. El preestiramiento común δ corre todos los nudos juntos: cada sujeto ocupa su propio tramo de estiramiento (de 1,02 a 1,23), y sin δ vería solo uno o dos nudos, con un error típico de 11 %.

La presión (10) se integra en cada capa con cuadratura de Gauss–Legendre de 8 nodos [13] en 651 valores de λ entre 0,80 y 1,45, y se invierte por interpolación lineal para obtener $\lambda_{\text{inj}}(P_k; \theta)$. La función $\theta \mapsto \lambda_{\text{inj}}$ es no lineal: los espesores fijan los límites de integración y los enganches, y δ entra dentro del $\max(0, \cdot)$. Con láminas enteras, encontrar los n_j es un problema **no lineal entero mixto**. La métrica es (3) sobre $\lambda(P_k)$.

4.4. Métodos de diseño

Tabla 10: Bloques de cálculo a nivel del tubo. "Lineal" se refiere a la dependencia del modelo respecto de las incógnitas.

Bloque	Variables	¿Lineal?	Algoritmo	Implementación
A1 MCO lineal (pared delgada)	reales	sí, con δ fijo	mínimos cuadrados por SVD; δ por grilla y Brent	`numpy.linalg.lstsq` [21]; `minimize_scalar` [9, 52]
A2 MCO no lineal (pared gruesa)	reales	no	región de confianza reflexiva con cotas (TRF)	`scipy.optimize.least_squares` [8, 52]
A3 Minimax entero (pared gruesa)	láminas enteras, δ real	no	enumeración piso/techo, δ por Brent acotado, búsqueda local	propio; `minimize_scalar` [9]
A4 Red neuronal	reales	— (una evaluación)	perceptrón multicapa; optimización amortizada	TensorFlow/Keras [2]

A1 · MCO lineal de pared delgada. Con la ley de Laplace y δ fijo, la presión es lineal en $c_j = E_j h_j / R_{\text{ref}}$: $P_k \approx \sum_j c_j \max(0, y_k - k_j - \delta)$. Para cada δ de una grilla de 101 valores se resuelve por mínimos cuadrados; el residuo en presión se pasa a λ con la pendiente local de la curva; el mejor δ se refina por Brent [9] y $h_j = c_j R_{\text{ref}} / E_j$, recortados a $[0; 3]$ mm. Es el método del primer nivel, trasladado al tubo.

A2 · MCO no lineal de pared gruesa. Minimiza $\sum_k \big((\lambda_{\text{inj}}(P_k; \theta) - y_k)/\Delta\big)^2$ con las cotas (11), por el método de región de confianza reflexiva (*Trust Region Reflective*, TRF) [8]. En cada iteración calcula el jacobiano de los residuos por diferencias finitas, aproxima el problema por su

modelo cuadrático de Gauss–Newton y toma el paso que lo minimiza dentro de una *región de confianza*, un entorno donde el modelo es creíble; agranda la región si el paso funcionó y la achica si no, y refleja hacia adentro los pasos que cruzan una cota. Tolerancias 10^{-10}, a lo sumo 300 evaluaciones. Encuentra un mínimo *local*: el resultado depende del punto de partida.

A3 · Minimax entero. Es el minimax del primer nivel, llevado al caso no lineal, donde ya no hay programa lineal que lo resuelva en forma exacta. A partir de un diseño real $\theta^\star$ y una curva de referencia $\tilde{y}$: (1) $n_j \in \{\lfloor h_j^\star/e \rfloor, \lceil h_j^\star/e \rceil\}$; se evalúan las 2^N combinaciones por $e_{\text{máx}}$ contra $\tilde{y}$; (2) para las 8 mejores se reajusta δ en $\pm 0{,}03$ por Brent acotado; (3) búsqueda local [1]: vecinos que suman o restan una lámina a un material o pasan una lámina de uno a otro, aceptando el mejor si baja el peor error, hasta 20 veces. Es una heurística: no garantiza el óptimo entero global. A diferencia del primer nivel, aquí sí se parte de una solución real: es la estrategia habitual en problemas no lineales enteros, resolver el problema continuo y buscar los enteros en su vecindad, y es razonable porque con láminas de 0,025 mm un diseño tiene unas 46 láminas y una lámina mueve poco la curva. La distancia de esta heurística al óptimo se mide más abajo (*Distancia al óptimo entero*).

A4 · Red neuronal. La misma arquitectura del primer nivel, $141 \to 256 \to 128 \to 64 \to N{+}1$: recibe la curva $\lambda(P_k)$ estandarizada y devuelve θ. Datos: 6000 injertos con diseño sorteado, cuya etiqueta es exactamente su diseño, y 9000 arterias sintéticas de la ley de Masson más los 31 sujetos de entrenamiento, cuya etiqueta es el ajuste A2; ruido nuevo de 0 a 1 % del rango de λ en cada época. Partición 11 220 / 1530 / 2250; 425 épocas (6 materiales) y 629 (5). Se usa como *optimización amortizada* [4]: un modelo aprendido sobre muchos casos resueltos propone la solución de uno nuevo, y un optimizador clásico la termina. Curvas de aprendizaje y métricas en el Anexo C.

El procedimiento. Los bloques se encadenan en tres pasos (Fig. 13): (1) arranque, A1 (camino A) o la red A4 (camino B); (2) A2, que ajusta el diseño a la curva; (3) A3, que elige las láminas contra la *curva ajustada* del paso 2. Es la conclusión del primer nivel sobre el ruido: el paso 2 suaviza, porque la curva de un injerto no puede tener los saltos del ruido, y el paso 3 no lo persigue.




Figura 13: El procedimiento de diseño a nivel del tubo. Los dos caminos solo difieren en el paso 1.

Curvas medidas. En la práctica la curva del paciente se mide, con ruido y en pocas presiones. Se simulan: (a) ruido gaussiano proporcional de 0,3 % en λ (el ecotracking resuelve unos 20 µm en 7 mm); (b) medición en 10 presiones con interpolación cúbica monótona (PCHIP) [16] a las 141; (c) ambas, con ruido de 0,2 %. Cada camino recibe la curva medida y su diseño entero se compara con la curva verdadera; una realización por sujeto y caso. Como $\lambda \approx 1{,}1$ y su rango es de unos 0,07, un ruido de 0,3 % de λ equivale a alrededor del 5 % del rango: mayor que la meta.

4.5. Resultados

Diseño real. Desde el arranque lineal, A2 deja 40 de los 41 sujetos dentro de la meta (6 materiales: mediana 0,84 %, peor 3,43 %; 5 materiales: 40/41, peor 3,14 %), con paredes de 0,75 a 1,89 mm y δ de $-0{,}04$ a $+0{,}09$. Arrancando desde la red llega a 41 de 41 con 6 materiales (peor 1,79 %), con la mitad de evaluaciones del modelo (16 contra 35 por sujeto). Sola, la red no alcanza: mediana 3,43 % y peor 89,6 %. En los 10 sujetos de prueba el híbrido da 0,93 % de mediana y 1,79 % el peor.

Espesor de lámina. Con láminas de 0,1, 0,05 y 0,025 mm cumplieron la meta 38, 40 y 41 de los 41 sujetos (6 materiales; peor 5,44, 3,69 y 1,64 %; unas 10, 23 y 46 láminas). Se adoptó $e = 0{,}025$ mm.

El procedimiento completo. Con curvas limpias los dos arranques empatan (Tabla 11, Fig. 14). La diferencia está en el peor caso con curvas medidas: con 10 presiones, el arranque lineal cae en un mínimo local en dos sujetos (NT03 y HT04, 468,7 %), que el arranque de la red evita; con ruido de 0,3 %, la red aumenta los sujetos dentro de la meta (31 contra 23 con 6 materiales; 32 contra 25 con 5). Con 10 presiones y ruido ninguno pasa de 8 de 41: ese ruido ya es comparable a la meta. El tiempo es de 0,2 a 0,5 s por sujeto con cualquiera de los dos arranques.

Distancia al óptimo entero. Para medir cuánto pierde la heurística A3, en los 41 sujetos (curvas limpias, arranque MCO lineal) se recorrieron *todas* las combinaciones de láminas a ± 2 de las del diseño real del paso 2 (hasta $5^6 = 15\,625$ combinaciones), cada una con δ en una grilla de 13 valores y refinado por Brent en las 200 mejores, con el mismo objetivo que el A3 (peor punto contra la curva ajustada). La búsqueda exhaustiva da el mismo diseño que el A3 en 24 de los 41 sujetos (6 materiales) y en 34 (5 materiales); el peor punto baja en 20 sujetos (6 materiales), en promedio 0,15 y como máximo 0,44 puntos, y en 10 sujetos con 5 materiales (0,14 y 0,43; a veces con las mismas láminas y otro δ). Contra la curva verdadera, la mediana pasa de 1,13 a 1,03 % (6 materiales) y de 1,69 a 1,62 % (5), y no cambia ni el peor caso (3,26 y 3,21 %) ni cuántos sujetos cumplen (40 de 41 en ambos casos). La heurística queda, por lo tanto, a pocas décimas del óptimo en esa vecindad, en 0,5 s en lugar de los 2 min por sujeto de la búsqueda exhaustiva (6 materiales).

Tabla 11: Procedimiento completo con láminas de 0,025 mm: peor error contra la curva verdadera [%], 41 sujetos.

		6 materiales			5 materiales		
Curva	Arranque	mediana	peor	cumplen	mediana	peor	cumplen
limpia	MCO lineal	1,13	3,26	40/41	1,69	3,21	40/41
	red	1,14	2,19	41/41	1,68	3,19	40/41
10 presiones	MCO lineal	1,26	468,7	38/41	1,62	3,13	40/41
	red	1,19	2,27	41/41	1,61	2,70	41/41
ruido 0,3 %	MCO lineal	2,67	11,87	23/41	2,66	7,52	25/41
	red	2,19	6,59	31/41	2,32	9,24	32/41
10 pres. + ruido 0,2 %	MCO lineal	4,36	8,07	8/41	4,62	8,77	6/41
	red	3,78	8,54	8/41	4,75	10,35	6/41




Figura 14: 6 materiales, curvas limpias: el sujeto más blando, uno intermedio y el más rígido. Negra: arteria; azul: camino A (arranque MCO lineal); roja: camino B (arranque red). Ordenada: presión que soporta la pared, arriba en kPa y abajo relativa a 13,332 kPa; a la derecha, mmHg. Entre corchetes, láminas de cada material.

Tabla 12: Diseños enteros de la Fig. 14 (6 materiales, láminas de 0,025 mm, curvas limpias): número de láminas de cada material n_j (material 1 junto a la sangre), total de láminas, pared [mm], preestiramiento δ y errores contra la curva $\lambda(P)$ de la arteria, E_{rms} y $e_{\text{máx}}$ [% del rango]. Camino A: arranque MCO lineal; camino B: arranque red.

Sujeto	Camino	n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6	láminas	pared	δ	E_{rms}	$e_{\text{máx}}$
NT04 (el más blando)	A	5	4	4	14	23	22	72	1,800	+0,0861	0,59	1,72
	B	5	4	5	11	26	24	75	1,875	+0,0890	0,58	1,61
HT20 (intermedio)	A	4	1	12	9	15	13	54	1,350	+0,0103	0,37	0,95
	B	4	1	12	9	15	13	54	1,350	+0,0103	0,37	0,95
HT09 (el más rígido)	A	3	10	2	6	5	3	29	0,725	−0,0394	0,42	0,92
	B	3	10	2	6	5	3	29	0,725	−0,0394	0,42	0,92



Figura 15: 6 materiales, curvas medidas: peor error de cada sujeto contra la curva verdadera (escala logarítmica; azul, arranque MCO lineal; rojo, arranque red; punteada, meta).

Contra qué curva elegir las láminas. Si el paso 3 elige las láminas contra la curva tal como viene medida, persigue el peor punto, que con ruido es un salto del ruido (Fig. 16). Contra la curva ajustada del paso 2, con ruido de 0,3 % y arranque red, cumplen 31 sujetos en lugar de 10 (6 materiales) y 32 en lugar de 5 (5 materiales); el costo con curvas limpias es de 0,2 puntos de mediana.




Figura 16: Sujeto NT11, 6 materiales, ruido de 0,3 %. Izquierda: la curva ajustada por el paso 2 (naranja) pasa por el medio de la medida (gris). Derecha: láminas elegidas contra la curva medida ($e_{\text{máx}} = 4{,}28$ %) y contra la ajustada (2,03 %), ambas evaluadas contra la verdadera.

5. Discusión

Por qué dos niveles. La curva tensión–estiramiento es una propiedad del tejido. Trabajar primero sobre ella permite validar cada pieza del método —la base, el ajuste, el redondeo, la red— contra soluciones exactas, sin que intervengan la geometría ni la presión, que dependen de cada arteria y de cada sitio. El paso al tubo agrega la geometría y la hipótesis de pared gruesa, pero conserva los materiales, la métrica, el criterio minimax y la conclusión sobre el ruido.

Generalidad. Lo que se valida en el primer nivel no es propio de la carótida: los materiales tipo fibra, la base elegida sobre un espacio amplio de curvas en J, el redondeo minimax y una red que reproduce el ajuste en curvas de una ley que nunca vio. Para otra arteria cambian la geometría, el espesor y la ventana de presión, que entran recién en el segundo nivel; la franja de curvas y, si hiciera falta, los nudos se recalculan con el mismo procedimiento. El control de clase indica cuándo una curva queda fuera del alcance del método. La validación externa (Sección 3.7) lo confirma con datos: la base elegida con las carótidas de Masson reproduce, sin cambios, curvas de carótida común, externa e interna, de adventicia y media–íntima aisladas y de pacientes con placa, de tres leyes constitutivas distintas, cada una en su ventana de presión. Lo que limita en algunas curvas in vivo es el espesor de lámina frente a un recorrido de tensión pequeño, no la forma de la curva. La red generaliza a esas leyes dentro de la franja en que fue entrenada; fuera de ella debe usarse solo como punto de partida, y el control de clase junto con la franja y_1–y_2 alcanzan para detectarlo.

El papel de la red neuronal. En el caso lineal la solución exacta es inmediata y la red solo puede imitarla, aunque lo hace en una evaluación y generaliza. En pared gruesa el ajuste es iterativo, local y depende del punto de partida: el arranque clásico, heredado del caso lineal, ignora el gradiente de estiramiento en el espesor y, con curvas medidas, puede llevar a mínimos locales que dan diseños inservibles. La red, entrenada sobre miles de diseños resueltos, deja al ajuste cerca del mínimo correcto. Es la idea de la optimización amortizada [4]: la red no reemplaza al optimizador, lo inicia. Su ventaja es de robustez, clara con 6 materiales y menor con 5.

Por qué pared gruesa. La diferencia entre los modelos está en una sola hipótesis: en pared delgada todas las fibras se estiran igual; en pared gruesa cada una tiene su estiramiento, fijado por la incompresibilidad. Con materiales que no tiran hasta su nudo, esa diferencia de pocos centésimos decide si una capa trabaja. El enganche de cada capa (su rizado) es tan importante como su espesor: entre un diseño de Laplace y uno de pared gruesa los espesores cambian pocos micrómetros, pero las capas externas enganchan antes.

Limitaciones. (1) Las curvas objetivo son las de la ley ajustada por Masson et al., no las mediciones crudas, y el espesor arterial es el de referencia para la edad y el sexo. (2) Los materiales son ideales (rectas truncadas de rigidez constante); el injerto no tiene alargamiento axial ni tensiones residuales, y no se consideran viscoelasticidad ni fatiga. (3) La búsqueda entera en pared gruesa es heurística: queda a menos de medio punto del óptimo en una vecindad de ± 2 láminas, pero no se demostró el óptimo global; se usó una sola realización de ruido por sujeto y caso. (4) El preestiramiento δ y el rizado por capa son variables de fabricación que deben validarse. (5) No hay validación experimental.

6. Conclusiones

1. Un injerto de capas de materiales tipo fibra (rectas truncadas), con una base elegida una vez para toda la población, reproduce la curva tensión–estiramiento de 41 carótidas humanas y de 22 500 curvas sintéticas. Con 6 materiales y láminas enteras por minimax, los 41 sujetos cumplen la meta de 3 %.

2. Sin ningún cambio, la misma base reproduce 98 curvas de otros tres estudios (Sommer y Holzapfel, Liu et al., Kamenskiy et al.), cada una con su ley constitutiva y llevada al dominio con un solo escalamiento —su ventana de presión, sin tocar la tensión—: peor error de 1,28 % con cantidades reales y, con láminas enteras, las 38 curvas ex vivo dentro de la meta. El método no depende de la arteria con que se construyó; en curvas in vivo de poco recorrido de tensión el límite es el espesor de lámina.
3. En el caso lineal, el método exacto es mínimos cuadrados más minimax entero (programación lineal entera). La red neuronal lo reproduce en una evaluación y generaliza a una ley constitutiva no vista (exceso de 2,8 a 4,6 %), pero no lo mejora. Una red en cadena, que elige los materiales de a uno sabiendo los anteriores, da directamente láminas enteras: con una búsqueda de ± 1 lámina queda casi a la par del minimax y es decenas de veces más rápida, pero sin la garantía de óptimo, por lo que se mantiene el minimax.
4. A nivel del tubo el diseño debe hacerse en pared gruesa: diseñado con la ley de Laplace, ningún sujeto cumple al fabricarse; en pared gruesa cumplen 40–41 de 41. El problema es no lineal entero.
5. El procedimiento de tres pasos —arranque, mínimos cuadrados no lineales y láminas enteras por minimax contra la curva ajustada— cumple en 40–41 de 41 sujetos con curvas limpias, en menos de medio segundo por sujeto.
6. En pared gruesa, la red como punto de partida evita los mínimos locales que, con curvas medidas, producen diseños inservibles (peor caso de 468,7 a 2,3 %) y aumenta los sujetos dentro de la meta con ruido. Es el papel justificado de la red: iniciar el optimizador, no reemplazarlo.

Próximos pasos. Probar el método con curvas medidas de otras arterias; ensayar materiales reales para reemplazar las rectas ideales y validar el rizado como variable de fabricación; usar el espesor y la presión medidos de cada sujeto; y fabricar y ensayar un injerto.

A. Parámetros de los 41 sujetos

Tabla 13: Parámetros de Masson et al. [35] (sus Tablas 2 y 4). †: sujeto reservado para prueba.

Sujeto	Edad [años]	Sexo	R_m [mm]	Θ_0 [°]	λ_z	c [kPa]	c_1 [kPa]	c_2	c_1^{circ} [kPa]	c_2^{circ}	α [°]	T_m [kPa]	λ_0	λ_m	a [kPa]	b
NT01	62	F	4,26	128,70	1,11	29,82	9,44	14,14	16,13	15,11	65,74	39,73	0,960	1,70	0,122	3,52
NT02†	60	M	4,69	128,90	1,08	20,42	8,47	13,10	14,16	15,12	44,46	41,84	0,680	1,92	0,126	3,40
NT03	31	M	4,30	132,20	1,09	27,23	10,34	13,10	7,01	12,82	48,62	43,37	0,820	1,65	0,139	3,57
NT04	31	M	4,67	133,90	1,10	23,59	6,58	11,77	6,38	10,69	32,04	39,81	0,680	1,59	0,118	3,53
NT05	34	F	4,20	130,10	1,10	35,68	13,62	13,18	13,38	13,17	50,72	50,07	0,860	1,62	0,103	3,58
NT06	53	F	3,96	130,10	1,11	33,37	11,38	13,63	13,30	14,26	57,14	46,59	0,950	1,69	0,093	3,44
NT07	21	F	3,83	132,00	1,10	44,28	21,79	13,17	8,27	12,73	51,15	53,58	0,920	1,62	0,111	3,58
NT08†	25	M	4,86	133,20	1,07	23,25	6,34	12,93	8,11	13,17	42,93	31,90	0,820	1,77	0,173	3,57
NT09	42	F	4,51	129,50	1,10	34,90	16,14	13,58	19,64	13,89	57,21	47,01	0,930	1,65	0,084	3,55
NT10†	55	M	4,77	129,10	1,10	38,57	36,31	13,31	56,88	13,61	54,22	46,36	0,890	1,66	0,006	3,75
NT11†	64	M	5,57	129,50	1,10	34,89	40,16	13,45	66,88	13,53	54,54	41,12	0,850	1,79	0,005	3,23
NT12	60	F	4,88	130,10	1,09	33,94	10,78	13,95	12,79	15,42	60,97	45,77	0,930	1,73	0,099	3,37
NT13	61	F	4,92	130,60	1,09	35,15	17,69	13,43	18,40	13,22	55,04	45,59	0,940	1,66	0,085	3,51
NT14	39	F	3,54	131,50	1,09	28,97	8,22	13,13	19,02	13,16	50,22	41,30	0,890	1,67	0,105	3,53
NT15	58	F	3,92	132,40	1,08	26,71	15,79	13,36	16,68	13,11	53,60	35,32	0,950	1,71	0,166	3,60
NT16	60	M	5,72	129,70	1,10	27,79	28,23	13,46	57,77	13,63	55,73	36,50	1,05	1,77	0,141	3,58
HT01	68	M	4,96	130,90	1,10	35,91	12,57	14,08	15,52	14,91	67,18	48,42	0,990	1,66	0,098	3,50
HT02	54	M	4,93	129,80	1,10	38,20	16,40	13,20	16,44	13,20	51,11	52,44	0,860	1,62	0,137	3,58
HT03†	64	F	4,87	129,50	1,10	36,01	14,55	13,96	18,35	14,48	62,66	47,02	1,00	1,74	0,113	3,62
HT04	58	F	4,57	131,20	1,09	22,42	8,57	13,03	6,43	13,36	46,38	38,53	0,810	1,68	0,099	3,51
HT05†	62	F	4,78	130,10	1,10	48,19	35,06	13,23	43,19	13,03	53,24	52,86	0,910	1,63	0,033	3,56
HT06	66	F	5,06	129,10	1,10	39,78	37,75	13,35	60,89	13,45	56,01	46,44	0,910	1,64	0,004	3,54
HT07	54	F	4,30	129,60	1,11	50,45	25,51	13,32	39,43	13,24	53,47	64,91	0,930	1,66	0,078	3,72
HT08	63	F	4,44	129,00	1,10	34,44	30,62	13,29	60,33	13,21	54,67	44,94	0,930	1,65	0,084	3,56
HT09	68	M	5,09	128,20	1,12	51,48	33,77	13,17	44,26	13,49	51,83	66,41	0,840	1,62	0,023	3,55
HT10	55	F	4,30	129,00	1,10	37,04	12,32	14,13	15,04	14,93	65,14	48,19	1,04	1,71	0,114	3,47
HT11	69	M	5,54	131,20	1,08	29,64	9,76	13,23	9,10	15,12	48,16	37,83	0,830	1,74	0,115	3,59
HT12	54	M	5,43	131,80	1,09	32,23	17,81	13,35	14,03	12,15	53,73	44,93	0,920	1,65	0,090	3,58
HT13†	61	M	5,17	128,40	1,11	30,45	15,87	13,08	23,03	13,84	47,86	52,58	0,750	1,61	0,009	3,49
HT14†	60	M	4,64	129,90	1,10	30,43	13,74	13,45	18,01	13,35	54,90	42,43	0,910	1,66	0,088	3,52
HT15	53	M	4,65	130,40	1,10	40,83	28,98	13,36	31,16	12,62	54,44	49,57	0,930	1,65	0,085	3,63
HT16	54	M	4,71	129,60	1,10	45,26	29,27	14,00	33,48	14,82	67,16	67,68	1,02	1,65	0,039	3,52
HT17	53	M	5,04	130,00	1,10	37,25	39,18	13,24	66,29	13,15	54,90	48,26	0,910	1,64	0,099	3,60
HT18	52	M	4,92	129,70	1,10	29,28	10,50	13,21	19,76	13,39	50,96	46,42	0,850	1,63	0,094	3,56
HT19†	57	F	4,27	130,30	1,10	33,49	14,47	13,22	17,35	13,27	53,18	46,18	0,900	1,64	0,097	3,55
HT20	61	F	5,14	129,20	1,10	40,09	15,72	14,09	16,78	14,83	65,17	53,40	1,04	1,70	0,100	3,47
HT21	57	F	4,88	129,90	1,10	35,31	14,57	13,26	15,58	13,30	52,07	48,97	0,870	1,63	0,094	3,57
HT22	44	F	4,17	131,00	1,10	55,25	35,78	13,23	19,51	12,55	52,36	59,58	0,930	1,61	0,097	3,61
HT23	51	M	4,83	130,60	1,08	30,77	12,80	13,60	41,10	14,20	49,79	41,06	0,870	1,90	0,094	3,56
HT24†	65	M	4,57	129,60	1,10	38,91	25,76	13,20	35,01	13,20	51,94	50,28	0,870	1,62	0,043	3,58
HT25	67	F	4,72	129,20	1,10	40,29	31,78	13,75	60,40	14,29	63,50	46,06	1,03	1,72	0,025	3,46

B. Ejemplo de diseño de pared gruesa, paso a paso

Este anexo muestra, con números que se pueden verificar con calculadora, las ideas que usa la Sección 4: el injerto reproduce el comportamiento de la arteria con capas de distintos materiales; cada fibra de una pared gruesa se estira distinto; la presión es la suma de los aportes de rebanadas delgadas; el lugar de cada capa cambia lo que aporta; y el preestiramiento δ corre todos los nudos. Para que las cuentas sean cortas el tubo es cerrado, sin tensiones residuales y sin alargamiento axial, y el nudo de cada material se aplica directamente al estiramiento local de cada franja (en el modelo completo el nudo se define en la pared media y se traduce a cada capa por incompresibilidad, ec. 9).

B.1. La arteria y el injerto




Figura 17: La carótida del paciente (izquierda) y el injerto (derecha), hecho de capas de distintos materiales, cada capa con un número entero de láminas. El objetivo es que el injerto tenga la misma curva presión–diámetro que la arteria: que los dos se ensanchen igual con la presión.

B.2. Incompresibilidad: el área del anillo no cambia

El tejido es casi todo agua: se deforma sin cambiar de volumen. Si el tubo no se alarga, el área del anillo es la misma antes y después de inflarlo:

$$\pi\,(R_o^2 - R_i^2) = \pi\,(r_o^2 - r_i^2) \qquad \Longrightarrow \qquad r = \sqrt{r_i^2 + R^2 - R_i^2} \quad \text{para cualquier radio } R \text{ de la pared.}$$

Tubo de ejemplo: sin presión de $R_i = 3{,}0$ a $R_o = 3{,}6\,\text{mm}$; con presión la cara interna llega a $r_i = 3{,}3\,\text{mm}$. Entonces $r = \sqrt{1{,}89 + R^2}$ (porque $3{,}3^2 - 3{,}0^2 = 1{,}89$) y $r_o = \sqrt{14{,}85} = 3{,}854\,\text{mm}$. La cara interna se estira $3{,}3/3{,}0 = 1{,}100$ y la externa $3{,}854/3{,}6 = 1{,}070$ (Fig. 11): **en pared gruesa no hay un solo estiramiento**.





Figura 18: El área del anillo (gris sin presión, roja con presión) es la misma: $\pi(3{,}6^2 - 3{,}0^2) = \pi(3{,}854^2 - 3{,}3^2) = 12{,}44\,\text{mm}^2$.

B.3. La pared gruesa como pila de paredes delgadas

Se corta la pared en rebanadas finas. Cada rebanada es una pared delgada, con su propio estiramiento $\lambda = r_c/R_c$ (en su centro), y aporta $\sigma\,\Delta r/r_c$ (Laplace); la presión es la suma, que en el límite es la integral de la ec. (10).




Nombre	Qué es	Sin presión R [mm]	Cuenta: r = √(3,3² + R² − 3,0²) = √(1,89 + R²)	Con presión r [mm]
R_i → r_i	cara interna (borde)	3,0	√(1,89 + 9,00) = √10,89	3,300
R_c1 → r_c1	centro de la rebanada 1	3,1	√(1,89 + 9,61) = √11,50	3,391
R_1 → r_1	borde entre rebanadas 1 y 2	3,2	√(1,89 + 10,24) = √12,13	3,483
R_c2 → r_c2	centro de la rebanada 2	3,3	√(1,89 + 10,89) = √12,78	3,575
R_2 → r_2	borde entre rebanadas 2 y 3	3,4	√(1,89 + 11,56) = √13,45	3,667
R_c3 → r_c3	centro de la rebanada 3	3,5	√(1,89 + 12,25) = √14,14	3,760
R_o → r_o	cara externa (borde)	3,6	√(1,89 + 12,96) = √14,85	3,854

Figura 19: El tubo de ejemplo en 3 rebanadas: bordes (negro) y centros (azul), sin presión (R) y con presión ($r = \sqrt{1{,}89 + R^2}$).

Con un material sin nudo, $\sigma = 1000\,(\lambda - 1)$ kPa:

	Rebanada 1 (adentro)	Rebanada 2	Rebanada 3 (afuera)
centro sin presión R_c [mm]	3,1	3,3	3,5
centro con presión $r_c = \sqrt{1{,}89 + R_c^2}$ [mm]	3,391	3,575	3,760
estiramiento $\lambda = r_c/R_c$	1,094	1,083	1,074
tensión σ [kPa]	93,9	83,3	74,4
espesor inflado Δr [mm]	0,183	0,185	0,186
aporte $\sigma\,\Delta r/r_c$ [kPa]	5,06	4,30	3,68

La presión total es $5{,}06 + 4{,}30 + 3{,}68 = 13{,}05$ kPa (con miles de rebanadas, 13,07). La rebanada de adentro aporta más porque se estira más.



	rebanada 1 (adentro)	rebanada 2	rebanada 3 (afuera)
radio del centro r [mm]	3,391	3,575	3,760
estiramiento λ	1,094	1,083	1,074
tensión σ = 1000·(λ−1) [kPa]	93,9	83,3	74,4
espesor inflado Δr [mm]	0,183	0,185	0,186
aporte σ·Δr/r [kPa]	5,06	4,30	3,68

Figura 20: Pared gruesa = tres paredes delgadas, una encima de otra.

B.4. En pared gruesa importa dónde va cada capa

Ahora la pared tiene dos materiales con nudo, $\sigma = E\,\text{máx}(0, \lambda - k)$: una capa azul ($k = 1{,}02$, $E = 400\,\text{kPa}$) de 3,0 a 3,3 mm y una verde ($k = 1{,}08$, $E = 1500\,\text{kPa}$) de 3,3 a 3,6 mm, cada una cortada en 3 franjas.




Figura 21: Un material con nudo 1,08 (en el dibujo, $E = 1000\,\text{kPa}$) tira si está junto a la sangre ($\lambda = 1{,}100$: $\sigma = 1000 \times 0{,}020 = 20\,\text{kPa}$) y no tira en la cara externa ($\lambda = 1{,}070 < 1{,}08$: $\sigma = 0$). El mismo material y el mismo espesor aportan distinto según dónde estén.




Figura 22: Dos capas de 0,3 mm, sin presión (arriba) y con presión (abajo). La capa azul aporta $0{,}84 + 0{,}76 + 0{,}69 = 2{,}28\,\text{kPa}$; de la verde solo tira la primera franja ($\lambda = 1{,}081$): 0,04 kPa.

Si se cambia solo el espesor de la capa azul, la verde —que no se tocó— cambia lo que aporta, porque queda empujada hacia afuera y se estira menos:




Figura 23: Tres paredes con la misma capa verde de 0,3 mm y la misma cara interna inflada a 3,3 mm. Sin capa azul la verde aporta 1,36 kPa; con 0,3 mm de azul, 0,04; con 0,6 mm, nada. Al duplicar la azul su aporte pasa de 2,28 a 3,98 kPa, que no es el doble: el problema es no lineal en los espesores.




Figura 24: Las mismas tres paredes vistas como estiramiento de cada vuelta en función de su radio sin presión (curva negra) y nudo de la capa verde (línea roja). La capa verde solo aporta en la parte de ella que queda por encima de 1,08 (verde oscuro): en A toda su cara interna; en B, una astilla junto a $R = 3{,}37\,\text{mm}$; en C, nada.

B.5. El preestiramiento δ

δ corre todos los nudos juntos: el azul pasa a $1{,}02 + \delta$ y el verde a $1{,}08 + \delta$. Se repite la cuenta de la pared de dos capas (azul de 3,0 a 3,3, verde de 3,3 a 3,6 mm, cara interna inflada a 3,3 mm) con tres valores de δ. Los estiramientos de las franjas no cambian (dependen solo de la geometría); cambia desde dónde tira cada material.

		λ	σ [kPa]		
Capa	centro R [mm]		$\delta = -0{,}03$	$\delta = 0$	$\delta = +0{,}03$
azul, $\sigma = 400\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}02 - \delta)$	3,05	1,097	42,8	30,8	18,8
	3,15	1,091	40,4	28,4	16,4
	3,25	1,086	38,3	26,3	14,3
verde, $\sigma = 1500\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}08 - \delta)$	3,35	1,081	46,4	1,4	0
	3,45	1,076	39,7	0	0
	3,55	1,072	33,6	0	0
aporte de la capa azul [kPa]			3,24	2,28	1,32
aporte de la capa verde [kPa]			3,00	0,04	0
presión total [kPa]			6,25	2,33	1,32

Ejemplo de verificación: primera franja azul con $\delta = -0{,}03$: el nudo es $1{,}02 - 0{,}03 = 0{,}99$ y $\sigma = 400 \times (1{,}097 - 0{,}99) = 42{,}8\,\text{kPa}$; su aporte es $42{,}8 \times 0{,}091/3{,}346 = 1{,}16\,\text{kPa}$. Con $\delta = -0{,}03$ toda la capa verde pasa su nudo (1,05) y aporta tanto como la azul; con $\delta = +0{,}03$ el nudo verde sube a 1,11 y la capa verde no trabaja. Así, δ elige *qué materiales están activos* en el tramo de estiramiento de cada sujeto: un sujeto blando, que se estira mucho, necesita nudos más a la derecha ($\delta > 0$), y uno rígido, más a la izquierda ($\delta < 0$). Sin δ, cada sujeto vería solo uno o dos de los nudos de la base.




Figura 25: Efecto de δ en la pared de dos capas. (a) Ley de cada material para $\delta = -0{,}03$, 0 y $+0{,}03$; las franjas sombreadas son los estiramientos que siente cada capa con la cara interna en 3,3 mm. (b) Aporte de cada capa a la presión en ese estado. (c) Curva presión–estiramiento de la cara interna (eje derecho en mmHg): δ corre el punto donde engancha cada capa y cambia la forma de la curva. Los valores son de un ejemplo de juguete (capas de 0,3 mm y módulos bajos), no de un diseño.

C. Entrenamiento de las redes neuronales

Se entrenaron cuatro redes: la del primer nivel, que va de la curva $\sigma_{\theta\theta}(\lambda_\theta)$ a las cantidades de cada material (Sección 3), y la de pared gruesa (bloque A4), cada una con 6 y con 5 materiales. La Fig. 26 muestra la pérdida en entrenamiento y en validación época por época, y la Tabla 14 resume el entrenamiento y la pérdida final en los tres conjuntos de datos. La pérdida de prueba se calcula sobre curvas que la red nunca vio, ni para ajustar los pesos ni para decidir cuándo parar.




Figura 26: Curvas de aprendizaje: pérdida en entrenamiento (azul) y en validación (naranja) por época, en escala logarítmica. La línea de trazos marca la época cuyos pesos se conservan. La pérdida registrada durante el entrenamiento incluye el término de regularización L2. Arriba, la red del primer nivel (pérdida combinada: cantidades, curva y *crosstalk*); abajo, la red de pared gruesa (error cuadrático medio del diseño estandarizado).

Tabla 14: Resumen del entrenamiento. Épocas: total corridas y época cuyos pesos se conservan. Pérdida sin el término L2, calculada con los pesos conservados y sin ruido agregado a la entrada; la red del primer nivel usa la pérdida combinada y la de pared gruesa el error cuadrático medio del diseño estandarizado, por lo que los valores de las dos redes no se comparan entre sí. La última columna es la pérdida de prueba dividida por la de entrenamiento.

Red	Datos (entr./val./prueba)	Épocas	Reducc. de la tasa	Entr.	Val.	Prueba	Prueba/entr.
$\sigma_{\theta\theta}$, 6 mat.	35 000 / 5000 / 10 000	3000 / 2968	6	$1{,}69 \cdot 10^{-4}$	$2{,}28 \cdot 10^{-4}$	$2{,}30 \cdot 10^{-4}$	1,36
$\sigma_{\theta\theta}$, 5 mat.	35 000 / 5000 / 10 000	2439 / 2289	10	$0{,}88 \cdot 10^{-4}$	$1{,}08 \cdot 10^{-4}$	$1{,}16 \cdot 10^{-4}$	1,31
Pared gruesa, 6 mat.	11 220 / 1530 / 2250	425 / 305	5	0,342	0,462	0,484	1,42
Pared gruesa, 5 mat.	11 220 / 1530 / 2250	629 / 509	4	0,153	0,227	0,250	1,64

Red del primer nivel. Las curvas de entrenamiento y de validación bajan juntas y terminan casi superpuestas: la red no memoriza los datos. Los picos son normales con lotes chicos y desaparecen a medida que la tasa de aprendizaje se reduce. La red de 6 materiales llegó al máximo de 3000 épocas con la pérdida ya estabilizada (a menos del 1 % de su mínimo desde la época 2943); la de 5 se detuvo por parada temprana. La pérdida de prueba es apenas mayor que la de validación.

En unidades estandarizadas, el error absoluto medio de cada cantidad en prueba es 0,0072 (6 materiales) y 0,0051 (5), unas 0,02 láminas. Medido en la curva, el NRMSE de la red supera al del ajuste exacto por mínimos cuadrados en menos de un 3,2 % (relativo) en las familias fisiológicas de prueba (Tabla 4).

Red de pared gruesa. Aquí la validación se separa del entrenamiento desde las primeras 50 épocas y se estabiliza, mientras el entrenamiento sigue bajando. La parada temprana conserva los pesos del mínimo de validación, y la pérdida de prueba queda cerca de la de validación (0,484 contra 0,462 y 0,250 contra 0,227): la red no se degrada con datos nuevos. La pérdida, sin embargo, es alta, y la razón está en el problema y no en la red: el problema inverso de pared gruesa (de la curva al diseño) está mal condicionado.

Condicionamiento. Para 60 arterias de las familias fisiológicas se calculó el jacobiano J de la curva del injerto respecto del diseño $\theta = (h_1 \dots h_N, \delta)$, por diferencias finitas, con cada parámetro medido en desvíos estándar (la escala que usa la red) y la curva en % de su rango. Sus valores singulares dicen cuánto se mueve la curva al mover el diseño en cada dirección. Con 6 materiales, en la dirección más sensible la curva cambia un 850 % de su rango por desvío (8,5 veces el rango); en la menos sensible, apenas un 1 % (con 5 materiales: 750 % y 2,6 %). El número de condición $\kappa(J)$ tiene una mediana de 900 con 6 materiales y 300 con 5 (percentil 90: $2{,}4 \cdot 10^4$ y $1{,}5 \cdot 10^4$), contra $\mathrm{cond}(A) = 28$ en el primer nivel. La dirección menos sensible es, típicamente, más espesor de un material y menos de su vecino: cambia el diseño en un desvío estándar y la curva en 1 %, el mismo orden que el ruido de 0 a 1 % con que se entrena la red. Desde la curva, esos diseños son indistinguibles para cualquier método, y la red no puede adivinar cuál de ellos es la etiqueta. Esto explica la pérdida alta y que 5 materiales, mejor condicionado, tenga la mitad de pérdida que 6.

La medida que importa. Para el injerto, dos diseños cuyas curvas difieren en menos del 1 % son igual de buenos; el mal condicionamiento significa que hay muchos diseños aceptables, no que el diseño sea incierto. Por eso la red se juzga por el error en la curva, que es el criterio de diseño. Sobre 500 curvas de prueba, la curva del diseño que propone la red tiene un peor error mediano de 6,1 % del rango con 6 materiales y 4,3 % con 5: de 3 a 4 % en las arterias y de 11 a 12 % en los injertos de diseño sorteado, que cubren todo el espacio de diseños. Eso no alcanza para diseñar, y la red no se usa así: es el punto de partida del ajuste A2, que lleva el diseño a la meta (Sección 4). Una red entrenada con una pérdida sobre la curva, como la del primer nivel, reduciría ese error de partida.

Referencias

[1] Aarts, E., Lenstra, J. K. (eds.) (1997). *Local Search in Combinatorial Optimization.* Wiley.

[2] Abadi, M., et al. (2016). TensorFlow: a system for large-scale machine learning. *Proc. 12th USENIX OSDI*, 265–283.

[3] Agrell, E., Eriksson, T., Vardy, A., Zeger, K. (2002). Closest point search in lattices. *IEEE Trans. Inf. Theory* 48(8), 2201–2214.

[4] Amos, B. (2023). Tutorial on amortized optimization. *Found. Trends Mach. Learn.* 16(5), 592–732.

[5] Ba, J. L., Kiros, J. R., Hinton, G. E. (2016). Layer normalization. arXiv:1607.06450.

[6] Bengio, S., Vinyals, O., Jaitly, N., Shazeer, N. (2015). Scheduled sampling for sequence prediction with recurrent neural networks. *Advances in Neural Information Processing Systems* 28.

[7] Bengio, Y., Courville, A., Vincent, P. (2013). Representation learning: a review and new perspectives. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* 35(8), 1798–1828.

[8] Branch, M. A., Coleman, T. F., Li, Y. (1999). A subspace, interior, and conjugate gradient method for large-scale bound-constrained minimization problems. *SIAM J. Sci. Comput.* 21(1), 1–23.

[9] Brent, R. P. (1973). *Algorithms for Minimization without Derivatives.* Prentice-Hall.

[10] Caruana, R. (1997). Multitask learning. *Machine Learning* 28, 41–75.

[11] Cheney, E. W. (1966). *Introduction to Approximation Theory.* McGraw-Hill.

[12] Cybenko, G. (1989). Approximation by superpositions of a sigmoidal function. *Math. Control Signals Syst.* 2, 303–314.

[13] Davis, P. J., Rabinowitz, P. (1984). *Methods of Numerical Integration*, 2.ª ed. Academic Press.

[14] Ding, X., Sha, D., Sun, K., Fan, Y. (2025). Biomechanical insights into the development and optimization of small-diameter vascular grafts. *Acta Biomater.* doi:10.1016/j.actbio.2025.04.028.

[15] Engelen, L., Ferreira, I., Stehouwer, C. D. A., Boutouyrie, P., Laurent, S.; Reference Values for Arterial Measurements Collaboration (2013). Reference intervals for common carotid intima-media thickness measured with echotracking: relation with risk factors. *Eur. Heart J.* 34(30), 2368–2380.

[16] Fritsch, F. N., Carlson, R. E. (1980). Monotone piecewise cubic interpolation. *SIAM J. Numer. Anal.* 17(2), 238–246.

[17] Fung, Y. C. (1993). *Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues*, 2.ª ed. Springer.

[18] Furdella, K. J., Higuchi, S., Behrangzade, A., Kim, K., Wagner, W. R., Vande Geest, J. P. (2021). In-vivo assessment of a tissue engineered vascular graft computationally optimized for target vessel compliance. *Acta Biomater.* 123, 298–311.

[19] Golub, G. H., Van Loan, C. F. (2013). *Matrix Computations*, 4.ª ed. Johns Hopkins University Press.

[20] Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. (2016). *Deep Learning.* MIT Press.

[21] Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature* 585, 357–362.

[22] Harrison, S., Tamimi, E., Uhlorn, J., Leach, T., Vande Geest, J. P. (2016). Computationally optimizing the compliance of a biopolymer based tissue engineered vascular graft. *J. Biomech. Eng.* 138(1), 014505.

[23] Holzapfel, G. A., Gasser, T. C., Ogden, R. W. (2000). A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models. *J. Elasticity* 61, 1–48.

[24] Hornik, K. (1991). Approximation capabilities of multilayer feedforward networks. *Neural Networks* 4, 251–257.

[25] Hsu, R., Szafron, J. M., Carvalho, C. C., Humphrey, J. D., Marsden, A. L. (2025). Constrained optimization of scaffold behavior for improving tissue engineered vascular grafts. *J. Biomech.* doi:10.1016/j.jbiomech.2025.112670.

[26] Huangfu, Q., Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. *Math. Program. Comput.* 10, 119–142.

[27] Humphrey, J. D. (2002). *Cardiovascular Solid Mechanics: Cells, Tissues, and Organs.* Springer.

[28] Jiang, D., Robinson, A. J., Nkansah, A., et al. (2025). A computational framework to optimize the mechanical behavior of synthetic vascular grafts. *J. Mech. Behav. Biomed. Mater.* 163, 106847.

[29] Kingma, D. P., Ba, J. (2015). Adam: a method for stochastic optimization. *Proc. ICLR.*

[30] Larochelle, H., Murray, I. (2011). The neural autoregressive distribution estimator. *Proc. 14th Int. Conf. Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 29–37.

[31] Lawson, C. L., Hanson, R. J. (1995). *Solving Least Squares Problems.* SIAM.

[32] Kamenskiy, A. V., Dzenis, Y. A., MacTaggart, J. N., Lynch, T. G., Jaffar Kazmi, S. A., Pipinos, I. I. (2012). Nonlinear mechanical behavior of the human common, external, and internal carotid arteries in vivo. *J. Surg. Res.*

[33] Leshno, M., Lin, V. Ya., Pinkus, A., Schocken, S. (1993). Multilayer feedforward networks with a nonpolynomial activation function can approximate any function. *Neural Networks* 6, 861–867.

[34] Liu, H., et al. (2012). Using in vivo Cine and 3D multi-contrast MRI to determine human atherosclerotic carotid artery material properties and circumferential shrinkage rate and their impact on stress/strain predictions. *J. Biomech. Eng.* 134, 011008.

[35] Masson, I., Beaussier, H., Boutouyrie, P., Laurent, S., Humphrey, J. D., Zidi, M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomech. Model. Mechanobiol.* 10(6), 867–882.

[36] Nair, V., Hinton, G. E. (2010). Rectified linear units improve restricted Boltzmann machines. *Proc. ICML*.

[37] Nelder, J. A., Mead, R. (1965). A simplex method for function minimization. *Computer J.* 7(4), 308–313.

[38] Penrose, R. (1955). A generalized inverse for matrices. *Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.* 51(3), 406–413.

[39] Prechelt, L. (1998). Early stopping — but when? En *Neural Networks: Tricks of the Trade*, LNCS 1524, 55–69.

[40] Rachev, A., Hayashi, K. (1999). Theoretical study of the effects of vascular smooth muscle contraction on strain and stress distributions in arteries. *Ann. Biomed. Eng.* 27, 459–468.

[41] Read, J., Pfahringer, B., Holmes, G., Frank, E. (2011). Classifier chains for multi-label classification. *Machine Learning* 85, 333–359.

[42] Rockafellar, R. T., Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *J. Risk* 2(3), 21–41.

[43] Rovas, G., Bikia, V., Stergiopulos, N. (2023). Design and computational optimization of compliance-matching aortic grafts. *Front. Bioeng. Biotechnol.* 11, 1179174.

[44] Rovas, G., Reymond, P., van Steenberghe, M., et al., Stergiopulos, N. (2025). Evaluation of a novel compliance-matching aortic graft in a swine model. *J. Biomech.* doi:10.1016/j.jbiomech.2025.112629.

[45] Sommer, G., Regitnig, P., Költringer, L., Holzapfel, G. A. (2010). Biaxial mechanical properties of intact and layer-dissected human carotid arteries at physiological and supraphysiological loadings. *Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.* 298, H898–H912.

[46] Sommer, G., Holzapfel, G. A. (2012). 3D constitutive modeling of the biaxial mechanical response of intact and layer-dissected human carotid arteries. *J. Mech. Behav. Biomed. Mater.* 5, 116–128.

[47] Storn, R., Price, K. (1997). Differential evolution: a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. *J. Global Optim.* 11, 341–359.

[48] Szafron, J. M., Ramachandra, A. B., Breuer, C. K., Marsden, A. L., Humphrey, J. D. (2019). Optimization of tissue-engineered vascular graft design using computational modeling. *Tissue Eng. Part C.* doi:10.1089/ten.tec.2019.0086.

[49] Tamimi, E. A., Ardila, D. C., Ensley, B. D., Kellar, R. S., Vande Geest, J. P. (2019). Computationally optimizing the compliance of multilayered biomimetic tissue engineered vascular grafts. *J. Biomech. Eng.* doi:10.1115/1.4042902.

[50] Trefethen, L. N., Bau, D. (1997). *Numerical Linear Algebra*. SIAM.

[51] Urquiza, S. A. (2009). *Hemodinámica computacional del sistema arterial humano*. Tesis doctoral en Ciencias de la Ingeniería, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, San Carlos de Bariloche. Cap. 3: Modelos hemodinámicos unidimensionales, ec. (3.13).

[52] Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nat. Methods* 17, 261–272.

[53] Williams, R. J., Zipser, D. (1989). A learning algorithm for continually running fully recurrent neural networks. *Neural Comput.* 1(2), 270–280.