



តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេសស្រ្ទាំង

NPV - 0630

NIPPON MATEX PREMIUM

បរិយាយ

Nippon Matex Premium Sheen ជាប្រភេទថ្នាំសម្រាប់លាបផ្ទៃខាងក្នុង និង ខាងក្រៅនៃជញ្ជាំង មានលក្ខណៈពិសេសអាចការពារជាតិអំបិល, ការពារពីអាកាសធាតុអាក្រក់ទាំងឡាយ, ការពារការដុះស្លែ ផ្សិត ផ្សេងៗ។ ផ្តល់នូវផ្ទៃលាបដែលគ្រប់ដណ្តប់បានបរិមាណច្រើន។

ប្រភេទ

ថ្នាំស្រ្ទាំងដែលមានជាតិការ៉ាក់ស៊ីន (Modified Acrylic Emulsion)

របៀបប្រើ

សម្រាប់ធ្វើផ្ទៃដែលមានសោភ័ណភាព និង មានសារធាតុការពារសម្រាប់ផ្ទៃខាងក្នុង និង ខាងក្រៅដូចជា៖

- បន្ទះក្តារទំនេរ
- ជញ្ជាំងបូក
- ក្បឿង
- ស៊ីម៉ង់ / បេតុង
- ឈើ
- ពិដាន

ស្រ្ទាំង

រលោង

ពណ៌

មានពណ៌ច្រើនប្រភេទសម្រាប់ជ្រើសរើសក្នុងសៀវភៅពណ៌ រឺ ពណ៌ពិសេសដែលអាចលាបបាន

លក្ខណៈពិសេស

- ទប់ស្កាត់ជាតិប្រៃដែលកើតចេញពីស៊ីម៉ង់ត៍
- ការពារពីអាកាសធាតុអាក្រក់ទាំងឡាយ
- ការពារការដុះស្លែ និង បែកផ្តាអំបិល
- លាបបានបរិមាណច្រើន និង គ្របដណ្តប់ផ្ទៃបានល្អ
- អាចលាងសម្អាតជាមួយទឹក និង សាប៊ូបាន

ទិន្នន័យនៃការប្រើប្រាស់

ឧបករណ៍លាប រ៉ូប៊ូ, ជក់, ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ និង ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំឥតខ្យល់
បរិមាណនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំលាប 10.0 m²/លីត្រ (កំរាស់ស្អាត 35 មីក្រុង DFT)

ល្បាយលាប លាបជាមួយទឹកស្អាត
លាបដោយរ៉ូប៊ូ និង ជក់ លាបច្រើនបំផុត 10%
បាញ់ដោយម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ លាបពី 10% ~ 20 %
បាញ់ដោយម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំគ្មានខ្យល់ លាបពី 5% ~ 10 %

ការរៀបចំផ្ទៃ ផ្ទៃលាបត្រូវស្អាត, គ្មានកំទេចកំទី, ស្អាត និង ផលិតផលមុនពេលលាប

របៀបប្រើប្រាស់អោយបានត្រឹមត្រូវ

ផ្ទៃដែលមានស្នាមប្រឡាក់/បែកម្សៅ សម្អាតជាមួយនឹងក្រណាត់សើម, សំរាប់ផ្ទៃដែលមានជាតិម្សៅ ត្រូវលាបថ្នាំទ្រទាប Nippon Vinilex 5170
1ជាន់សិន បន្ទាប់ពីសម្អាតរួច។

ផ្ទៃជញ្ជាំងដែលធ្លាប់លាបថ្នាំ ឈូសឆាយចាស់ដែលខូចគុណភាពចោលដោយប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹក រឺក្រដាសខាត់ អាចជ្រើសរើសវិធីណាមួយដែល
សមស្រប

ផ្ទៃជញ្ជាំងបូក ផ្ទៃបូកដែលមិនមានគុណភាពល្អត្រូវឈូសឆាយដោយប្រើដែកឈូស រឺម៉ាស៊ីនឆាបដើម្បីអោយផ្ទៃរាបស្មើ

សំណើម សំណើមខ្លាំងពេកអាចធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់ថ្នាំលាប, ដូចនេះសូមធ្វើការសង្កេតលើកំរិតសំណើមជា
មុនសិន មុននឹងធ្វើការលាប៖

ផ្ទៃស៊ីម៉ង់បូក - ក្រោម 6%

ផ្ទៃឈើ - ក្រោម 10%

សំរាប់ផ្ទៃលាបដែលមានប្រជាប្រិយភាពទឹកត្រូវជួសជុលជាមុនសិន

ស្តែ ខាត់ចេញដោយប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកសម្អាតខ្ពស់ បន្ទាប់មកប្រើជាមួយនឹងថ្នាំលាប NIPPON ANTI
FUNGUS SOLUTION រួចលាងជាមួយទឹកស្អាតហើយទុកអោយស្ងួត។

ប្រេង/ខ្លាញ់ ប្រើជាមួយសាប៊ូ រឺ សារធាតុរំលាយខ្លះបើចាំបាច់។ ដុសលាងអោយស្អាតដើម្បីកម្ចាត់ផ្ទៃដែលមានជាតិប្រេងចេញ។

លាបដោយប្រើឧបករណ៍បាញ់ :	ខ្យល់	ឥតប្រើខ្យល់
	សម្ពាធខ្យល់ 3 ~ 4 kg/cm ²	120~ 150kg/cm ²
	ក្បាលបាញ់ដែលមានមុំ 60° 1.3mm	0.017"
	លាយទឹកពី 10% ~ 20%	លាយទឹក 10%

វិធីណែនាំ ប្រព័ន្ធនៃការលាប :

ម្សៅបៀក Nippon 1-2 ស្រទាប់

លាបថ្នាំទ្រនាប់នៃ Nippon Vinilex 5170 1 ស្រទាប់

លាបថ្នាំសំរេច Nippon Matex Premium 2 ស្រទាប់

រយៈពេលសម្ងួត :

ស្ងួតអាចប៉ះបាន 10 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 អង្សា

រយៈពេលលាបក្នុងមួយស្រទាប់ៗ :

តិចបំផុត 2 ម៉ោងក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា

ការសម្អាតឧបករណ៍លាប :

ត្រូវសម្អាតឧបករណ៍លាបភ្លាមៗជាមួយទឹកស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួច

ព័ត៌មានទូទៅ

កំហាប់ :

62 ± 2.0 តាមរយៈទម្ងន់ (*)

ម៉ាសមាឌ :

1.35 ±0.03 គីឡូក្រាម/លីត្រ (*)

ចំណុះក្នុងមួយធុង :

5 លីត្រ និង 18 លីត្រ

ការរក្សាទុក :

ទុកក្នុងកន្លែងស្ងួត និង ត្រជាក់ ហើយរក្សាគម្របអោយនៅបិទជិតជានិច្ច

ការប្រុងប្រយ័ត្ន :

ជៀសវាងការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអ្នកមានបញ្ហាស៊ីស្ទេម និង ត្រូវប្រើឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីការពារ

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើនេះត្រូវបានសាកល្បងជាក់ស្តែងរួចរាល់។ ខាងលើខ្ញុំមិនធានា រឺ ទទួលខុសត្រូវចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្ត ដែលខុសគ្នាខ្លាំងៗ យើងរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដោយមិនជម្រាបជូនទុកជាមុន។

(*) ផ្អែកលើព័ត៌មានជាគោល