

Ref. No.: PDS-0206-EN

Version No. : 1

Revision Date: 10.11.11

PRODUCT DATA SHEET

ODOUR-LESS SEALER

ការពិពណ៌នា	Nippon Paint ODOUR-LESS SEAER គឺជាផលិតផលដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋានលើទឹកដែល អនុលោមតាមស្តង់ដាស្លោកសញ្ញាសិង្ហបុរិបែតងដែលសមរម្យសម្រាប់ផ្ទៃកំរាលឥដ្ឋ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារ ការខ្សោះជីវជាតិនៃថ្នាំលាប emulsion ដោយការប្រមូលផ្គុំខ្លាំងនៃសារធាតុគីមីស៊ីម៉ងត៍។		
ប្រភេទ	Acrylic Copolymer Emulsion		
ការប្រើប្រាស់	sealer សម្រាប់ផ្ទៃកំបោរខាងក្នុង ដែលកម្រិតអាល់កាឡាំងខ្ពស់ត្រូវបានគេគិតគូរដូចជា៖		
	- ឥដ្ឋ - ម្នាងសិលាស៊ីម៉ង់ត៍ - បន្ទះហ្គីបស៊ូម - បេតុង		
ភាពឆ្លុះ	Matt ពណ៌៖ ពណ៌សស្តង់ដារ		
លក្ខណៈពិសេស	- ធន់នឹងអាល់កាឡាំងល្អ។ - ធន់នឹងEfflorescence និង ការពារការប្រែពណ៌ - ស្អិតជាប់ល្អ។ - លក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងផ្សិត និងសារាយ - ស្ងួតលឿន ងាយស្រួលលាប - ងាយស្រួលប្រើ		
ដំណើរការទិន្នន័យ			
ការរៀបចំផ្ទៃ <u></u>	ផ្ទៃត្រូវតែស្អាត សូត និងមានស្ថេរភាព។ ការព្យាបាលដែលបានណែនាំ៖		
	មាតិកាសំណើម៖ ផ្ទៃត្រូវតែស្ងួត។ ទុកពេលឱ្យស្ងួតធម្មតា។ Masonry : ក្រោម 6% ដោយ Sovereign Moisture meter។ការជ្រាបទឹកទាំងអស់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុល។		
	សារធាតុមិនស្ថិតស្ថេរ៖ ម្សៅ ស្រទាប់ ភាពកខ្វក់ ម្ខាងសិលា។ល។ លុបចេញដោយការលាងដោយទឹកសម្ពាធខ្ពស់ ឬមធ្យោបាយមេកានិក ដូចជាជក់ថាមពល ឬកោសណាមួយដែលសមស្រប។		
	សារធាតុកខ្វក់៖ ធូលី និងវត្ថុធាតុផ្សេងទៀតត្រូវតែសម្អាតដោយក្រណាត់សើម។ ប្រេង ឬខ្លាញ់គួរតែត្រូវបានយកចេញ ដោយការសម្អាតសារធាតុរំលាយ ឬទឹកសាប៊ូស្រាល។ ទុកឱ្យផ្ទៃស្ងួតម្តងទៀត។		
	សារាយ/ផ្សិត៖ យកដោយកំណាត់ ឬកន្ត្រៃហើយព្យាបាលដោយដំណោះស្រាយប្រឆាំងផ្សិត NIPPON។ លាងជម្រះម្តង ទៀតដោយទឹកស្អាត ហើយស្ងួត។		
	ស្នាមប្រេះតាមបន្ទាត់៖ បំពេញស្នាមប្រេះជាមួយនឹងសារធាតុបំពេញដែលមានមូលដ្ឋានលើសារធាតុរំលាយ ឬសម្ភារៈ មិនលោយក្នុងទឹក។		

ODOUR-LESS SEALER

វិធីសាស្ត្រដំណើរការ	ជក់, រ៉ូឡូ ឬ ម៉ាស៊ីបាញ់គ្មានខ្យល់		
ការប្រើប្រាស់ថ្នាំលាប	្រឹស្តី: 12.0 m²/Liter (30 microns DFT)		
ការរំលាយ	ប្រើទឹកស្អាត ជក់, & រ៉ូឡូ ម៉ាស៊ីបាញ់គ្មានខ្យល់	- 20% អតិបរមា - 10% អតិបរមា	
ដំណើរការបាញ់	Delivery Pressure (kg/cm²) Tip size at 60° angle Dilution	Airless 120 - 150 0.017" 10% max	
កម្រាស់ស្រទាប់ដែលបា នណែនាំ	30 - 40 microns DFT (កម្រាស់ស្រទាប់ស្ងួត) ក្នុងមួយថ្នាំកូតសម្រាប់ការអនុវត្តស្តង់ដារ		
ពេលវេលាស្ងួត	ផ្ទៃស្ងួត - 10 នាទីនៅ30°C		
Overcoating Time	អប្បបរមា 2 ម៉ោង។		
ការសម្អាត	លាងសម្អាតឧបករណ៍ទាំងអស់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ដោយទឹកស្អាត		
ការផ្ទុក	រក្សាធុងបិទយ៉ាងតឹង។ រក្សាទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ ស្ងួត និងមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ នៅសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី 5 ទៅ 40°C.		
ការវេចខ្ទប់	5 លីត្រ & 18 លីត្រ		
ការប្រុងប្រយ័ត្ន	ជៀសវាងការលាបពណ៌នៅពេលសីតុណ្ហភាពក្រោម 15 ^O C និងសំណើមលើសពី 85%។ ជៀសវាងការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយស្បែកងាយប្រតិកម្ម។ ប្រើឧបករណ៍ការពារសមស្រប។		
NOTE	ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បងជាក់លាក់។ ដោយសារកាលៈទេសៈ ប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ Nippon Paint ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។		