

TECHNICAL DATA SHEET FOR

**BODELAC 9000 MATT ALKYD RESIN ENAMEL**

- ការពណ៌នា** : ថ្នាំលាប Alkyd ដែលត្រូវបានកែប្រែដោយប្រេង មានភាពធន់ល្អ និងលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងផ្សិត។
- ប្រភេទ** : ប្រេងកែប្រែពី Alkyd
- ពណ៌** : ពណ៌ខ្មៅ ពណ៌ស និងពណ៌ស្លេក (តាមការស្នើសុំ) តែប៉ុណ្ណោះ។
- FINISH** : Matt
- សម្រាប់ប្រើ** : ជាថ្នាំកូតបញ្ចប់លើផ្ទៃឈើ និងដែកទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។

- ២.
- ទ្វារ
  - ផ្លូវដែក
  - សំណាញ់ដែក
  - គ្រឿងម៉ាស៊ីន
  - គ្រឿងសង្ហារឹម

- លក្ខណៈពិសេស** :
- សន្សំសំចៃ និងងាយស្រួលប្រើ។
  - ការការពារការច្រេះជាពិសេសជាមួយ primer ។
  - ស្រទាប់រឹងនិងជាប់លាប់។
  - ភាពស្អិតល្អលើស្រទាប់ខាងក្រោមទូទៅ លំហូរល្អ និងរលោង។
  - ពេលវេលាស្ងួតខ្លីជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹង enamel ធម្មតា។
  - ធន់នឹងផ្សិត។

**ដំណើរការទិន្នន័យ**

- វិធីសាស្ត្រ** : ជក់, រ៉ូឡ័រ និង ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់។
- ការគ្របដណ្តប់ទ្រឹស្តី** : 15 m<sup>2</sup> / លីត្រ (ផ្អែកលើ 30 microns DFT ក្នុងមួយកូត)
- ការរំលាយ** : សារធាតុរំលាយ - Bodelac GP Thinner  
រ៉ូឡ័រ & ជក់ - អតិបរមា 20%  
Dilute only if necessary

- ការរៀបចំផ្ទៃ** :
- លោហៈ
- ផ្ទៃត្រូវតែដាច់៖
- សម្អាត/ស្អាត
  - គ្មានខ្លាញ់ / ប្រេង
  - គ្មានច្រេះ / របស់ផ្សេងៗ
  - ស្ថេរភាព

- លោហៈដែលមានផ្ទុកសារធាតុដែកត្រូវលាប Nippon Metal Oxide Primer ឬ Red Oxide Primer។
- លោហៈដែលគ្មានផ្ទុកសារធាតុដែកត្រូវលាប Nippon 120 Etching Primer។

# BODELAC 9000 MATT ALKYD RESIN ENAMEL

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| ការរៀបចំផ្ទៃ                | : ឈើ - រៀបចំដោយខាត់ដើម្បីបង្កើតផ្ទៃស្អាតរលោងដែលបន្ទាប់មកត្រូវលាបជាមួយ primer សមរម្យដូចជា Aluminum Wood Primer។<br><i>Wood primer</i><br>Primer ត្រូវតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្ងួតឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់មុនពេលការខាត់ដើម្បីលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីនៃស្រទាប់ខាងក្រោមដែលបានអនុវត្ត។ មុននឹងគូរផ្ទៃត្រូវតែស្អាតគ្មានធូលី និងវត្ថុផ្សេងៗ។ |
| រយៈពេលស្ងួត                 | : ស្ងួតដើម្បីប៉ះ - 2 ម៉ោងនៅ 30 °C   |
| OVERCOATING TIME            | : 18 ម៉ោងក្នុងស្ថានភាពធម្មតា។   |
| RECOMMENDED PAINTING SYSTEM | : 1 ថ្នាំកូតនៃ primer ដោយផ្អែកលើស្រទាប់ខាងក្រោមដែលមានចែងក្នុងការរៀបចំផ្ទៃ។<br>2 ថ្នាំកូតនៃ Bodelac 9000 Matt Alkyd Resin Enamel។  |
| ការសម្អាត                   | : ឧបករណ៍ទាំងអស់គួរតែត្រូវបានសម្អាតជាមួយនឹង Bodelac 9000 GP Reducer ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់  |
| ព័ត៌មានទូទៅ                 |   |
| មាតិកាទឹក                   | : 79 ± 2% ដោយទម្ងន់ (ផ្អែកលើពណ៌ស)   |
| ទំនាញជាក់លាក់               | : 1.24 ± 2% kg/លីត្រ (ផ្អែកលើពណ៌ស)  |
| ការវេចខ្ចប់                 | : 5 លីត្រ and 1 លីត្រ   |
| ការផ្ទុក                    | : រក្សាទុកក្នុងធុងបិទជិតហើយដាក់កន្លែងស្ងួត។   |
| រយៈពេលរក្សាទុក              | : រហូតដល់ 24 ខែនៅក្នុងធុងបិទជិត   |
| ការប្រុងប្រយ័ត្ន            | : ធានាឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ កំឡុងពេលលាប និងស្ងួតថ្នាំលាប។ ជៀសវាងការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយស្បែកងាយប្រតិកម្ម។ ប្រើឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនសមស្រប។<br><br>សូមមើលតារាងទិន្នន័យសុវត្ថិភាពផលិតផលសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម   |

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យគឺមានបំណងផ្តល់ការពិពណ៌នាអំពីដំណើរការផលិតផលក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បងជាក់លាក់។ យ៉ាងណាក៏ដោយ យើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវណាមួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វាបានទេចាប់តាំងពីកាលៈទេសៈដែលផលិតផលត្រូវបានអនុវត្តក្នុងការអនុវត្តគឺមានការប្រែប្រួលជាច្រើន។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។