



SPEC-0345-EN

TECHNICAL DATA SHEET

NIPPON WEATHERBOND

ការពិពណ៌នា	ថ្នាំលាប emulsion ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលមានភាពធន់ខ្ពស់។ Nippon Weatherbond មានរូបមន្តធន់នឹងការកខ្វក់។ វាមានភាពធន់ខ្ពស់មិនឱ្យកកកុញលើផ្ទៃជញ្ជាំង។
ប្រភេទ	កែប្រែពី Acrylic Emulsion
ប្រើ	សារធាតុ emulsion ថ្នាំពិសេស ជាមួយនឹងមុខងារតុបតែង និងការពាររយៈពេលវែងសម្រាប់ផ្ទៃកំបោរខាងក្រៅទាំងអស់ដូចជា៖ <ul style="list-style-type: none"> ○ អាបស្តូស Asbestos ○ ឥដ្ឋ ○ ស៊ីម៉ង់ត៍ ○ ម្កាងសិលា ○ ផ្ទៃវាយនភាព
ភាពឆ្លុះ	រលោង. ពណ៌៖ ពណ៌ប្រើនៃពណ៌តុបតែងតាមកាតពណ៌។ ពណ៌ពិសេសតាមការស្នើសុំ។
លក្ខណៈពិសេស	<ul style="list-style-type: none"> • លក្ខណៈសម្បត្តិធន់នឹងធូលីល្អ រក្សាសម្ពាធជញ្ជាំងបានយូរ។ • ធន់នឹងអាកាសធាតុល្អ ក្រោមលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុក្នុងស្រុក។ • មានភាពធន់នឹងទឹក អាចកាត់ទឹក កំបោរ និងសារធាតុគីមីដែលបណ្តាលឱ្យប្រព័ន្ធមិនស្មើគ្នា និងកើតចេញពីរន្ធច្រើស។ • ភាពធន់នឹងការដុះផ្សិត និងសារាយយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ • ភាពស្អិតល្អនៅលើស្រទាប់ខាងក្រោមមានស្ថេរភាព។ • ដំណើរការងាយស្រួលជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិកម្រិតល្អ។ • លក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការប្រកួតប្រជែងអស្ចារ្យ។ • ភាពជ្រាបចូលនៃចំហាយទឹកខ្ពស់។ • ធន់ល្អជាមួយការការពាររហូតដល់ 8 ឆ្នាំ។
ដំណើរការទិន្នន័យ	
វិធីសាស្ត្រ	ដក់ ឬ រ៉ូឡ័រ
ការប្រើប្រាស់ថ្នាំលាប	ទ្រីស្ត្រី : 10.5m ² /លីត្រ ជាក់ស្តែង (បន្ទាប់ពីកត្តាបាត់បង់ 5%) : 10.0m ² /litre (at 35 microns DFT ក្នុងមួយកូត) .
រលាយ	Use clean water for paint dilution.
ការរៀបចំផ្ទៃ	ដក់ & រ៉ូឡ័រ - 10% អតិបរមា ម៉ាស៊ីនបាញ់មានខ្យល់ - 20% to 30% ម៉ាស៊ីនបាញ់អត់ខ្យល់ - 10% អតិបរមា ផ្ទៃត្រូវតែស្អាត ស្ងួត និងមានស្ថេរភាពដោយការព្យាបាលដូចខាងក្រោម៖ ធូលី/មេរៀ - ការលាងសម្អាតសម្ពាធខ្ពស់ (ខាងក្រៅ)។ មេរៀសាប៊ូស្រាលអាចត្រូវបានប្រើ។ សម្រាប់ផ្ទៃមេរៀខ្លាំង លាបថ្នាំ NIPPON HITEX 5180 WALL SEALER បន្ទាប់ពីសម្អាតរួច។

Nippon Weatherbond

- លាប**
 - ស្រទាប់ចាស់ដែលមិនស្ថិតស្ថេរគួរតែត្រូវបានយកចេញដោយការលាងសម្អាត ឧស្ម័ន scraper ណាមួយដែលសមរម្យ។
- ម្ខាងសិលា**
 - យកចេញដោយកំណាត់, ច្រូត, ម៉ាស៊ីនកិនម្សៅ។ល
 - ផ្ទៃដែលមានស្ថេរភាពជាមួយនឹងល្អាយបាយអដែលបានអនុម័ត។
- សំណើម**
 - សំណើមខ្ពស់ធ្វើឱ្យខូចថ្នាំលាប។ សង្កេតកម្រិតខាងក្រោមជាមុនរាល់ការជ្រាបទឹកត្រូវតែពិនិត្យ។

លាប : កំរាលឥដ្ឋ នៅក្រោម 6%
 ឈើ នៅក្រោម 10%

- ផ្សិត** កម្ទាត់ផ្សិត - លាងសម្អាតដោយសម្អាតឧស្ម័ន និងព្យាបាលជាមួយ NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION ។ លាងជម្រះម្តងទៀតដោយទឹកស្អាត ហើយស្ងួត។
- ប្រេង/ខ្លាញ់** លាងសម្អាតជាមួយសាប៊ូស្រាល និងសារធាតុរំលាយបន្តិច បើចាំបាច់។
លាងសម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់ដើម្បីលុបដានទាំងអស់។

កម្មវិធីបាញ់		<u>Air</u>	<u>Airless Spray</u>
		Delivery Pressure (kg/ cm ²)	120 – 150
	Tip Size	3 - 4 1.3 mm at 60° angle	0.015" at 60° angle 0.017" at 60° or 70° angle
	Dilution	20% to 30%	angle Max 10%

រយៈពេលស្ងួត ស្ងួតដើម្បីប៉ះ - 20 នាទី នៅសីតុណ្ហភាព 30°C

OVERCOATING TIME 2 ម៉ោងអប្បបរមា។

ការសម្អាត លាងសម្អាតឧបករណ៍ទាំងអស់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ដោយទឹកស្អាត។

ការផ្ទុក បិទគម្របឡើងវិញ ហើយទុកថ្នាំលាបដែលនៅសល់ក្នុងកន្លែងត្រជាក់ ស្អាត និងស្ងួត។

ព័ត៌មានទូទៅ

មាតិកាវិង Solid content : 57 ± 2.0% by weight or 43± 2.0% by volume *.

ទំនាញជាក់លាក់ 1.37 ± 0.03 Kg/litre *.

ការរេចខ្ចប់ 1 លីត្រ 5 លីត្រ និង 15 លីត្រ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន ជៀសវាងការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយស្បែកងាយប្រតិកម្ម។ ប្រើឧបករណ៍ការពារសមស្រប។

(*) Base on White Colour

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បងជាក់លាក់។ យ៉ាងណាក៏ដោយ យើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវណាមួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វាបានទេ ចាប់តាំងពីកាលៈទេសៈដែលផលិតផលត្រូវបានគេអនុវត្តតាមការអនុវត្តគឺស្ថិតនៅក្រោមការប្រែប្រួលជាច្រើន។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែការបញ្ជាក់ផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។