

ខារាចន្ទមីខ្លុំខ្លាត ខេត្តមន្ទ្រាយ ឧ

NIPPON MATEX EMULSION

ទ្រូវតាន : ជាប្រភេទថ្នាំដែលមានជាតិកាវខ្ពស់ (Acrylic Copolymer) និង សក្តិសមសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុង

បរិយាកាសសើម

ពឈ៌ : មានពណ៌ច្រើនប្រភេទសំរាប់ជ្រើសរើសក្នុងសៀវភៅពណ៌ រឺ ពណ៌ដែលពិសេសអាចលាយបាន

សេចខ្លាំ : ស្រអាប់

្ងេច្ចីត្រូងស់ : សំរាប់លាបផ្ទៃខាងក្នុង ដូចជា៖

• លាចលើចខ្ទះក្ដារទន់

• លាបលើឈើ

• លាបលើជញ្ជាំងប្ចុក

• លាបលើស៊ីម៉ង់/បេតុង

• លាចលើពិដាន

លទ្ធសា:ពិសេស

- សន្សុំសំចៃ
- ងាយស្រួលលាប
- លាបបានបរិមាណច្រើន និង គ្របដណ្ដប់ផ្ទៃបានល្អ
- ណែនាំសំរាប់លាបក្នុងបរិយាសសំណើមខ្ពស់
- ការពារការដុះស្ពៃ ផ្សិត និង ការបែកផ្កាអំបិល
- ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្នាំលាបល្អបំផុតក្នុងកំរិតរបស់វា

និត្តន័យនៃអារម្រើប្រាស់

ឧទភះសារ៍លាម : រ៉ូឡូ និង ជក់

សម្ថសាល្យត្រមដ្ឋា្ឌថ់ : 13 ម៉ែត្រការ៉េ ក្នុង មួយលីត្រ (កំរាស់ស្ងួត 30 មីក្រុង DFT និងសំរាប់

ពណ៌ស)

ឈ្មាយសាយ : លាយជាមួយទឹកស្អាត, ក្នុងករណីលាបដោយជក់ រឺ រ៉ូឡូត្រូវលាយជាមួយ

ទឹកស្អាតច្រើនបំផុត 10%

ភារម្យេចខំខ្លែ : ផ្ទៃត្រូវតែស្អាត គ្មានកំទេចកំទី, ស្ងួត និង ធន់ល្អមុនពេលលាប

<u>ស្នើជួសជុលផ្ទៃលាប</u>

(i) ស្នាមប្រឡាក់/បែកម្សៅ

សម្អាតជាមួយនឹងក្រណាត់សើម, សំរាប់ផ្ទៃដែលមានជាតិម្សៅ ត្រូវលាបថ្នាំទ្រនាប់ នីព ផន វិនីឡិច 5170 (Nippon Acrylic Wall Sealer 5170) មួយជាន់សិន បន្ទាប់ពីសម្អាតរួច។

(ii) <u>ឆ្នាំលាប</u>

ត្រូវប្រើក្រដាសខាត់ រឺ ម៉ាស៊ីនខាត់ ឆាបថ្នាំចាស់ដែលខូចគុណភាពចេញអោយអស់ ដើម្បីអោយផ្ទៃត្រូវលាបថ្នាំមានគុណភាពល្អ។

(iii) ជញ្ជាំងឬក

ប្រើដែកឆាប, ក្រដាសខាត់ រឺ ម៉ាស៊ីនខាត់ ដើម្បីធ្វើអោយផ្ទៃលាបមានភាពប្រសើឡើង រួចប្រើ NIPPON TEXKOTE ជួសជុលឡើងវិញ។

(iv) <u>សំណើម</u>

សំណើមខ្លាំងពេកអាចធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់ថ្នាំលាប, ដូចនេះសូមធ្វើការ សង្កេតលើកំរិតសំណើមជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការលាប៖

ផ្ទៃជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់ត៍ - ក្រោម 6%

ផ្ទៃឈើ - ក្រោម 10%

សំរាប់ផ្ទៃលាបដែលមានជ្រាបទឹកត្រូវជួសជុលជាមុនសិន

(v)	សែ
()	<u> </u>

ខាត់ចេញ ហើយប្រើជាមួយថ្នាំលាបកម្ចាត់ស្ពែ NIPPON ANTI FUNGUS SOLUTION រួចលាងជាមួយទឹកស្អាតអោយបានស្អាតហើយទុកអោយស្ងួតល្អ។

(vi) <u>ប្រេង/ខ្លាញ់</u>

ប្រើជាមួយសាច្ចិ រឺ សារធាតុរំលាយខ្លះបើចាំបាច់។ ដុសលាងអោយស្អាតដើម្បីកម្ចាត់ផ្ទៃ

ដែលមានជាតិប្រេងចេញ។

សាមថ្នាំដោយថ្ងេទីឧចគរណ៍ជាញ់ : <u>ខ្យល់</u>

សម្ពាធខ្យល់ $3 \sim 4 \text{ kg/cm}^2$

ក្បាលបាញ់ដែលមានមុំ 60 ដ៏ក្រេ 1.3mm

លាយទឹក 0 ~ 20%

អា៖ ណែសំទិនីលេចថ្នាំ : លាបថ្នាំទ្រនាប់ ODOUR-LESS SEALER 1 ស្រទាប់។

លាបថ្នាំសំរេច MATEX 2 ស្រទាប់

ទេឃៈពេលសទ្ធុន : ស្ងួតអាចប៉ះបាន 30 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 អង្សារ

រយៈពេលសម្ងួតអាចយូរជាងនេះប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពនៅត្រឹម 15 ទៅ 20 អង្សារ

៖ នោះ ពេល សាមគួល មួយ ស្រែនាច់១ តិចបំផុត 2 ម៉ោងក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា រឺ យុរជាងនេះប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពនៅត្រឹម15

ទៅ 20 អង្ឃារ

ភា៖សន្ទាធនមក៖ឈ៏លាម : ត្រូវសម្អាតឧបករណ៍លាបភ្លាមៗជាមួយទឹកស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួច

ជន្តខាន់ខាន់

គំសាទ់ : $60.0 \pm 2\%$ តាមរយៈទម្ងន់ (ផ្នែកលើពណ៌សជាគោល)

ទាសទាន : 1.51 ±0.03 គីឡូក្រាម/លីត្រ (ផ្នែកលើពណ៌សជាគោល)

ចំណុះតូខម្មួយឌុខ : 5 លីត្រ និង 18 លីត្រ

ទារ៖អគ្គាន្ទ៖ : ត្រូវបិទគ្របអោយជិតនៅពេលរក្សារទុកនៅទីតាំងក្តៅ រឺ ត្រជាក់

ទេះៈពេលនុំនតំណត់ : រហូតដល់ 18 ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃផលិតក្នុងលក្ខខណ្ឌបិតជិតល្អ

ភារម្ភេទទ្រច័ត្ត : ជៀសវាងការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអ្នកមានបញ្ហាសើរស្បែក និង ត្រូវច្រើនបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីការពារ

ពត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើនេះត្រូវបានសាកល្បងជាក់ស្តែងរួចរាល់។ ខាងយើងខ្ញុំមិនធានា រឺ ទទួលខុសត្រូវចំពោះ លក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តដែលខុសគ្នាខ្លាំង។ យើងរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដោយមិនជម្រាបជូនទុកជាមុន។

សំរាច់សំណូរ ឡេខ១ : ផ្នែកបំរើអតិថិជន

6265 5355 (Main Line) 6264 1603 (Fax)

www.nipponpaint.com