



Ref. No. : PDS-0211-EN-CB
Version No. : 0
Revision Date : 26.02.18

PRODUCT DATA SHEET

VINILEX 5000 WALL SEALER

ការពិពណ៌នា	Nippon Paint Vinilex 5000 Wall Sealer គឺជាថ្នាំបិទជញ្ជាំងដែលមានមូលដ្ឋានលើទឹក acrylic ។ វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្ត និងលើកកម្ពស់ការកសាង និងការស្អិតជាប់ជាមួយស្រទាប់ខាងក្រោមកាន់តែប្រសើរ។
ប្រភេទ	Acrylic Polymer Emulsion
ការប្រើប្រាស់	Sealer ប្រើសម្រាប់ផ្ទៃខាងក្រៅដូចជា៖ - ម្ខាងសិលាស៊ីម៉ង់ត៍ - បេតុង - អាបស្តូស (Asbestos)
ភាពរលោង	Matt ពណ៌៖ ពណ៌សស្លង់ងងឹត
លក្ខណៈពិសេស	- ភាពស្អិតល្អលើផ្ទៃដែលបានណែនាំ - ធន់នឹង Efflorescence - ងាយស្រួលប្រើ
ដំណើរការទិន្នន័យ	
ការរៀបចំផ្ទៃ	ផ្ទៃត្រូវតែស្អាត ស្ងួត និងមានស្ថេរភាព។ ការព្យាបាលដែលបានណែនាំ៖ មាតិកាសំណឹម៖ ផ្ទៃត្រូវតែស្ងួត។ ទុកពេលឱ្យស្ងួតធម្មតា។ Masonry: ក្រោម 6% ដោយ Sovereign Moisture meter។ ការជ្រាបទឹកទាំងអស់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុល។ សារធាតុមិនស្អិតស្អុយ៖ ម្សៅ ស្រទាប់ ភាពកខ្វក់ ម្ខាងសិលា។ល។ លុបចេញដោយការលាងដោយទឹកសម្អាតខ្ពស់ ឬមធ្យោបាយមេកានិក ដូចជាដក់ថាមពល ឬកោសណាមួយដែលសមស្រប។ សារធាតុកខ្វក់៖ ត្រូវតែសម្អាតជូលី និងវត្ថុបរទេសចេញដោយក្រណាត់សើម។ ប្រេង ឬខ្លាញ់ត្រូវបានយកចេញដោយការសម្អាតសារធាតុរំលាយ ឬទឹកសាប៊ូស្រាល។ ទុកឱ្យផ្ទៃស្ងួតម្តងទៀត។ សារាយ/រឿត៖ លាងជម្រះ និងព្យាបាលដោយប្រើដំណោះស្រាយប្រឆាំងរឿត NIPPON។ លាងជម្រះម្តងទៀតដោយទឹកស្អាត ហើយស្ងួត។ ស្នាមប្រេះនៃសរសៃប្រេះ៖ បំពេញស្នាមប្រេះជាមួយនឹងសារធាតុបំពេញដែលមានសារធាតុរំលាយ ឬសារធាតុមិនរំលាយក្នុងទឹក។
វិធីសាស្ត្រដំណើរការ	ជក់, រ៉ូឡូ ឬ ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់
ការប្រើប្រាស់ថ្នាំលាប	ទ្រឹស្តី៖ 12.0 m ² /លីត្រ (30 microns DFT)
ការរំលាយ	ប្រើទឹកស្អាត ជក់, & រ៉ូឡូ - 20% អតិបរមា ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់ - 10% អតិបរមា
ដំណើរការបាញ់	<u>Airless</u> Delivery Pressure (kg/ cm ²) Tip size at 60° angle 120 - 150 0.017" Dilution 10% max

VINILEX 5000 WALL SEALER

កម្រាស់ស្រទាប់ដែលបានណែនាំ	30 - 40 microns DFT (កម្រាស់ស្រទាប់ស្អាត) ក្នុងមួយកូតសម្រាប់ការអនុវត្តស្តង់ដារ
ពេលវេលាស្ងួត	ផ្ទៃស្ងួត - 15 នាទីនៅ 30°C
Overcoating Time	2 ម៉ោង អប្បបរមា
ការសម្អាត	លាងសម្អាតឧបករណ៍ទាំងអស់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ដោយទឹកស្អាត
ការផ្ទុក	រក្សាផ្ទុកបិទយ៉ាងតឹង។ រក្សាទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ ស្ងួត និងមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ នៅសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី 5 ទៅ 40°C។
ការរេចខ្ចប់	5 លីត្រ & 18 លីត្រ
ការប្រុងប្រយ័ត្ន	ជៀសវាងការលាបពណ៌នៅពេលសីតុណ្ហភាពក្រោម 15°C និងសំណើមលើសពី 85%. ជៀសវាងការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយវត្ថុរាវប្រតិកម្ម។ ប្រើឧបករណ៍ការពារសមស្រប។
ចំណាំ	ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បងជាក់លាក់។ ដោយសារកាលៈទេសៈ ប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ Nippon Paint ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។